

Vinyl Chloride Emulsion Polymerization Reaction: Effect of Various Formulations

Seyed Mehrdad Jalilian* and Farshid Ziaee

Iran Polymer and Petrochemical Institute, P.O. Box: 14965-115, Tehran, Iran

Received 5 February 2011, accepted 19 September 2011

ABSTRACT

A mixture of sodium lauryl sulfate (SLS) as ionic emulsifier and stearyl alcohol as non-ionic emulsifier was employed in a vinyl chloride emulsion polymerization reaction to study the influence of various interactive parameters involved in the reaction system. It was found that the particle size was dependent on the amount and type of emulsifier. The average particle size of polyvinyl chloride was dropped by higher amount of emulsifying agents. At the gel point, more heat was generated by higher amount of vinyl chloride fed into the reaction system. The molecular weight of the polymer was decreased by increases in reaction temperature while, it increased by augmenting the amount of emulsifier. According to the ^{13}C NMR and FTIR spectroscopic data no defect was detected in the chain structure of synthetic polyvinylchloride product. An optimization of polymerization reaction condition was reached based on ultimate particle size desired for its favorable distribution in plastisols.

Key Words:

polyvinyl chloride,
emulsion polymerization,
emulsifier,
molecular weight,
particle size

(*To whom correspondence should be addressed.
E-mail: m.djalilian@ippi.ac.ir

اثر فرمول‌بندی‌های مختلف بر واکنش پلیمرشدن امولسیون‌ی وینیل‌کلرید

سید مهرداد جلیلیان*، فرشید ضیایی

تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی ۱۱۵-۱۴۹۶۵

دریافت: ۸۹/۱۱/۱۶، پذیرش: ۹۰/۶/۲۸

چکیده

امولسیون‌کننده‌ها از اهمیت بسزایی در واکنش‌های پلیمرشدن امولسیون‌ی برخوردارند. مقدار و نوع امولسیون‌کننده روی تمام پارامترهای واکنش از جمله اندازه و توزیع ذرات و وزن مولکولی پلیمر مؤثر است. در این پژوهش، با توجه به اهمیت پلی‌وینیل‌کلرید امولسیون‌ی، اثر مخلوط امولسیون‌کننده‌های یونی سدیم لوریل سولفات و غیریونی استئاریل الکل روی پارامترهای مختلف واکنش پلیمرشدن امولسیون‌ی وینیل‌کلرید بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد، اندازه ذرات پلی‌وینیل‌کلرید با افزایش مقدار ترکیب درصد سامانه امولسیون‌کننده‌های یونی و غیریونی کاهش می‌یابد. همچنین، با افزایش مقدار مونومر وینیل‌کلرید و ثابت بودن سایر اجزا در فرمول‌بندی، مقدار گرمای آزادشده واکنش در نقطه ژل افزایش می‌یابد. وزن مولکولی پلیمر با افزایش دمای واکنش کاهش و با ازدیاد ترکیب درصد امولسیون‌کننده افزایش پیدا می‌کند. بررسی ساختاری نمونه پلی‌وینیل‌کلرید سنتزی به کمک طیف‌های ^{13}C NMR و FTIR گویای عدم وجود نقص در ساختار زنجیر پلیمر است. با بهینه کردن شرایط واکنش پلیمرشدن امولسیون‌ی پودر وینیل‌کلرید سنتز شده دارای اندازه ذرات و توزیع مناسبی است که در پلاستی‌سول‌ها به کار می‌رود.

واژه‌های کلیدی

پلی‌وینیل‌کلرید،
پلیمرشدن امولسیون‌ی،
امولسیون‌کننده،
وزن مولکولی،
اندازه ذرات

مقدمه

پلی‌وینیل کلرید (PVC) از پرمصرف‌ترین پلیمرهای سنتزی پس از پلی‌اولفین‌ها به شمار می‌آید که از روش‌های پلیمرشدن تعلیقی، توده و امولسیونی تولید می‌شود [۴-۱]. پوشش‌ها، رنگ‌ها، محصولات قالب‌گیری و الیاف برخی از کاربردهای متنوع پلی‌وینیل کلرید امولسیونی است که سهم آنها از مقدار کل تولید سالیانه PVC در حدود ۱۵٪ است. این مسئله باعث شده است تا به منظور دست‌یابی به پلیمری با مشخصات و پارامترهای مورد نظر، فرمول‌بندی‌های متفاوتی ارائه شود [۹-۵].

پلیمرشدن امولسیونی وینیل کلرید مستلزم پراکنش مونومر آلی وینیل کلرید در فاز آبی به همراه امولسیون‌کننده و آغازگر رادیکالی محلول در آب است. انحلال‌پذیری محدود و کم‌پلی‌وینیل کلرید در مونومر آن باعث شده است که کنترل شرایط واکنش پلیمرشدن امولسیونی وینیل کلرید نسبت به سایر مونومرها دشوارتر باشد. نوع و مقدار امولسیون‌کننده، دما، نسبت وزنی مونومر آلی به فاز آبی، سرعت هم‌زن و pH یا مقدار اسیدی محلول از عوامل مهم در پلیمرشدن امولسیونی وینیل کلرید هستند که مقالات بسیاری در این زمینه گزارش شده است [۱۲-۱۰].

شرایط واکنش و نیز خواص نهایی محصول پلیمرشدن امولسیونی، تابع نوع و مقدار امولسیون‌کننده است. نمک‌های سدیم آلکیل سولفات، آلکیل بنزن سولفونات‌ها، آلکیل فنول‌ها، سولفوکسینات‌ها و اسیدهای چرب اتوکسیل‌دار از امولسیون‌کننده‌های متداول در پلیمرشدن امولسیونی وینیل کلرید هستند. سطح مؤثر ذرات پودر (BET)، مقدار K (K-value)، وزن مولکولی، پایداری مکانیکی، رنگی و گرمایی پلاستی‌سول‌ها که از توزیع پودر پلی‌وینیل کلرید امولسیونی با نرم‌کننده‌ها به دست می‌آید، تحت تأثیر نوع و مقدار امولسیون‌کننده قرار دارد [۱۸-۱۳].

اثر مستقیم غلظت امولسیون‌کننده روی متغیرهای عملیاتی و توزیع اندازه ذرات پلی‌وینیل کلرید در مجاورت امولسیون‌کننده سدیم دودسیل بنزن توسط Pourmehr و همکاران بررسی شد. نتایج آماری این پژوهش نشان داد، اندازه ذرات پلی‌وینیل کلرید امولسیونی به غلظت امولسیون‌کننده وابسته است [۱۹].

امروزه به کارگیری مخلوط امولسیون‌کننده‌ها به منظور پایداری بیشتر شیرابه و توزیع اندازه ذرات مناسب در پلیمرشدن امولسیونی وینیل کلرید بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۲۴-۲۰]. نتایج پژوهش Pham در به کارگیری مخلوط امولسیون‌کننده‌های سدیم لوریل سولفات و ستیل الکل در واکنش پلیمرشدن امولسیونی وینیل کلرید نشان می‌دهد، مخلوط امولسیون‌کننده‌ها در کاهش گرانی و

پایداری شیرابه بسیار مؤثراند [۲۴]. Toma's و همکاران نشان دادند، با تغییر ترکیب درصد مقادیر امولسیون‌کننده‌های یونی سدیم لوریل سولفات و سدیم اکتیل سولفات به امولسیون‌کننده غیر یونی ستیل الکل می‌توان به توزیع مناسب و اندازه ذرات مورد نظر در پلیمرشدن امولسیونی وینیل کلرید دست یافت [۲۵].

در این پژوهش، از ترکیب امولسیون‌کننده‌های آنیونی سدیم لوریل سولفات و غیر یونی استئاریل الکل‌ها در واکنش پلیمرشدن امولسیونی وینیل کلرید استفاده شد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر فرایندی و فرمول‌بندی‌های مختلف به منظور دست‌یابی به توزیع اندازه ذرات و وزن مولکولی مشخص در فرایند تولید شیرابه‌های پلی‌وینیل کلرید با به کارگیری این سامانه امولسیون‌کننده است. در این راستا اثر دمای واکنش و مقدار مونومر وینیل کلرید روی نقطه ژل بررسی شد. هم‌چنین، اثر غلظت ترکیب امولسیون‌کننده‌ها بر وزن مولکولی و توزیع آن و اندازه ذرات مطالعه شد.

تجربی

مواد

مونومر وینیل کلرید (VCM) از پتروشیمی بندر امام با خلوص ۹۹/۹٪ تهیه و بدون خالص‌سازی استفاده شد. از سدیم استات (NaAC) به عنوان بافر، سدیم لوریل سولفات (SLS) و استئاریل الکل (SA) به عنوان امولسیون‌کننده، پتاسیم پرسولفات (KPS) به عنوان آغازگر و متانول، تتراهیدروفوران و سیکلو هگزانون به عنوان حلال استفاده شد. تمام مواد آزمایشگاهی محصول شرکت Merck بودند. از آب دویار تقطیر نیز در تمام آزمایش‌ها استفاده شد.

دستگاه‌ها

وزن مولکولی متوسط وزنی و عددی به وسیله دستگاه رنگ‌نگار ژل تراوی (GPC) Waters مدل 1100 مجهز به آشکارساز ضریب شکست تفاضلی ساخت شرکت Agilent اندازه‌گیری شد. از حلال تتراهیدروفوران با سرعت ۱ mL/min به عنوان فاز متحرک و از پلی‌استیرین استاندارد برای کالیبره کردن دستگاه GPC استفاده شد. طیف‌سنج Bruker مدل IFS48 برای گرفتن طیف FTIR به کار گرفته شد. طیف ^{13}C NMR به کمک طیف‌سنج با قدرت مغناطیسی ۴۰۰ MHz مدل AVANCE در حلال تتراهیدروفوران دو تریمر دار برداشت شد. از دستگاه خشک‌کن افشانه‌ای (Mini Spray Dryer) مدل B-191 ساخت شرکت Buchi برای تهیه پودر پلی‌وینیل

شیرابه، از راه وزن‌سنجی شیرابه خشک شده و با قرار دادن درون گرم‌خانه خلاء به مدت ۲۴ h معین شد. شیرابه نهایی به وسیله دستگاه خشک‌کن افشانه‌ای خشک شد.

مقدار K پلیمرهای سنتز شده طبق استانداردهای موجود اندازه‌گیری شد [۲۶، ۲۷]. در این روش ۰/۵ g از نمونه پلیمر در ۱۰۰ mL حلال سیکلوهگزانون حل شد و گرانیوی محلول و حلال خالص در دمای ۲۵°C در گرانیوی سنج Abelholde بر حسب زمان عبور معین و مقدار K مطابق با معادله (۱) محاسبه شد:


$$K = \frac{1.5 \log \eta_r - 1 \pm [1 + (2/C + 2 + 1.5 \log \eta_r) 1.5 \log \eta_r]^{1/2}}{0.15 + 0.3C} \times 100 \quad (1)$$

η_r گرانیوی نسبی و C غلظت محلول بر حسب گرم پلیمر در ۱۰۰ میلی‌لیتر حلال است.

نتایج و بحث

شناسایی پلی‌وینیل کلرید سنتز شده

شکل ۱ طیف ^{13}C NMR پلی‌وینیل کلرید را در حلال تتراهیدروفوران دوتریم‌دار و دمای ۲۰°C نشان می‌دهد. پروتون‌های متین و متیلن پلی‌وینیل کلرید به ترتیب در محدوده‌های ۵۴/۳-۵۶/۹ ppm و ۷۰/۴ cm^{-1} و ۴۳/۷ - ۴۵/۹ ppm مشاهده می‌شوند. جذب نواحی ۶۱۳



شکل ۱- طیف ^{13}C NMR پلی‌وینیل کلرید در حلال تتراهیدروفوران دوتریم‌دار و در دمای ۲۰°C.

کلرید از شیرابه استفاده شد. توزیع و اندازه ذرات خشک شده با میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) نوع S-360 ساخت شرکت Cambridge Instruments بررسی شد. اندازه ذرات شیرابه با دستگاه پراکندگی نور لیزر مدل SEM-633 ساخت شرکت Sematech و سطح مؤثر ذرات پودر پلی‌وینیل کلرید به وسیله دستگاه CHEMBET مدل 3000 ساخت شرکت Quantachrom معین شد.

روش‌ها

پلیمرشدن

سنتز پلی‌وینیل کلرید در راکتور زیر فشار از جنس فولاد ضدزنگ مجهز به ترموکوپل، خنک‌کننده و مبدل گرمایی با ظرفیت ۱/۸ L ساخت شرکت Parr انجام شد. برای اختلاط مواد از پره توربینی که از راه آب‌بند مکانیکی به دینام متصل است و چهار موج‌گیر که در دیواره جانبی راکتور قرار گرفته‌اند، استفاده شد. برای کنترل دقیق دمای راکتور، از خنک‌کننده آب سرد استفاده شد که به طور خودکار با فرمان ترموکوپل وارد مدار می‌شد. انتقال مونومر گازی وینیل کلرید از سیلندر به راکتور، به کمک سامانه سنجشی با دقت ± 1 g انجام شد. در ابتدا مطابق با فرمول‌بندی مقدار اجزا در جدول ۱، سدیم لوریل سولفات به عنوان امولسیون‌کننده یونی، سدیم استات به عنوان بافر، استئاریل الکل به عنوان امولسیون‌کننده غیر یونی و آب به راکتور وارد و در دمای ۵۰°C تا انحلال کامل مواد هم زده شد. با کاهش دادن دمای محلول تا دمای محیط، پتاسیم پرسولفات اضافه شد و در شرایط جو گاز نیتروژن و دور هم‌زن ۴۰۰ rpm، مونومر وینیل کلرید به وسیله سامانه سنجشی به راکتور تزریق شد. با ورود مونومر و افزایش دمای راکتور تا دمای ۵۵°C، فشار راکتور افزایش یافت. واکنش پس از مدت زمان لازم در مقدار تبدیل ۹۰ درصد با کاهش فشار راکتور متوقف و مونومر باقی‌مانده از مخلوط واکنش جدا شد. درصد جامد

جدول ۱- فرمول‌بندی مقدار اجزا.

واکنش	مقدار اجزا (g)					
	H ₂ O	NaAC	SA	SLS	KPS	VCM
۱	۷۷۰	۲/۵	۲/۱	۳/۳۶	۱/۱۲	۱۶۰
۲	۷۷۰	۲/۵	۲/۷۶	۴/۴۱	۱/۱۲	۴۲۰
۳	۷۷۰	۲/۵	۳/۱۶	۵/۰۵	۱/۱۲	۵۹۰
۴	۸۱۲	۲/۵	۵/۵۱	۸/۸۲	۱/۱۲	۴۲۰
۵	۸۲۶	۲/۵	۸/۲۳	۱۳/۲۳	۱/۱۲	۴۲۰
۶	۸۴۰	۲/۵	۱۱/۰۲	۱۷/۶۴	۱/۱۲	۴۲۰

تعیین جزء وزنی وینیل کلرید در دو فاز مایع و گاز

فشار راکتور با ورود مونومر وینیل کلرید در دمای محیط در حدود ۱۲۰ psi است که با افزایش دمای راکتور تا ۵۵°C، فشار نیز تا ۱۲۰ psi افزایش می یابد. با مشخص بودن حجم راکتور می توان مقدار VCM را در دو فاز مایع و گاز محاسبه کرد. اگر V_R حجم راکتور، V_f حجم آزاد بالای سطح مایع پیش از ورود VCM، m نمایانگر جرم هر جزء، M_L و M_L جرم و حجم محلول که تقریباً یکسان در نظر گرفته می شود، باشند خواهیم داشت:

$$V_L = M_L = m_{H_2O} + m_{KPS} + m_{SLS} + m_{NaAC} + m_{ST} \quad (2)$$

$$V_L = 780 \text{ ml}$$

$$V_f = V_R - V_L = 1800 - 780 = 1020 \text{ ml} = 1.02 \text{ L}$$

با توجه به این که مقدار ۴۲۰ g مونومر وینیل کلرید به راکتور وارد شد، بنابراین با توجه به معادله ویرال برای گازهای غیرایده آل، مقدار وزنی VCM در فاز گازی (W_{VCM}) به دست می آید:


$$PV_f = ZnRT \quad (3)$$

Z ضریب تراکم پذیری وینیل کلرید در دمای ۵۵°C و برابر با ۰/۹ [۳۰] و n تعداد مول گاز VCM است:

$$8/13 \times 1.02 = 0.9 \times (W_{VCM} / 62/5) \times 0.82 \times (273 + 55)$$

$$W_{VCM} = 21/41$$

این مقدار VCM معادل با ۵/۱ درصد از مونومر VCM ورودی است که در فاز گازی در ابتدا پلیمر شدن وجود دارد. به هنگام ورود




شکل ۳- مقدار گرمای آزاد شده پلیمر شدن در اثر افزایش درصد مونومر ورودی: (الف) ۴۳٪، (ب) ۳۵٪ و (ج) ۱۷٪.

در شکل ۲ مربوط به آرایش های هم نظم و تک نظم پیوند C-Cl طیف FTIR پلی وینیل کلرید است.

نکته حایز اهمیت در شناسایی پلی وینیل کلرید سنتز شده شناسایی مقدار نظم فضایی و نواقص موجود در زنجیر پلیمر است. پلی وینیل کلرید از پلیمرهای شاخصی است که در پلیمر شدن رادیکالی به شکل بی نظم سنتز می شود. این مسئله با مطالعه طیف FTIR و ^{13}C NMR قابل بررسی است. با گمارش تمام توالی های فضایی پیک های کربن متیلن و متین از زنجیر اصلی پلی وینیل کلرید سنتز شده به وسیله NMR مقدار احتمال وجود توالی مزو ۰/۴۴۷ محاسبه شد که به ساختار اتفاقی ایده آل نزدیک است [۲۸].

مقدار نقص های موجود در زنجیر اصلی PVC در پلیمر شدن رادیکالی آزاد مونومر VCM به شکل سر به سر، دم به دم و تولید شاخه های جانبی گزارش شده است. Starnes درباره نقص های ساختاری زنجیر پلی وینیل کلرید نشان داد، در حالتی که ساختار زنجیر و آرایش فضایی آن به شکل سر به سر یا دم به دم باشد، کربن های متیلن و متین در طیف ^{13}C NMR به ترتیب در حدود جابه جایی شیمیایی ۴۰ و ۶۱ ppm ظاهر می شوند. هم چنین، در حالت شاخه ای شدن، احتمال جدا شدن هیدروژن از کربن متین در زنجیر اصلی است و حین واکنش، به ویژه در درصد تبدیل بیش از ۹۵ درصد، تشکیل کربن های نوع چهارم در پلی وینیل کلرید بیشتر است که در ناحیه ۸۰-۷۰ ppm مشاهده می شود [۲۹].

همان طور که در شکل ۲ مربوط به طیف ^{13}C NMR پلی وینیل کلرید حاصل از واکنش (۵) در دمای ۶۰°C مشخص است، هیچ کربنی در این نواحی ظاهر نشده است. بنابراین، به دلیل متوقف شدن واکنش در حدود ۹۰ درصد تبدیل و انجام واکنش در محدوده دمایی ۶۰°C مقدار شاخه ای شدن و نقص در زنجیر پلیمر به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.



شکل ۲- طیف FTIR پلی وینیل کلرید.

نحوی که در طول زمان واکنش دمای پلیمرشدن ثابت نگه داشته شود.

اثر دما

اثر دمای واکنش در مدت زمان رسیدن به نقطه ژل در شکل ۴ نشان داده شده است. آزمایش‌ها براساس دستور کار ترکیب اجزای واکنش (۴) و در دو دمای ۵۵ و ۶۰°C انجام شد. نتایج نشان می‌دهد، با افزایش دمای اولیه واکنش، مدت زمان رسیدن واکنش به نقطه ژل کاهش می‌یابد. این مسئله با اندازه‌گیری دمای آب خنک‌کننده خروجی به دست آمد که به طور مستقیم با گرمای آزاد شده از راکتور ارتباط دارد. با افزایش دمای واکنش، سرعت تجزیه آغازگر پتاسیم پرسولفات بیشتر می‌شود و در نتیجه سرعت پلیمرشدن افزایش می‌یابد. هم‌چنین، افزایش دمای اولیه واکنش نیز از ۵۵ به ۶۰°C موجب می‌شود که مقدار گرمای آزاد شده از واکنش پلیمرشدن در نقطه ژل، افزایش یابد. به بیان دیگر، هر چه مقدار دمای اولیه واکنش بیشتر باشد، گرمای آزاد شده از واکنش پلیمرشدن در نقطه ژل بیشتر است.

اثر افزایش دمای واکنش بر مقادیر K در سه دمای ۵۰، ۵۵ و ۶۰°C با ثابت نگه‌داشتن درصد وزنی تمام اجزای واکنش از قبیل امولسیون‌کننده، آغازگر و درصد مونومر در جدول ۲ نشان داده شده است. نتایج حاکی از کاهش وزن مولکولی یا مقادیر K در اثر افزایش دمای واکنش است. براساس مطالعات Friis و همکارش در واکنش پلیمرشدن امولسیونی وینیل کلرید نسبت سرعت واکنش انتقال به احتتام بیش از ۵۰ برابر است. در نتیجه در معادله (۴) شاخص پراکندگی (D_p) از سرعت انتشار زنجیر (k_p) به انتقال زنجیر (k_{tr}) معین می‌شود [۳۱]:

$$D_p = \text{سرعت انتشار} / \text{سرعت انتقال زنجیر} \quad (۴)$$

معادله تجربی (۵) که توسط Kuchanov و همکارش ارائه شده بستگی k_p و k_{tr} را به دما نشان می‌دهد [۳۲]:

$$D_p = \frac{K_p}{K_{tr}} = 9.2 \times 10^{-3} \exp(-7400/RT) \quad (۵)$$

جدول ۲- اثر دما بر مقادیر K.


دما (°C)	مقدار K
۵۰	۶۶/۷
۵۵	۶۵/۵
۶۰	۶۳/۲

VCM، از حجم بالای سطح مایع اولیه (V_p) کاسته می‌شود و در ابتدا نزدیک به ۹۴/۹ درصد از خوراک ورودی VCM به راکتور در دمای پلیمرشدن در فاز مایع است. Hamielec و همکاران برای پلیمرشدن PVC، جزء مایع VCM را بیش از ۹۰ درصد گزارش کرده‌اند [۳۰].

اثر افزایش مقدار مونومر

در شکل ۳، مقدار گرمای آزاد شده پلیمرشدن در اثر افزایش درصد مونومر ورودی، بررسی شد. آزمایش در درصدهای متفاوت ۱۷، ۳۵ و ۴۳ درصد مونومر وینیل کلرید و ثابت نگه‌داشتن درصد وزنی سایر اجزای فرمول‌بندی انجام و دمای آب خروجی از خنک‌کننده راکتور اندازه‌گیری شد. با پیش‌رفت واکنش پلیمرشدن زمانی که مقدار مونومر وینیل کلرید در فاز گازی به سرعت کاهش می‌یابد، گرانش ذرات پلیمری افزایش و سرعت واکنش‌های انتقال و احتتام کم می‌شود. در این زمان سرعت واکنش انتشار افزایش می‌یابد. این اثر که به عنوان اثر ژل شناخته می‌شود، با افزایش سریع درصد تبدیل و گرمای پلیمرشدن همراه است.

نتایج نشان می‌دهد، زمان رسیدن به نقطه ژل واکنش در درصد متفاوت مونومر یکسان است. اما به دلیل گرمایی واکنش، مقدار گرمای آزاد شده با افزایش درصد مونومر وینیل کلرید افزایش می‌یابد. عدم کنترل این افزایش دمای واکنش می‌تواند پارامترهای مهمی مانند وزن مولکولی و توزیع آن و پایداری شیرابه را تحت تأثیر قرار دهد. قابل توجه است، این مقدار افزایش دمای واکنش در راکتوری با مقدار ظرفیت عملیاتی ۱۵۰۰ mL مشاهده شده است. حال اگر ظرفیت راکتور بیشتر شود و مقدار مونومر ورودی به تناسب افزایش پیدا کند، مقدار گرمای آزاد شده در مقیاس صنعتی مسئله‌ساز است و باید این مقدار افزایش دما با طراحی و یا استفاده از چگالنده‌ها کنترل و جذب شود، به



شکل ۴- اثر دمای واکنش در زمان رسیدن به نقطه ژل: (الف) ۶۰°C و (ب) ۵۵°C.

آمدن شروع محدوده III و پایان محدوده II در پلیمر شدن امولسیون به طور مشخص زمان واکنش را کاهش می‌دهد.


اثر غلظت امولسیون‌کننده بر وزن مولکولی و اندازه ذرات در جدول ۳ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با افزایش غلظت امولسیون‌کننده، وزن مولکولی پلیمر زیاد می‌شود. این امر به علت آن است که با افزایش غلظت امولسیون‌کننده، تعداد ذرات پلیمری در واحد حجم افزایش می‌یابد. بنابراین، غلظت آغازگر نسبت به غلظت ذرات پلیمر کمتر می‌شود و سهم هر ذره پلیمری به واسطه ورود رادیکال تجزیه شده در فاز آبی کاهش می‌یابد. این مسئله باعث رشد زنجیر پلیمر می‌شود و اختتام در حالت ورود رادیکال آزاد به درون ذرات پلیمر انجام می‌گیرد. از آن جا که احتمال ورود رادیکال آزاد به درون ذرات کاهش یافته است، بنابراین وزن مولکولی پلیمر افزایش می‌یابد. نتایج رنگ‌نگاری ژل تراوایی نشان می‌دهد، وزن مولکولی متوسط عددی (M_n) و وزنی (M_w) پلیمر سنتزی دستور کار واکنش (۴) از جدول ۱ به ترتیب برابر با 33700 و 71250 g/mol و شاخص پراکندگی (D_p) برابر با $2/11$ و با مقدار اندازه‌گیری شده K متناسب است [۳۳].

هم‌چنین، نتایج جدول ۳ اثر افزایش درصد امولسیون‌کننده را بر اندازه ذرات پلی وینیل کلرید نشان می‌دهد. اندازه‌گیری اندازه ذرات شیرابه به وسیله دستگاه پراکندگی نور نشان می‌دهد، با افزایش درصد امولسیون‌کننده اندازه ذرات شیرابه کاهش می‌یابد. تعداد میسل‌های تشکیل شده و به تبع آن تعداد ذراتی که مراکز اصلی واکنش پلیمر شدن هستند، رابطه مستقیمی با نوع و غلظت امولسیون‌کننده دارد. براساس معادله (۶) اندازه ذرات با تعداد ذرات پلیمر رابطه عکس دارد، بنابراین می‌توان با کنترل غلظت امولسیون‌کننده به اندازه ذرات مشخص رسید [۳۴]:

$$N_p = \frac{\sum n_i}{\rho\pi/6 \sum d_i^3 n_i} \quad (6)$$

ρ چگالی پلی وینیل کلرید و n_i تعداد ذرات با اندازه d_i است. از طرف دیگر، غلظت زیاد امولسیون‌کننده نیروهای دافعه الکتروستاتیکی بین سطح ذرات را افزایش می‌دهد و سبب پایداری جدول ۳- اثر غلظت امولسیون‌کننده بر وزن مولکولی و اندازه ذرات.

امولسیون‌کننده (%)	اندازه ذرات (nm)	K-value
۱/۲	۲۱۰	۶۳
۱/۸	۲۰۰	۶۴/۸
۲/۴	۱۸۰	۶۶/۵




شکل ۵- نمودار فشار بر حسب زمان در اثر افزایش درصد امولسیون‌کننده: (الف) ۱/۲٪، (ب) ۱/۸٪ و (ج) ۲/۴٪

از آن جا که درجه پلیمر شدن پلی وینیل کلرید با دمای پلیمر شدن رابطه عکس دارد، بنابراین افزایش دمای اولیه واکنش باعث کاهش درجه پلیمر شدن و به تبع آن کاهش وزن مولکولی پلی وینیل کلرید می‌شود.

اثر امولسیون‌کننده

مقدار امولسیون‌کننده از پارامترهای مهم برای کنترل شرایط واکنش و اندازه ذرات است. شکل ۵ نمودار فشار بر حسب زمان را در اثر افزایش درصد امولسیون‌کننده در ترکیب اجزای واکنش‌های (۴) تا (۶) از جدول ۱ نشان می‌دهد. تمام آزمایش‌ها در دمای ثابت 55°C انجام شد.

این نمودارها دارای دو ناحیه هستند. ناحیه اول که در آن فشار راکتور با غلظت‌های مختلف امولسیون‌کننده تقریباً ثابت است و به دلیل مصرف قطره‌های مونومر در فاز مایع، فشار ثابت است. ناحیه دوم که شیب‌دار است و فشار به طور ناگهانی افت می‌کند. شیب منحنی فشار- زمان در این ناحیه با افزایش غلظت امولسیون‌کننده شدیدتر دیده می‌شود. افزایش غلظت امولسیون‌کننده سبب می‌شود تا هسته‌گذاری بیشتری روی دهد و در نتیجه تعداد ذرات پلیمر زیاد شود. پس از مصرف قطره‌های مونومر در فاز مایع، تعادل بین فاز گازی و ذرات پلیمر به طرف نفوذ وینیل کلرید گازی به درون ذرات پلیمر سوق می‌یابد. از آن جا که سطح این ذرات با افزایش غلظت امولسیون‌کننده به طور مستقیم افزایش می‌یابد، سرعت نفوذ به درون ذرات پلیمری شدت بیشتر می‌شود. بنابراین، سرعت پلیمر شدن بیشتری در ناحیه دوم نمودار با افزایش غلظت امولسیون‌کننده مشاهده می‌شود. افزایش درصد امولسیون‌کننده، زمان رسیدن به نقطه ژل را نیز کاهش می‌دهد. این مسئله به دلیل افزایش تعداد میسل‌ها و به تبع آن افزایش غلظت ذرات پلیمری است که باعث می‌شود، محدوده III در پلیمر شدن امولسیون سریع‌تر به وجود آید. تسریع در به وجود



شکل ۶- عکس‌های میکروسکوپی پودر پلی وینیل کلرید.

امولسیون‌کننده‌های یونی و غیر یونی انجام شد. نتایج نشان می‌دهد، زمان رسیدن به نقطه ژل فرایند با افزایش مقدار فاز آلی مونومری در دمای ثابت تغییری نمی‌کند و فقط مقدار گرمای آزاد شده از واکنش افزایش می‌یابد. اما، افزایش دمای واکنش زمان رسیدن به این نقطه را کاهش می‌دهد.

در نقطه ژل دمای واکنش افزایش و مصرف مونومر وینیل کلرید به شکل تصاعدی از آن نقطه به بعد افزایش می‌یابد و فشار راکتور کاهش می‌یابد. افزایش مقدار امولسیون‌کننده سبب کاهش اندازه ذرات و افزایش وزن مولکولی پلیمر شد. با افزایش دمای واکنش و ثابت بودن سایر شرایط واکنش، وزن مولکولی پلیمر کاهش یافت. توزیع و سطح مؤثر ذرات پودر وینیل کلرید حاصل از این سامانه امولسیون‌کننده برای فرایند تهیه پلاستی سول مناسب است.

مراجع

1. Braun D., Poly(vinyl chloride) on the Way from The 19th Cen-

تیر بیشتر شیرابه شده و از منعقد شدن آن جلوگیری می‌شود. به کارگیری امولسیون‌کننده غیر یونی استئاریل الکل در سامانه بسیار حایز اهمیت است. به دلیل وجود زنجیر بلند آلکانی در ساختار این امولسیون‌کننده، مقدار انحلال پذیری مونومر آلی افزایش می‌یابد. از طرف دیگر به همین دلایل ساختاری، این امولسیون‌کننده دارای انحلال پذیری کم در فاز آبی است و در نتیجه باعث افزایش پایداری نفوذی و انرژی آزاد امولسیون می‌شود [۳۵،۳۶]. بنابراین، در حین عمل پلیمرشدن با نفوذ مونومر به ذرات پلیمری غلظت امولسیون‌کننده غیر یونی در قطره‌های مونومر افزایش می‌یابد. این امر سبب پایداری بیشتر قطره‌های کوچک مونومری می‌شود که می‌تواند عاملی برای کاهش اندازه ذرات نهایی باشد.

پودر پلی وینیل کلرید

به منظور بررسی توزیع و اندازه ذرات پلی وینیل کلرید، شیرابه حاصل از واکنش (۴) به وسیله خشک‌کن افشانه‌ای خشک شد. با اندازه‌گیری سطح اندازه ذرات به وسیله دستگاه CHEMBET، مقدار مساحت سطح مخصوص $5/4894 \text{ m}^2/\text{g}$ به دست آمد که بیانگر مطلوب بودن مساحت سطح ذرات به منظور فرایند تهیه پلاستی سول است [۳۷]. در شکل ۶، عکس‌های میکروسکوپی پودر پلی وینیل کلرید نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل‌ها مشخص است، نمونه پس از خشک شدن در خشک‌کن افشانه‌ای دارای توزیع اندازه ذرات مناسب در محدوده $1/51 \mu\text{m}$ است که حاصل از واکنش (۵) با مقدار بهینه ترکیب امولسیون‌کننده‌هاست. همان‌طور که در این شکل دیده می‌شود، ذرات خشک شده به وسیله خشک‌کن افشانه‌ای از ذرات ریزتر پلیمر با اندازه ذرات متوسط 200 nm به وجود آمده است. در حقیقت، همین توزیع مناسب ذرات پلیمر حاصل از پلیمرشدن امولسیونی و تشکیل ذرات بزرگ خشک شده است که می‌تواند سبب یکنواختی و توزیع مناسب پودر در نرم‌کننده برای تهیه پلاستی سول شود.

نتیجه‌گیری

پلیمرشدن امولسیونی وینیل کلرید با به کارگیری مخلوط

ture to The 21st Century, *J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem.*,

- 42, 578-586, 2004.
2. Saeki Y. and Emura T., Technical Progresses for PVC Production, *Prog. Polym. Sci.*, **27**, 2055-2131, 2002.
 3. Xie T.Y., Hamielec A.E., Wood P.E., and Woods D.R., Suspension, Bulk and Emulsion Polymerisation of Vinyl Chloride, *J. Vinyl. Technol.*, **13**, 1-27, 1991.
 4. Karel M. and Marjolijn K., PVC Plastic: A History of Systems Development and Enterenchantment, *Technol. Soc.*, **23**, 265-286, 2001.
 5. Ugelstad J., Mork P.C., Dahl P., and Rangnes P., A Kinetic Investigation of the Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride, *J. Polym. Sci., Part C*, **27**, 49-68, 1969.
 6. Ashok C., David J., and Poledn A., Review of Specialty PVC Resins, *J. Vinyl. Addit. Technol.*, **8**, 214-221, 2002.
 7. Fikentscher H., Applications of Synthetic Resin Latex, *US Pat. 2,068,424*, 1931.
 8. Odian G., *Principles of Polymerization*, John Wiley and Sons, 2004.
 9. Endo K. and Kiyoshi E., Synthesis and Structure of Poly(vinyl chloride), *Prog. Polym. Sci.*, **27**, 2021-2054, 2002.
 10. Xie T.Y., Hamielec A.E., Wood P.E., and Woods D.R., Experimental Investigation of Vinyl Chloride Polymerization at High Conversion: Mechanism, Kinetic and Modelling, *Polymer*, **32**, 537-557, 1991.
 11. Wang Q., Shoukuan F., and Tongyin Y., Emulsion Polymerization, *Prog. Polym. Sci.*, **19**, 703-753, 1994.
 12. Alvarez A.E., Ressia J.A., Aparicio L.V., and Brandolin A., Batch Emulsion Polymerisation of Vinyl Chloride, *Lat. Am. Appl. Res.*, **31**, 317-323, 2001.
 13. Toma's A., Rasteiro M.G., Rheology of Poly(vinyl chloride) Plastisol, *J. Appl. Polym. Sci.*, **115**, 599-607, 2009.
 14. Sevdıye A.S., Devrim B.S.U., and Semra U.L., Characterization of Poly(vinyl chloride) Powder Produced by Emulsion Polymerization., *J. Therm. Anal. Calorim.*, **101**, 801- 806, 2010.
 15. Ghurmallah H., Sudol E.D., Victoria L.D., and Mohamed S.A., High PVC Film-Forming Composite Latex Particles via Miniemulsification, *J. Appl. Polym. Sci.*, **101**, 4504-4516, 2006.
 16. Ugelstad J., Berge A., Ellingsen T., Nmses T.N., and Mork P.C., Preparation and Application of New Monosized Polymer Particles, *Prog. Polym. Sci.*, **17**, 87-161, 1992.
 17. Nakajima N. and Harrell E.R., Viscosity Aging of Poly(vinyl chloride) Plastisol, *J. Appl. Polym. Sci.*, **95**, 448-464, 2005.
 18. Yusaku S. and Akira A., Particle Size Control of PVC, *Colloid. Surface. A.*, **153**, 321-323, 1999.
 19. Pourmehr M. and Navarchian H., Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride, *J. Appl. Polym. Sci.*, **111**, 338-347, 2009.
 20. Hoefer R., Schmid K., and Bartnick B., Mixed Emulsifier for Emulsion Polymerisation. *US Pat. 4529762*, 1985.
 21. Anderson D. and Farrington S., Emulsion Polymerisation of Vinyl Chloride Polymers using Mixed Emulsifier System, *US Pat. 4150210*, 1979.
 22. Salehi H., Hassannia M., Djalilian M., and Ziaee F., Effect of Different Parameters in Emulsion Copolymerization of Vinyl Chloride/VinylAcetate, *Iran. Polym. J.*, **15**, 111-119, 2006.
 23. Kroon G., Gortz C.M., and Lusvardi K., Mixed Hydrophobe Polysaccharide as Polymeric Emulsifier and Stabilizer, *US Pat. 0242739*, 2008.
 24. Pham V.H., Optimization of PVC Latex Synthesized by Miniemulsion Polymerization, *Chem. Eng.*, **13**, 1372-1377, 2007.
 25. Toma's A., Gil M.H., Bordado J.C., Goncalves P., and Rodrigues P., Preparation of Poly(vinyl chloride) Latexes Using a Dual Surfactant System, *J. Appl. Polym. Sci.*, **112**, 1416-1424, 2009.
 26. Determination of Viscosity Number and K-Value of Vinyl Chloride Polymers, DIN 53726, 1983.
 27. Standard Test Method for Solution Viscosity of Vinyl Chloride Polymers, ASTM D11243-58, 1995.
 28. Ziaee F. and Jalilian S.M., Microstructural Study on Polyvinyl Chloride by One and Two Dimensional Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Methods, *Iran. J. Polym. Sci. Technol. (In Persian)*, **23**, 311-321, 2010.
 29. Starnes W.H., Structural Defects in Poly(vinyl chloride), *J. Polym. Sci., Polym. Chem.*, **43**, 2451-2467, 2005.
 30. Hamielec A.E. and Xie T., Experimental Investigation of Vinyl Chloride Polymerisation at High Conversion/Temperature/Pressure/Conversion Monomer Phase Distribution Relationships, *J. Appl. Polym. Sci.*, **34**, 1749-1769, 1987.
 31. Friis N. and Hamielec A.E., Kinetic of Vinyl Chloride and Vinyl Acetate Emulsion Polymerisation, *J. Appl. Polym. Sci.*, **19**, 97-113, 1975.
 32. Kuchanov S.J. and Bort D.N., Kinetics and Mechanism of Polymerization Vinyl Chloride, *Polym. Sci. USSR.*, **23**, 2712-2736, 1974.
 33. Pepperl G., Molecular Weight Distribution of Commerical

- Emulsion Grade PVC, *J. Vinyl. Addit. Technol.*, **8**, 209-213, 2002.
34. Wutzel H. and Samhaber M.W., Exploring the Limits of Emulsion Polymerization of Styrene for the Synthesis of Polymer Nanoparticles, *Monatsh. Chem.*, **138**, 357-361, 2007.
35. Landfester K., Joseph S.F., and Victor A.K., Particle Size Distribution in Mini-Emulsion Polymerization, *C.R. Chimie.*, **6**, 1337-1342, 2003.
36. Choi Y.T., El-Aasser M.S., and Sudol E.D., Vanderhoff J.W., Polymerization of Styrene Miniemulsions, *J. Polym. Sci. Polym. Chem.*, **23**, 2973-2987, 1985.
37. Toma's A., Rasteiro M.G., Gando-Ferreira L., and Figueiredo S., Rheology of Poly(vinyl chloride) Plastisol: Effect of a Particular Nonionic Cosurfactant., *J. Appl. Polym. Sci.*, **115**, 599-607, 2009.