

کاربرد پلاستیکها در زمین

Plastics in the Ground

By:Nigel Wrigley

Chemistry and Industry ,4 July 1988

ترجمه: حسن دیری اصفهانی، آذر محمدلوی عباسی

دانشگاه صنعت نفت

واژه‌های کلیدی:

بافت زمینی، شبکه زمینی، جهت یابی، بدروگر، ژئوتکنیک

چکیده

نواع یاد شده همراه با مواد زیر به کار می روند:
 خاکها: این مواد از خاک رس نرم تا سنگ شکسته تغییر می کند و
 محصولات جانبی صنعتی مانند خاکستر سخت گرد شده (PFA) و
 ضایعات سنگ معدن را در بر می گیرد.
 آسفالت: در جاده‌ها، توپوگاههای هواییما با سطوح سخت و پوشش کف
 میدان فرودگاه.

بتن: در صفحات بتونی، آستر دیوار و واحدهای پیش ریخته.
 بازار این مواد طی دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ به کنندی
 توسعه یافت، و از آن پس شتاب یافت و از مرز m^3/a در
 ۱۹۸۴ گذشت (بیش از $100,000 m^3/a$) [۱]. رشد سریع این بازار
 همچنان ادامه دارد و علت آن امتیازاتی است که برای مهندسان عمران
 در طرحهای ویژه دارد. این مزایا عبارت اند از: کاهش هزینه ساختمان،
 زمین کمتر برای عملیات حاکمی وسیع، استفاده از زمین و مواد پر کننده
 اندک، سرعت ساخت، دوام بیشتر، نگهداری و تعمیر کمتر، و
 ساختهایی که با محیط سازگاری دارند.

ساختهایی که با استفاده از مواد پلیمری ساخته شده‌اند، عمر
 طراحی شده دارند که از عمر موقت (یک تا پنج سال) تا دائمی (۱۲۰
 سال و بیشتر) تغییر می‌یابد. زمینه‌های کاربرد، این موارد را شامل می‌شود:
 تقویت کنندگی و جداسازی در خاکریزیها، دیوارهای عمودی، جاده‌ها
 و توپوگاههای هواییما با سطوح سخت، زهکشها و روکشها در مخازن و
 حفره‌های جمع آوری فاضلاب، کنترل ترک در آسفالت و بتن و کنترل
 مایندگی.

در این گستره کاربرد، لازم است مهندس طراح برخی جنبه‌های
 کارکردی مواد پلیمری را در نظر بگیرد، از جمله: سازگاری و برهم کنش
 با ماده پر کننده، استحکام کششی زیر بارهای مداوم یا پویا، مقاومت در
 برابر آسیب محلی، انتقال پذیری (transmissivity) در صفحه یا
 بر صفحه، استحکام فشاری، مقاومت شیمیایی و زیست شناختی، مقاومت
 در برابر نور مادرای بنفش و آثار پیری.

استفاده از مواد پلیمری در ترکیب با مواد توده‌ای در مهندسی عمران برای
 استحکام خاک رو به رشد فزاینده است. این مواد برای استحکام خاکریزیها،
 جاده‌ها، توپوگاههای هواییما و روکش مخازن و سنجنین کنترل ترک در
 آسفالت و بتن مورد استفاده قرار می‌گیرند. از مزایای کاربرد مواد پلیمری
 می‌توان کاهش هزینه، اشغال فضای کمتر برای خاکریزیها وسیع، سرعت
 ساخت، بافزایش عمر سازه و سازگاری با محیط را نام برد. آنچه که علم
 استفاده از مواد پلیمری برای استحکام بخشیدن به خاک نوین است کنترل مداوم
 کیفیت از اهمیت خاصی برخوردار است.

در این مقاله نقطه نظرهای عدمه عملکرد مواد پلیمری بحث و بررسی
 می‌شود. سازگاری بین خاک و ماده پر کننده علی آزمایش‌های مختلف بررسی
 می‌گردد و استحکام کششی، مقاومت در برابر آسیب محلی و مقاومت شیمیایی
 و زیست شناختی از سایر مواردی است که مورد بحث قرار می‌گیرد.

مقدمه
 مواد پلیمری که به طور گسترده در ترکیب با مواد توده‌ای در مهندسی
 عمران مورد استفاده قرار می‌گیرند در اصل کاربردهای ژئوتکنیکی
 دارند. این مواد به طور کلی از انواع کارآمد یک یا چند پلیمر توده‌ای
 مهندسی ساخته می‌شوند:

پلی پروپیلن (PP)
 پلی اتیلن (PE)
 پلی استر (PET)


از این مواد به شکلهای گوناگون استفاده می‌شود:
 پارچه‌ها: انواع بانه، بانه، و دومی ممکن است گرما پیوندی یا سوراخ
 سوزنی باشد.

شبکه‌ها: ساختهای باز با اتصالات بسیار محکم که استحکامی در یک
 جهت (تک محوری) یا در دو جهت عمود برهم (دو محوری) دارند.
 توربیها / الکها: عموماً اکسترو شده با ساختهای سه بعدی.
 غشاها: اورقهای پیوسته عموماً با ضخامت $2-4 mm$.
 ترکیبی: دو یا چند نوع پیش گفته که در کارخانه به یکدیگر جفت
 شده‌اند.

Key Words:

geotextile ,geogrid ,orientation ,interlock ,geotechnic

یابی شده است. از واپتگی به شدت که نشان داده شد در برخی شرایط طراحی می توان سود جست، مثلاً خاکریزیهایی که برای تحمل بارگذاریهای مداوم و زلزله طراحی شده اند. یک تجزیه نشان داده است که مقدار تقویت کننده لازم برای بارهای مداوم می تواند برای تحمل بارهای سنگیتر ولی گذراخی کافی باشد که توسط شرایط زلزله اعمال می شود [5].




شکل ۳- کارکرد خوش در 20°C و تنش $12/9\text{ MPa}$ برای کوبیلمر HDPE در نسبتیهای جهت یابی مختلف.

روشهای آزمون

استحکام کوتاه مدت / از دیاد طول: این خواص در دستگاه آزمون کششی متداول اندازه گیری می شود که فکهای آن برای پذیرش بارچه ها یا شبکه ها بدون صدمه زدن به آنها اصلاح شده اند. برای اطمینان از یکنواختی نتایج، کمیته فنی استانداردهای انگلستان، TCM^{۲۵}، به تازگی BS^{۶۹۰۶} را منتشر کرده که مبتلزم آزمایش در $10^{\circ}\text{C} \pm 2$ درصد ± 3 در هر دقیقه در $20^{\circ}\text{C} \pm 2$ است [6].

خواص خستگی: این خواص با یک دستگاه آزمایش کششی اصلاح شده برای اعمال بار یا کرنشی که در حدود یک میانگین نوسان می کند، اندازه گیری می شود. این شرایط کرنش نوسان کننده برای تقویت جاده ها و شن ریزی راه آهن مورده توجه ویژه است. بنابراین، آن را در دانشگاه ناتینگهام در حین کار روی شبکه زمینی پلی پروپیلن دو محوری، که در حال حاضر به SS^۲ معروف است، آزمایش کردند [7]. نتایج حاصل از



شکل ۲- مکانیسم درگیری درونی.

خواص کششی بحث کلی


تمام مواد پلیمری که برای تقویت در مهندسی ژئوتکنیک به کار می روند، از فرایند یا جهت یابی سود می جویند، یعنی در حین فراورش، پلیمر در دمایی پایینتر از نقطه ذوب کشیده می شود. این عمل مولکولهای بلند زنجیر ماده را به سویی که کشیده می شوند جهت می دهد و خواص فیزیکی را در آن سو بسیار تشدید می کند. اثر افزایش جهت یابی بر خواص فیزیکی پلی اتیلن با چگالی زیاد (HDPE) که برای تولید شبکه های زمینی تک محوری تنسار (Tensar) مصرف می شود در شکل ۳ نشان داده شده است. نتایج رسم شده از آزمایشها بر اساس (خوش) روی نمونه های (الف) بدون جهت یابی ($\lambda = 1$)، (ب) با جهت یابی کم ($\lambda = 1/5$)، (ج) با جهت یابی زیاد ($\lambda = 12$) به دست آمده است. هر سه نمونه در تنش مشترک $12/9\text{ MPa}$ در شرایط یک چهارم وزن بر متر مربع می باشد.

یک نکته مورد توجه عمومی دیگر این است که خواص کششی همه مواد پلیمری به دما و زمان بستگی دارد. اثر زمان در شکل ۴ نشان داده شده است، که در آن منحنیهای مختلف بار - کرنش برای ناحیه $10^{\circ}\text{C} \pm 2$ درصد کرنش شبکه زمینی تک محوری تنسار (Tensar) رسم شده است. خطوط الف، ب و ج از آزمایشها کششی باشد تا بگرفته شده است و خطوط د، ه و مربوط به گسترهای از آزمایشها بر اساس (خوش) است که تا 10°C ساعت ادامه یافته و نتایج تا 10°C ساعت برون

آزمایشگاه پژوهشی جاده و حمل و نقل به تصویب رسیده است [9]. برای به دست آوردن اطلاعات کافی جهت کاربردهای طراحی تعدادی نمونه زیر بارهای ثابت متفاوتی قرار می‌گیرند که به سرعت اعمال می‌شود و در صورت امکان در ماههای مختلف. این کار مستلزم تجهیزات بسیار زیادی است، مثلاً در مؤسسه نتلون هم اکنون ۱۰۰ آزمایشگاه آزمایش وجود دارد که در ۵ آزمایشگاه باکتریل دمایی جداگانه نصب شده است.

انجام این گونه آزمایشها طی دوره‌هایی بیش از ۱۰۰۰ ساعت مشکل است و در نتیجه برای عمرهای طراحی از مرتبه یک میلیون ساعت (۱۱۴ سال) برونویابی تا دو دهه لازم است. این کار را با اطمینان به وسیله فنایی مختلف انطباق منحنی می‌توان در صورتی انجام داد که:

پلیمر مصرفی از نظر خواص دراز مدت کاملاً ساخته شده است، مثلاً کوبیلم HDPE که در تولید شبکه‌های زمینی تنسار SRA ۰ می‌رود به مواد مصرفی برای تولید لوله‌های گاز شیوه است که برونویابی تا ۱/۶۲ لگاریتم در مبنای ده به خوبی انجام شده است [10].




شکل ۵ - آزمایش خستگی تنسار SS ۳ [7]

کارآئی لازم این است که حد کرنش کاملاً پایستر از کرنش گسیختگی ماده باشد.

آزمایش‌های شتابدار با افزایش اندک دما (30°C - 10°C) برای تأیید تابع به کار می‌رود.

تابع نمونه برای یک رشته از این قبیل آزمایشها در شکل ۶ نشان داده شده که کرنش کلی در برابر (لگاریتم) زمان برای نمونه‌های تنسار SRA ۰ در بارهای مختلف رسم شده است. اطلاعات برای مقاصد طراحی از داده‌ها بر سرمه دوباره نقاط، که منحنیهای یک زمان بار - کرنش را می‌دهد، می‌تواند گرفته شود که در شکل ۷ نشان داده شده یا از یک منحنی سفتی یک زمان که در شکل ۷ نشان داده شده است. در نوع دوم داده‌ها برای 10°C و 20°C هر دو نشان داده شده که محور زمان 20°C انتقال یافته است تا بهترین حالت از نظر قرار گرفتن همه



شکل ۶ - نمونه رابطه‌های کرنش - بار تنسار ۰ در $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ در سرمه SRA ۰.

این آزمایش در شکل ۵ نشان داده شده است. شرایط به کار رفته طوری انتخاب شده‌اند که در ساختمان جاده دائمی قابل استفاده باشد. آزمایش به مدت یک ساعت بعد از ۵۰۰۰۰۰ سیکل با برداشتن بار روی نمونه متوقف شد و سپس ادامه یافت. نتایج بدین قرارند: خواص کشسانی ماده (حد بین حداقل و حداقل بار) در تمام مدت آزمایش در اصل بدون تغییر ماند.

پس از توقف برای تنها یک ساعت ماده در اصل به حالت اولیه خود بازگشت.

آزمایش ادامه یافت و قبل از آنکه ماده دوباره به شرایط ثبت شده قبل از توقف برسد، ۵۰۰۰۰۰ سیکل دیگر اعمال شد. بین $2/25$ و 3 میلیون تناوب در کارکرد تغییر مهی وجود نداشت.

استحکام دراز مدت و ازدیاد طول: قبل از مصرف پلیمرهای جهت یابی شده در مهندسی ژئوتکنیک، توجه کمی به کارکرد این مواد زیر بارهای ثابت برای دوره‌های طولانی می‌شد. بنابراین، اطلاعات مفید اندکی در دسترس مهندس طراح بود. در نتیجه، لازم بود روش‌های آزمایش مناسبی را بنیاد نهاد. در انگلستان، استاد مک‌گاون از دانشگاه استرات کلاید [8] در این کار پیش قدم شد و هم اکنون اساس یک روش آزمایش به وسیله

جدول ۲ - ضریب‌های جزئی اینمی پیشنهاد شده.

نوع	(mm)	خوب با حداقل اندازه ذره	پرکننده با درجه بندی	ضریب‌های جزئی اینمی	خاک اصلی
ش	٦	خوب با حداقل اندازه ذره	٧ پیشنهادی برای	٢٠٠ SR11٠ SRA٠ SR5٥	ضریب‌های جزئی اینمی
نم	٦	قلوه سنگ صاف	١٢٥	١/٤٠ ١/٤٠ ١/٧٠	١/٤٠ ١/٤٠ ١/٧٠
نم	٤٠	ذیر	٦٠	١/٢٠ ١/٣٠ ١/٤٥	١/٢٠ ١/٣٠ ١/٤٥
نم	٦	متوجه	١٢٥	١/١٠ ١/٢٠ ١/٢٥	١/١٠ ١/٢٠ ١/٢٥
مسه	٢				
خاک رس					
پودر شده					
خاکستر سوخت					

انتقال پذیری


تراوایی از میان صفحه

تقویت کننده‌ها / جداکننده‌های ساختماری: در مواردی که ورقهای مواد پلیمری به عنوان تقویت کننده‌های افقی یا لایه‌های جداکننده در سازه‌های خاکی به کار می‌روند، اینکه آبهای زیر زمینی بتوانند آزادانه از میان لایه‌ها عبور کنند اهمیت پیدا می‌کند. نکته مهم دیگر این است که ذرات خاک نتوانند روی سطح تقویت کننده تجمع یابند. چنین تجمعی می‌تواند مانع زهکشی شود و همچنین صفحه لغزش روانی را درون ساختار ایجاد کند. تهابکه‌ها یا محصولاتی با بافت باز چنین اینمی دراز مدتی را تأمین می‌کنند.

زهکشی ساختاری و جمع آوری فاضلاب: تقریباً همه بازار لایه‌های جداکننده / صاف کننده بین فاضلاب پر یا سر خالی استاندارد و کانالهای زهکشی، در حال حاضر با بافت‌های زمینی بافته نشده پوشیده شده است. برای بهینه سازی تأثیرات گستره وسیعی از محصولات در دسترس مهندس طراح است. ملاحظات مهم در طراحی عبارت اند از: جداکننده اندازه حفره مناسب برای جلوگیری از عبور جامداتی که محیط زهکشی را مسدود می‌کنند، مقاومت شیمیایی،

استحکام دراز مدت کافی تا حفره‌هارا در محیط زهکشی بسط دهد. کنترل فرسایش: بازار رو به رشدی برای بافت‌های زمینی بافته نشده و اختصاصی وجود دارد که لایه جداکننده‌ای بین سنگ یا روكشهای سنگ بتونی و خاک زیرین آن ایجاد می‌کند. این گونه مواد باید در برابر آسیهای محلی به شدت مقاوم باشند و حداقل خواص جریان در صفحه واژ میان صفحه‌های ممکن را داشته باشند که با معانعت از فرسایش خاک.

نقاط در یک منحنی واحد را بدهد. مشاهده می‌شود که آزمایش این محصول در 20°C معادل با آزمایش شتابدار 10°C در $1/2$ لگاریتم در مبنای ده است. از این روشی برآور یابی شده کرنش 224 KN/m برای 10°C نشان داده شده است، (انگلستان در دمای طراحی درون خاک) می‌تواند با درجه اطمینان خیلی بالایی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی، می‌توان اصل انطباق زمان - دما را برای مواد پلیمری به کار برد. ولی، به دلیل دامنه وسیع پلیمرها، نسبتهاج چهت یابی و شکلهای فیزیکی مواد مصرفی برای تقویت خاک ضرایب انتقال زمان - دما برای هر محصولی باید به طور تجربی تعیین گردد.




شکل ۶ - منحنیهای کرنش - زمان برای تسار SRA_0 و SRA_1 در $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.

مقاومت در برابر آسیب محلی

در ضمن فرایند ساختن، همه محصولات تقویت کننده خاک بین لایه‌هایی از انواع مختلف خاک دارای ذرات سنگ با اندازه‌ها و شکلهای مختلف فشرده می‌شوند. بنابراین، چه ماده مصرفی پلیمری یا حتی فولاد روینه کاری شده باشد، آسیهایی وارد خواهد شد. نکته مهم این است که مهندس طراح حد احتمالی این آسیب را بداند تا بتواند مقدار مجاز را در محاسبات طراحی منظور کند. این گونه اطلاعات را فقط می‌توان از آزمایشها با مقیاس کامل گرفت. یک روش آزمایش برای این کار بین شرکت نتلون با مسئولیت محدود و بخش حمل و نقل [11] مورد توافق گرفته است و اطلاعات برای مهندس طراح که با استفاده از این روش آزمایش روی شبکه‌های زمینی تسار $SR55$ ، $SR110$ و SRA_0 به دست آمده در جدول ۲ نشان داده شده است. مجدداً این گونه اطلاعات ویژه محصول است و اگر محصولات سایر تولیدکنندگان قرار است که برای تقویت کنندگی خاک بررسی شود، نیاز به انجام این گونه آزمایشها خواهد داشت.

وجود دارد. از این رو، به تازگی گستره جدیدی از توریهای با ظرفیت بالای جریان تک جهته توسعه یافته و اختراع آن به ثبت رسیده، که در شکل ۹ نشان داده شده است. مقایسه‌ای از ظرفیت جریان بین دو طرح توری که m^3/m وزن مساوی دارند در شکل ۱۰ نشان داده شده است.


سازگار باشد تا اطمینان حاصل شود که فشار هیدرولیک پشت روکش افزایش نمی‌یابد.



شکل ۸- توری زهکشی مرسوم.

مواد کامپوزیتی


برای سهولت نصب در زهکشی ساختاری مواد کامپوزیتی مختلفی در دسترس می‌باشدند [13]. این گونه مواد شامل یک توری زهکشی چدنی با یک بافت زمینی بافته نشده است که به یک یا دو طرف اتصال دارد و می‌تواند دارای غایبی نفوذ ناپذیر متصل به یک طرف باشد.



شکل ۹- توری زهکشی با جریان بالا.

استحکام تراکمی

این خاصیت تنها در کاربردهای اهمیت قابل توجه دارد که انتقال پذیری در صفحه زیر فشار بسیار زیاد (به ویژه در جمع آوری فاضلاب) لازم است. وقتی یک توری زهکشی مرسوم (شکل ۸) در معرض فشار قرار می‌گیرد، بار از میان توری تنها در نقاطی که رشته‌ها یکدیگر را قطع می‌کنند، انتقال می‌یابد. به طور نمونه، این گونه نقاط نماینده ۴ درصد



شکل ۷- منحنی سفتی تک زمان در ۱۰ درصد کرنش برای تسار SRA۰

انتقال پذیری در صفحه

در بعضی ساختارها، به طور نمونه در خاکریزیها، شاید لازم باشد که مسیرهای زهکشی افقی با انتقال پذیری کم را برای بهینه سازی زهکشی و انباشتن خاکریز تأمین کرد. این کار با استفاده از بافت‌های زمینی بافته نشده سوراخ سوزنی ضخیم (۶-۴ mm) به ارزانترین قیمت تمام می‌شود.

در زهکشی ساختاری و جمع آوری فاضلاب یک لا یاه زهکشی با ظرفیت بالای جریان در صفحه لازم است تا اثر افزایش فشار هیدرولیک را در برابر سطح ساختار یا غشای نفوذ ناپذیر به حداقل برساند. هم اکنون کاربرد مرسوم لا یاهی شن یا ماسه با صفاتی $30 \times 30 \text{ mm}$ برای این نقش تا حد زیادی به نفع توریهای اکسترود شده سه بعدی با خواص جریان چند جهته، که در شکل ۸ نشان داده شده، کنار گذاشته شده است. ولی چون مسیرهای جریان در این توریها پیچایج است، برای ظرفیت جریانی که اقتصادی باشد، محدودیت

شد. بنابراین، مواد مقاوم ESC توسعه یافت. آزمایشها روی یک شبکه زمینی تنسار HDPE تأیید کرد که با یک رزین جهت پایی که به درستی انتخاب شده است، ESC در این محصولات رخ نمی‌دهد [14].

همچنین PET در برابر بسیاری از مواد شیمیایی و آثار زیست شناختی مقاوم است، ولی در محلولهای اسیدی و قلیایی کارکرد آن با زمان کاهش می‌یابد. اثر حمله اسید در محلولهایی که احتمالاً در خاک یافت می‌شوند، منتشر شده است [15]، ولی شواهد کافی هنوز در دسترس نیست تا مقدار مجاز لازم جهت استحکام طراحی را برای دوره‌های بیش از پنج سال تعیین کند.

در شرایط قلیایی، شواهد ضد و نقیضی طی سالها ارائه شده است، ولی وضعیت با انتشار اخیر اثر یونهای فلزی مختلف در محلول روشن شده است. معلوم شده است که حمله اولیه ضعیفی در محلولهای سدیم پایه رخ داد، ولی آسیب جدی در محلولهای کلسیم پایه وارد شد. برای مشخص کردن این آثار باید کار زیادی انجام گیرد. ولی آنچه بیش از همه انتظار می‌رود این است که استفاده از پلی استر در شرایط قلیایی مکان ویژه باشد. تنها پس از بررسی پرکننده طرح ویژه و شرایط آبهای زیر زمینی مهندس طراح با اطمینان قادر به مشخص کردن PET خواهد بود.


مقاومت در برابر نور ماورای بنسن

مقاومت PP و PE و PET طبیعی در برابر اثر نور ماورای بنسن تفاوت‌هایی دارد. ولی، با توجه به بهبودی که با استفاده از افزودنیها حاصل می‌شود، این مسئله در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. متداولترین مواد مصرفی عبارت‌اند از: زوده نرم (CB)، و پایدار کننده‌های آمینی معانعت شده (HALS). درجه بهبود مقاومت PP را که می‌توان با استفاده از CB و HALS به تهیی پا در ترکیب به آن رسید و از آزمایش شتابدار به دست آمده در جدول ۳ نشان داده شده است [17].

طی استفاده اولیه از بافت‌های زمینی، همیشه آنها را به صورت دفن شده نصب می‌گردند و از طرف مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان توجه کمی به مقاومت آنها در برابر UV می‌شود. خلاصه نتایج یک رشته آزمایش‌های پرتو دهنی نمونه‌هایی از این گونه بافت‌ها گزارش شده است [18]. نشان داده شد که دو نمونه از مواد مورد آزمایش حتی طی دوره کوتاهی از انبار شدن در معرض نور در محل، قبل از نصب، می‌توانند به شدت آسیب جدی بینند، و حتی به بهترین نمونه‌ها طی ۳۶ هفته آسیب قابل ملاحظه‌ای وارد شد.

با ابداع شبکه‌های پیکارچه که در آن نشو و نمای گیاهان سریع است، به سرعت استفاده از این گونه مواد برای حفظ سطوح خاکریزیهای شبیدار جای خود را باز کرد. از این رو، اکنون می‌توان شبکه‌ای سبز پیکاری شده سازگار با محیط را به جای سطوح بتونی ساخت سابق، طراحی کرد. همچنین امروزه از این شبکه‌ها برای گاییونها

سطح صفحه توری می‌باشد. در نتیجه اگر فرض شود که استحکام تراکمی دراز مدت پلی اتیلن (PE) مصروفی مشابه ۸ MPa استحکام کششی لوله گاز جهت پایی نشده باشد [10] و یک ضربه اطمینان دو به کار رود، این ۴ درصد سطح صفحه، عمقهای اعمال بار اضافی را که می‌تواند وارد شود تا حدود ۱۰ m ۱ محدود می‌کند. ولی، با توریهای جدید (شکل ۹) بار تراکمی به وسیله سطح کامل صفحه رشته‌های اصلی انتقال می‌یابد، که به طور نمونه نماینده ۲۰ درصد کل مساحت سطح است. از این رو، عمقهای اعمال بار اضافی که می‌تواند وارد شود به بیش از ۵۰ m می‌رسد.



شکل ۱۰ - شدت جریان در صفحه برای دو توری زهکشی با وزن برو مربع بکسان.


مقاومت شیمیایی و زیست شناختی PP و PE هر دو در دمای محیط اساساً بی اثرند و مطالعه ادبیات علمی درباره موضوع تأیید می‌کند که مکانیسم شناخته شده‌ای برای تحریب شیمیایی یا زیست شناختی که بر کارکرد آنها در مهندسی ژئوتکنیک اثر بگذارد، وجود ندارد [14]. پس از تجاری شدن اولیه این محصولات در دهه ۱۹۵۰، از این مقاومت در برابر حمله در کاربردهای بحرانی رویاز، مدفون و دریابی مانند لوله‌ها، عایق کاری کابل، انبار مواد خطرناک و ساخت واحدهای شیمیایی بهره‌مند شده‌اند.

طی استفاده اولیه از PE، ترکهای تنش محیطی (ESC) در محلولهای مواد فعال در سطح در مورد مواد نادرست مشخصی تجربه

(سبدهای پرشده از سنگ) به جای توریهای فولادی روینه کاری شده استفاده می‌شود.

جدول ۳ - مدت زمانی (ساعت) که تا ۵ درصد استحکام نوارهای پلی پروپیلن ۶۰۰۰ در آزمایش شتابدار حفظ می‌شود [17].

مقدار HALS	مقدار دروده	مقدار دروده	مقدار دروده	مقدار دروده
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
بدون افزودنی	۱۵۰۰	۷۵۰	۵۰۰	۱۰٪
Tinuvin 770	>۱۴،۰۰۰	۵۵۰	-	۲۵۰۰
Tinuvin 770	>۱۴،۰۰۰	۸۰۰	۹۵۰۰	۱۲۰۰۰
Tinuvin 622	>۱۴،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	۹۰۰	۲۵۰۰
کیمازورب ۹۴۴	>۱۴،۰۰۰	۶۰۰	۵۷۵۰	۴۷۵۰
(Chimassorb)				%۰/۴



شکل ۱۱ - هوازدگی مواد شبکه زمینی.
پیوی

در غیاب مواد شیمیایی مخرب و نور UV باز تغیراتی در مواد پلیمری ایجاد می‌شود که تغییرات فیزیکی، اکسایش در برخی موارد، تخریب هیدرولیکی می‌باشد.

تغییرات فیزیکی در درجه دوم اهمیت قرار دارد ولی قابل اندازه گیری است. افزایش درجه نظم مولکولی در فاز بی شکل، افزایش اندک استحکام و مدول را سبب می‌شود [19] که می‌توان آن را در شکل ۱۱ مشاهده کرد. در این شکل افزایش استحکام طی ۵،۰۰۰ ساعت نخست در مورد سه نمونه از چهار محصول در آن ثبت شده است.

در تمام پلیمرهای مهندسی تودهای با استفاده از ضد اکسیدهای معروف با اکسایش مقابله شده است، و انتظار می‌رود که این مواد محافظت خوبی در همه شرایط آب و هوایی برای دوره‌های بیش از ۱۰۰ سال ایجاد کند. با وجود این، در بسیاری از پارچه‌ها، تارهای جداگانه ظرف‌اند (با ضخامت کمتر از ۱۰۰ μ) و نیست سطح به حجم برای ضد اکسیدهای متداول آن قدر بالاست که طی سالها پرتوگیری در شرایط آب روان شسته می‌شوند، نشان داده شده است که کاربرد ضد اکسیدهایی که کم شسته می‌شوند، می‌تواند این مسئله را از بین برد [20].

در این کاربردها مقاومت در برای اثر نور ماورای بنفش در درجه اول اهمیت قرار دارد، در نتیجه یک رشته آزمایش‌های پرتوودهی ماورای بنفش شتابدار بر روی شبکه‌های زمینی تسار دارای دوده نرم CB در آزمایشگاه‌های صنایع پتروشیمیایی میتسوی در سال ۱۹۸۴ آغاز گردید. این آزمایشها در دستگاهی انجام شد که از پیش در برابر پرتوگیری بیرونی نمونه‌های PE و PP درجه بندی شده بود و نتایج اولیه سال گذشته گزارش شد [14]، در بی آن پیشنهاد گردید که نتایج خوب به دست آمده را می‌توان با درنظر گرفتن اینکه حفاظت ایجاد شده توسط CB در اساس یک اثر فیزیکی است توضیح داد، یعنی کمرنگ شدن که طی آن آسیب دیدگی با سرعتی روی می‌دهد که تنها لایه سطحی نازک پرتو گرفته کاملاً تخریب و شسته می‌شود. این شدت برای محصولی که دارای ۲/۵ درصد CB است برابر ۵۰۰/۰ ۲ در آب و هوای معتدل و برای محصولی که دارای ۷۵/۰ درصد CB است ۱۱۰/۰ ۲ در آب و هوای معتدل و برای محاسبه شده است.

هم اکنون این آزمایشها کامل شده و نتایج به دست آمده طی بیش از ۲۵،۰۰۰ ساعت (معادل با ۲۵ سال در فضای بیرون) در شکل ۱۱ نشان داده شده است. از شکل پیداست که بعد از این مدت هر دو محصول ۲/۵ درصد و ۷۵/۰ درصد CB آسیب کمتری از آنچه که مدل بالا پیش بینی می‌کند، دیده‌اند. این کار به قدری مثبت بود که هم اکنون تمام شبکه‌های زمینی تسار با ۲/۵ درصد CB تولید می‌شوند، به

- [3] Gilchrist ,A.J.T. ,& Brown ,S.F. , "Polymer Grid Reinforced Asphalt to Limit Cracking and Rutting in Pavements" Presented at the third IRF Middle East Regional Meeting , Saudia Arabia ,13-18 February 1988.
- [4] Watson ,A.J. ,Hobbs ,B. ,& Oldroyd ,P.N. , "The Behaviour of Tensar Reinforced Cement Composites Under Dynamic Loads" in "Polymer Grid Reinforcement", Proceedings of a Conference Sponsored by the SERC and Netlon Ltd , London 22-23 March 1984.
- [5] Bonaparte ,R. ,Schmertmann ,G.R. & Williams ,N. , "Seismic Design of Slopes Reinforced with Geogrids and Geotextiles", in Proceedings of the third International Conference on Geotextiles ,Vol.1 7-11 April 1986 ,273-9.
- [6] BS 6909:Part 1:1987 "British Standard Methods of Test for Geotextiles:Part 1 ,Determination of the Tensile Properties Using a Wide-Width Strip".
- [7] Hughes ,D.A.B. , "Polymer Grid Reinforcement of Asphalt Pavements" ,PhD Thesis Submitted to Nottingham University ,1986.
- [8] McGown ,A. ,Andrawes ,K.Z. ,Yeo ,K.C. ,& Dubois ,D. , "The Load-strain-time Behaviour of Tensar Geogrids" , "Polymer Grid Reinforcement" ,in "Proceedings of a Conference Sponsored by the SERC and Netlon Ltd" , London 22-23 March 1984 ,11-7.
- [9] Murray ,R.T. ,& McGown ,A. , "Geotextile Test Procedures: Background and Sustained Load Testing" ,TRRL/DTP Application Guide No.5.
- [10] Greig ,J.M. ,Plast. Rubber Process. Appl. ,1981 ,1 ,43-9.
- [11] "Site Damage Test Procedure for 'Tensar' Geogrids" , Blackburn:Netlon Ltd ,1986.
- [12] Netlon Limited ,Patent Application No.8707545 "Drainage System Single Layer"30 March 1987.
- [13] "Filtram"/UK /8/83 ,Promotional Literature ,ICI PLC , Pontypool ,1983.
- [14] Wrigley ,N.E. , "Durability and Long-term Performance of 'Tensar' polymer Grids for Soil reinforcement" October 1986.
- [15] Enka Industrial Systems:'Stabilenka' Promotional Literature ,Undated.

تغییر هیدرولیتی یک فرایند خود کاتالیزوری است که در مورد PET در حضور آب اتفاق می افتد. شدت پیشرفت آن بستگی به مقدار اولیه گروههای کربوکسیل دارد [21]. بنابر این ، آن را می توان با انتخاب رزین و کنترل شرایط فراورش به حداقل رساند و از داده های تولید کنندگان [15] برداشت می شود که بر استفاده کوتاه مدت (تا پنج سال) از PET در زمین اثر عدمهای نخواهد داشت.

تصمیم گیری

علم استفاده از مواد پلیمری برای تقویت خاک هنوز در اصطلاح مهندسی عمران ، جدید است. دو نسل کامل از مهندسان عمران مشغول کار وجود دارند که آموزش رسمی در مورد این موضوع نداشته اند. همچنین طراحی مهندسی عمران از نظر خواسته های عموم ، محافظه کارانه است. برای مثال ، از جداده ای که بیش از عمر طرح ریزی شده آن دوام آورد ، تمجیدی نمی شود ، ولی در پی علامت اولیه خطر ، به سرعت و شدت اختراض می شود. در نتیجه ، نکته مهم این است که تولید کنندگان همه مراحل ممکن را طی کنند تا صنعت دوباره تصمیم گیر که محصول عرضه شده همواره از کیفیت صحیح برخوردار است.

سه سیستم تصویب رسمی موجود است که از اهمیت خاصی جهت عملیات در انگلستان و اروپا در کل برخوردار است:

تصویب تولید سیستمهای QC مطابق با BS 5750 ، قسمت ۲ ، ISO 9002 (۱۹۸۷)

تصویب محصولات برای کاربردهای بحرانی توسط هیئت انگلیسی اگری مت (British Board of Agreement)

تصویب محصولات برای کاربردهای بحرانی توسط انجمن آلمان برای تکنیک ساختمان (German Institut für Bautechnik)

دستیابی به چنین تصویباتی ، به ویژه در دو مورد اخیر ، برای محصولات تازه و بدین یک فرایند طولانی و مشکل است ، ولی آن را می توان انجام داد [22-24]. بدین ترتیب ، با همه گیر شدن مصوبات اعتماد بیشتری جلب شده و کاربرد پلیمرها در زیرزمین افزایش می باید.



- [1] Giroud ,J.P. , "From Geotextiles to Geosynthetics:A Revolution in Geotechnical Engineering" ,Proceedings of the third International Conference on Geotextiles Vol.1 7-11 April 1986 ,1-18.
- [2] Lambe ,T.W. ,& Whitman ,R.V. , "Soil Mechanics" ,SI Version ,New York:John Wiley ,1979.

محسن قلمکار معظم

دکتر محسن قلمکار معظم در ۲۴ خرداد ۱۳۱۹ در تهران متولد شد. پس از گذراندن دوره ابتدایی و متوسطه، در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۴۲ با رتبه اول موفق به دریافت درجه لیسانس شیمی از این دانشگاه شد. وی در ۱۳۴۴ با استفاده از بورس وزارت علوم ایران برای ادامه تحصیل به امریکا رفت و در دانشگاه U.C.L.A. سرگرم تحصیل شد و در عنوان حال از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸ سوپرینتینر شد. به عنوان دستیار آموزشی و از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹ به عنوان دستیار پژوهشی در آن دانشگاه مشغول کار گردید و سرانجام در سال ۱۳۵۰ با گذراندن تر دوره دکترا زیر نظر توماس یاکوب و با عنوان «پلیمر شدن فضای ویژه آلتها، مکانیسم و شیمی فضایی» موفق به دریافت درجه دکترا شد.

دکتر قلمکار پس از پایان تحصیلات در سال ۱۳۵۰ به ایران بازگشت و از آن تاریخ تا زمان مرگ، خرداد ماه ۱۳۷۱، به ترتیب در دانشگاه ملی، مدرسه عالی پارس، دانشگاه آزاد سابق و دانشگاه شهید بهشتی سرگرم تدریس بود. طی این سالها وی علاوه بر تدریس، در اجرای طرحهای صنعتی (سترنر وینيل، سترنر ملامین از اوره صنعتی و تهیه مشقفات سلوژن) فعال بود و به تألیف و ترجمه و ویراستاری کتابهای گوناگون از جمله جادوهای شیمیابی (۱۳۵۲)، شیمی عمومی هیأت مؤلفان جلد اول و دوم (۱۳۵۹)، شیمی آلی در سه جلد (۱۳۶۲)، مبانی تقارن اوریتال مولکولی (۱۳۷۰)، شیمی پیش دانشگاهی (۱۳۷۱) و مجموعه‌ای از کتابهایی که زیر چاپ است نیز پرداخت. این استاد برجسته همچنین راهنمایی بیش از ۸ نفر از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد را به عهده داشت و مقالاتی تألیف کرد که در مجلات علمی ایران و خارج به چاپ رسیده است.

[16] Schneider ,H. ,& Groh ,M. , "An Analysis of the Durability Problems of Geotextiles" ,in "Proceedings of Geosynthetics" 87 Conference ,Vol.2 ,Session 4a ,New Orleans ,24-25 February 1987 ,434-41.

[17] "The Effect of Carbon Black ,etc on the Light Stability of Polypropylene Tapes" ,Project 3008X ,Ciba-Geigy Limited , 1983.

[18] Walker ,D.M. & Juzkow ,M.W. ,Mod. Plast. Int. ,1983 ,13 , 36-69.

[19] Dunn ,C.M.R. ,& Turner ,S. ,Polymer ,1984 ,15 ,451-5.

[20] Wisse ,J.D.M. ,& Birkenfeld ,S. ,in "Proceedings of the Second International Conference on Geotextiles" Las Vegas Industrial Fabrics Association International August 1982 , 283-8.

[21] Zimmerman ,H. ,& Kim ,N.T. , "Investigations on Thermal and Hydrolytic Degradation of Poly (ethylene teraphthalate)" , Polymer Eng. and Sci. ,1980 ,Vol.20 ,No.10 ,680-3.

[22] British Standards Institution Certificate of Registration of a Firm of Assessed Capability ,Certificate No.Q5288 ,Awarded to Netlon Ltd ,20 March 1987 ,in Accordance with BS 5750 Part 2.

[23] "Tensar SR2 Polymer Grid for Reinforced Soil Walls" , Roads and Bridges Agrement Certificate No.86/27 ,Garston: British Board of Agrement ,1986.

[24] Institut Für Bautechnik Approval Certificate No.Z 20 .1-102 "Reinforced Soil Structures with SR2-Geogrids Made of HDPE.

