

طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه و کاربرد میکروسکوپ زیر قرمز در علوم و صنایع پلیمر

Fourier Transform Infrared Spectroscopy and Application of Infrared Microscope in Polymer
Science and Industries

محمد علی صیادزاد
پژوهشگاه صنعت نفت

این پرتوها در سال ۱۸۰۰ توسط ویلیام هرشل (Herschel) کشف شد. نخستین طیف بین، جدید IR در اوخر ده سوم قرن حاضر در آلمان توسط لرر (Lehrer) ساخته شد [۱]. دهه گذشته شاهد یک تحول و اقلاب واقعی در طیف بینی IR بوده است. دلیل این تحول، توسعه فن FT-IR یا طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (fourier transform) یا باشد. اساس این فن در واقع در اوخر قرن نوزدهم با اختراع تداخل سنج مایکلسون (Michelson) بنا نهاده شد. در سال ۱۸۹۲ مایکلسون و لرد رایله (L.Rayleigh) در یافتن که به طور نظری می‌توان تداخل نگاشت (interferogram) حاصل از یک تداخل سنج را با استفاده از عملیات ریاضی معروف به تبدیل فوریه به یک طیف تبدیل کرد [۳]. اما پنج دهه وقت لازم بود تا با توسعه کامپیوترهای رقی بتوان محاسبات تبدیل فوریه را با سرعت زیاد و هزینه کم انجام داد. ظلت (Fellgett) نخستین کسی بود که در سال ۱۹۴۹ یک تداخل نگاشت را به طیف زیر قرمز تبدیل کرد [۴]. کامپیوترهای دهه پنجماهه به کندی عمل می‌کردند و زمان محاسبه تبدیل فوریه از چند دقیقه تا چندین ساعت طول می‌کشید و به علت گران بودن کامپیوتر امکان استفاده از آن در آزمایشگاهها عملی نبود. پیشرفت غیرمنتظره تکنولوژی ساخت لیزرهای گازی کوچک و میکروکامپیوترها در اوخر دهه ۶۰، محاسبه طیفهای مربوط به تداخل نگاشت را در آزمایشگاهها ممکن ساخت و سرانجام در سال ۱۹۷۵ طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه به عنوان یک فن پویا و جدید پذیرفته شد.

از طیف بینی زیر قرمز که یکی از مهمترین و دقیقترین روشهای طیف بینی است برای شناسایی و تعیین ساختار مولکولی، کنترل کیفیت و درجه خلوص مواد پرسی فیزیک واکنشهای شیمیایی، تجزیه کسی مواد وغیره در صنایع مختلف از جمله علوم و صنایع پلیمر استفاده می‌شود.

تبدیل فوریه، پلیمر چند لایه، میکروسکوپ، تداخل نگاشت، زیر قرمز

چکیده

طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه، FT-IR، یک فن پویا و جدید دستگاهی برای تجزیه و شناسایی مواد است. این فن در مقایسه با طیف سنجی زیر قرمز معمولی (تفرقی) مزایای زیادی دارد که مهترین آنها سرعت زیاد طیف گیری، نسبت بالای علامت به لرزش، ثابت بودن قدرت تکیک، دقت عدد موجی در نواحی بالاتر و مزت انرژی می‌باشد.

با اتصال میکروسکوپ زیر قرمز به FT-IR، می‌توان نمونه‌های پلیمری کوچکتر از ۱۰ میکرون مانند فیلمهای پلیمری چند لایه، الاف و زله را تجزیه و شناسایی کرد و همچنین شکل شناسی پلیمرها را مورد مطالعه قرار داد.

۴۵

فن طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه در چند سال اخیر مورد استفاده متخصصان و محققان مراکز پژوهشی، دانشگاهی و صنعتی کشور ما قرار گرفته است. در این مقاله سعی می‌شود تا این فن و کاربرد آن در شناسایی پلیمرها، مزایای آن نسبت به طیف بینی زیر قرمز معمولی (تفرقی) [۲] و همچنین نقش میکروسکوپ زیر قرمز در علوم و صنایع پلیمر مورد بررسی قرار گیرد. پرتوهای زیر قرمز (infrared) که با اختصار IR نامیده می‌شود قسمی از طیف الکترومغناطیس است که بین ناحیه مرئی و میکروموج (microwave) قرار دارد. محدوده طیفی این پرتوها بین طول موج ۷۵ / ۰ میکرون (μ) تا یک میلی متر است و به سه ناحیه زیر قرمز تزدیک، متوجه و دور تقسیم می‌شود که مهمترین کاربرد آن در ناحیه طیفی زیر قرمز متوسط (۲۵۰۰ - ۴۰۰۰ cm^{-۱}) است [۲].

Key Words:fourier transform, multilayer polymer, microscope, interferogram , infrared

کند و از پایداری و ثبات برخوردار باشد. منبع تابش گلوبار (Globar) به دلیل عمر طولانی، حساسیت کم نسبت به تعیرات ولتاژ، سهولت کاربرد، قابلیت نشر تابش تا عدد موجی 8.0 cm^{-1} و استحکام مکانیکی مناسب‌ترین منبع تابش در اکثر دستگاهها به ویژه دستگاه‌های تحقیقاتی می‌باشد.

تداخل سنج مایکلکسون: مهمترین قسمت نوری دستگاه دستگاه FT-IR

تداخل سنج مایکلکسون است. این تداخل سنج از یک شکافنده پرتو، BS

(beam splitter)، و دو آینه عمود برهم تشکیل می‌شود (شکل ۲). یکی

از آینه‌ها ثابت (M1) و دیگری متحرک (M2) است. آینه متحرک

می‌تواند به موازات محور خود حرکت کند. شکافنده پرتو با زاویه ۴۵

درجه بین دو آینه قرار دارد و تابش حاصل از منبع پس از برخورد به آن به

دو قسمت مساوی شکافته می‌شود. نیمی از آن بازتابیده می‌شود و به آینه

M1 برخورد می‌کند و نیم دیگر آن عبور می‌کند و به آینه M2

می‌رسد. پرتوها پس از بازتابش به شکافنده باز می‌گردند و با یکدیگر

تداخل می‌کنند. پرتو حاصل از تداخل پس از عبور از نمونه وارد آشکار

ساز می‌شود. اگر فاصله‌ای که آینه متحرک می‌پوید مضرب صحیحی از

طول موج (λ) باشد تداخل سازنده (تفویتی) و اگر این فاصله مضرب

فرودی از $\frac{\lambda}{2}$ باشد تداخل غیر سازنده (مخرب) رخ می‌دهد. بدینه است

پرتو حاصل از تداخل، تمام طول موجه‌ای تابش را داراست و آینه

متحرک در یک رفت و برگشت تمام طول موجه‌ای یاد شده را پوشش

(scan) می‌کند.

محل نمونه گذاری: در طیف بین IR نمونه مایع معمولاً بین

پنجه‌های هالیدهای قلایی مانند سدیم کلرید یا پتاسیم بر می‌دید قرار

می‌گیرد. نمونه گازی در محفظه ویژه گاز وارد می‌شود. نمونه جامد یا در

روغنی مخصوص پارافینی حل می‌شود یا با پتاسیم بر می‌دید (تریپیا) با نسبت

۱ به ۱۰۰) مخلوط می‌گردد و زیر فشار ۱۰ تا ۱۵ تن بر سانتی متر مربع

به صورت قرص شفاف در می‌آید. نمونه را پس از آماده سازی در محل

نمونه گذاری و در مقابل منبع تابش قرار می‌دهند و طیف آن را به دست

می‌آورند.

برای آماده سازی نمونه‌های پلیمری بسته به حالت فیزیکی پلیمر،

یکی از روش‌های آماده سازی مایع گاز (برای مونومرهای)، جامد، انحلال




شکل ۱ - نمای کلی طیف بین زیر قرمز تبدیل فوریه

شرح هریک از قسمت‌های دستگاه به قرار زیر است:

منبع تابش: منبع تابش باید بتواند پرتوهای زیر قرمز را در ناحیه مورد مطالعه ($4000 - 400 \text{ cm}^{-1}$) به طور پیوسته و یکنواخت تولید

در یک حلال مناسب، تهیه فیلم نازک با استفاده از برش یا فشردن نمونه در گرمابه کار گرفته می‌شود. پلیمرهایی که به صورت فیلم نازک و شفاف باشند به طور مستقیم در محل نمونه گذاری قرار می‌گیرد و طیف آنها به دست می‌آید.

الکتریکی تبدیل می شود. به مجموعه این علامتهای اندازه گیری شده که شدت‌های متفاوتی دارند و به صورت تعداد زیادی نقاط در حافظه کامپیوتر ضبط می‌گردند تداخل نگاشت می‌گویند. شکل ۳ تداخل نگاشت پلی ایزوپووتیلن را نشان می‌دهد که با استفاده از آشکارساز DTGS تهیه شده است.



شکل ۳ - تداخل نگاشت پلی ایزوپووتیلن (PIB)

کامپیوتر باز آنجا که تداخل نگاشت شامل تعداد زیادی نقاط دارای اطلاعات در قلمرو زمان (time domain) است، لذا قابل تفسیر نیست. کامپیوتر با انجام عملیات تبدیل فوریه، اطلاعات مربوط به تداخل نگاشت را به اطلاعات در قلمرو فرکانس (frequency domain) که همان طیف است تبدیل می‌کند. کامپیوتر علاوه بر انجام اعمال یاد شده، قسمتهای نوری دستگاه را کنترل می‌کند و با آن می‌توان عملیات تغیری طیفی و حذف حلال را انجام داد و شدت و انتگرال توارهای جنبی را نیز محاسبه کرد.

ثبات: در دستگاه FT-IR طیف موجود در حافظه کامپیوتر می‌تواند روی صفحه نمایش نشان داده شود یا توسط قلم روی کاغذ رسم گردد.


مزایای FT-IR بر IR معمولی

مهمنترین مزایای IR بر FT-IR معمولی به شرح زیر است:

۱- سرعت طیف گیری: زمان پویش در FT-IR یک یا کسری از ثانیه است *، در صورتی که در IR معمولی حدود چند دقیقه می‌باشد. سرعت زیاد در این دستگاه امکان انجام آزمایش‌های زیر را فراهم می‌آورد:

الف- بررسی سیستیک واکنش: در بررسی سیستیک یک واکنش بدینه است در هر پویش ابتدا تداخل نگاشت تشکیل می‌شود و بعد با انجام عمل تبدیل فوریه توسط کامپیوتر، تداخل نگاشت در مدت یک یا چند ثانیه (بسته به سرعت کامپیوتر) به طیف تبدیل می‌گردد.

آشکارساز: از آنجاکه در FT سرعت طیف گیری بسیار زیاد و زمان پویش خلی کوتاه است نمی‌توان از آشکارسازهای گرمایی IR معمولی به علت کنندی عمل و کم بودن حساسیت استفاده کرد.



شکل ۴ - نمودار تداخل سنج مایکلسون


آشکارسازهای زیر در FT-IR کاربرد فراوانی دارند.

الف- آشکارسازهای گرمایی پیروالکتریک: ممان دو قطبی بعضی از بلورها نسبت به گرمایش حساس است به طوری که با قرار گرفتن این بلورها در بین صفحات فلزی، یک خازن حساس به دما تشکیل می‌شود. برخورد تابش IR به این بلورها موجب تغییر دمای آنها می‌گردد که در نتیجه درجه قطبش آنها نیز تغییر می‌کند و باعث تولید علامت الکتریکی می‌شود. مناسترین بلور برای این نوع آشکارساز بلور تری گلیسین سولفات دو تریم دار (Deuterated Triglycin Sulfate) DTGS، می‌باشد که از حساسیت و سرعت پاسخ بالایی برخوردار است. آشکارساز DTGS نواحی طیفی وسیعی را در بر می‌گیرد و یک آشکارساز عمومی برای دستگاه‌های FT-IR می‌باشد.

ب- آشکارسازهای فوتونی: متداولترین آشکارساز فوتونی در آشکارساز جووه- کادمیم تولرید (Mercury Cadmium MCT)، Telluride) می‌باشد که از مخلوط دو نیم رسانا تشکیل شده است. برای افزایش حساسیت و کاهش لرزش این آشکارساز، آن را با نیتروژن مایع خنک می‌کنند. آشکارساز MCT نسبت به DTGS نواحی طیفی کمتری را می‌پوشاند ولی سرعت پاسخ آن بیشتر است، از این رو در آزمایش‌هایی از آن استفاده می‌شود که تعداد ۲۰ تا ۳۰ پویش در ثانیه یا بیشتر مورد نیاز باشد.

تابش خروجی از نمونه پس از برخورد با آشکارساز به علامتهای

در حدود چند ثانیه و کمتر از آن است طیف گرفت. امروزه دستگاههای FT-IR با تعداد ۵۰ پویش در ثانیه [4] وارد بازار شده‌اند و جهت بررسی واکنشهای خیلی سریع و حتی واکنشهای هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.




شکل ۵- پیشرفت واکنش ایجاد پیوندهای عرضی توسط نور UV: جذب برحسب زمان تابش UV IR [5]

ب- می‌توان از نمونه‌هایی که باگذشت زمان تجزیه می‌شوند یا به نور حساس هستند (مانند پلیمرهای نوری) و همچنین از نمونه‌های فوق العاده سیمی، مانند گازهای شیمیابی و بعضی از مونومرهای، به سرعت طیف گرفت. اگر همه پارامترهای دو دستگاه IR معمولی و FT پیکان در نظر گرفته شوند، مدت زمان لازم برای تهیه یک طیف با قدرت تفکیک ۲cm⁻¹ توسط IR معمولی ۳۰ دقیقه، در صورتی که با FT-IR یک ثانیه است [4].

ج- با انتقال دستگاه گروماتوگراف گازی (GC) به دستگاه FT-IR می‌توان به طور مستقیم طیف اجزای خارج شده از ستون GC را به دست آورد. در صورتی که در IR معمولی ابتدا باید نمونه را به اندازه کافی (حدود چند میلی گرم یا میکرولیتر) جمع آوری و بعد طیف آن را تهیه کرد. با استفاده از این فن می‌توان از اجزاء و مونومرهای حاصل از پیرولیز لاستیکها (مانند SBR)، کامپوزیتها، پلیمرها و غیره طیف گرفت و در نتیجه نمونه را شناسایی و مکانیسم تخریب و سیستیک آن را بررسی کرد. قابل توجه است که به دلیل حساسیت بالای دستگاههای IR-FT می‌توان نمونه‌هایی در حد چندین پیکوگرم را مورد شناسایی قرار داد [6].

۲- مزیت بالا بودن انرژی: در FT-IR برای محدود کردن قطر پرتو و جلوگیری از واگرایی تابش در تداخل سنج، از روزنه مدور استفاده می‌شود. بزرگتر بودن سطح این روزنه‌ها در مقایسه با شکافها و توریها (grating) در IR معمولی، سبب رسیدن انرژی بیشتر به آشکارساز خواهد شد. این افزایش انرژی در FT-IR به مزیت انرژی یا مزیت جاکینو (Jacquinot) معروف است که با در نظر گرفتن کیفیت دستگاه انرژی FT-IR می‌تواند ۴۰ تا ۲۰۰ برابر بیشتر از IR باشد.

غلهست، درجه تبدیل یا پارامترهایی که با پیشرفت واکنش تغییر می‌کنند مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با استفاده از دستگاه FT-IR می‌توان گسته شدن هرگونه پیوند و ایجاد پیوندهای جدید در طول پلیمر شدن را بررسی کرد، زیرا تغییرات حاصل در پیوندها موجب ظهور یا محو نوارهای جذبی در طیف زیر قرمز می‌گردد. به عنوان مثال، پلیمرهای نوری قابل پخت توسط پرتوهای ماورای بنسن (UV) که اصطلاحاً پلیمرهای نوری منفی نامیده می‌شوند به وسیله این پرتوها دارای پیوند عرضی شده و نامحلول می‌گردند. برای توسعه و بهینه سازی این گونه پلیمرها دانستن درجه تبدیل، سرعت واکنش، اثر مواد افزودنی مانند حساس کننده‌ها و عوامل ایجاد پیوند عرضی بر سرعت واکنش بسیار مفید است. با استفاده از دستگاه FT-IR می‌توان پارامترهای یاد شده را به آسانی به دست آورد. شکل ۶ واکنش یک پلیمر قابل پخت با پرتوهای UV را نشان می‌دهد که گروههای هیدروکسیل (OH) پلیمر با یک کربوکسیلیک اسید سیر نشده α و β (مانند آکریلیک اسید) واکنش می‌دهد و گروه استری سیر نشده α و β حاصل می‌شود که در اثر پرتوهای UV حلقة سیکلو بوتان تولید می‌کنند. بنابراین، نوار کششی $C=C$ در ناحیه 1640 cm^{-1} به تدریج محو می‌شود و از تغییرات آن برای اندازه گیری سرعت واکنش استفاده می‌کنند. نوار کششی کربونیل $C=O$ نیز با پیشرفت واکنش از 1720 cm^{-1} به 1745 cm^{-1} انتقال می‌یابد، ولی نوار کششی کربن-کربن ($C-C$) آروماتیک بدون تغییر باقی می‌ماند.



شکل ۶- واکنش تشکیل پیوندهای عرضی در یک پلیمر قابل پخت با پرتوهای ماورای بنسن [5]

شکل ۷ ناپدید شدن تدریجی نوارهای $C=C$ در طیفهای IR را با افزایش زمان تابش UV نشان می‌دهد. داده‌های حاصل از تجزیه کمی طیفهای IR فرض سرعت مرتبه دو را برای واکنش یاد شده تایید می‌کند [5,14].

بررسی سیستیک واکنشهایی که سرعت زیاد دارند با IR معمولی ممکن نیست. با استفاده از FT-IR می‌توان سرعت و زمان پایان واکنش را تعیین کرد و حتی از ترکیبات واسطه (گونه‌های گذرا) که طول عمر آنها

۵- ثابت بودن قدرت تفکیک: در IR معمولی به دلیل افزایش پهنهای شکاف تکفام ساز در طول موجهای بالا، قدرت تفکیک کاهش می‌باید، از این رو مقدار آن در تمام محدوده طول موج یکسان نیست و تغییر می‌کند. در صورتی که در FT-IR قدرت تفکیک به مراتب بیشتر از IR معمولی است و به فاصله پوییده شده توسط آینه متحرک و دیگر پارامترهایی که در طول پویش ثابت‌اند بستگی دارد و در نتیجه مقدار آن در تمام محدوده طول موج ثابت است.

میکروسکوپ زیر قرمز

تجزیه نمونه‌های بسیار ریز (میکرونونه‌ها) با طیف سنجهای IR معمولی به دلیل حساسیت پایین آنها با مشکلات زیادی روبرو بوده است. با نصب لوازم جانبی متمنکر کننده پرتو (beam condenser) تا حدودی این مشکلات برطرف و امکان تهیه طیف از این گونه نمونه‌ها فراهم شده است. با استفاده از این لوازم جانبی می‌توان تابش زیر قرمز را روی ناحیه کوچکی از یک نمونه متمنکر ساخت و طیف آن ناحیه را به دست آورد.

در کاربرد یک متمنکر کننده پرتو، محدودیتها و معایب زیر وجود دارد:

- آماده سازی نمونه، کاری دشوار و طولانی است زیرا برای تهیه طیف ناحیه کوچکی از یک نمونه بسیار ریز (مانند یک نقطه کوچک روی یک پلیمر) باید قسمتهای دیگر آن پوشانده شود که با چشم غیر سلح مشکل است و گاهی نیاز به میکروسکوپ نوری دارد.


- از آشکارساز استاندارد استفاده می‌شود که اندازه سطح آن برای نمونه‌های بسیار ریز مناسب نیست.

- تهیه طیف بازتابشی تقریباً ناممکن است.


- کنترل روی نقطه مورد آزمایش توسط نور مرئی وجود ندارد و حتی با تجهیز متمنکر کننده پرتو به سیستمهای نوری کمکی نمی‌توان پرتو را روی نقطه مورد نظر متمنکر ساخت. برای رفع این اشکال ایده به کاربردن میکروسکوپ نوری برای مشاهده یک نمونه و تهیه طیف زیر قرمز آن همراه توجه پژوهشگران را به خود جلب می‌کرد، تا اینکه در اوایل سال ۱۹۵۰ [8] یک میکروسکوپ زیر قرمز تجاری وارد بازار شد. اما به دلیل حساسیت پایین طیف سنجهای IR معمولی از آن استقبال نشد و چندان مورد استفاده قرار نگرفت. با توسعه دستگاههای FT-IR و با توجه به مزایای آنها، در اواسط دهه ۱۹۸۰ دوباره میکروسکوپ زیر قرمز تجاری تولید وارد بازار شد و تحولی را در زمینه تجزیه نمونه‌های بسیار ریز به وجود آورد و حتی بررسی نمونه‌هایی (مانند پلیمرهای چند لایه) را که تجزیه آنها تا آن زمان با IR غیر ممکن بود میسر ساخت. میکروسکوپ زیر قرمز را می‌توان در محل نمونه گذاری یا خارج از دستگاه FT به آن متصل کرد که معمولاً اتصال از خارج صورت می‌گیرد. آن گاه، با دوربین چشمی آن سطح نمونه را مشاهده و با روزنه‌های قابل تغییر محل مورد اندازه گیری را انتخاب کرد. با چرخاندن

۳- نسبت بالاتر علامت به لرزش: عوامل مختلفی از جمله مزاحمهای الکترونیکی دستگاه به صورت لرزش (نوارهای ریز و نامنظم) در طیف ظاهر و محدودیتی در حساسیت دستگاه ایجاد می‌کند. برای تشخیص یک علامت (نوار اصلی) از لرزش باید نسبت علامت به لرزش، SNR (signal - to - noise ratio) (ستکم برابر ۲ تا ۴ باشد. این نسبت با در نظر گرفتن شرایط و پارامترهای (قدرت تفکیک، زمان اندازه گیری طیف وغیره) یکسان در FT-IR به مراتب بیشتر از IR معمولی است، زیرا در آن محدودیتی برای تعداد پویش وجود ندارد. توانایی گرفتن داده‌ها به طور سریع و افزودن پی در پی پوششها روى هم به نام مزیت چند تابی (multiplex) یا فلگت (Fellgett) (معروف است و یک مزیت اساسی و مهم نسبت به IR معمولی به حساب می‌آید. هرچه تعداد پوششها برای یک نمونه افزایش یابد، SNR، برای طیف میانگین بیشتر می‌شود و افزایش SNR متناسب با جذر تعداد پویش خواهد بود. مزیت انرژی و R بالا در FT-IR سبب شده است که از نمونه‌های بسیار ریز، کدر، مواد پلیمری و پلاستیکی باکرین زیاد و نمونه‌هایی که قابلیت عبور نور از آنها بسیار کم (حتی کمتر از یک درصد) است یا طیف ضعیفی ایجاد می‌کنند، بتوان به سهولت و با کیفیت بالا طیف تهیه کرد و همچنین بتوان لوازم جانبی مانند TGA (thermogravimetric analyzer)، کروماتوگراف گازی، بازتابندگی پخشیده DR (diffuse reflectance) وغیره را به آسانی به دستگاه وصل کرد. ولی در IR معمولی به دلیل سرعت، انرژی و SNR کم، اتصال بعضی از این لوازم یا غیر ممکن است یا در صورت اتصال، کارکردن با آنها مشکل می‌شود و طیف قابل قبولی به دست نمی‌آید. ترکیب مزیت انرژی و مزیت چند تابی سبب شده است که دستگاههای FT-IR تجاری ۲۰۰۰ بار حساستر از دستگاههای IR معمولی باشند. کیفیت اجزایی به کار رفته در دستگاه، به ویژه کارآیی آشکارساز می‌تواند مقدار باد شده را تحت تاثیر قرار دهد [4].

۴- دقت بیشتر در عدد موجی: دقت عدد موجی در IR معمولی بستگی به کیفیت دستگاه دارد و از 1cm^{-1} تا 2cm^{-1} متغیر است [7]. در صورتی که در FT-IR به دلیل درجه بندی شدن تداخل نگاشت توسط لیزر (که نور آن تکفام است) دقت عدد موجی حدود 10cm^{-1} است. این مزیت به عنوان مزیت کن (Connes) شناخته می‌شود. بالا بودن دقت عدد موجی در تکنیک FT-IR موجب می‌شود که تفریق طیفی یا جستجوی طیف نمونه مجھول از بین طیفهای صورت موجود در حافظه کامپیوتر دستگاه، دقیقتر از IR معمولی صورت می‌گیرد. از آنجاکه تفسیر طیف زیر قرمز نیاز به تخصص و تجربه زیادی دارد، از این رو اهمیت IR جستجوی طیف توسط دستگاه بر کسی پوشیده نیست. شکل ۶ طیف IR یک نمونه مجھول پلیمری را نشان می‌دهد که کامپیوتر دستگاه آن را با طیفهای موجود در حافظه خود مقایسه و طیف معادل آن را یافته است.



شکل ۶ - مقایسه طیف IR نمونه جهول با طیف موجود در حافظه کامپیوتر




شکل ۷ - نمودار میکروسکوپ زیر قرمز:
I- پرتو عبوری IR-II، آینه مکعب، M۱، M۲ و M۳- آینه شبی، M۴- شکافنده پرتو، M۵ و M۶- آینه متحرک، OP- محل نمونه گذاری، A- روزنه، E- عدسی چشمی و D- آشکارساز سرد شده با نیتروژن مایع [11].

دوربین چشمی در جهت \perp همکن جهت حرکت عقربه‌های ساعت (بستگی به کارخانه سازنده دارد) می‌توان مد (mode) نوری میکروسکوپ را به مذکور قرمز تغییر داد. پرتو IR حاصل از تداخل سنج دستگاه آن بعد از ورود به میکروسکوپ همان مسیر نوری را طی می‌کند و پس از عبور از نمونه وارد آشکارساز می‌شود و طیف نمونه به دست می‌آید. مذکور قرمز میکروسکوپ خود دارای دو مد عبور و بازتاب است. از مد عبور جهت تهیه طیف نمونه‌های شفاف و از مد بازتاب برای نمونه‌های کدر و پوشش سطوح استفاده می‌شود. شکل ۷ نمودار یک میکروسکوپ زیر قرمز و مسیر پرتو IR را در آن نشان می‌دهد.


آماده سازی نمونه در میکروسکوپ زیر قرمز مانند میکروسکوپ نوری است و از نمونه‌های ضخیم معمولاً نمی‌توان طیف قابل قبولی به دست آورد. برای کاهش ضخامت نمونه روش برش یا فشردن به کار می‌رود. در میکروسکوپ زیر قرمز عموماً می‌توان از نمونه‌هایی به قطر ۲۰ میکرون و بیشتر طیف گرفت. با استفاده از عدسیهای ویژه با بزرگنمایی بالا طیف گیری از نمونه‌های با قطر کمتر از ۲۰ میکرون نیز ممکن می‌شود. در واقع، حد پراش میکروسکوپ تعیین کننده حداقل اندازه قطر نمونه است. شکل ۸ طیف ۱۰۰ پیکوگرم از پلی اتیلن ترفالات (PET) به قطر ۸ میکرون را نشان می‌دهد. از SNR این طیف می‌توان نتیجه گرفت که حدود تشخیص این نوع پلیمرها با استفاده از میکروسکوپ FT-IR ده پیکوگرم است [9].

گذاری میکروسکوپ قرار می‌گیرد. آن گاه، با تمرکز تابش زیر قرمز روی هر لایه طیف آن به دست می‌آید. از لایه‌های مختلف می‌توان عکسبرداری کرد و در نتیجه ضخامت آنها را اندازه‌گرفت. تلفیق اطلاعات به دست آمده مانند ضخامت و وضعیت هر لایه با طیف زیر قرمز آن، به شناسایی کامل یک پلیمر چند لایه منجر می‌شود. با توجه به اینکه صنعت بسته بندی در میانه تحولی است که در آن پلاستیک‌های چند لایه جایگزین سایر مواد می‌شوند می‌توان به اهمیت میکروسکوپ زیر قرمز برای تعزیز و شناسایی این گونه مواد پی برد. در شکل ۹ میکروگراف یک پلیمر چند لایه نشان داده شده است که با استفاده از میکروسکوپ، طیف IR لایه‌های مختلف آن تهیه و مورد شناسایی قرار گرفته است.



شکل ۹ - میکروگراف یک پلیمر چند لایه: لایه A پلی اتیلن، لایه B پلی وینیلیدن کلرید، لایه C پلی استرین، لایه D اتیلن وینیل استات [15]

ب - مطالعه شکل شناسی دوگانه پلیمرها: در مورد پلیمرهایی که شکل شناسی ناهمگن یا دوگانه (بی شکل و بلوری) دارند می‌توان این شکل شناسی دوگانه را با استفاده از نور مرئی قطبیده میکروسکوپ مشاهده کرد و با به کار بردن قطبینde زیر قرمز از مناطق مختلف پلیمر که شامل گوی سنگهای (spherulites) کوچک و بزرگ است طیف گرفت و به مطالعه فاز بی شکل و بلوری پرداخت. به عنوان مثال، برای مطالعه شکل شناسی دوگانه کوپلیمر اتیلن - اولفینی می‌توان از مناطق مربوط به گوی سنگهای کوچک و بزرگ طیف تهیه کرد. آن گاه، جهت بررسی طیفهای حاصل می‌توان نوار مربوط به گروه متیلن (CH₂) را که در اثر ارتعاشهای خمشی خارج از صفحه در ناحیه ۱۳۶۷ cm⁻¹ ظاهر می‌شود به عنوان نوار مرجع (reference) قرار داد و تغییرات شدت نوار گروه متیلن (CH₃) را نسبت به آن مطالعه کرد. در طیفهایی که نوار مربوط به گروه متیلن (در



شکل ۸ - طیف ۱۰۰ پیکوگرم پلی اتیلن ترققات، [9] PET

- مهمترین مزایای میکروسکوپ زیر قرمز نسبت به تمرکز کننده پرتو به شرح زیرند:
 - آماده سازی نمونه در زمان بسیار کوتاهی انجام می‌گیرد و تمرکز ساختن پرتو روى نقطه مورد آزمایش امکان دارد.
 - مشاهده تمام نقاط نمونه عملی است و با استفاده از روزنه‌های تغییر پذیر می‌توان منطقه مورد اندازه‌گیری را کنترل کرد. از این رو، برای شناسایی و گرفتن طیف یک نقطه، نیاز به بوشاندن (masking) سایر قسمت‌های دیگر نمونه نیست.
 - محدوده تشخیص نمونه در میکروسکوپ پیکوگرم می‌باشد در صورتی که در تمرکز کننده پرتو نانوگرم است.
 - علاوه بر نصب در محل نمونه گذاری دستگاه FT-IR، این میکروسکوپ در خارج از آن نیز وصل می‌شود که بدین ترتیب محل نمونه گذاری برای کارهای روزمره اشغال نمی‌شود.
 - اندازه آشکارساز برای نمونه‌های کوچک بهینه سازی شده است، در نتیجه دستیابی به حساسیت بالا ممکن می‌شود.
 - با یک سیستم می‌توان طیف بازنگشی و عبوری نمونه را به دست آورد. انتخاب مد عبور یا بازتاب به آسانی با یک دگمه صورت می‌گیرد و نیازی به تنظیم مجدد سیستمهای نوری نیست.
- کاربرد میکروسکوپ زیر قرمز
- بیشترین کاربرد میکروسکوپ زیر قرمز در علوم و صنایع پلیمر است.
- مهمترین کاربرد آن در زمینه پلیمر به قرار زیر است:
- الف - تعزیز و شناسایی پلیمرهای چند لایه: پلیمرهای چند لایه ساختار پیچیده‌ای دارند و تعداد لایه‌های آنها از ۲ تا ۱۰ لایه (و حتی بیش از آن) متغیر است. در این گونه پلیمرها معمولاً لایه‌ها ضخامت مختلف دارند، به طور محکم به هم چسبیده‌اند و جداسازی و تعزیز آنها با روشهای معمولی ممکن نیست. برای مشاهده لایه‌های مختلف یک قیمت پلیمری یک برش عرضی نازک از آن تهیه می‌شود و در محل نمونه

ناحیه 1376cm^{-1}) دارای شدت زیادتری باشد، گویی سنگهای کوچک حضور بیشتری در منطقه مورد آزمایش دارند و به دلیل شاخهای بودن پلیمر نتوانسته اند به اندازه کافی رشد کنند. در نتیجه، نسبت فاز بی شکل بیشتر است. بر عکس، در طیفهای که شدت نوار یاد شده کمتر باشد دلیلی بر حضور بیشتر گویی سنگهای بزرگ در منطقه مورد آزمایش است و نشان می‌دهد که نسبت فاز بلوری بیشتر است [10].


امروزه این فن حوزه جدیدی از پژوهشها را در رشته علوم پلیمر گشوده است و داده‌های مفیدی ارائه می‌دهد که به تفصیل منشاء مولکولی در شکل شناسی پلیمرها را توضیح خواهد داد.

ج - تجزیه و شناسایی الیاف: طیف IR الیاف نه تنها برای تعیین ساختار مولکولی، درجه بلوری‌گی و درجه جهت یابی آنها مفیدند بلکه در بررسی تخریب، پایداری و سایر هدفها در تجزیه اطلاعات ارزشمندی را ارائه می‌دهند [11].

تجزیه الیاف در ماتریس پلیمرها، صنایع کاغذ و منسوجات، علوم قضایی (در جرم شناسی) و آلوده کننده‌های صنعتی و همچنین بررسی چگونگی توزیع پرکننده‌ها و رنگدانه‌ها در ماتریس الیاف از مهمترین کاربردهای میکروسکوپ در زمینه الیاف است. اصولاً پرکننده‌ها و رنگدانه‌ها باید به طور یکنواخت در الیاف و دانه‌های پلیمری پخش شوند، به طوری که هیچ گونه تجمع ذرات در آنها مشاهده نگردد. پخش ناهمگن و تجمع این ذرات در یک ناحیه، موجب تغییر شدت نوارهای جذبی آن ناحیه نسبت به نواحی دیگر می‌شود. با تهیه یک برش عرضی نازک از یک دانه یا لیف پلیمری و قرار دادن آن در محل نمونه گذاری میکروسکوپ می‌توان از نواحی آن طیف گرفت و مورد بررسی قرار داد. شکل ۱۰ میکروگراف حاصل از برش عرضی یک لیف پلی پروپیلن رنگدانه‌دار و طیفهای بازتابشی مربوط به ناحیه تجمع ذرات رنگدانه (A) و خارج از آن ناحیه (B) را نشان می‌دهد.

د - بررسی همزمان تجزیه گرمایی و زیر قرم پلیمرها: از داده‌های حاصل از تجزیه گرمایی پلیمرها می‌توان برای بررسیهای سنتیکی، تعیین نوع یک پلیمر و کاربردهای دیگر استفاده کرد. در برخی موارد این روش برای تجزیه کمی مناسب نیست، زیرا پلیمرها نطفه و گرمایی ذوب معینی ندارند و ممکن است پلیمرهای مختلف دارای روش مزبور را پایین آورده و در نتیجه نمی‌توان از آن جهت اهداف کمی استفاده کرد. علی رغم این محدودیتها تجزیه گرمایی یک روش کاملاً مفید است. این روش با اتصال سلول دستگاه گرماسنج روشی دیفارنسیلی (DSC) به میکروسکوپ FT-IR به طوری نظری توسعه یافته است. با استفاده از این روش می‌توان به طور همزمان با مشاهده عملکرد گرمایی یک نمونه در سلول DSC، قبل، بعد و حین ذوب از آن طیف تهیه کرد.


بدون شک گستره کاربرد این فن جدید بسیار وسیع است. انتقال



شکل ۱۰ - میکروگراف و طیفهای بازتابشی یک لیف پلی پروپیلن رنگدانه‌دار: A: ناحیه تجمع ذرات رنگدانه، B: ناحیه خارج از تجمع ذرات رنگدانه [11]

فازهای گوناگون و پاسخهای گرمایی پلیمرهای بلوری و بی شکل، مخلوط پلیمرها، پلیمرهای بلور مایع و مولکولهای کوچک را می‌توان به اطلاعات ساختاری حاصل از طیفهای زیر قرمز که به طور همزمان جمع آوری می‌شوند ارتقا داد.

شکل ۱۱ گرمایی نگاشت DSC یک میلی گرم پلی پروپیلن (PP) را نشان می‌دهد. نمونه پیش از آزمایش، ذوب و پس از سرد شدن در طی ۵/۳ ساعت در سلول DSC متصل به میکروسکوپ FT قرار داده شده است [10].




شکل ۱۱ - گرمایی نگاشت DSC پلی پروپیلن PP [10]

گرمگیری نمونه در گرمگاشت DSC در شکل ۱۱ می‌باشد. تغییرات وسیع در طیفهای IR در حالت گذراز گرمگیری ذوب در گرمگاشت به وقوع پیوسته‌اند.

امروزه با این فن جدید می‌توان تغییرات مربوط به تاپیدید شدن و

از بین طیفهای IR به دست آمده در سراسر گرمگاشت تعدادی انتخاب (شکل ۱۲) و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اولین تغییرات مربوط به طیف حاصل در 110°C (ج) است. تغییرات این طیف که در فاصله دماهی $100\text{--}110^{\circ}\text{C}$ گرفته شده است^{*}، مطابق با نخستین نشانه‌های



شکل ۱۲ - طیفهای زیر قرمز انتخاب شده در سراسر گرمگاشت DSC. طیفها به صورت زیر گرفته شده‌اند: (الف) همدما در 82°C ، (ب) 25°C ، (ج) 25°C ، (د) همدما در 155°C ، (ه) همدما در 160°C و (و) همدما در 165°C [10].

* سرعت برناهه ریزی گرمایی DSC برابر $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ و سرعت طیف گیری میکروسکوب FT 100 پویش در دقیقه بوده است.

میکروسکوپ FT-IR نه تنها تجزیه و شناسایی نمونه‌های بسیار ریز، پلیمرهای چند لایه و الیاف را ممکن می‌کند، بلکه با جدیدی از تحقیقات را در زمینه مطالعه شکل شناسی دوگانه پلیمرها می‌گشاید و داده‌های مفیدی درباره منشاء مولکولی و شکل شناسی پلیمرها در اختیار پژوهشگران و دانشمندان قرار می‌دهد. اتصال سلول DSC به این میکروسکوپ یک روش جدید برای تجزیه گرمایی و زیر قرمز پلیمرها به طور همزمان می‌باشد و با بهره گیری از آن می‌توان تغییرات ایجاد شده در پیوندهای شیمیایی، سیستیک تبلور، اکسایش و درجه تاثیرگذاری مواد افزودنی بر پلیمرها را مورد مطالعه قرار داد.

مراجع

- [1]Brugel, W., "An Introduction to Infrared Spectroscopy", Methuen and Co Ltd, 1962.
- [2]مجله علوم و تکنولوژی پلیمر سال سوم شماره اول.
- [3]Perkins, W.D., J.Chem.Educ, Vol.63, A5 - (1986).
- [4]Griffiths, P.R. and De Haseth, J.A., "Fourier Transform Infrared Spectrometry", Wiley Interscience, 1986.
- [5]Koch, F., Bruker FT-IR Application Note, No.31.
- [6]Bourne, S., Haefner, A., Norton, K.L. and Griffiths, P.R., Anal.Chem., Vol.62, P.2448 - (1990).
- [7]Perkins, W.D., J.Chem.Educ, Vol.64, A269 - (1987).
- [8]Perkins, W.D., J.Chem.Educ, Vol.64, A302 - (1987).
- [9]Turner, P.H., Anal.Proceedings, Vol.23, P.268 - (1986).
- [10]Roush, P.B., ed., "Infrared Microscope", ASTM STP 949, 1987.
- [11]Durcova, O. and Diacikova, A., Bruker Report, 1, P.13 - (1989).
- [12]Claybourn, M. and Colombe, P., Bruker Report, 1, P.8 - (1990).
- [13]Forster, P., Bruker Report, 1, P.13 - (1990).
- [14]Udagawa, A., Sakurai, F. and Takahashi, T., J.Appl.Polym.Sci., Vol.42, P.1861 - (1991).
- [15]An Introduction to Fourier Transform IR Spectroscopy, Published by Philips Scientific, P.13 - (1988).

فرکанс و همچنین تغییرات بزرگ نوارهای جذبی که در اثر گرما در طیف IR یک پلیمر ایجاد می‌شود را به تغییرات ایجاد شده در پیوند شیمیایی نسبت داد و بدین ترتیب نوع پیوند را تعیین کرد. به علاوه، می‌توان سیستیک تبلور، اکسایش، درجه تاثیرگذاری مواد افزودنی و غیره را مورد مطالعه قرار داد.

هـ- تجزیه غیر مخرب پلیمرها: تهیه طیف عبوری از همه نمونه‌های پلیمری ممکن نیست، زیرا برای سیاری از پلیمرها حلال مناسب وجود ندارد. یا حل کردن آنها در یک حلال، موجب کاهش درجه بلورینگی می‌شود. از طرفی، جدا کردن پوشش پلیمری از سطح برخی قطعات، مانند کیتیهای الکترونیکی به آنها خسارتهای جبران ناپذیر وارد می‌سازد. با میکروسکوپ FT-IR می‌توان به طور مستقیم و غیر مخرب از نمونه‌های بسیار ریز طیف بازتابشی تهیه کرد و به شناسایی آنها پرداخت. با این روش می‌توان طیف بازتابشی نمونه‌های کدر، ضخیم و گرانزو را به دست آورد و همچنین پوششهای پلیمری روی سطوح بازتابشی (مانند فلزات)، رزینهای پوششی روی چوب، پلیمرهای دارای پرکننده کرین، مناطق کوچک روی الیاف، پلیمرهای به کار رفته در کیتیهای الکترونیکی و غیره را مورد مطالعه قرار داد [12,13].

- تجزیه و شناسایی ذرات و ذلهای برای تجزیه و شناسایی ژلهای ذرات منفرد یا نواحی خاص و ناهمگن در یک پلیمر ابتدا باید آنها را جدا کرد و بعد عمل طیف گیری را النجام داد. جداسازی سیستمهای دو ذره‌ای، به ویژه، کاری بسیار دشوار و وقتگیر است. با استفاده از میکروسکوپ FT-IR می‌توان این ذرات و نواحی را مشاهده کرد و با به کار بردن روزنه مناسب به طور مستقیم طیف هر ذره یا ناحیه مورد نظر را به دست آورد. از میکروسکوپ زیر قرمز FT-IR علاوه بر کاربرد در علوم و صنایع پلیمر می‌توان در صنایع میکروالکترونیک، تحقیقات مواد معدنی (مانند شناسایی ناخالصیهای موجود در یک بلور)، صنایع نیم رساناهای، علوم پزشکی، کنترل آلودگی محیط زیست، علوم قضایی، زیست شیمی، کاغذ، تجزیه و کنترل مدارهای مجتمع (IC) حتی در حین فرایند و غیره نیز استفاده کرد.

نتیجه‌گیری

مزایای IR بر FT-IR معمولی سبب شده است که بر دامنه کاربرد طیف یعنی زیر قرمز به طور چشمگیری افزوده شود و تحولی در آن به وجود آید. امروزه با این فن می‌توان سیستیک واکنشهای شیمیایی از جمله واکنشهای پلیمر شدن را که با IR معمولی ناممکن است مورد بررسی قرار داد و از اطلاعات به دست آمده برای توسعه و بهینه سازی پلیمرها بهره جست.

مزیت انرژی و SNR بالا در طیف یعنی زیر قرمز تبدیل فوریه امکان اتصال لوازم جانبی گوناگون را به دستگاه فراهم کرده و بر کارآیی آن در زمینه‌های مختلف علوم افزوده است.