

کاربرد پلیمرهای دارو رسانی نوین

Application of Polymers in New Drug Delivery Systems

سودابه داوران، علی اکبر انتظامی

دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، آزمایشگاه شیمی پلیمر

چکیده

کاربردهای زیست شناختی پلیمرها در پزشکی و داروسازی ابعاد بسیار گسترده‌ای یافته است. بیشترین موارد استفاده پلیمرها در سیستمهای دارو رسانی نوین، شامل کنترل سرعت آزاد شدن دارو به طریق شبیه‌سازی و فیزیکی، تا خیر، طراحی سیستمهای غشاپی - مخزنی، بیهوده‌ای کاشتی و غشاها پلیمری با پاسخ پذیری زیست شناختی است. در این مجموعه گردآوری شده نقش پلیمرها در کنترل سرعت آزادسازی دارو، انواع پلیمرهای مناسب به عنوان حامل دارو، روش‌های اتصال دارو به پلیمری و نحوه طراحی سیستمهای که از سازگاری و پایداری زیست شناختی برخوردارند مورد بررسی واقع شده است. علاوه بر ارائه کاربردهای دارویی و پزشکی پلیمرهای سنتزی، روش‌های تهیه و روش شناسی به کار رفته در ایجاد هماهنگی و سازگاری لازم جهت مصارف زیست شناختی مطرح شده است.

واژه‌های کلیدی: داروهای پلیمری، سیستم دارو رسانی، آزادسازی کنترل شده، پلیمرهای پاسخ پذیر زیست شناختی، بی حرکت سازی

Key Words: polymeric drugs, drug delivery system, controlled release, bioresponsive polymers, immobilization

زندگیها دارند.

مقدمه

نیاز به دارو و درمان صحیح به موazات رشد فراینده جمعیت،

روبه افزایش نهاده است. دارودرمانی با فراوردهای رایج به دلیل نیاز به تکرار دوز در فواصل زمانی کوتاه و معین امکان دستیابی به درمان صحیح را محدود می‌کند. شکلکهای معمولی ارائه دارو فقط برای مدت محدودی غلظت درمانی آن را پایدار نگه می‌دارد و معمولاً "با مصرف مکرر دارو نوسانات بسیار شدید غلظت دارو در بافتها یا پلاسمای مشاهده می‌شود که علاوه بر آن غلظت اولیه زیاد سبب افزایش عوارض جانبی دارو می‌شود. محدودیت اعتماد به بیمار از نظر رعایت فاصله تکرار صحیح و روش و زمان مصرف درست و همچنین تاخیر در مصرف از

کاربرد پلیمرهای سنتزی در داروسازی و پزشکی به موazات پیدایش این ترکیبات رشد کرده است. سبکی، نداشتن آثار جانبی و اسکان شکل دهنده پلیمرها آنها را به بر مصرف ترین مواد شبیه‌سازی در زمینه‌های زیست پزشکی تبدیل کرده است. آگاهی اساسی از سمیت و نحوه متلاشی شدن در محیط زنده، توسعه پلیمرهای زیست سازگار را به دنبال داشته است. تحقیقات مستمر در زمینه واکنشهای زیست شناختی در جریان کاشت مواد سنتزی سازگار با بدن منجر به سنتر و ارائه پلیمرهای جدیدی شده است که نقش اساسی در بهبود کیفیت حیات و نجات

علوم کنفرانسی سال ششم، شماره چهارم

آن تا زمانی که ذرات دارو روکش خود را حفظ کرده‌اند انجام می‌گیرد. برای این منظور قرصها با پوشش‌های پلیمری پوشانده می‌شوند [۲]. تهیه غشاهای پلیمری با پاسخ پذیری زیست شناختی از جدیدترین روش‌های داروپسازی برآمده است. پسپهای کاشتی انسولین از چنین مکانیسمی پیروی می‌کنند. در این روش مولکولهای گلوکز اکسیداز در غشاهای پلیمری دارای گروههای آمینی که نفوذپذیری انتخابی برای گلوکز خون دارند، تشیت می‌شود. متناسب با غلظت انسولین خون می‌تواند متراکم یا مسدود شود و انسولین که در داخل مخزن قرار گرفته است با سرعت و غلظت کنترل شده آزاد شود [۳].

پلیمرها در کنترل نفوذی
پلیمرهای به کار رفته در این روش دارورسانی را می‌توان به هشت گروه تقسیم‌بندی کرد.

۱ - پلیمرهای آبدوست: پلیمرهای آبدوست در تهیه روکش قرصها، ماتریسهای انحلال پذیر، حاملان دارویی هدف دار و میکروپسولی کردن به کار می‌روند [۴ و ۵]. متیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، هیدروکسی پروپیل سلولز، پلی اتلن گلیکولها و سدیم کربوکسی متیل سلولز از پلیمرهای این گروه هستند. هیدروکسی پروپیل متیل سلولز که از واکنش سلولز قلبی با متیل کلرید و سپس واکنش با پروپیلن اکسید تهیه می‌شود کاربرد وسیع تری دارد [۶].

پلیمرهای آکریلیک با نام تجاری او دراژیت جزو پلیمرهای آبدوست‌اند. او دراژیت E کوپلیمری از دی متیل آمینواتیل متاکریلات و سایر استرهای خنثای متاکریلیک اسید می‌باشد. این پلیمر در شیره معده تا pH ۵ معادل ۵ انحلال پذیر است.

۲ - پلیمرهای آگریز: اتلن سلولز، پلی وینیل کلرید، کوپلیمرهای استرهای آکریلیک اسید و متاکریلیک اسید، ترکیبات کشسان سیلیکون و کوپلیمرهای اتلن - وینیل استات از پلیمرهای آگریزند. اتلن سلولز همراه با پلیمرهای محلول در آب روکش‌های فیلمی با انحلال پذیری کم در آب تولید می‌کنند. از این پلیمر در میکروپسولی کردن ذرات دارویی استفاده می‌شود [۶].

۳ - پلیمرهای حساس به pH: پلیمرهای سلولز استات فتالات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز فتالات و پلی وینیل استات فتالات نسبت به pH حساس هستند. این پلیمرها در pH اسیدی شیره معده نامحلول‌اند، ولی در pH قلبی شیره روده حل می‌شوند. بنابراین، از آنها در تهیه روکش فیلمهای روده‌ای استفاده می‌شود. هیدروکسی پروپیل متیل سلولز فتالات که از استری شدن هیدروکسی پروپیل متیل سلولز با فتالیک ایندرید تهیه می‌شود در pH ۵ الی ۵/۵ انحلال پذیر است. پلی وینیل استات فتالات که از استری شدن پلی وینیل استات

مشکلات دیگر شکلهای دارویی معمولی است. اساسی‌ترین روش برای دسترسی به دارورسانی مطلوب، طرح ریزی سیستمهایی است که دارو را با سرعت کنترل شده در خون آزاد کند، به طوری که غلظت آن در سطح مناسب درمانی و زیر سطح سمت آن باقی بماند. بدین منظور از پلیمرها به عنوان نگهدارنده یا حاملان دارو استفاده می‌شود. کاربرد پلیمرها در دارورسانی سبب افزایش بازدهی درمان، کاهش دفعات استعمال دارو و تجویز هفتگی، ماهانه یا سالانه آن و نیز کاهش سمت داروها می‌شود. نفوذپذیری، زیست سازگاری و قابلیت متلاشی شدن در بدن از جمله خواصی است که باعث استفاده مطلوب از پلیمرها در سیستمهای دارورسانی می‌شود [۱].

پلیمرها می‌توانند به دو طریق نفوذی و شیمیایی سرعت آزادسازی دارو را کنترل کنند. در کنترل نفوذی، پلیمرها در نقش غشاء، مخزن یا ماتریس نگهدارنده دارو عمل می‌کنند و بعد از قرار گرفتن در بدن ماده موثر خود را از طریق نفوذ آزاد می‌کنند. در کنترل شیمیایی، ترکیب دارو با پیکر پلیمر پیوندهای شیمیایی گسترش می‌کنند. این پیوندها در اثر هیدرولیز یا کاتالیز آنزیمی گسترش می‌شوند و دارو با سرعت مشخص از پلیمر آزاد می‌گردد.

بحث

کنترل نفوذی
در این روش برای ساختن دارو، از مخازن یا غشاهای پلیمری استفاده می‌شود. این غشاها به عنوان سدهای نفوذپذیر عمل می‌کنند یا سوراخهایی دارند که اجازه حرکت مولکولها را از میان غشا فراهم می‌سازند. غشاها پلیمری می‌توانند در اثر متورم یا متراکم شدن محاطول دارویی خود را به بیرون برانند. از چنین سیستمهایی برای درمان نظامدار و موضعی استفاده می‌شود. سیستم درمان پوستی نیتروگلیسرین که به صورت نظامدار عمل می‌کند و سیستم درمان داخل چشمی اسکوپولامین (Scopolamine) و درمان داخل رحمی پروژسترون (Progesterone) به صورت موضعی از جمله روش‌های دارورسانی با استفاده از مخازن و غشاها پلیمری است. در این سیستمهای دارو بین دو غشای پلیمری قرار می‌گیرد و بعد از ورود مخزن نگهدارنده به قسمت مناسب بدن، با سرعت معین از غشای پلیمری آزاد می‌شود.

سیستمهای درمانی خوارکی نیز به صورت نظامدار عمل می‌کنند. برای جلوگیری از تکرار مصرف داروهای خوارکی به شکلهای گوناگون لازم است ماده دارویی طوری فرمولبندی شود که آزادسازی دارو به کندي انجام گردد و مدت اثر آن طولانی شود. این عمل تأخیر نام دارد و از طریق آهسته کردن سرعت انحلال دارو و به تأخیر اندامخن

۷- هیدروژلهای هیدروژلهای، پلیمرها و کوپلیمرهای آبدوست با شبکه سه بعدی هستند که در آب اتحال ناپذیرند ولی در آن متورم می‌شوند. در این ترکیبات ساختارهای سه بعدی با پیوندهای کووالانسی یا یونی به یکدیگر متصل می‌شوند. این سیستمها برای آزادسازی داروهای آبدوست و آبگزیر مورد استفاده قرار می‌گیرند. دارو از راه منافذ پر شده از مایع یا از طریق پلیمر نفوذ می‌یابد [۱۱].

متداولترین هیدروژلهای سنتری عبارت اند از: پلی‌آکریل‌آمید و پلی‌متاکریل‌آمید، پلی‌وینیل‌کلریک، کوپلیمر اتیلن-وینیل استات، پلی‌وینیل پروپیل‌دیون، پلی‌هیدروکسی‌کلریل‌متاکریلاتها، پلی‌اکسی‌اتیلن و مشتقات سلوژ قابل تورم در آب.

با استفاده از پلی-۲-هیدروکسی‌اتیلن متاکریلات سیستمهای ضدبارداری با آزادسازی کنترل شده تهیه شده‌اند. در این سیستمهای مخزن حاوی پروژسترون سیر شده باروغن سیلیکون به وسیله غشایی از پلی-۲-هیدروکسی‌اتیلن متاکریلات احاطه شده و دارو به طور ثابت طی ۱۰ روز تا دو ماه آزاد می‌شود [۱۱]. سیستم یکنواختی از هیدروژلهای پلی‌اتیلن اکسید می‌تواند پروستاگلاندین (prostaglandin E₂) E₂ را با سرعت ثابت طی بیش از یک سال آزاد کند. مشتقات سلوژ قابل تورم در آب غیریونی مانند متیل سلوژ، هیدروکسی‌اتیلن متیل سلوژ، هیدروکسی‌پروپیل متیل سلوژ، اتیلن هیدروکسی‌اتیلن سلوژ و هیدروکسی‌پروپیل سلوژ و آبیونی مانند کربوکسی‌متیل سلوژ کاربردهای فراوانی دارند. از این هیدروژلهای جهت تهیه لاتکسها، برای تجویز قرصها، کپسولهای شناور و سایر داروهای خوراکی، شیافها، داروهای داخل چشمی استفاده می‌شود. براین اساس، تجویز روزانه کپسولهای شناور حاوی ۱۰ میلی‌گرم دیازپام با تجویز سه بار در روز ۵ میلی‌گرم از آن معادل است [۱۲].

۸- لاتکسها: لاتکسها براساس منشاء به سه گروه تقسیم می‌شوند. اول لاتکس‌های طبیعی که از درختان و گیاهان خاصی به دست می‌آیند، گروه دوم لاتکس‌های سنتری که شامل ذرات کروی پلیمری با ابعاد زیر میکرون‌اند و به طریق پلیمر شدن امولسیونی تهیه می‌شوند و گروه سوم لاتکس‌های مصنوعی اند که از پاشیدگی کلوریدی پلیمرها حاصل می‌شوند. پلیمرهای مصرفی جهت تهیه لاتکس‌های مصنوعی عبارت اند از: اتیلن سلوژ، سلوژ استات فتالات، پلی‌وینیل استات فتالات و کوپلیمرهای متیل متاکریلات [۱۳].

هیدرولیز شده با فتالیک ایندرید تهیه می‌گردد در pH ۵ الی ۵/۵ محلول است [۲].

۴- پلیمرهای زیست تحریب پذیر: این پلیمرها در بدن موجودات زنده توسط آنزیمهای ایزونا اثر آنها به محصولات غیر سمی تجزیه می‌شوند. در این سیستمها هسته دارویی به وسیله پلیمر احاطه می‌شود و مرحله محدود کننده سرعت آزادسازی دارو، نفوذ دارو از غشای پلیمر است. غشا مدتی پس از دارورسانی تجزیه می‌شود. پلی‌آمیدها، پلی‌استرهای، پلی‌انیدریدها و پلی‌اورتواسترهای جزو این پلیمرها هستند. [۸] و [۷].

۵- پلیمرهای زیست چسبنده: پلیمرهای زیست چسبنده (bioadhesive) با ایجاد پیوندهای کووالانسی به بافت هدف متصل می‌شوند. در انواع موکو چسبنده بین سیستم دارورسانی و موکوس (mucus) یا ترشحات مخاطی دستگاه گوارش چسبنده‌گی نسبتاً "کوتاه" مدتی ایجاد می‌شود.

نیوهای ثانیه مانند پیوندهای هیدروژنی، یونی و وان در والسی مستول این اتصال‌اند. مخلوط هیدروکسی‌پروپیل سلوژ یا متیل سلوژ و پلی‌آکریلیک اسید خواص موکو چسبنده دارند. کوپلیمرهای ۲-اتیلن-هگزیل‌آکریلات - لوئیل‌متاکریلات - وینیل استیرات و ایزواکتیل‌آکریلات - متوكسی‌پلی‌(اتیلن اکسید) خواص موکو چسبنده رضایت‌بخشی دارند. این پلیمرها باید دارای گروههای ایجاد‌کننده پیوندهای هیدروژنی و بازهای آبیونی قوی بوده و انعطاف پذیری لازم برای نفوذ در شبکه موکوسی یا شکافهای کوچک باقی را داشته باشند. همچنین از وزن مولکولی بالایی برخوردار بوده و کشش سطحی آنها برای ترنمودن سطوح موکوس مناسب باشد. این پلیمرها ممکن است به طور فیزیکی به بافت متصل شوند که افزایش انعطاف‌پذیری آنها سبب نفوذ سریع می‌شود. به همین دلیل شدت موکو چسبنده‌گی پلی‌اتیلن اکسید با وزن مولکولی بالا با متیل سلوژ و سدیم آلوئینات (sodium alginate) قابل مقایسه است [۹].

۶- پلیمرهای تبادلگر یون: بسیاری از داروهای خاصیت اسیدی یا بازی دارند و می‌توانند به رزینهای تبادلگر آبیونی یا کاتیونی متصل شوند [۱۰]. در اثر تعاض مکرر رزین با دارو در ستون کروماتوگرافی، دارو به رزین متصل می‌شود و سپس در اثر تبادل با یونهای موجود در دستگاه گوارش آزاد می‌گردد.



که در آن R رزین و D داروست.

می دهدند (شکل ۲ - الف) و برای خشی کردن هیدروژن کلرید حاصل از یک باز استفاده می کنند. واکنش را می توان در حضور الکلاتهای سدیم نیز انجام داد. چنین استرهای قابل پلیمر شدن را می توان از واکنش داروهای الکلی با متاکریلیک استرهای تری کلروفون N-هیدروکسی سوکسینیمید، N-هیدروکسی بتتری ازوول یا ایمیدازول نیز تهیه کرد. استرهای هیدروکسی سوکسینیمید و هیدروکسی بتتری ازوول برای تهیه مشتقات آمینی قابل پلیمر شدن به کار می روند. داروهای دارای گروههای الکلی می توانند به N-کربوکسی ایندرید آمینواسیدها متصل شوند و از پلیمر شدن آنها پلی پیتیدهای حامل دارو تهیه شود. به این طریق کلسترول به N-کربوکسی ایندرید L-گلوتامیک اسید متصل می شود و پلیمر شدن در حضور پیریدین انجام می گیرد (شکل ۲ - ب). ۲ - پلی - L - کلسترول - L - گلوتامات حاصل پلیمری نامحلول در آب است و در برابر هیدرولیز مقاومت می کند [۱۸].

برخی از مشتقات نوکلوزیدها و اسیدهای نوکلیٹیک فعالیت دارویی قابل ملاحظه ای دارند و پلیمرهای حاصل از این ترکیبات نیز تهیه شده اند. خانواده پیریمیدین ۵ - فلورورواوراسیل و مشتقات آن به طور وسیعی در شیمی درمانی سرطان به کار می روند و در خانواده پورین مرکاپتوپورین برای درمان لومسی و تشوغین و مشتقانش در داروهای دیورتیک (Diuretic) یعنی داروهای مدر و تحریک کننده جریان ادرار کاربرد دارند.

مشتق ۵ - فلورورواوراسیل مانند N - ۲ متاکریلوئیل اکسی اتیل - ۵ - فلورورواوراسیل (MAOFU) تهیه شده اند (شکل ۳ - الف). برای تهیه این مونومر مشتق سیلیسیم دار اوراسیل با ۲ - برومواسیل متاکریلات در استوینتریل در دمای رفلaks وارد واکنش می شود. این ترکیبات نسبت به اسیل دار شدن در موقعیت ۱ - N-گزینش پذیری بیشتری نشان می دهدن [۱۹].

مشتق تری متیل سیبل اتر ۵ - فلورورواوراسیل با آکریلوئیل کلرید، متاکریلوئیل کلرید و وینیل بتزوئیل کلرید وارد واکنش می شود و به ترتیب آکریلوئیل ۵ - فلورورواوراسیل (AFU) ماناکریلوئیل ۵ - فلورورواوراسیل (MAFU) و پاراوینیل بتزوئیل ۵ - فلورورواوراسیل (شکل ۳ - ب) تولید می کند. این واکنشها در مورد تقویتlen ۱ - ج) نیز انجام گرفته است [۲۰].

بسیاری از پلیمرهایی که با این روش تهیه شده اند به عنوان نوکلوبازهای آبگریز در آب اتحلال ناپذیرند [۲۱]. برای تهیه پلیمرهای آبدوست، کوپلیمر شدن با مونومرهای وینیلی محلول در آب انجام می گیرد. مونومرهای آکریلوئیل اکسی اتیل تیمن با آکریلامید، آکریلیک اسید، متاکریلیک اسید و وینیل پرولیدن در حضور AIBN در ۶۰°C کوپلیمر می شود [۲۲].

فعالیت ضد تومور (antitumor) کوپلیمرهای متاکریلوئیل









آزاد می شود. این سیستمهای می توانند به صورتهای موضعی، خوراکی، وریدی یا کاشتی مورد استفاده قرار گیرند. برای تهیه پلیمرهایی که داروها به صورت استخلاف از بدنه آنها آویزان اند دو روش سنتری به کار می رود. در روش اول دارو به یک مشتق قابل پلیمر شدن تبدیل شده و به دنبال آن مونومر دارویی با روشهای متداول پلیمر می شود. در روش دوم، دارو به روش شیمیایی به زنجیر پلیمرهای سنتری یا طبیعی متصل می گردد. در این روش دارو یا مشتقان آن با گروههای عاملی در سطح پلیمر واکنش می دهدن.

روش اول، پلیمرشدن مشتقات دارویی
ترکیبات فعال زیست شناختی که دارای گروههای عاملی فعال مانند کربوکسیل، هیدروکسیل، سولفیدریل و آمینو هستند می توانند به مشتقان قابل پلیمر شدن تبدیل شوند. با استفاده از این مواد می توان مشتقان وینیلی اسیدهای کربوکسیلیک، الکلها و آمینها را تهیه کرد. ساده ترین مشتق وینیلی اسیدهای کربوکسیلیک و وینیل استر آنهاست که از واکنش اسیدهای کربوکسیلیک و وینیل استرات در حضور کاتالیزور مرکوریک استرات سولفوریک اسید تهیه می شود (شکل ۱ - الف). این واکنش نیاز به دمای بالا و شرایط کاملانه اسیدی دارد که برای برخی از داروهای مناسب نیست. روش بهتر استری کردن داروی اسیدی با استرهای وینیلی حاوی گروههای الکلی است (شکل ۱ - ب). این واکنش در شرایط ملایم و در حضور معرفهایی مانند دی سیکلوهگزیل کربوکسید برای حذف آب انجام می گیرد [۱۴ و ۱۵] داروی اسیدی را می توان ابتدا با تیونیل کلرید به اسیل هالید تبدیل کرده سپس در حضور بازهایی مانند پیریدین، الکل مناسب ترکیب کرد. استرهای آکریلیک حاصل به آسانی با روش رادیکالی پلیمر می شوند. چنین داروهای پلیمری این است که نمی توانند در شرایط ملایم ۳۰°C (pH=۷) هیدرولیز شوند.

از کوپلیمر شدن استرهای دارویی با مونومرهایی که استخلافهای کربوکسیل یا هیدروکسیل دارند، کوپلیمرهایی تهیه می شوند که به سادگی هیدرولیز می شوند (شکل ۱ - ج) با این روش پلیمرهایی ساخته شده اند که می توانند در مدت زمانی ۶ تا ۸ ماه با سرعت ثابت هیدرولیز شوند و دارو را آزاد کنند [۱۶].

برخی داروهای اسیدی مانند کولیک اسید را می توان از طریق پیوند آمیدی به ۱ - لیزین پوشانده شده متصل نمود و مجموعه را پس از تبدیل به N-کربوکسی ایندرید تحت تاثیر تری اتانول آمین به پلیمر تبدیل کرد (شکل ۱ - د). به این ترتیب پلیمر نامحلول در آب حاصل می شود [۱۷].

برای تهیه مشتقان وینیلی داروهایی که استخلافهای آمینی و هیدروکسیل دارند، آنها را به آکریلوئیل کلرید و متاکریلوئیل کلرید اثر




شکل ۱ - تبدیل داروهای عامل دار به مشتقهای قابل پلیمر شدن: (الف و ب) داروهایی با عامل کربوکسیلیک اسید، (ج) داروهای استری و (د) داروهای اسیدی با اتصال آمیدی

روش دوم، اتصال دارو به بدن پلیمرهای پیش ساخته در این روش داروها از طریق گروههای عاملی خود به یکرها پلیمرهای مناسب متصل می‌شوند و در اصل دارو یا مشتقات آن با گروههای عاملی پلیمر واکنش می‌دهند.


داروهای اسیدی را می‌توان پس از تبدیل به اسیل هالید به پلیمرهای که گروههای هیدروکسیل و آمینی دارند متصل کرد. این روش سبب ایجاد دارشدن بسیاری از پلیمرهای ستری و طبیعی با ملکولهای شوند (شکل ۵-الف). نمونه دیگر از این داروها نورتیندرون

فلوئورواوراسیل و مالیک ایندرید و کوپلیمرهای پاراوینیل بتروپلیل فلورورواوراسیل - مالیک ایندرید اثبات شده است. این کوپلیمرها اثر هیدرولیز (شکل ۴-الف) ماده موثر را آزاد می‌کنند [۲۲]. از میان مشتقات اسیدهای نوکلیک، پلیمرهای وینیلی حاوی آدنین تهیه شده‌اند (شکل ۴-ب). پلی وینیل آدنین می‌تواند با اسیدهای نوکلیک طبیعی در محیط آب کمپلکسهای قوی تولید کند. این پلیمرها و کوپلیمرهای آنها می‌توانند با RNA کمپلکسهای را به وجود آورند [۲۳] که در بیوتکنولوژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.




شکل ۲- تهیه مشتقات وینیلی و پلی پیتیدهای حامل دارو: (الف) تبدیل به مشتقات متاکریلوئیل کلرید و (ب) داروهای الکلی

علوم کنٹرول پلیمر سال ششم، شماره چهارم



شکل ۳ - مشتقات دارویی نوکلئوزیدها و اسیدهای نوکلئیک : (الف) تهیه مشتق متاکریلوئیل اکسی اتیل ۵- فلورواوراسیل، (ب) تهیه مشتق آکریلوئیل، متاکریلوئیل و پاراوینیل بتزوئیل فلورواوراسیل و (ج) تهیه مشتق وینیل بتزوئیل کلریدتوفیلین



شکل ۴- کوپلیمرهای مشتقات ۵- فلوئورواوراسیل و مشتقات اسیدهای نوکلیئیک: (الف) کوپلیمرهای متاکریلوئیل فلوئورواوراسیل و نحوه هیدرولیز آنها و (ب) پلیمرهای وینیلی آدنین

دارو بستگی دارد. ساختار پلیمر و محیط اطراف آن نیز روی سرعت هیدرولیز موثرند. به عنوان مثال، پیوند اکسیم در مقابل هیدرولیز مستعدتر از پیوند استری است و پیوند استر در برابر هیدرولیز نایاب دارد تر از آمد است. پیوندهای مقاومی مانند کربنات در محیط بدن به روش آنزیمی گسته می شوند.

سرعت هیدرولیز پیوند به فاصله آن از زنجیر پلیمر و قدرت آبدوستی محیط اطراف بستگی دارد. اگر دارو مستقیماً به بدن پلیمر متصل شود تحت شرایط ملایم به راحتی هیدرولیز نمی شود. به همین دلیل، معمولاً بین دارو و زنجیر پلیمر به وسیله گروههای متبادر فاصله مناسب به وجود می آید. طول و ماهیت آبدوستی این واحدها روی سرعت هیدرولیز موثر است. گروههای آبدوست مجاور نیز باعث افزایش سرعت هیدرولیز و گروههای آبگریز سبب کاهش سرعت یا بازداری هیدرولیز می شوند. بنابراین، بدنه پلیمر نیز باید آبدوست بوده یا گروههای آبدوستی مانند هیدرولکسیل یا کربوکسیل داشته باشد. حتی موقعیت این گروهها نیز اهمیت دارد. اگر این گروهها به صورت یکنواخت در اطراف زنجیر پلیمر توزیع شده باشند، هیدرولیز سریعتر اتفاق می افتد. شواهدی مبنی براین واقعیت وجود دارد که در هیدرولیز باکاتالیز آنزیمی قدرت آبدوستی بیش از انژوئی پیوند بر سرعت کلی هیدرولیز موثر است. جرم مولکولی نیز از عوامل تعین کننده سرعت است. هرچه جرم مولکولی کمتر باشد، سرعت هیدرولیز بیشتر خواهد بود [۲۵].

آزاد شدن دارو از سطح پلیمر به روش الکتروشیمیایی آزاد سازی کنترل شده دارو از سطح پلیمرهایی که روی الکترود رسب داده شده اند، روش دیگری برای دارورسانی، به ویژه در مورد انتقال دهنده های عصبی (neurotransmitters) است. پلیمرهای الکتروفعال که گروههای قابل اکسایش یا کاهش دارند در سطح الکترود جذب سطحی شده یا رسب داده می شوند. این پلیمرها با پیوندهایی که به طریق کاتدی یا آندی قابل گستین اند به انتقال دهنده های عصبی متصل می شوند [۲۸]. براین اساس پلیمر حامل انتقال دهنده عصبی دوپامین تهیه شده است (شکل ۸).

پیکره اصلی پلیمر را پلی استیرن تشکیل می دهد که به واحدهای ایزونیکوتین آبید متصل است. این قسمت از پلیمر امکان کاهش در پتانسیلهای مشبت را فراهم می سازد. دوپامین با پیوند آبیدی که به طریق کاتدی گسته می شود به پلیمر متصل است [۲۹].

پلیمرهای رسانا در سیستمهای دارورسانی نوین بررسیهای متعدد نشان می دهند که اگر پلیمرهای دارویی رسب داده شده روی سطح الکترود از جنس پلیمرهای رسانا باشند، مقدار زیادی

(Norethindron) است که به پلیمر مخلوط در آب پلی (N)-هیدروکسی بروپیل - ۱-گلو تامین) از طریق واکنش با فسفن متصل می شود (شکل ۵- ب). واکنش گروه هیدروکسیل پلی پیشید با استروئید آبگریز، ترکیب نامحلول در آب تولید می کند که به تدریج در اثر هیدرولیز پیوند کربنات حل می شود واستروئید را آزاد می کند. دارو با یک سرعت ثابت در مدت ۱۴۴ روز آزاد می شود. از سوی دیگر، پلیمرهای دارای گروههای اسیل هالید می توانند با داروهایی که گروههای الکلی دارند وارد واکنش شوند [۲۵]. واکنش مزبور در شکل ۵- ج نشان داده شده است.





از جمله پلیمرهای حامل طبیعی که گروههای عاملی متعدد مانند کربوکسیل، هیدروکسیل، سولفات و استامیدو دارند، می توان از ترکیبات گلیکوز آمینو گلیکان نام برد (شکل ۶- الف). این پلی ساکارید آبیونی محلول در آب در باقهای همبند حیوانات یافت می شود و با آنها متابولیز می گردد. این پلیمر طبیعی به علت داشتن گروههای عاملی فراوان قابل اتصال به تعداد زیادی از داروهاست. اگر دارو با پیوندهای آبیدی به پلیمر اتصال یابد، گستین متابولیک و جدادشدن آن از پلیمر ماهها به طول می انجامد، در حالی که هیدرولیز پیوندهای متحرک استری طی چند روز اتفاق می افتد [۲۵].

داروهای آمینی دارند متصل شوند (شکل ۶- ب). این نوع واکنش از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا منجر به تشکیل پیوندهای ایمینی می شود که برای هیدرولیز مناسب‌اند.

تعییر شیمیایی گروههای عاملی در ساختار داروها اگر روی پلیمر حامل و دارو گروههایی که مستقیماً با هم وارد واکنش شوند وجود نداشته باشد می توان آنها را تغییر شکل داد. به عنوان مثال، برای اتصال داروهای آمینی و الکلی روی پلیمرهای حاملی که دارای گروههای الکلی هستند، ابتدا دارو با فسفن ترکیب می شود آن گاه، مشتق کلروفرمات حاصل می تواند با پلیمر وارد واکنش شود (شکل ۷- الف). پیوند کربنات حاصل به راحتی در پلاسما هیدرولیز می شود [۲۶].

ترکیبی مانند کورتیزول ۲۱- استات، که دارای گروه کربوپنیل است، با تبدیل به اکسیم به پلیمرهایی که گروههای اسیدی دارند متصل می شوند (شکل ۷- ب). پلیمر حاصل در حضور DCC با اکسیم واکنش می دهد [۲۷].

هیدرولیز و جدادشدن دارو از پلیمر ثابت سرعت هیدرولیز به قدرت و ماهیت پیوند شیمیایی بین پلیمر و




شکل ۵ - اتصال دارو به بدنه پلیمرهای پیش ساخته: (الف) تبدیل داروهای الکلی به اسیل هالیدها، (ب) اتصال گروه هیدروکسیل پلیپتید در نور تیندرون و (ج) واکنش پلیمرهای اسیلی با داروهای الکلی

می‌شود. آزاد شدن گلوتامات از سطح چنین الکتروودی با یک پالس (pulse) جریان کاتدی انجام می‌گیرد.




پلی متوكسی تیوفن رسانا در دارو رسانی انتقال دهنده‌های عصبی مورد استفاده قرار گرفته است. این پلیمر در اثر اکسایش الکتروشیمیایی متوكسی تیوفن در حال آب استونیتریل حاوی سدیم پرکلرات در سطح الکترود کربن شیشه‌ای رسوب داده می‌شود. چنین الکتروشیمیایی می‌تواند آنیونهای مانند گلوتامات را در اثر پالسهای الکتروشیمیایی به عنوان یون مخالف حمل یا تخلیه کند [۳۲]. اتصال و آزادسازی سالیسیلات و گلوتامات از روی الیگومرهاي ۳-متوكسی تیوفن نیز گزارش شده‌اند [۳۳]. در هر مورد یون آلی به عنوان یون مخالف به یکی از حالتهای اکسایشی-کاهشی متصل شده و از شکل اکسایشی-کاهشی دیگر آزاد می‌شود.

از دارو رامی توانند به روش الکتروشیمیایی آزاد کنند [۳۰]. بسیاری از این پلیمرها می‌توانند از حالت رسانا (دوپه شده) به حالت خشی (عایق) و بر عکس تبدیل شوند. در اثر تبدیل حالت باردار پلیمر به حالت خشی، یونهای دوپه کننده به طور کامل از زنجیرهای پلیمر خارج می‌شوند و این اساس آزاد سازی داروهای باردار، است.



پلی پیروول از جمله پلیمرهای رسانایی است که از راه اکسایش الکتروشیمیایی در سطح الکترود رسوب داده می‌شود. از چنین الکتروودی در آزادسازی کنترل شده انتقال دهنده عصبی گلوتامات استفاده شده است [۳۱]. پلی پیروول از درون الکتروولیت سدیم پرکلرات به صورت آنیونهای پرکلرات در سطح الکترود کربن شیشه‌ای رسوب داده شده و الکترود حاصل به محلولی از سدیم گلوتامات مستقل می‌شود. با یک رویش پتانسیل بین ۵ تا ۱ ولت نسبت به SCE از زنجیرهای پلیمر خارج شده و آنیونهای گلوتامات جایگزین آنها



شکل ۶ - اتصال دارو به بدنه پلیمرهای پیش ساخته: (الف) گلیکوز آمینو گلیکانها و (ب) داروهای کربونیل دار




که در آن $\text{R-OH} = \text{ تستوسترون، کلسترول}$



شکل ۷- تغییر شیمیایی گروههای عاملی داروها: (الف) تبدیل عامل الکلی به الکیل کلروفرمات و (ب) تبدیل گروه کربونیل به اکسیم

تماسی، در اوتوبوسی به عنوان مفاصل انگشتان و اتصال شکستگیهای استخوان از انواع پلیمرها استفاده می‌شود. پلی اتر اورتانها و پلی اتر اوره اورتانها به علت رفتار الاستومری، استحکام کششی بالا، مقاومت در برابر زیست تغیریب و سازگاری با خون در ساختار انواع کاشتیها به کار می‌روند [۳۵].

کاربردهای زیست پزشکی پلیمرهای سنتزی انواع پلیمرهای سنتزی در شاخه‌های مختلف پزشکی مانند قلب و عروق، چشم پزشکی، دندانپزشکی، اورتوبدی و زیست تکنولوژی به کار می‌روند [۳۶]. در قلب و عروق برای پروتز (prostheses) (رگها)، قلب مصنوعی، دریچه‌های مصنوعی قلب، اکسیژن رسانها و وسایل هومودیالیز، در چشم پزشکی برای لنزهای داخل چشمی و لنزهای



شکل ۸- آزاد شدن الکتروشیمیایی دوپامین از سطح پلیمر

شناختی تشکیل شده است. جزء فیزیکی در برگیرنده اجزای غشایی و زیست شناختی است و جزء غشایی از پلیمرهای مناسبی ساخته می شود که نفوذپذیری گزینشی نسبت به ترکیب زیست فعل مورد اندازه گیری دارد. در مواردی که هدف مثلاً "اندازه گیری مستمر اوره خون" است،

استفاده از پلیمرها در ساختار زیست حسگرها زیست حسگرها که به تازگی برای تعزیز شیمیایی مستسر خون توسعه یافته اند، براساس اجزاء و غشاهای پلیمری طرح ریزی شده اند (شکل ۹). یک زیست حسگر از سه جزء فیزیکی، غشایی و زیست

گروههای کاتیونی مانند آمونیم نوع چهارم روی پلیمر پیوندهای یونی تشکیل دهد. ابتدا گروههای باردار مثبت از طریق پیوندهای کووالانسی به سطح پلیمر وارد می‌شود و سپس بی حرکت سازی هپارین روی پلیمر از طریق پیوندهای یونی انجام می‌گیرد. کلرومتیل دارکردن پلی استیرن و تبدیل آن به نمک آمونیم نوع چهارم و سپس هپارین دارکردن (Heparination) آن (شکل ۱۰ - الف) از جمله روشهای به کار رفته است [۴۰]. این روش برای هپارین دارکردن سیلیکون، لاستیکهای طبیعی، پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفلالات به کار رفته است. پلیمر شدن منومرهای مناسب همزمان با هپارین دارکردن آنها در مورد منومرهای آکریلیک و متاکریلیک دارای گروههای آمنی است (شکل ۱۰ - ب) انجام گرفته است [۴۰].

هپارین دارکردن لاستیکهای سیلیکون به دشواری انجام می‌گیرد و معمولاً "با تغییرات ناخواسته در خواص فیزیکی" - مکانیکی آنها همراه است. برای غبه بر این مشکل به درون ماتریس لاستیک پرکننده سیلیکا اضافه می‌شود که قادر به ایجاد پیوندهای کاتیونی است (شکل ۱۰ - ج). سیلیکا می‌تواند با La^{+} - آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان واکنش دهد و سپس هپارین دارکردن آن انجام گیرد.

اتصال پلیمر به هپارین از طریق پیوندهای کووالانسی نیز انجام می‌گیرد. هپارین می‌تواند از طریق عاملهای هیدروکسیل به پلیمرهای مانند پلی استیرن ایزوسیانات متصل شود که در شکل ۱۱ - الف نشان داده شده است [۴۱].

کوبلیمر شدن پیوندی رادیکال آزاد متیل متاکریلات روی هپارین در حضور نمکهای سدیم انجام گرفته است (شکل ۱۱ - ب). هپارین می‌تواند مانند سایر پلیمرهای حاوی گروه هیدروکسیل با Ce^{3+} واکنش دهد و رادیکال آزاد تولید کند که کوبلیمر شدن پیوندی ترکیبات سیر نشده را شروع می‌کند [۴۲].

جنس غشا از پلی وینیل کلر بوده و جزء زیست شناختی حاوی آنزیم اوره آز است. الکترود آمونیاک برای اندازه گیری آمونیاک آزاد شده و از واکشن اوره با آنزیم به کار می‌رود [۳۶].

نوعی حسگر برای اندازه گیری گلوکز خون براساس این واقعیت طرح ریزی شده است که در اثر متلاشی شدن گلوکز در حضور اکسیژن و آنزیم گلوکز اکسیداز، هیدروژن پروکسید تولید می‌شود که یک اکسیده است [۳۷]. با توجه به اینکه رسانندگی ترکیباتی مانند پلی استیرن در اثر مجاورت با ترکیبات دوپه کننده (اکسید کننده هایی مانند هیدروژن پروکسید) افزایش می‌یابد. از این پلیمرهای رسانا می‌توان برای آشکارسازی چنین ترکیباتی استفاده کرد. گلوکز اکسیداز در جریان الکتروپلیمر شدن پیرون به محلول الکترولیت افزوده می‌شود و در داخل قیم پلیمری در سطح الکترود به تله می‌افتد. هیدروژن پروکسید تولید شده در اثر تماس با گلوکز به طریق آسیب‌ومتری اندازه گیری می‌شود [۳۸].


تهیه پلیمرهای سازگار باخون از طریق اتصال به هپارین از مهمترین جنبه‌های کاربردی مواد پلیمری به ویژه در اجزای مصنوعی داخل بدن (endoprosthetic) که در ارتباط مستقیم با خون قرار می‌گیرند، طراحی پلیمرهای ستری مقاوم در برایر لخته شدن خون است. اساس یکی از مهمترین این روشها اتصال عوامل خلد لخته شدن مانند هپارین به پیکره پلیمرهای است [۳۹].

پایداری کمپلکسهای هپارین - آمین باعث شده است که مواد پلیمری با وارد کردن ساختارهای آمینی مناسب طرح ریزی شود. هپارین از طریق گروههای آئیونی خود مانند گروه سولفات می‌تواند با ترکیبات سیر نشده را شروع می‌کند [۴۰].


نتیجه گیری

براساس آنچه گفته شد روش دارودرمانی از طریق اتصال دارو به پلیمر در مورد اکثر داروهای به صورت رضایت‌بخشی به کار گرفته شده است. در این شاخه از علوم علاوه بر یک شیمیدان پلیمر، متخصصانی چون زیست شناسان، سرم شناسان، درمانگرها و دارو شناسان و همچنین متخصصان فرمولیندی برای ایجاد نتیجه مطلوب همکاری می‌کنند.

از جمله عواملی که در طرح ریزی این سیستمها باید مورد توجه خاص قرار گیرد اثر تغییرات شیمیایی بر انحلال پذیری، توزیع، رفتار، متabolism و سایر خصوصیات در مقیاس آزمایشگاهی است. به دنبال آن





شکل ۹ - اجزای سازنده زیست حسگرها




شکل ۱۰ - هپارین دار کردن و تهیه پلیمرهای سازگار با خون: (الف) اتصال یونی با هپارین از طریق استخلافهای آمونیم نوع چهارم، (ب) پلیمر شدن توأم با هپارین دار کردن و (ج) ایجاد اتصالات کاتیونی از طریق پر کننده ها

آنهاست، در بر می گیرد و برخلاف سایر روش های آزاد سازی قادر است ماده موثر را در شرایط خاصی از جمله در حضور برخی آنزیمها آزاد سازد. از مزایای دیگر این سیستم در برگیری مقیاس وسیعی از ترکیبات دارویی است و می توان سیستمهایی طرح ریزی کرد که دارای ۸۵٪ ماده موثر باشند و به علاوه، سرعت آزادسازی دارو کمتر تحت تاثیر شرایط محیطی است. از این رو، تطابق خوبی را می توان بین آزمایش های داخل موجود زنده و خارج از آن به دست آورد. ولی، تخمین زده شده است که این سیستمها برای توسعه و کارایی کامل نیاز به ۳ تا ۶ سال کار مستمر دارند و برای تکمیل هر داروی جدید بین ۱ تا ۶ میلیون دلار هزینه لازم است. با وجود این، صدها آزمایشگاه معتبر در سراسر جهان در زمینه توسعه چنین سیستمهای دارویی برای بهبود کیفیت و طول زندگی بشر تلاش می کنند.

مطالعات هیدروولیر در درون موجود زنده باید صورت گیرد و عواملی چون نیمه عمر پلاسمایی و شیوه ورود به بدنه، نحوه عبور از سدهای غشایی نازک، توزیع در بافتها و نحوه عمل سلولی، کاتابولیسم، ایمنی شناسی، تعیین سمیت دقیق حاد و برخی خصوصیات دیگر باید دقیقاً بررسی شوند. البته برخی از این خصوصیات را نمی توان به درستی تعیین کرد. نحوه آزاد شدن ماده موثر از پیش دارو در مقیاس آزمایشگاهی از راه اندازه گیری این ماده در خون، بافتها، ادرار و غیره و یا به طریق مشاهده خواص دارو شناختی و زیست شیمیایی یا پاسخهای بالینی حاصل از تغییرات غلظت دارو امکان پذیر است. اشاره می شود مشکلاتی از قبیل عدم دسترسی به محل نمونه گیری دقیق وجود دارد. ولی، این سیستم دارورسانی از مزایای زیادی برخوردار است و شیوه های آزادسازی متعددی را که آزادسازی از درجه صفر در زمرة



(ب)

که در آن \bar{Hep} = هپارین

شکل ۱۱ - اتصال پلیمر به هپارین از طریق پیوندهای کووالانسی: (الف) اتصال به پلی استیرن ایزووسیانات و (ب) کوپلیمر شدن پیوندی رادیکال آزاد روی هپارین

Publications, London, 1-36, 1984.

مراجع

3 Horbett T. A., Ratner B.D., Kost J. and Singh M., *Recent Advance in Drug Delivery System*, Anderson J.M.(ed.), Plenum Press, New York, 112, 484, 1985.

4 Lachman L., Lieberman H.A. and Kanig J.L., *The Theory and Practice of Industrial Pharmacy*, Lea & Febiger, Philadelphia, 3rd, 359-327, 1986.

1 Minoshima W., White J.L., *J.Appl. Polym. Sci.*, 25, 287, 1980.

2 Rowe R.C., *Materials Used in the Film Coating of Oral Dosage Forms in Material Used in Pharmaceutical Formulation*, Florence A.T.(ed.), Black Well Scientific

- 17 Van Dress T.N.; *Hydrophilic, Hydrophobic Control of Steroid Release from a Cortisol Polyglutamic Acid Sustained Release System*; Lewis D.H. (ed.), Plenum Press, N.Y., 1981.
- 18 Dhar M.M.; *Steroidal Polypeptides, I. Steroids*; 3, 139, 1964.
- 19 Akashi M. and Kita Y., *Makromol. Chem. Rapid Commun.*, 6, 815, 1985.
- 20 Hartsough R.R. and Gebelein C.G., *Polym. Mater. Sci.*, 51, 131, 1984.
- 21 Takemoto K., *J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed.*, 12, 1861, 1985.
- 22 Akashi M. and Kirikihira L., *Angew. Makromol. Chem.*, 133, 81, 1985.
- 23 Pryzbelski M. and Fell E., *Makromol. Chem.*, 179, 1719, 1978.
- 24 Pitha J. and Pitha P.M., *Biochem. Biophys. Acta*, 204, 39, 1970.
- 25 Harris F.W. *Controlled Release from Polymers Containing Pendent Bioactive Substituents*, Langer and Wise (eds.), Medical Application of Controlled Release, I, CRC Press Inc. Boca Raton, Florida, 1984.
- 26 Petersen R.V., and Anderson J.M., *Polym. Prepr.*, 20(2), 20, 1979.
- 27 Van Dress T. N., *Controlled Release of Pesticides and Pharmaceutical*, Kewis D.H. (ed.), Plenum Press, N.Y., 1981.
- 28 Aldrich N.K., Miller L. Lau and Larry, *J. Am. Chem. Soc.*, 105, 5271-5277, 1983.
- 29 Aldrich N.K. and Miller L., *J. Am. Chem. Soc.*, 104, 5242-5244, 1982.
- 30 Zinger B. and Miller L., *J. Am. Chem. Soc.*, 106, 6863, 1984.
- 31 Burgmayer P. and Murray R., *J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem.*, 147, 339, 1983.
- 32 Blankenspoor R. and Miller L.L., *J. Chem. Soc. Chem. Commun.*, 90, 1985.
- 33 Cheng Chang A., Miller L.L., *J. Electro anal. Chem.*, 247, 173-184, 1988.
- 5 Hogan J.E., "Hydroxy Propylmethylcellulose Sustained Release Technology", *Drug. Dev. Ind. Pharm.*, 15, 6-7, 1989.
- 6 Fong W.J., *Microencapsulation by Solvent Evaporation and Organic Phase Separation Process*, Hsien D.S.T. (ed.), Controlled Release System: Fabrication Technology, CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida, II, Chap. S, 1988.
- 7 Rosen H.B., Kohn J., Leong K. and Langer R., *Bioerodible Polymers for Controlled Release System*, Hsien D.S.T.(ed.), Controlled Release Systems: Fabrication Technology, CRC Press, Inc. Boca Raton, II, Chap. S, 1988.
- 8 Hutchinson F.G. and Furr B.J.A., *Design of Biodegradable Polymers for Controlled Release*, Johnson P. and Lloyd Jones J.G. (eds.), Ellis Horwood Ltd., Chichester, Chap. 6, 1987.
- 9 Ranade V.V., *J. Clin. Pharmacol.*, 30, 10-23, 1990.
- 10 Wood D.A., *Polymeric Materials Used in Drug Delivery Systems*, Florence A.F.(ed.), Blackwell Scientific Publication, 1984.
- 11 Kost J. and Longer R., *Equilibrium Swollen Hydrogels in Controlled Release Applications*, Peppas N.A. (ed.), Hydrogels in Medicine and Pharmacy, III, properties and Applications, CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida, Chap. S, 1987.
- 12 Doelker E., *Water Swollen Cellulose Derivatives in Pharmacy*, Peppas N.A. (ed.), Hydrogels in Medicine and Pharmacy, II, Polymers, CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida, Chap. S, 1987.
- 13 Steuernagel C.R., Ortega A.M. and Wallace J., *Latex Systems for Controlled Release Systems: Fabrication Technology*, CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida, I,Chap. 2, 1988.
- 14 Harris F.W., *Polymers Containing Pendent Pesticide Substitute in Controlled Release Technologies*, 2, Kydonieus, CRC Press, 1980.
- 15 Harris F.W., "Synthesis and Polymerization of Vinyl and Acryloxyethylester", *J. Polym. Sci. Part A-1*, 13, 225, 1975.
- 16 Harris F.W., Dykes M.R. and Baker, ACS Symp. Series, No.53.

- 38 Bartlett P.N. and Whitaker R.G., *J. Electroanal. Chem.*, **224**, 37, 1987.
- 39 Sawyer P.N. and Pate J.M., *Amer.J. Physiol.*, **175**, 103, 1953.
- 40 Falb R.D., Heininger R.I., *Eep. Med. Bio.*, 1-52,365, 1975.
- 41 Hapern B.D. and Shibakawa R., *Interac Liquid at Solid Substr.*, **87**,197, 1968.
- 42 Labarre D., Boffa M.C. and Jozefowicz M.J., *J. Biomed. Mater. Res.*, **11**, 283, 1977.
- 34 Ratner B.D., *Biomedical Application of Synthetic Polymers*, Allen G. and Bevington J.C. (eds.), Comprehensive Polymer Science, Pergamon Press plc, 7, 1989.
- 35 Planck H. and Egbers G., *Polyurethanes in Biomedical Engineering*, Elsevier, Amsterdam, 1984.
- 36 Ross P., *Biotechniques*, **1**,204, 1983.
- 37 Malmros M.K., Gulbinski J. and Gibbs W.B., *J.Biosensors*, **3**, 465, 1986.

Epichlorohydrin

فرمول شیمیایی آبی کلروهیدرین مایعی $\text{C}_3\text{H}_5\text{ClO}$ است. آبی کلروهیدرین مایعی بی رنگ و آتشگیر با واکنش پذیری زیاد است که بخار آن با هوا مخلوطهای منفجر شونده می‌سازد. بوی آن شبیه کلروفرم و دارای نقطه جوش 115°C و نقطه ذوب 26°C است. حین سختن فسون، هیدروژن کلرید و کربن مونواکسید آزاد می‌شود. این ترکیب در برابر فلزاتی مانند روی و آلوینیم، هالیدهای ظری بدون آب، اسیدها و بازهای قوی و مواد الکل دار بسیار واکنش پذیر است.

معمولآ ابی کلروهیدرین از پروپن که به صورت آبی کلرید کلردار شده است، تولید می‌گردد. آبی کلر د توسط هیوکلراواید در آب کلردار می‌شود و مخلوطهای از کلروهیدرینهای گلیسرول ایزومری تشکیل می‌دهد. آبی کلروهیدرین بعد از هیدروکلریدزایی با قلیاً توسط تقطیر با بخار آب جدا می‌شود.

ابی کلروهیدرین به عنوان واسطه در تولید مواد بسیاری، به ویژه گلیسرول و رزنهای اپوکسی به کار می‌رود. این ماده در غلطنهای کتراز 4°C در هوای 25 mg/L در آب توسط گاز کروماتوگرافی شناسایی می‌شود. آبوده شدن انسان در محل کار از راه تنفس یا ناسوس با پوست روی می‌دهد.

داده‌های محدودی در ارتباط با وجود ابی کلروهیدرین در هوای آزاد و محیط کار، و در آب و غذا در دسترس است. عمدتاً، سطوح این ماده در هوای محیط کار زیر $18/\text{mg/m}^3$ است. آبی کلروهیدرین در مراحل تولید، کاربرد و دور ریختن در محیط آزاد می‌شود. انتقال ابی کلروهیدرین به غذا و آب آشاییدنی به دلیل معرف آن به عنوان عامل ایجاد پوئند عرضی در مواد بسته بندی و رزنهای اپوکسی وجود دارد، ولی مقدار آن کم است.

ابی کلروهیدرین اختلا در تریوپسfer، نور تخریب می‌شود. در جریان هیدرولیز با تجزیه سرعت حذف این ماده از آب یا محیطهای آبی زیاد است. معلوم شده که این ترکیب زیست تخریب پذیر است. زیست تجمع این ماده نامتحمل است و سمیت حاد آن در ارگانیسمهای آبی از متوسط تا کم تغیر می‌کند.

ابی کلروهیدرین به سرعت از راه پوست، مسیر روده و به شکل بخار، از راه شتها جذب و در تمام بدن پخش می‌شود. آبکافت نخشن واکنش متحمل در مسیر سوت و ساز ابی کلروهیدرین است و به تشکیل ۳ کلرو-۲-پروپان دیول منجر می‌شود که سمیت کمتری دارد. مطالعات روی انسان و حیوانات اثر این ماده را بر سیستم عصبی مرکزی، دستگاه تنفسی، کبد، خون، چشم و پوست نشان می‌دهد. بخار ابی کلروهیدرین باعث التهاب چشم و دستگاه تنفسی می‌شود و ناسوس موضعی سوتگی‌های وسیع پوستی را در پی دارد.

در موشها، ابی کلروهیدرین در پی تزریق زیر پوستی ایجاد سرطان پوست می‌کند و می‌تواند به عنوان آغازگری ضعیف هنگام استعمال روی پوست عمل کند. مطالعات همه گیر شناختی تا به امروز هیچ مدرکی مبنی بر تولید تومورهای خطرناک در پسر به دلیل قرار گرفتن در معرض ابی کلروهیدرین ارائه نمی‌دهد. ولی، داده‌های همه گیر شناختی تعداد کافی از مرگ و میرهای گزارش شده برای تشخیص پاسخ ضعیف سرطان‌زا در اختیار نمی‌گذارد. بنابراین، قبل از یک نتیجه گیری نهایی، زمان متأخره طولانی‌تری مورد نیاز است.

ابی کلروهیدرین در بیشتر آزمایش‌های کوتاه مدت جهش زا گزارش شده است. وقتی لغوبیتی‌های کارگرانی که در معرض غلطنهای زیر $18/\text{mg/m}^3$ این ماده قرار گرفته بودند، برای مشاهده انحرافات کروموزومی مورد آزمایش قرار گرفت نتایج متفاوتی به دست آمد.

این ترکیب موجات عقیم شدن موشها و جوندگان نر را فراهم آورده است. ولی، مطالعات باروری در مورد کارگران مرد هیچ اثری بر پیش‌تولید مثل آنها نشان نداده است. به علاوه، هیچ شاهدی مبنی بر آثار مسمی روی نطفه و جین یا ناقص الخلقه کردن به دست نیامده است.

بر اساس اطلاعات بالا می‌توان نتیجه گرفت که ابی کلروهیدرین در حیوانات جهش زا و سرطان‌زاست. بنابراین، در معرض این ماده باید قرار گرفت و هنگام کار کردن با این ماده، بوسیله نیازهای محافظت نمود نایاب و داشتن محاکمه‌های تنفسی ضروری است. در این مورد، لاستیک و چرم مواد ناسانسی هستند. ناساهای آبوده باید توضیح و پوست نیز به دقت شسته شود.