

# کاربرد طیف‌نمایی رامان لیزری در مطالعه و شناسایی الیاف نساجی

Application of Laser Raman Spectroscopy in the Study and Identification of Textile Fibers

امان... امین‌زاده

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی

دریافت: ۱۱/۰۷/۷۳، پذیرش: ۲۴/۰۶/۷۴

## چکیده

در این مقاله بحثی از کاربردهای وسیع طیف‌نمایی رامان لیزری و ریزکاونده رامان در صایع نساجی بررسی شود. کاربردهایی هنوز شناسایی الیاف و ساختار بلوری آنها و هستجین تشخیص ناخالصیهای جزئی، که در تهیه الیاف از اهمیت خاصی برخوردارند، مسعودی‌های اصلی بحث را تشکیل می‌دهند. در ضمن، نشان داده می‌شود که رامان فنی قوی و گاهی منحصر به فرد در حل این مسائل است.

واژه‌های کلیدی: طیف‌نمایی رامان، الیاف، ریزکاونده رامان، ساختار مولکولی، پلی‌اتیلن ترفلات

Key Words: raman spectroscopy, fibers, raman microprobe, molecular structure, poly(ethylene terephthalate)

طیعی خود خارج می‌شوند، زمان قابل توجهی نیز صرف تهیه نمونه

(قرص، فیلم یا حل کردن در حلال مناسب) می‌شود.

از سایر فنون مورد استفاده در مطالعه الیاف می‌توان از پراش پرتو X (XRD) نام برد، اما این روش نیز بجز مطالعه ساختارهای بلوری الیاف در زمینه‌های دیگر چنان‌کاربردی ندارد.


در سالهای اخیر، روش طیف‌نمایی رامان در زمینه مواد پلیمری کاربردهای زیاد و در مواردی منحصر به فرد داشته است [۱]. برتری روش رامان در این است که به وسیله آن می‌توان انواع پارامترهای یادشده را در الیاف مختلف و بدون نیاز به تهیه نمونه‌های مخصوص آزمایش و بررسی کرد. از سوی دیگر، ریزکاونده رامان این امکان را فراهم می‌سازد که تک تک الیاف را مورد سنجش قرار داده و وجود ناخالصیهای بسیار جزئی را، که گاهی موجب بروز مشکلات زیادی می‌شود، تشخیص داد [۲].

مطالعات حاصل از به کارگیری روش رامان در بررسی اثر میزان کشش در فرایند تولید نشان می‌دهد که روش باد شده در این گونه

مقدمه در مهندسی نساجی، موضوع الیاف مصنوعی و کاربردهای بسیار آن امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است. الیاف مزبور نه تنها از نقطه نظر مصارف عادی از جمله پارچه و پوشاک، بلکه از دیدگاه کاربردهای صنعتی مانند تهیه کامپوزیتها اهمیت خاصی دارد.

در تهیه الیاف مصنوعی پارامترهای ویژه‌ای از جمله درجه خلوص پلیمر مصرفی، ساختار مولکولی توذه الیاف، ساختار ریز الیاف (microfibers) و آرایش فضایی آنها در ساختار بلوری مؤثرند که هر یک بسته به نوع کاربرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند [۳]. با شناخت پارامترهای یادشده علاوه بر تشخیص خواص یک لیف، کنترل شرایط تولید از قبیل اصلاح مواد اولیه، تغییر سرعت کشش و شرایط تنش زیادی ممکن می‌شود.

برای انجام این بررسیها از فنون مختلف از جمله IR استفاده شده است [۴]، ولی یکی از مشکلات موجود در فن IR تهیه نمونه مورد نیاز است. بدین معنا که در تهیه نمونه علاوه بر اینکه الیاف از حالت



شکل ۲ - طیف رامان پلی اتیلن ترفلات (پلی استر) در ناحیه  $500\text{--}2500\text{cm}^{-1}$ .

تحلیل می شود.


#### کاربردهای مختلف رامان در الیاف مصنوعی

##### تشخیص الیاف


پلی اتیلن ترفلات که با نامهای تجاری پلی استر، تریلن و داکرون مشهور است یکی از الیاف مصنوعی مهم است که به میزان زیاد و در انواع مختلف تولید می شود. این الیاف با وجود ساختار کمپلکس خود طیف رامان بسیار ساده‌ای دارند. شکل ۲ طیف رامان پلی استر را در ناحیه  $500\text{--}2500\text{cm}^{-1}$  نشان می دهد. وجود نوارهای قوی و شاخص، شناسایی این الیاف را با توجه به طیفهای مرجع بسیار ساده می کند. در مورد سایر الیاف نیز به همین روش می توان با ثبت طیف رامان، نوع آنها را به آسانی تشخیص داد.

بررسی ارتباط فراورش تولید بر نوع الیاف

شرایط تولید الیاف مانند سرعت کشش و دمای تشنیدایی اثر زیادی بر ساختار مولکولی و در تبیه خواص الیاف حاصل دارد. شکل ۳ ساختار



شکل ۳ - ساختار مولکولی الیاف پلی استر (۹).



شکل ۱ - نمودار ترازهای انرژی مولکولی در پراکندگی رامان.

مطالعات بی نظیر است [۵، ۶].


## بحث

#### اساس نظری


اساس پدیده رامان پراکنده شدن نور است که طی آن فرکانس تابش در اثر برهم کشش با مولکلهای نسونه تغییر می یابد و بدین ترتیب، طیف رامان تشکیل می شود [۷، ۸]. نظریه فوق را می توان به زبان ساده بارسم نمودار انرژی مطابق شکل ۱ بیان کرد. نور لیزر با انرژی  $v_{\text{L}}$  و فرکانس  $v_{\text{L}} + v_1$  به مولکولی که دارای ارتعاشات  $v_1, v_2, \dots, v_n$  است برخورد می کند و پیشتر آن بدون تغییر فرکانس خارج می شود (پخش رایلی). بخش کوچکی از انرژی فوتون لیزری از طریق برهم کشش آن با مولکولهای ماده تغییر می یابد و به صورت  $v_{\text{L}} + v_1 = v_{\text{L}} + v_2 = \dots = v_n$  یا  $v_{\text{L}} + v_1 = v_{\text{L}} + v_2 = \dots = v_n$  زیر عنوان پراکندگی رامان با فرکانس جدید ظاهر می شود. همان گونه که از شکل ۱ پیداست، بسته به نوع برهم کشش طیف رامان شامل فرکانسهای بالاتر به نام استوکس (Stokes) و پایستر به نام آنتی استوکس (anti-Stokes) است. طیف رامان حاصل برآسانس فرکانسهای ارتعاشی تغییر می شود و اطلاعات مربوط به شناسایی و ساختار مولکولی بدست می آید.

#### اساس عملی

در روش رامان نمونه مورد تجزیه و شناسایی به همان صورت اولیه در مکان مخصوص نمونه گذاری زیر تابش نور لیزر قرار می گیرد. باید دقیق کرد که میزان تابش طوری تنظیم شود که ضمن دارا بودن شدت مناسب حالت نمونه نیز تغییر نکند. در ریزکاونده رامان لیف مورد دنظر روی اسلاید میکروسکوپ گذاشته می شود و نقطه مناسب آن در معرض تابش لیزر قرار می گیرد. طیف رامان حاصل ثبت و تجزیه و




شکل ۶ - طیف رامان نمونه‌ای از الیاف مصنوعی در ناحیه  $1550-1650\text{ cm}^{-1}$ : (الف) همراه با ناخالصی و (ب) بدون ناخالصی [۱۲]



شکل ۴ - طیف رامان پلی استر در ناحیه  $800-1200\text{ cm}^{-1}$ : (الف) الیاف حاصل از ذوب مستقیم و (ب) و (ج) الیاف پس از کشش و تنش زدایی [۱۰].

مولکولی یک ریزلیف پلی استر را نشان می‌دهد [۹] به سرعت کشش و دمای تنش زدایی؛ نحوه قرار گرفتن گروههای عاملی در داخل شبکه به صورتی است که این الیاف می‌توانند دارای ساختار کج یا ترانس باشند. وجود این پیک‌ترندیها در دمای تبلور الیاف موثر است و خواص آن را معین می‌کند. شکل ۴ بخشی از طیف رامان پلی استر را در ناحیه  $800-1200\text{ cm}^{-1}$  نشان می‌دهد [۱۰]. طیف الف مربوط به الیافی است که مستقیماً از پلیمر مذاب تهیه شده است، در حالی که طیف ب و ج متعلق به الیاف زیرکشی است که تنش زدایی شده و در نتیجه درجه بلورینگی آنها تغییر کرده است. تفاوت طیفهای الف، ب و ج بخوبی این اختلاف را در ساختار مولکولی زنجیر پلی استر نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که بر خواص الیاف اثرسزاپی دارد، سرعت کشش آنهاست. شکل ۵ طیف رامان پلی استر را در ناحیه  $950-1200\text{ cm}^{-1}$  نشان می‌دهد [۱۱] که در آن طیف الف مربوط به الیافی است که با سرعت ۵۵۰۰ متر در دقیقه کشیده شده و طیفهای ب تا هر به ترتیب متعلق به الیافی است که با سرعتهای  $4500, 3500, 2500$  و  $1500\text{ cm}^{-1}$  کشیده شده‌اند. وجود اختلاف آشکار در این طیفها و بوزیره در ناحیه  $1100\text{ cm}^{-1}$  تغییرات ایجاد شده در ساختار



شکل ۵ - طیف رامان پلی استر در ناحیه  $950-1200\text{ cm}^{-1}$  با سرعتهای کشش: (الف)  $5500\text{ cm}^{-1}$ ، (ب)  $4500\text{ cm}^{-1}$ ، (ج)  $3500\text{ cm}^{-1}$ ، (د)  $2500\text{ cm}^{-1}$  و (ه)  $1500\text{ cm}^{-1}$  در دقیقه [۱۱].

پوشش می دهدند. در این گونه سوارد تشخیص مغزه لیف و نوع پوشش به کار رفته با روش طیف نمایی ریزکاونده رامان امکان پذیر است.


شکل ۷ طیف رامان یک دسته الیاف پلی اتیلن را که با پلی پروپیلن پوشش داده شده است در ناحیه  $900 - 1500 \text{ cm}^{-1}$  نشان می دهد [۱۳]. طیف اتفاق ب مغزه کروی الیاف، که از پلی اتیلن است و طیف ب به لایه پوشش، که از جنس پلی پروپیلن است، تعلق دارد. اگرچه قسمت اعظم این دو طیف برهم قابل انطباق است، ولی وجود برخی نوارهای خاص تشخیص پلی اتیلن از پلی پروپیلن را مقدور می سازد.

### نتیجه گیری

طیف نمایی رامان، بوزه ریزکاونده رامان، در مهندسی نساجی برای شناسایی و تشخیص الیاف و موارد وابسته فن توانمند و مهمی است که با توجه به گسترش روزافزون صنایع نساجی و نیاز مردم به وجود فنون دقیق شناسایی الیاف، تشخیص ناخالصیها و آلدگیها جایگاه مهمی در این صنایع دارد.

### مراجع

- 1 Tomka J. G.; *Comprehensive Polymer Science*; Boot C. B. and Price C. (Eds.), Oxford, 1988.
- 2 Rowen J. W., Hunt C. M. and Plier E. K.; *J. Rev. Nail. Bur. Std.*; 39, 133, 1947.
- ۳ - امین زاده امان ا...، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال ششم، شماره ۲۰، صفحه ۱۲۵، مرداد ۱۳۷۲.
- ۴ - امین زاده امان ا...، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال هشتم، شماره ۲۸، صفحه ۱۱۱، تابستان ۱۳۷۴.
- 5 Galiotis C., Robinson I. M., Young R. J., Smith B. J. and Batchelder D. N.; *Polym. Commun.*; 26, 345, 1985.
- 6 Bulkin B. J., Deblas F. and Lewin M.; *Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng.*; 665, 234, 1988.
- 7 Aminzadeh A.; *IR. J. Chem. & Chem. Eng.*; 2, 77, 1983.
- 8 Long D. A.; *Raman Spectroscopy*, McGraw Hill, 1977.
- 9 Ogilvie G. D. and Addyman L.; *La Actualite Technique*; 51, 1990.
- 10 Gall M. J. and Hendra P. J.; *Spex Speaker*; 16, 1, 1971.
- 11 Adar F. and Noother H.; *Polymer*; 26, 1935, 1985.
- 12 Spex Ind. Tech. Note; R2, 1988.
- 13 Instrument S. A.; *Tech. Note*; 1986.



شکل ۷ - طیف رامان الیاف پلی اتیلن با پوشش پلی پروپیلن در ناحیه  $900 - 1500 \text{ cm}^{-1}$ : (الف) مغزه الیاف از نوع پلی اتیلن و (ب) پوشش الیاف از جنس پلی پروپیلن [۱۳]

بلوری الیاف را مشخص می سازد، با استفاده از نتایج این نوع پرسیدها می توان برای تهیه الیاف با کیفیتی خاص از سرعت کشش مناسب استفاده کرد.

### تشخیص ناخالصیهای بسیار جزئی در الیاف

مسئولاً قطر هر لیف مستقل در یک فرایند نساجی بین ۵ تا ۲۰ میکرون است. وجود ناخالصیهای بسیار اندک در درون این الیاف ریز سوچ بارگی و قطع لیف می شود. از این رو، تشخیص این گونه ناخالصیها و حذف آنها اهمیت ویژه ای دارد. آلدگیهای فوق از هر منبعی که وارد شده باشند در نک نک الیاف مزبور به وسیله طیف نمایی رامان قابل تشخیص اند. در شکل ۸ طیفهای لیف خالص و لیف دارای ناخالصی مقایسه شده است [۱۴]. مسلماً با مقایسه طیف ناخالص با طیف مرجع تشخیص ناخالصیها ممکن می شود.

### کاربردهای ویژه

در تهیه الیاف مصنوعی یکی از خواص مهم مورد نظر، مقاومت الیاف است. گاهی برای بهینه کردن مقاومت الیاف آنها را با یک پلیمر دیگر