

# سنتز پلی استر بازدارنده زنگ زدگی با استفاده از ۲-دودسین -۱-ئیل-سوکسینیک اسید برای روغن توربین

Synthesis of a Polyester from 2-Dodecen-1-yl-succinic Acid as a Rust Inhibitor for  
Turbine Oil

منصور کیاپور، آذرمیدخت حسین نیا

پژوهشگاه مواد و انرژی

دربافت: ۷۴/۱۱/۲۵، پذیرش: ۷۴/۹/۶

## چکیده

ترکیب ۲-دودسین -۱-ئیل-سوکسینیک اسید از راه واکنش مالیکانیدرید با ۱-دودسین و آبکافت ایندرید حاصل تهیه شد. از ترکیب این اسید ما تبلیغ اکسید پلی استری بدست آمد که در روغنهاي پایه قابل حل است. نتایج نشان می دهد که روغن توربین دارای این ماده ضدزنگ، محافظ خوبی برای قطعات فولادی و آهنی در مقابله زنگ زدگی است و در دراز مدت از پایداری خوبی برخوردار است.


واژه های کلیدی: سنتز، بازدارنده زنگ زدگی، پلی استر، روغن توربین، ۲- دودسین -۱-ئیل-سوکسینیک اسید

Key Words: synthesis, rust inhibitor, polyester, turbine oil, 2-dodecen-1-yl-succinic acid

به عبارت دیگر، اگر آهن در آب بدون اکسیژن یا اتمسفر بدون آب که فقط شامل اکسیژن است قوار گیرید زنگ نخواهد زد. مقدار آب لازم در واکنش ۱ برای ایجاد زنگ آهن کم است و به همین علت، آهن در مجاورت ذرات آب موجود در اتمسفر نیز زنگ می زند.


در سیستمهای گردش روغنهاي توربین و همچنین روغنهاي دندنه توربین که در تماس با قطعات آهنی یا فولادی است همواره مقداری آب، گرچه به مقدار کم، از طریق هوا وارد می شود که می تواند به مرور زمان بر این قطعات اثر کند و سرانجام باعث زنگ زدگی و از بین رفتن آنها شود. برای جلوگیری از زنگ زدن این قطعات، موادی به عنوان ضدزنگ به روغنهاي توربین اضافه می شود که قادرند از نفوذ آب به لایه روان کننده جلوگیری کرده و در نتیجه از قطعات یاد شده در مقابل حملات آب و اکسیژن، که به زنگ زدن آنها منجر می شود، محافظت کنند.

مقدمه  
زنگ آهن واژه ای است که برای مواد پایه آهنی به کار می رود. این مواد در واقع شامل فریک هیدروکسید است که طبق واکنش زیر تشکیل می شود:



در شرایطی آهن زنگ می زند که دو واکنش اکسایشی زیر روی دهد و اکسیژن و آب نیز وجود داشته باشد تا در نهایت واکنش ۱ انجام شود:





شکل ۱- استفاده از مواد ضدزنگ برای محافظت سطوح آهنی و فولادی در مقابل حملات ذرات آب [۲].

برای این منظور از حلal THF استفاده شد. حجم تزریقی نمونه‌ها برابر  $1\text{ mL}$ ، دمای ستون  $30^\circ\text{C}$  و سرعت جريان حلal  $1/5\text{ mL/min}$  بوده و از ستونهای  $500$ ،  $10^3$ ،  $10^5$  و  $10^6\text{ A}$  نوع میکرواستراژل استفاده شده است.

#### روشها

ستز-۲-دوذین-۱-ثیل-سوکسینیک ایدرید در یک بالن  $150\text{ mL}$  سه دهانه مجهز به دماستج، چگالنده و همزن مکابینکی،  $100^\circ\text{C}$  دمای ستون  $30^\circ\text{C}$  و سرعت جريان حلal  $1/5\text{ mL/min}$  بوده و از ستونهای  $500$ ،  $10^3$ ،  $10^5$  و  $10^6\text{ A}$  نوع میکرواستراژل استفاده شده است. ستر-۲-دوذین-۱-ثیل-سوکسینیک ایدرید در یک بالن  $150\text{ mL}$  سه دهانه مجهز به دماستج، چگالنده و همزن مکابینکی،  $100^\circ\text{C}$  دمای ستون  $30^\circ\text{C}$  و سرعت جريان حلal  $1/5\text{ mL/min}$  بوده و از ستونهای  $500$ ،  $10^3$ ،  $10^5$  و  $10^6\text{ A}$  نوع میکرواستراژل استفاده شده است. مخلوط بتدريج همراه با همزدن پی در پی تا  $18^\circ\text{C}$  افزایش یافت. مخلوط ابتدا در دماهای بین  $60$  تا  $70^\circ\text{C}$  به دو فاز مایع و بتدريج بالا رفتن دما تا  $18^\circ\text{C}$  به یک فاز مایع تبدیل شد و کم کم رنگ آن نیز تیره گردید. مایع حاصل به مدت  $6$  ساعت در این دما به هم زده و سپس سرد شد. پس از تبلور مجدد جامد بdest آمده در دی‌اکتیل اتر، سرانجام  $7\text{ g}$  (۷٪) ۲-دوذین-۱-ثیل-سوکسینیک ایدرید بdest آمد (شکل ۲). دمای ذوب این نمونه حدود  $40^\circ\text{C}$  تا  $41^\circ\text{C}$  اندازه گیری شد. اشاره می‌شود که دمای ذوب این ماده نیز در همین حدود گزارش شده است [۸]. نتایج طیف‌سنجی IR نمونه به قرار زیر است:

IR (KBr,  $\text{cm}^{-1}$ ):

$3150-2900\text{ (CH)}$ ,  $1850-1800\text{ (C=O)}$ ,  $1600$  ( $\text{C}=\text{C}$ ),  $1260$ ,  $1250$ ,  $1240$ ,  $1040$ ,  $1050$ ,  $900$ ,  $840$ ,  $700$ ,  $550$ ,  $400$ .

ستز-۲-دوذین-۱-ثیل-سوکسینیک ایدرید مخلوط  $7\text{ g}$  ( $0.26\text{ mol}$ ) ترکیب دوذین-ثیل-سوکسینیک ایدرید،  $8\text{ g}$  ( $0.25\text{ mol}$ ) سدیم هیدروکسید و  $70\text{ mL}$  آب در دمای  $60^\circ\text{C}$  به

ضدزنگها موادفعال در سطح آند که به صورت یک لایه محافظه جذب سطوح آهنی یا فولادی می‌شوند و آنها از حملات رطوبت مصون نگاه می‌دارند (شکل ۱). برای محافظت بهتر از قطعات بهنگام استفاده از روغن‌های تورین معولاً مقدار زیادی ضدزنگ مصرف می‌شود که با توجه به مقدار کم آب موجود در سیستمهای گردش روغن تورین، کارایی این مواد بازدارنده به بهترین وجه افزایش می‌یابد [۱-۲]. این گونه بازدارنده‌ها معولاً از یک قسمت غیرقطبی، مانند آلکیلهای یا آلکنیلهای بلند زنجیر شکل شده‌اند که در روغن پایه قابل حل آند و قسمت قطبی آنها مانند اسیدها و استرهای جذب سطح قطعه می‌شود (شکل ۱). در مجموع مولکول بازدارنده با دارای بودن زنجیرهای بلند غیرقطبی آلکیل و غیره از قطیبی کمی برخوردار است تا بتواند در روغن پایه محظوظ باشد.

موادی که معولاً به عنوان ضدزنگ به روغن‌های تورین اضافه می‌شود شامل اسیدهای آلی با قطیبی کم مانند آلکیل سوکسینیک اسیدهای یا آمینهای آلی است [۴-۶]. ترکیبات آلکیل سوکسینیک اسید مدهتساست که برای این منظور مصرف می‌شوند. این مواد بدون خاکسترند، یعنی پس از سوختن چیزی از خود بر جای نمی‌گذارند. ولی، نقص عده آنها نایابداری در درازمدت است [۷].

در این مقاله تهیه پلی‌استری با استفاده از ۲-دوذین-۱-ثیل-سوکسینیک اسید (دوذین-ثیل-سوکسینیک اسید) به عنوان ماده ضدزنگ روغن‌های تورین گزارش می‌شود که نه تنها همانند ترکیبات آلکیل سوکسینیک اسید بازدارنده زنگزدگی موثری است، بلکه در درازمدت هم از نایابداری خوبی برخوردار است.

#### تجربی

#### مواد

ترامبروپلن (۱-دوذین)، ترامر سنگین و روغن پایه (۱۰٪ SAE) از پالایشگاه تهران تهیه و بدون تخلیص مصرف شدند. بقیه مواد اولیه و حلالهای دوتیریم دار از شرکت مرک آلمان تهیه شدند.

#### دستگاهها

طیفهای FTIR به وسیله دستگاه بروکر مدل SF ۸۸ و طیفهای HNMR<sup>۱</sup> به وسیله دستگاه واریان مدل ۶۰ T و حلال به عنوان استاندارد خارجی برداشت شد.

تعیین متوسط عددی وزن مولکولی ( $M_n$ ) و متوسط وزنی وزن مولکولی ( $M_w$ ) پلی‌استر حاصل با استفاده از روش کروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC) و به وسیله دستگاه وائز مدل  $150^\circ\text{C}$  میسر گردید.

پیم ساعت به آهستگی و بتدريج با بهمندندن پی دربی اضافه گردید. پس از اضافه کردن تمام اتین اکسید، محلول حاصل در دماي  $85^{\circ}\text{C}$  به مدت یك ساعت نگهداشته شد. سپس محصول به حال خود گذاشته شد تا دماي آن کاهش يابد و به دماي معمولي بررسد. وزن پلی استر حاصل ۳/۱ g بود. پس از حل کردن پلیمر در استونيترينيل، محلول بتدريج وارد هگزان شد و رسوب حاصل صاف و جداسازی شد. وزن پلی استر خالص پس از خشک شدن ۰/۶ g بوده است. نتایج طيف سنجي FTIR و  $^{1}\text{H-NMR}$  پلی استر (به ترتيب شکلهای ۳ و ۴) به قرار زير است:

FTIR (KBr,  $\text{cm}^{-1}$ ):

۲۹۲۰-۲۸۷۰ (CH), ۱۷۳۶ (استری C=O), ۱۴۹۸, ۱۴۵۰, ۱۲۱۲, ۱۱۷۲, ۹۵۳.

$^{1}\text{H-NMR}$ , ( $\text{CDCl}_3$ , ppm):

۵/۴ (q, ۱H, -CH=), ۴/۲ (d, ۱H, =CH-), ۳/۷ (s, ۴H, -O-CH<sub>۲</sub>-CH<sub>۲</sub>-), ۱/۹ (m, ۲H, -CH<sub>۲</sub>-CO-), ۲/۵ (m, ۱H, -CO-CH-), ۱/۳ (s, ۱H, -CH<sub>۲</sub>-), ۰/۹ (t, ۴H, -CH<sub>۳</sub>).


۰/۶ g از پلی استر در ۲۵ mL ترامر سنگين حل شد و محلول بدست آمده با ۴۰۰ mL روغن پایه ۱۰ رفقي شد. سپس روی روغن توپرین حاصل چند آزمایش انجام گرفت که در بخش بعدی به آنها اشاره می شود.

### نتایج و بحث

اولينها با ماليك ايندريد از راه واکنش شبه ديلز-آلدر در دماهای بین  $180^{\circ}\text{C}$  تا  $200^{\circ}\text{C}$  ترکیب می شوند [۹]. آبکافت اين ايندريد در محیط بازی به وسیله طيف نمایي FTIR رديابی و ميسر می شود. بدین ترتيب که نوار  $1820\text{ cm}^{-1}$  مربوط به کربونيل ايندریدي حذف و نوار  $1700\text{ cm}^{-1}$  کربونيل اسيدي ظاهر می گردد. در طيف FTIR پلی استر موردنظر (شکل ۳) مشاهده می شود که نوار کربونيل در  $1736\text{ cm}^{-1}$  ظاهر می شود که دال بر تبدیل کامل اسيد به استر در واکنش استری شدن و تشکیل پلی استر است.

علاوه بر شواهد موجود در طيفهای FTIR، در شکل ۴ وجود يك يك يكايي در  $3/7\text{ ppm}$  معادل  $1/9\text{ ppm}$  دو پروتون و يك يكايي دیگری در  $1/9\text{ ppm}$  معادل ۲ پروتون در طيف  $^{1}\text{H-NMR}$  پلی استر

علاوه بر يكهاي دیگر، دال بر تکليل واکنش پلیمر شدن است. چگونگی توزيع وزن مولکولي اين پلی استر با روش كروماتوگرافی ژل تراویبي تعیین و به صورت منحنی وزن مولکولي در برابر درصد فراوانی در شکل ۵ نمایش داده شده است. همان طور که از




شکل ۲- مسیر تهیه پلی استر: (۱) مالیک ایندرید، (۲) ۱-دودسین (ترامبرپروپیلن) خطی و شاخه‌ای، (۳) دودسین سوکسینیک ایندرید، (۴) دودسین سوکسینیک اسید و (۵) پلی [اکیل (۲-دودسین-۱-ئیل) سوکسیات].

مدت یك ساعت بهم زده شد. پس از سرد شدن محلول،  $50\text{ mL}$  الکل  $95\%$  به آن اضافه و محلول صاف گردید. رسوب حاصل به وسیله  $20\text{ mL}$  الکل مطلق شسته و در  $80^{\circ}\text{C}$  به مدت ۲ ساعت خشک شد. جامد شیری رنگ حاصل که وزنش  $0/2\text{ g}$  بود در  $6/2\text{ mL}$  آب حل شد و محلول حاصل به وسیله محلول  $\text{HCl}$  رفقي تا  $\text{pH} 2$  اسیدی گردید. جامد صفحه مانندی بدست آمد که پس از حل شدن در  $3 \times 100\text{ mL}$  آب شستشو داده شد. بعد از جدا سازی فاز آلي و آبزدایي با  $\text{MgSO}_4$  بی آب و تبخیر حلal در خلاء  $3/5\text{ g}$  (۳/۵%) دودسین سوکسینیک اسید بی شکل بدست آمد که دماي ذوب آن حدود  $81^{\circ}\text{C}$  بود. اشاره می شود که دماي ذوب اين ماده برابر  $86^{\circ}\text{C}$  گزارش شده است [۸]. نتایج طيف سنجي IR نمونه به قرار زير است:

IR (KBr,  $\text{cm}^{-1}$ ):

۲۸۰۰-۲۹۰۰ (CH), ۱۷۰۰ (C=O), ۱۴۰۰, ۱۲۰۰, ۹۰۰, ۸۰۰.

ستز پلی استر پلی [اکیل (۲-دودسین-۱-ئیل) سوکسیات]  $28/5\text{ g}$  (۱ mol) دودسین سوکسینیک اسید تا دماي  $85^{\circ}\text{C}$  گرم شد. سپس به مذاب حاصل،  $8/8\text{ g}$  (۲ mol) اتین اکسید در مدت



شکل ۳- طیف FTIR پلی استر.

باریک نیست، یعنی طول زنجیرهای پلیمری با هم یکسان نیستند. دلیل این موضوع احتمالاً وجود هیدروکربنهای بلند زنجیر تترامرپروپیلن شاخه‌ای علاوه بر خطی است که باعث ناهمگنی زنجیرهای پلیمری می‌شود. در هر حال، روی پلیمر حاصل به عنوان بازدارنده زنگزدگی در روغنهای توربین آزمایشها مریوط انجام گرفت و کارایی بسیار خوب آن آشکار شد که در بخش بعد به آن اشاره می‌شود.


کارایی پلی استر سنتز شده به عنوان ضدزنگ به منظور تعیین کارایی روغن توربین و جعبه دنده تهیه شده

این شکل پیداست، توزیع نایکتواختی در وزن مولکولی این پلی استر مشاهده می‌شود. وزن مولکولی حدود  $7/6$  درصد از زنجیرها تقریباً  $10^6$  و حدود  $15/4$  درصد از زنجیرها  $10^5$  است و وزن مولکولی بقیه، که بالغ بر  $77$  درصد است، تقریباً بین  $4000$  تا  $5000$  قرار گرفته است. متوسط عددی و وزنی وزنهای مولکولی، یعنی  $\bar{M}_w$  و  $\bar{M}_n$ ، با استفاده از این روش در حلal THF و دمای  $C = 30^\circ$  به ترتیب  $5586$  و  $14422$  بدست آمده است. از آنجاکه وزن واحد تکرار شونده  $(C_{18}H_{34}O_6)$  برابر  $210$  است، برای درجه پلیمر شدن (DP) خواصیم داشت:

$$DP = \frac{14422}{210} = 464$$

همچنین در این اندازه گیری عدد ناهمگنی  $I = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n}$  (I=  $25/7$ ) برابر  $10/4$  محاسبه می‌شود که مولید توزیع نسبی وزنهای مولکولی در زنجیرهای پلیمری است. افزایش متوسط وزنی وزن مولکولی ( $\bar{M}_w$ ) به علت وجود  $7/6$  درصد از زنجیرهای پلیمری در وزن مولکولی  $10^6$  و همچنین  $15/4$  درصد در وزن مولکولی حدود  $10^5$  است.

عدد ناهمگنی این پلیمر انحراف قابل توجهی از واحد نشان می‌دهد و می‌رساند که توزیع وزن مولکولی به هیچ وجه به صورت

شکل ۴- طیف  $^1\text{HNMR}$  پلی استر.


پلی استری که به آن یک زنجیر بلند آلکنیلی متصل شده است بررسی شد. این ماده بخوبی در روغهای پایه حل می شود. روغن توربین دارای این بازدارنده می تواند قطعات فولادی را در برابر آب محافظت کند. نایکواختی وزن مولکولی پلیمر حاصل به علت وجود سه نوع زنجیر مختلف پلیمری است و نتایج آزمایش های GPC مشخص می کند که قسمت اعظم زنجیر های پلیمری دارای وزن مولکولی حدود ۵۰۰۰ است.

#### قدرتانی

نمونه تترامر پروپیلن و تترامر سنتگین از وزارت نفت تهیه شد. آزمایش های خوردگی نیز با همکاری واحد خوردگی پژوهشگاه وزارت نفت انجام گرفت که بدین وسیله از زحمات ایشان قدردانی می شود.

#### مراجع

- 1 Phodes A., US. Patent 2,962,443, 1960; Chem. Abstr., **55**, 5940h, 1961.
- 2 Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, New York, **14**, 493, 1981.
- 3 Stanley C. and Elliot C.; Fr. Patent 2,383,228; 1978.
- 4 Matsuda A., et al., *J. Chem. Soc. Japan*, **58**, 296, 1955; Chem. Abstr., **50**, 4032d and 3308b.
- 5 Baker A.; Br. Patent 2,608,146; 1979.
- 6 Fontana M. and Greene N.; *Corrosion Engineering*; 2nd ed., McGraw-Hill, USA, 1982.
- 7 Wynstra J., et al.; *Ind. Eng. Chem.*; **48**, 94, 1956.
- 8 Daven Porp D. C.; *J. Exp. Bot.*; **18**, 55, 332-470, 1967.
- 9 Alder K. and Soll H.; *Annalen*; **565**, 57, 1949.
- 10 ASTM, D3603 (05.03), 1989.



شکل ۵- منحنی توزیع وزن مولکولی پلی استر.

که دارای ماده ضدزنگ، یعنی پلی استر است، یک لیتر از آن مطابق روش ارائه شده در ASTM مورد آزمایش قرار گرفت و بعد از سپری شدن زمان مشخص در دمای  $60^{\circ}\text{C}$  هیچ گونه علامتی دال بر خوردگی و زنگ آهن روی استوانه و دیسک دستگاه به کار رفته در آزمایش مشخص نشد. اشاره می شود که مشاهده لکه های زنگ بر روی فولاد در نور معمولی و بدون هیچ گونه بزرگ نمایی انجام پذیرفته است [۱۰].

#### نتیجه گیری

برای حفاظت از قطعات فولادی توربینها در برابر حملات مقادیر اندک آب، که در روغهای توربین وغیره وجود دارد، استفاده از بازدارنده ضدزنگ در روغهای توربین ضرورت پیدا می کند. در این مقاله، ستون