

استخراج، تفکیک و تعیین وزن مولکولی آلژینیک اسید جلبکهای دریای جنوب

Extraction, Fractionation and Molecular Weight Determination of Alginic Acid from Phaeophytas of Persian Gulf

محمد حسین رفیعی فرد، الهام علوی

دانشگاه تهران، دانشکده علوم

دربافت: ۷۷/۱۱/۲۴، پذیرش: ۷۷/۳/۵

چکیده

آلژینیک اسید و آلژیناتها مصارف مهمی در صنایع غذایی، پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و نساجی دارند. جلبکهای قهوه‌ای دریای جنوب (منطقه چاهار) دارای این پلیمر طبیعی است. به این منظور از ۶۰ گونه از جلبکهای قهوه‌ای دریای جنوب، ابتدا آلژینیک اسید استخراج شد. سپس، آلژینیک اسید به سه سدیم محلول در آب تبدیل شد و در مرحله بعد، آلژیناتهای سدیم بر پایه وزن مولکولی تفکیک و وزن مولکولی \bar{M}_n و \bar{M}_w آنها با GPC معین شد.

نتایج نشان می‌دهد که آلژینیک اسید ستر شده از جلبکهای دریای جنوب دارای وزن مولکولی مناسب برای مصرف در صنایع مختلف است.

واژه‌های کلیدی: آلژینیک اسید و آلژیناتها، جلبک قهوه‌ای، استخراج، وزن مولکولی، خلیج فارس

Key Words: alginic acid, alginates, phaeophytas, extraction, molecular weight, persian gulf

جلبکها در غذا و دام است و از آنها به منظور استخراج

آلژیناتها، ید و پتاسیم در صنایع استفاده می‌شود.

آلژینیک اسید نخستین بار در سال ۱۸۸۳ کشف شد و در سال ۱۹۲۲ اولین واحد صنعتی که در آن از آلژینات استفاده می‌شد تأسیس گردید [۱]. آلژیناتها بر پایه خواص آبدوستی، ژل کنندگی و پایدارسازی و به عنوان عامل تعلیق در صنایع نساجی، غذایی، کاتالیزورهای حیاتی، داروسازی، پزشکی، دندانپزشکی و آرایشی مصرف گسترده‌ای یافته‌اند [۲].

اولین تلاش در جهت شناسایی جلبکهای خلیج فارس در سال ۱۸۴۵ ثبت شده است [۳] و در سال ۱۹۳۹ در یک مطالعه نسبتاً جامع، ۱۰۲ گونه جلبک از جمله ۲۶ گونه جلبک قهوه‌ای معرفی

مقدمه

نخستین بار در سال ۱۷۵۴ لینه گروهی از گیاهان را جلبک نامید [۱] و پس از آن علم جلبک‌شناسی پایه گذاری شد. حدود ۹۰ درصد جلبکها آبزی‌اند [۲]. جلبکهای قهوه‌ای گروه نسبتاً بزرگ و متنوع را تشکیل می‌دهند که حدود ۱۵۰۰ گونه در ۲۵۰ جنس مختلف در آن قرار می‌گیرند. این جلبکها از نخستین گروههایی هستند که شناسایی و رده‌بندی شده‌اند [۲] و در آبهای آزاد زندگی می‌کنند. اهمیت جلبکهای قهوه‌ای به علت داشتن آلژینیک اسید، ید و پتاسیم است و همین باعث شده است که در بعضی از کشورها جلبکهای قهوه‌ای را در مزرعه‌های دریایی کشت کنند، بطوری که در سال ۱۹۹۱ در جهان بیش از سه میلیون تن جلبک قهوه‌ای کشت شده است [۳]. مصرف عمده این

پس از کامل شدن عمل هضم محلول گراناتر و بدست آمده (سدیم آلژینات) از تفاله جلبکی جدا شد و محلول به وسیله کاغذ صافی کاملاً صاف گردید. به محلول سدیم آلژینات، کلسیم کلرید ۱۰ درصد اضافه شد که بلا فاصله رشته‌های کلسیم آلژینات شکل نمود و رسوب‌گیری شد. کلسیم آلژینات از محلول جدا شده و با آب مقطر بخوبی شسته شد. کلسیم آلژینات در آب معلق گردید و به آن آب ژاول تجارتی اضافه شد. پس از گذشت ۱۰ min تا ۱۵ min رشته‌های کلسیم آلژینات سفید شد (این زمان بر حسب گونه جلبکی، زمان خیساندن با اسید و فرمالین و رنگ مخصوص بدست آمده متغیر است). کلسیم آلژینات سفید شده با آب مقطر بخوبی شستشو داده شد تا دیگر بوی آب ژاول از آن به مشاهده نرسد.

کلسیم آلژینات رشته‌ای در کلریدریک اسید ۵ درصد معلق شد. پس از گذشت یک شب کلسیم آلژینات به آلژینیک اسید رشته‌ای تبدیل شد. آلژینیک اسید شفافتر، تقریباً بی‌رنگ، و کم حجمتر از کلسیم آلژینات بود. پس از این مرحله آلژینیک اسید بخوبی با آب مقطر شستشو داده شد تا pH آن به حدود خشی برسد. برای آبگیری از آلژینیک اسید حاصل از الکل استفاده شد. آلژینیک اسید در مقدار کمی الکل معلق گردید و پس از گذشت یک شب از الکل جدا شده و در آون با دمای ۴۰°C خشک شد. ساختار آلژینیک اسید به کمک روش FTIR و با توجه به گزارش پژوهشگران دیگر تایید گردید [۱۹]. فرایند استخراج روی ۱۰ گونه متفاوت انجام شد که از آنها و گونه مربوط به فصل زمستان و بقیه متعلق به فصل بهار بود.

جدول ۱- درصد آلژینیک اسید بر حسب وزن جلبک خشک در ده جنس متفاوت.

اسید استخراج شده	درصد آلژینیک	ماه نمونه برداری	نام جلبک
۱۲		بهمن	سارگاسوم هیستریکس
۱۵		خرداد	سارگاسوم SP. ۱
۱۱		خرداد	پادینا
۱۴		خرداد	پادینا spp
۱۰		خرداد	استوک اسپرمام مارجیناتونا
۱۵		اردیبهشت	استوک اسپرمام مارجیناتونا
۱۳		خرداد	سارگاسوپر زانارдинی
۱۸		فروردین	سارگاسوپر زانارдинی
۷		فروردین	سیتوسرا
بسیار ناچیز		اردیبهشت	سیتوسرا ماریکا
۵		فروردین	کلپومینیا سینوسا
۲۲		بهمن	نمونه مخلوط

شده‌اند [۶]. کوششهای دیگری در فاصله سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۷ گزارش شده است [۷].

در سالهای اخیر در مورد شناسایی، اکولوژی و شناسایی زیستگاهها و کشت و فراوانی جلبکهای دریای جنوب کارهای بیشتری گزارش شده است [۸-۱۷].

از آنجاکه آلژینیک اسید موجود در جلبکهای قهوه‌ای با توجه به شرایط زیست محیطی و وزن مولکولی، اهمیت علمی و کاربردی پیدا کرده‌اند و در مورد جلبکهای قهوه‌ای دریای جنوب ایران در این زمینه کاری نشده بود، سعی شد که اولاً درصد آلژینیک اسید و ثانیاً وزن مولکولی آن در هر گونه گیاهی معین شود.

تجزیی

مواد

سدیم کربنات، منگنز کلرید ۴ آبه و سدیم کلرید از شرکت Baker & May، کلسیم کلرید از شرکت Aldrich، کلریدریک اسید از شرکت GPR، فرمالدیهید ۳۷ درصد از شرکت Merck، سولفوریک اسید ۹۸٪ از شرکت لرسطو و الکل ۹۶ درجه از شرکت پاکدیس تهیه شدند. همه این مواد خالص بوده و به همان شکل مصرف شده‌اند.

دستگاهها

دستگاه‌های مورد استفاده عبارتند از: FTIR ۴۳۰۰ ساخت Shimadzu GPC ۱۵۰°C Waters و سانتریفیوز.

روش استخراج

جهت استخراج آلژینیک اسید از جلبکهای قهوه‌ای، تغییراتی در روش هاگ و اسپیدس [۱۸] داده شد. به این شکل که ابتدا جلبکها با آب شیرین شستشو داده شد و پس از حذف گل و لای، ماسه دریا و نمکهای اضافی در هوای معمولی خشک گردیدند. جلبکها به قطعات ۴ تا ۵ mm خرد شدند. جلبک خشک خرد شده، پس از شستشو با آب مقطر، در سولفوریک اسید ۱/۰ به مدت ۵ min در دمای ۵۰°C خیسانده شد. پس از گذشت مدت زمان لازم اسید تخلیه شد و جلبکها بخوبی با آب مقطر شسته شدند تا pH آنها به حدود خشی رسید. به جلبک شسته شده فرمالین ۴٪ درصد اضافه شد و مدت ۲۴ h در دمای معمولی خیسانده شد. پس از گذشت یک شبانه‌روز و تخلیه فرمالین، جلبکها بخوبی با آب مقطر شسته شدند. سپس، محلول سدیم کربنات به جلبک اضافه شد و عمل هضم در دمای ۵۰°C به مدت ۵ h کامل گردید. طی زمان هضم pH محیط قلیابی بوده است.

روش اول: استفاده از نمک منگنز دو والانسی و نمک کلسیم مطابق با روشی که در مرجع ۲۰ آمده است، استدا محلول سدیم آژینات به محلول منگنز کلرید اضافه شد. رسوب منگنز آژینات تشکیل گردید که رنگ سفید متمایل به صورتی (بسیار کم رنگ) داشت. در مقایسه با کلسیم آژینات، منگنز آژینات در pH قلیایی در آب تا حدودی حل می شود. سپس، pH محیط به ۵ رسانده شد تا رسوب بهتر تشکیل گردد. رسوب صاف شد و محلول زیر صافی به کلسیم کلرید اضافه گردید که بلافاصله رسوب کلسیم آژینات تشکیل شد.

هر دو رسوب کلسیم آژینات و منگنز آژینات بطور جداگانه و بخوبی با آب مقطر شسته شدند و pH هر دو با کلریدریک اسید به ۲ رسانده و سعی شد که ثابت بماند. پس از گذشت یک شب هر دو نمونه به آژینیک اسید تبدیل شدند. سپس، نمونه های حاصل خشک شدند. نسبت وزنی بخش جدا شده با منگنز به بخش جدا شده با کلسیم ۳ به ۱ بود.

از هر دو نمونه آژینیک اسید، محلول ۴۰۰۰ ppm سدیم آژینات ساخته شده و وزن مولکولی آن بوسیله GPC معین شد. در جدول ۲ نتایج این آزمایشها نشان داده شده است.

روش دوم: استفاده از سدیم کربنات ضمۇن عمل هضم در ۲ مرحله به مقدار مشخصی جلبک خشک از نمونه محلول، پس از خیساندن به ترتیب در سولفوریک اسید ۱٪ و فرمالین ۴٪ درصد و شستشو با آب مقطر، سدیم کربنات ۱/۵ درصد اضافه شد. محلول حاصل به مدت ۱۱٪ در دمای ۵۰°C قرار گرفت. پس از گذشت ۱۱٪ محلول گرانزو جدا شد و جلبکها بخوبی با آب مقطر شسته شدند. دوباره سدیم کربنات ۱/۵ درصد به جلبک افزوده شد و مدت ۱۱٪ دیگر در ۵۰°C عمل هضم ادامه یافت و محلول گرانزو حاصل نیز جدا گردید.

هر دو محلول گرانزو طبق روش قبل به آژینیک اسید و در مرحله بعد هر دو نمونه به نمک سدیم تبدیل شد و از هر نمونه محلول ۴۰۰۰ ppm سدیم آژینات تهیه گردید. وزن مولکولی نمونه ها به کمک GPC معین شد که نتایج آن در جدول ۴ آمده است.

جدول ۴- تفکیک آژینیک اسید بر پایه وزن مولکولی با روش افزودن سدیم کربنات در دو مرحله.

ضریب نایکواختی	\bar{M}_w	\bar{M}_n	بخش جadasازی شده
۲/۷۱۷	۱۹۴۵۰۶	۵۲۰۵۲	در ۱ ساعت اول
۲/۳۲۷	۴۳۳۲۱۱	۱۲۹۸۵۸	در ۱ ساعت دوم

جدول ۲- وزن مولکولی نمونه های سدیم آژینات (با استفاده از دستگاه GPC).

نام جلبکها	\bar{M}_n	\bar{M}_w	ضریب نایکواختی
سارگاسوم هیستریکس	۳۶۰۸۷	۸۱۰۵۲	۲/۲۴۶
Sp. ۱	۲۴۳۷۶	۳۷۷۴۰۷	۱/۵۲۴
پادینا	۴۷۰۳۲	۱۰۹۹۱۴	۲/۳۲۷
Spp	۷۱۴۲۹	۱۲۹۱۴۹	۱/۸۰۷
استوک اسپر مارجیناتونا	۲۲۴۵۵۴	۲۵۰۱۴۱	۲/۰۴۹
سیتوسرا	۴۲۴۶۹	۶۳۶۴۱۹	۲/۸۴۶
نمونه مخلوط	۱۰۷۵۷۲	۱۲۲۶۸۳	۱/۵۶۵
			۱/۱۴۰

در جدول ۱ میزان درصد آژینیک اسید استخراج شده از ده جنس مختلف جلبک قهوه ای ارائه شده است.

تبدیل آژینیک اسید به سدیم آژینات و تعیین وزن مولکولی محلول ۱/۵ درصد از سدیم کربنات، که از پیش تهیه شده بود، به آژینیک اسید خشک اضافه شد. پس از گذشت ۴ ساعت آژینیک اسید حل شد و محلول گرانزو سدیم آژینات بدست آمد. pH محلول گرانزو بدست آمده بین ۷ و ۸ بود. این محلول صاف شد که آژینات حاصل پس از خشک شدن به صورت فیلم شفافی در آمد. آنگاه، محلول ۴۰۰۰ ppm از آژیناتها حاصل از ده گونه تهیه شد و وزن مولکولی آنها با دستگاه GPC معین گردید. نتایج حاصل از در جدول ۲ خلاصه شده است. توضیح اینکه دستگاه GPC قبلا با استفاده از یک نمونه استاندارد سدیم آژینات کنترل شد و تصحیح لازم در وزنهای مولکولی معمول گردید.

جadasازی آژیناتها برآساس وزن مولکولی در این بخش از آزمایشها ۳ روش بکار گرفته شده است. یک روش گزارش شده [۲۰]، ولی دو روش دیگر برای اولین بار در این طرح گزارش می شود.

جدول ۳- جadasازی آژیناتها بر حسب وزن مولکولی نمونه پادینا Spp

نوع آژینات	\bar{M}_n	\bar{M}_w	ضریب نایکواختی
بخش جدا شده با منگنز	۴۰۱۶۰	۷۴۰۵۴	۱/۸۴۴
بخش جدا شده با کلسیم	۲۷۰۴۷	۲۱۷۸۳	۱/۱۷۵

می‌کند [۴]. ولی، اندازه گیری \bar{M}_w از طریق گرانزوی سنجی به علت عدم تطبیق شرایط با α و β گزارش شده مقدور نیست [۲۱].

نتایج و بحث

بر پایه مجموعه گزارش‌های جلبک شناسان خارجی و داخلی که تاکنون منتشر شده است در منطقه بوشهر تاگواتر، زیستگاههای طبیعی جلبک‌های قهوه‌ای ایران وجود دارد. طول سواحل این زیستگاهها چیزی حدود ۱۳۰۰ km می‌شود که اگر حوالی جزایر کیش، قشم، هرمز و سایر جزایر را هم به آن اضافه کنیم، تا عرض ۵۰ km جلبک‌های قهوه‌ای زیست می‌کنند.

خوبشخانه، به دلیل گرم بودن آبهای خلیج فارس و دریای عمان، گونه‌های مخصوص آبهای گرم، مانند سارگوسها که مقدار بیشتری آلوینیک اسید دارند، فراوان‌ترند. این امر می‌تواند حتی ایجاد مزارع دریایی را برای رشد این گونه‌ها مغرون به صرفه کند و این مزایا، یعنی ساحل طولانی و گرم بودن آب دریای جنوب ایران، کمتر نصیب کشورهای جهان می‌شود.

آلوینیک اسید در بافت گیاه مستقر شده و پس از پایان دوره حیاتی گیاه، به کمک امواج دریا به ساحل رانده می‌شود. مناسب‌ترین زمان برای جمع آوری گیاه از ساحل یا دریا ماههای بهمن تا اردیبهشت است که جلبک بیشترین مقدار آلوینیک اسید را دارد.

نتایج تحقیقات انجام شده در این طرح نشان می‌دهد که با انتخاب روش مناسب، استخراج آلوینیک اسید از جلبک‌های قهوه‌ای دریای جنوب با مواد اولیه و تکنولوژی داخلی ممکن است و اگر زمان بهره‌برداری از گیاه و روش کار طوری برنامه‌ریزی شود که از عوامل تخریب زیست‌شناسنگی، شیمیایی و تابشی جلوگیری شود، آلوینیک اسید حاصل ضمن اینکه در مقادیر زیاد بدست می‌آید، دارای وزن مولکولی مناسب جهت استفاده در کالیه صنایعی است که آلوینیک اسید معرفت می‌کنند.

در این پژوهش، عوامل موثر بر واکنش‌های شیمیایی و افزایش

جدول ۶- گرانزوی سه گونه پادینا، سارگاسوم SPI، استوک اسپر مام مارجیناتونا.

غلظت (g/100 cm³)					گونه
۰/۰۵	۰/۱	۰/۲	۰/۴	cSt (mm² s⁻¹)	
۰/۸۷	۰/۹۲	۱/۰۵	۱/۲	پادینا	
۰/۸۴	۰/۸۹	۰/۹۴	۱/۱۱	استوک اسپر مام مارجیناتونا	
۰/۸۵	۰/۸۷	۰/۹۱	۰/۹۸	SPI	SPI

مجله علمی کشاورزی سال یازدهم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۷۷

جدول ۵- تفکیک آلوینیک اسید بر پایه وزن مولکولی با روش تغیر pH

بخش جداسازی شده	pH	ضریب نایکتواختی	\bar{M}_w	\bar{M}_n
در pH برابر ۳-۴	۳/۲۷۹	۱۷۴۸۷۸	۵۲۲۲۲	۲/۹۶۲
در pH برابر ۱	۲/۹۶۲	۱۶۰۸۰۸	۵۴۲۸۸	

روش سوم: افزایش تدریجی کلریدریک اسید و رسوب‌گیری در pH مختلف

در این روش به محلول سدیم آلوینیات ۱ درصد (pH = ۸) بتدربیح کلریدریک اسید اضافه شد تا pH بین ۳-۴ تثیت گردد. در این حالت ژل آلوینیک اسید پایدار تشکیل شد که با روش‌های ساده جداسازی آن ممکن نبود. برای جداسازی آلوینیک اسید از دستگاه سانتریفوژ با rpm ۷۰۰۰ استفاده شد. پس از جداسازی آلوینیک اسید در pH حدود ۳ تا ۴ به محلول باقیمانده آن قدر اسید اضافه شد تا آن برابر ۱ شود. دوباره ژل آلوینیک اسید به مقدار زیاد تشکیل شد که به کمک سانتریفوژ این ژل نیز جدا گردید.

هر دو اسید با استفاده از الکل خشک شد. از هر دو اسید محلول ۴۰۰۰ ppm نمک سدیم تهیه شد و وزن مولکولی آن به کمک GPC معین شد. اشاره می‌شود که این روش روی گونه استوک اسپر مام مارجیناتونا آزمایش شد که نتایج آن در جدول ۵ آمده است.

تعیین گرانزوی محلول آلوینیات

در این بخش از آزمایشهای گرانزوی سدیم آلوینیات حاصل از ۳ گونه پادینا، سارگاسوم SP1 و استوک اسپر مام معین شد و نمک سدیم آلوینیات طبق روش پیش‌گفته تهیه شد.

محلولهایی با غلظتها مختلف از نمک سدیم آلوینیات در سدیم کلرید M ۱/۰ تهیه گردید. تعیین گرانزوی با استفاده از گرانزوی سنج آبلهود صورت گرفت (ثابت تقریبی این دستگاه k=۰/۰ بود).

برای تعیین مقدار گرانزوی از معادله موجود در کاتالوگ دستگاه استفاده شد. این معادله عبارت است از:

$$\tau = k(t - \theta)$$

که در آن τ گرانزوی بر حسب St t زمان عبور محلول برای هر نمونه بر حسب θ ، t زمان تصحیح شده که در کاتالوگ آمده است. در جدول ۶ مقدار گرانزوی محاسبه شده برای سه گونه آورده شده است. نظر به اینکه یکی از مصارف سدیم آلوینیات نقش تغییل‌کننده‌ای آن است، گرانزوی نمونه اهمیت صنعتی آن را مشخص

- ۳ - ابهری سید رضا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲.
4. Dennis J. McNaug; FAO Fisheries Technical Paper; *Production and Utilization of Products from Commercial Sea Weed*; 58-115 , 1987.
5. Davidson L. R.; *Handbook of Soluble Gum and Resin*; 1984.
6. Knud J. and Ragnar S.; *Danish Scientific Investigation in Iran*; 1, 47-134, 1939.
- 7 - ربیعی رضا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۰.
- 8 - دیارکیان مهر هرمز، اولین سمینار علوم و فنون دریایی و جوی ایران، ۲۵-۲۷ فروردین، ۱۳۷۱.
- 9 - دیارکیان مهر هرمز، دومین سمینار علوم و فنون دریایی و جوی ایران، ۱۱-۱۸ فروردین، ۱۳۷۲.
- ۱۰ - سهرابی جلوه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۹.
- ۱۱ - حقانیت حمید رضا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۱.
- ۱۲ - فرخنگ مریم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۰.
- ۱۳ - امینی فائزه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۰.
- ۱۴ - گزارش مقدماتی و بررسی اولیه آبهای جنوب ایران، مؤسسه تحقیقات شیلات آبهای دور (چابهار)، ۱۳۷۲.
- ۱۵ - گزارش سومین گشت مقدماتی و بررسی جلبکهای دریایی آبهای جنوب ایران، مؤسسه تحقیقات شیلات آبهای دور (چابهار)، آذر ۱۳۷۲.
- ۱۶ - پروژه بررسی و شناسایی جلبکهای سواحل استان سیستان و بلوچستان، مؤسسه تحقیقات شیلات آبهای دور (چابهار)، بدون تاریخ.
- ۱۷ - احمدی فاطمه، پایان نامه کارشناسی ارشد، استیتو تغذیه، ۱۳۷۴.
18. Haug A. and Smidsrod U.; *Acta Chem.*; 19, 5, 1221-26, 1965.
19. Aldrich Infrared Spectra, 3d. Ed.
20. Haug A.; *Acta Chem. Scand.*; 13, 3, 601-3, 1959.
21. MTP International Review of Science; *Plant Biochem. Biochem. Serial*; 11, 63, 1974.

بازده، استخراج و تبدیل آلوئینیک اسید به آلوئیناتها بررسی شده‌اند. این عوامل عبارتند از: دما، pH محیط و زمان واکنش که به سادگی قابل کنترل و تنظیم‌اند.

برای تخلیص و جداسازی پلیمر از محلول، از فرایند شبکه‌سازی پلیمر با استفاده از یونهای چند والانسی استفاده می‌شود که در این پژوهش از یون Ca^{2+} استفاده گردید. پس از تبدیل محصول شبکه‌ای شده به آلوئینیک اسید و آلوئینات‌های سدیم و پتاسیم، باقیمانده ناچیز Ca^{2+} در صنایع غذایی، دارو‌سازی، لوازم بهداشتی و دندانپزشکی مشکلی ایجاد نمی‌کند و از نظر اقتصادی نیز با صرفه است. جهت رنگبری محصول از فرمالین و آب ژاول (در دو مرحله) استفاده شده به سادگی در آب حل و زایل می‌شوند و آثاری در محصول باقی نمی‌گذارند.

با استفاده از فرایند تخریب گرمایی (کمتر از دمای جوش آب) مولکولهای بزرگتر، می‌توان آلوئینیک اسید استخراجی را برای مصارف صنایعی که احتیاج به آلوئینات با وزن مولکولی کمتر دارند تبدیل و گستره مصرف آن را زیاد کرد.

ضایعات این فرایند یعنی تفاله باقیمانده، می‌تواند مصرف خوراکی دام باشد که به لحاظ غذایی مقوی و در دنیا مصرف می‌شود.

نتیجه‌گیری

اکثر جلبکهای قهوه‌ای دریایی جنوب ایران در صد قابل ملاحظه‌ای آلوئینیک اسید دارند. وزن مولکولی این آلوئینیک اسیدها و نسخه‌های محلول آنها در حد بسیار مطلوبی بوده که برای مصرف در صنایع مختلف قابل استفاده است.

قدرتانی

از معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که امکان این تحقیق را به لحاظ مالی محدود ساخته است شکر و قدردانی می‌شود. همچنین، از آقای مهندس رضا ابهری که در مورد جمع آوری و شناسایی گونه‌های جلبک همکاری کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌شود.

مراجع

- ۱ - دیارکیان مهر هرمز، مبانی گیاه‌شناسی، نشر خراسان، ۱۳۷۱.
- ۲ - دیارکیان مهر هرمز، مبانی جلبک‌شناسی، نشر جهاد دانشگاهی، مشهد، ۱۳۷۱.