

ستز پلی(DL-لاکتید-کو-DL-3،6-دی متیل-مورفولین-5،2-دی اون)

Synthesis of Poly(DL-lactide-co-DL-3,6-dimethyl-morpholine-2,5-dione)

حمید محمدی روشنده^۱، محمد نبی میرلوکی^۲

۱. دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی شیمی، ۴- دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفارماک، صدوپیشی ۱۳۱۴۵/۱۲۸۴
دریافت: ۱۰/۲۵/۷۹، پذیرش: ۱۰/۴/۶۰

چکیده

پلی دیسی پیپیدهای دارای دو گروه استری و آمیدی در زنجیر پلیمری، گروه جدید، و با ارزشی از پلیمرهای سنتزی ریست تحریب پذیرند. در این پژوهش، مراحل سنتز پلی (DL-لاکتید-کو-DL-3،6-دی متیل مورفولین-5،2-دی اون) از DL-لاکتید و DL-3،6-دی متیل مورفولین-5،2-دی اون طرح داده شده است. از واکنش بین ۲-بروموربوروپنیل کلرید و DL-آلانین، N-(۲-بروموربوروپنیل)-DL-آلانین سنتز شد. این ترکیب ابتدا به سکن تبدیل شده و سپس در یک تعصیمه کننده به DL-3،6-دی متیل مورفولین-5،2-دی اون تبدیل گردید. DL-لاکتید از DL-لاکتیک اسید سنتز شد. موثرهای DL-لاکتید و منقق مورفولینی با هم مخلوط و در مجاورت کاتالیزور فلفلی اکتووات با پلیمرشدن حلله گشای کوبالتمیتر تبدیل گردید. از دستگاههای ¹H NMR، FTIR و ¹³C NMR برای شناسایی ترکیبات واسطه و محصول نهایی استفاده شده است.

واژه‌های کلیدی: DL-لاکتید، DL-3،6-دی متیل مورفولین-5،2-دی اون، ریست تحریب پذیر، DL-آلانین، پلیپر شدن حلله گفت

Key Words: DL-lactide, DL-3,6-Dimethylmorpholine-2, 5-dione, biodegradable, DL-Alanine, ring-opening polymerization

مواد موجود امری لازم است. دو دسته مهم پلیمرهای ریست تحریب پذیر عبارت از پلی(α-هیدروکسی اسیدها) و پلی(α-آمینواسیدها).

اگرچه خواص همو و کوپلیمرهای هر دو دسته بطور وسیع بررسی شده‌اند، اما پلیمرهایی که دارای هر دو گروه α-هیدروکسی اسید و α-آمینواسید باشند مورد توجه کمتری قرار گرفته‌اند. این پلیمرها که دارای هر دو گروه عاملی استری و آمیدی (مشق شده از α-هیدروکسی اسید و α-آمینواسید) به پلی دیسی پیپیدهای (depsipeptides) معروفند [۷-۹].

پلیمرهای ریست تحریب پذیر کاربردهای زیادی در زمینه جراحی و دارومنازی از قبیل، نجهدی جراحی جذب شدن، صفحه و پیچهای قابل جذب برای تثیت استخوان، بوست مصنوعی و سیستمهای دارومنازی کنترل شده پیدا کرده‌اند [۱-۳]. برای هر کاربردی پلیمری با خواص مکانیکی ویژه و زمان تخریب خاص لازم است که مواد ساخته شده موجود برای این منظور نامناسب نظر می‌رسند، سایر این توسعه مواد جدید ریست تحریب پذیر و بهینه‌سازی

محلل علمی کارکرد پژوهشگر: J.Mohammadi2000@yahoo.com

سیگمای آمریکا تهیه شد.

دستگاهها

برای ثبت طیفهای ^1H NMR و ^{13}C NMR استفاده شد. ترامتیل سیلان TMS به عنوان استاندارد داخلی و کلروفرم و DMSO-d_6 به عنوان حلال مورده استفاده قرار گرفت. طیفهای ریز قرمز به کمک دستگاه FTIR شیماتو مدل 4300 زبان ثبت شد. برای اندازه‌گیری جرم مولکولی متوسط از دستگاه کروماتوگرافی ژل تراواپی شیماتو مدل LCVA ساخت کشور زبان استفاده شد. متون استایروزی، حلال تراهیدروفوران، سرعت حریان 1 mL/min در دمای 40°C و آشکارساز ضربه شکست بکار گرفته شد.


روشها

تهیه ۲-بروموبروپیونیل کلرید

SOCl_2 (۰/۹۳ mol, ۶۷/۵ mL) (۱۱۰ g, ۰/۸۴۵ mol) به یکت بالن 250 mL ۰/۶۷ mL) متنقل و در عرض یک ساعت ۰/۵ mol (۶۲ mL) ۰/۶۳ mL) پروپیونیک اسید به آن اضافه گردید. بعد از این مدت مخلوطه نیم ساعت دیگر نیز رفلاکس شد. بعد از سرد شدن ۰/۵ mL فشر به آن اضافه شد و سپس در مدت ۶ ساعت ۰/۱۵۵ mL (۹۶۵ mol) برم به آن اضافه شد و به مدت ۶ ساعت دیگر رفلاکس شد و برای خالص‌سازی دوباره تقطیر گردید. ۰/۱۲۰ g محصول ابهه ۰/۸۲ درصد بدست آمد.

واکنش DL-آلانین و ۲-بروموبروپیونیل کلرید

۰/۵۴ mol (۵۲/۵۴ g) DL-آلانین (۰/۶ mol) و ۰/۱۲۶ g پتانسیم بی‌کربنات (۰/۵ mol) به یک بشر سه لیتری متنقل و به آن 250 mL آب سرد



پلیمرهای با جرم مولکولی زیاد از لاکتیک اسید و گلیکولیک اسید به راحتی با پلیمر شدن حلقه گشای مونومرهای حلقوی لاکتید و گلیکولید در حالت مذاب تهیه می‌شوند. پلیمر شدن حلقه گشای مشتقات مورفولین-۵،۲-دی اون راه جالبی برای تهیه (معادله ۱) پلی‌دی‌پیتیدهای متناوب است [۸].



در این پژوهش، کوپلیمر متناوب از DL-لاکتید و DL-۶،۳-دی‌مورفولین-۵،۲-دی اون تهیه شده و مورد بررسی قرار گرفته است.


تجربی

مواد

DL-لاکتیک اسید (محلول ۰ درصد در آب)، سدیم بی‌کربنات، DL-آلانین، دی‌اتیل اتر، سدیم هیدروکسید، کلسیم کلرید، باریم اکسید، اتیل اسات، دی‌کلروفتان، کلروفرم و تولوئن همه از شرکت مرک آلمان تهیه شدند.

اتیل اسات برای خلوص پیشتر ابتدا در ۵ درصد باریم اکسید رفلاکس شد و سپس تقطیر گردید. کاتالیزور نفع اکتووات از شرکت






نتایج و بحث

مشق ۶،۳-دی متیل مورفولین-۲-۵-دی اون علی چند مرحله سترن گردید. ابتدا ترکیب ۲-بروموپروپیونیل کلرید، از پرومیوپنیک اسید بر طبق واکنش ۲ سترن شد که در حالت مایع بود [۹].

محصول این واکنش دو مرحله‌ای با بهره خوب بدست می‌آید (۸۳ درصد). در مرحله بعد واکنش بین ۲-بروموپروپیونیل کلرید و DL-آلانین در محیط قلایی انجام شد و پس از تبدیل به نمک، لاکتون مربوط در دمای بالا و خلاء زیاد (۱۶۰°C و ۱ mmHg) به وسیله یک تصفید کننده بدست آمد [۱۰].

واکنش اول در طرح ۱ که سترن-N-(۲-بروموپروپیونیل)-DL-آلانین است با بهره نسبتاً خوب انجام شد. در طیف IR این ترکیب (شکل ۱) یک مربوط به آبده سیس در 1651 cm^{-1} و آمید ترانس در 1546 cm^{-1} مشاهده می‌شود و یک کربونیل اسیدی نیز در 1726 cm^{-1} ظاهر می‌شود. برای این ترکیب به دلیل پیوند دو گانه آمیدی دو ایزومرسیس و ترانس وجود دارد که به علت ممانعت فضایی، ایزومر ترانس آن پایدارتر از ایزومر سیس است، اما با توجه به معادله ۲ ایزومرسیس است که حلقه‌زایی را انجام می‌دهد.




شکل ۱- طیف FTIR ترکیب N-(۲-بروموپروپیونیل)-DL-آلانین.

اصفه شد. برای همزدن مخلوط از همزن مغناطیسی استفاده شد. مخلوط حاصل بعد از مدت کمی به صورت تعیق درآمد. سپس، mol ۶/۶ از ترکیب ۲-بروموپروپیونیل کلرید در مدت نیم ساعت به آن اضافه شد. برای سرد نگاه داشتن مخلوط واکنش در حین اضافه کردن ۲-برومو-پرمیوپنیل کلرید، چند تکه بخ نیز به آن اضافه گردید تا دمای مخلوط واکنش از ۱۰°C با الاتر ترود. بعد از آن به مدت یک ساعت دیگر نیز مخلوط به هم خورد. در ابتدا مخلوط واکنش با اثر استخراج گردید تا ۲-بروموپروپیونیل کلرید اضافی از محیط خارج شود. سپس با محلول ۱۰ درصد HCl pH ۴ محلول به حدود ۳ رسانید. بعد از اسیدی کردن، محلول آبی چند بار با اثر استخراج گردید. یقینه فال آبی در دستگاه استخراج پیوسته فرار داده شد و با اثر به مدت ۲ روز استخراج شد. مجموع فازهای اتری بعد از تبخیر اثر ۸۰ ملی‌لتر N-(۲-بروموپروپیونیل)-DL-آلانین تولید کرد (بهره ۵۴ درصد).

تله DL-۶،۳-دی متیل - مورفولین-۲-۵-دی اون N-(۲-بروموپروپیونیل)-DL-آلانین در محلول سود یک مولار به نمک تبدیل شد و سپس تحت خلاء آب آن تبخیر شده، نمک جامد به یک تصفید کننده منتقل شد و در خلاء دمای ۱۶۰°C تصفید گردید. بهره این واکنش بسیار بایین بود (۱۰ درصد). محصول بدست آمده در اتيل استات متلور شد.

نهیه پلی(DL-لاکتید-کو-۶،۳-DL-۵،۲-دی متیل مورفولین-۲-۵-دی اون) mg ۲۰۰ از DL-لاکتید همراه ۲۰۰ mg DL-۶،۳-DL-۵،۲-دی متیل-مورفولین-۲-۵-دی اون به یک ظرف شیشه‌ای منتقل و ۱۰ mg کاتالیزور قلع اکتووات به آن اضافه شد. این ظرف شیشه‌ای به مدت نیم ساعت در خلاء قرار گرفت و سپس در حین خلاء با گرمادهی در آن بسته شد و در دمای ۱۳۰°C به مدت ۸ ساعت نگهداری شد. بعد از این مدت بلیمر تشکیل شده در دی‌کلرومتان حل گردید و به وسیله هگزتان رسوب داده شد.




شکل ۲. طیف FTIR ترکیب ۶.۳-دی متیل مورفوولین - ۵-دی اون.

شکل ۴. طیف ^1H NMR ترکیب ۶.۳-دی متیل مورفوولین - ۵-دی اون.


جایجاوی شیمیایی متفاوت است، اما به دلیل اختلاف کم با هم همیوشانی کثرا دارد. اما چهار تایپهای متن بطور کامل از هم تفکیک شده‌اند. پروتون متنین متصل به پیروژن در $4/22\text{ ppm}$ و پروتون متنین متصل به اکسیژن در $4/89\text{ ppm}$ ظاهر می‌شوند.

طیف ^{13}C NMR ترکیب N-(2-بروموپروپوپنیل)-DL-آلانیک در شکل ۵ آمده است. برای کریها بجز کربن‌های کربونیل هشت پیک نشان می‌دهد (کربن‌های کربونیل به دلیل نوع چهارم بودن شدت کمی دارند و در توقع محو شده‌اند) که این هشت پیک برای چهار کربن به دلیل این است که مخلوط دیاسترمی وجود دارد.


از دو ترکیب DL در مرحله اول واکنش، چهار ایزومر فصلی بوجود می‌آید که به صورت دو حفت ایستومری DD، DL، LL و LD دارند. هر حفت ایستومری با چهارت گیگر رابطه دیاسترمی دارد. در نتیجه در طیف ^{13}C NMR ۱۷ جذبهای مربوط به هر دیاسترمی از هم جدا شده‌اند. حال اگر ترکیب حلقوی در مجاورت قلع اکتووات پلیمر شود، یک پلیمر مناوب بدست می‌آید که در آن صورت یک در میان واحدهای استری و آمیدی یشت سر هم فرار گرفته‌اند. عذر توجه بک



شکل ۵. طیف ^{13}C NMR ترکیب N-(2-بروموپروپوپنیل)-DL-آلانیک.



شکل ۳. طیف ^1H NMR N-(2-بروموپروپوپنیل)-DL-آلانیک.



نتیجه گیری

کوبیلم بادست آمده با اینکه جرم مولکولی تبادل کمی دارد جامد است، در نتیجه می‌توان از آن برای آزادسازی آهسته دارو استفاده کرد، این کوبیلم علاوه بر داشتن گروههای عاملی استری دارای گروه عاملی آمیدی مشتق شده از آمیوساید هاست که هر دو پوند استعداد هیدرولیز شدن در محیط بدن را دارند. وارد کردن پوند آمیدی علاوه بر کاهش پلوریتگی کوبیلم تخریب پذیری آن را نیز تا حد زیادی افزایش می‌دهد. با کم و زیاد کردن مقدار مونومری که دارای پوند آمیدی است می‌توان زمان تخریب کوبیلم را کاهش یا افزایش داد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از حمایت مالی دانشگاه تهران در انجام این پژوهش تشکر و قدردانی می‌شود.


مراجع

1. Danbury A. G. and McPherson J. B. (Jr.) Absorbable Polyglycolic Acid Suture of Enhanced in-Vivo Strength Retention; US Pat. 3,626,984; 1971.
2. Roby M. S., Nebinger D. P., Bennett S. L., Liu C. and Peinprecht J. T., Bioabsorbable Suture and Method of Its Manufacture; US Pat. 6,191,236; 2001.
3. Igari Y. and Yamagato Y., Sustained-Release Preparation; US Pat. 6,087,324; 2000.
4. Helder J., Kohn F.E., Sato S., Vandenberg J.W.A. and Feijen J.; *Biological and Biomechanical Performance of Biomaterials*; Christol. P., Meunier A. and Lee A. J. C. (Eds.), Elsvier, Amsterdam, 245-50, 1986.
5. Int Veld P. J. A., Dijkstra P. J., Van Lochem J. H. and Feijen J., Synthesis of Alternating Polydepsipeptides by

پلیمر تصادفی از لاکتید و مشتق مورفولینی بود، در نتیجه، بعد از اینکه مشتق مورفولینی خالص گردید، با DL-لاکتید در واکنش شرکت کرد و کوبیلم تصادفی ستر گردید (معادله ۳).

طیف ^1H NMR کوبیلم پاد شده در شکل ۶ آمده است. با توجه به جدا بودن پیکهای مربوط به پروتونهای متینی واحد لاکتیل و واحد آلانین می‌توان درصد هر کدام از واحدها را در کوبیلم بدد آورد (مشتق مورفولینی ۴۸ درصد و DL-لاکتید ۵۲ درصد کوبیلم را تشکیل می‌دهد).

پیک مربوط به پروتونهای CH واحد آلانین در ۴/۵۶ ppm و ۴/۵۶ ppm و پیک مربوط به پروتونهای CH واحد لاکتیل در ۱/۱۲ ppm ظاهر می‌شود. از شدت پیکها مشخص است که فعالیت یا واکنش پذیری مشتق مورفولینی نسبت به لاکتید کمتر است و سرعت واکنش پلیمر شدن حلقة-گشای در مجاورت کاتالیزور قلع اکتووات برای لاکتید پیش از جرم مولکولی متوسط عددی این پلیمر که با GPC معین شد برابر ۲۰۱۰ است که جرم مولکولی کمی است. با این حال کوبیلم حامل جامد است، پلیمرهایی با این جرم مولکولی را می‌توان برای دارو رسالی آهسته بکار برد که در این صورت می‌توان دارو را در داخل پلیمر توزیع کرد و به صورت ابزار کاشتی در داخل بدن قرار داد که با تخریب پلیمر، دارو نیز وارد خون می‌شود. استفاده از این پلیمر به عنوان حامل برای آزادسازی دارو تحت پرسی است.



شکل ۶- طیف ^1H NMR کوبیلم.

- (-2-oxoethylene)]|poly(glycine-DL-lactic acid] by Ringopening Polymerization; *Macromol. Chem., Rapid Commun.*; **6**, 9, 1985.
9. Furniss B. S., Hannaford A. J., Rogers V., Smith P. W. G. and Tatchell A. R.; *Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry*; Longman , London, 530, 1978.
10. Helder J. and Feijen J., Copolymers of DL-Lactic Acid and Glycine; *Makromol. Chem., Rapid Commun.*; **7**, 193, 1986.
- Ring-Opening Polymerization of Morpholine-2,5-dione derivatives; *Makromol. Chem.*; **191**, 1813, 1990.
6. Helder J., Dijkstra P. J. and Feijen J., In-vitro Degradation of Glycine/DL-Lactic Acid Copolymers; *J. Biomed. Mater. Res.*; **24**, 1005, 1990.
7. Int'Veld P. J. A., Dijkstra P. J. and Feijen J., In-Vitro Degradation of Polyesteramides Containing Poly-*c*-Caprolactone Blocks; *Clinical Mat.*; **13**, 143, 1993.
8. Helder J., Kohn F. E., Sato S., Vandenberg J. W. and Feijen J., Synthesis of Poly[oxyethylidene carbonylimino-