

جایگزینی لاستیک بازیافتی در آمیزه و تهیه فرمولبندی بهینه کاربردی

The Use of Reclaimed Rubber in Rubber Compounds for Optimized Applications

غلامرضا بخشنده، مهدی نورانی

تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، صندوق پستی: ۱۴۹۶۵/۱۱۵

دریافت: ۸۱/۶/۳۱، پذیرش: ۸۱/۱۲/۱۰

چکیده

لاستیکهای مستعمل را در شرایط مختلف می‌توان بازیابی، فراورش و وولکانیده کرد. اما، به علت استفاده از انواع کائوچویی مصنوعی در محصولات و نبود حجم زیاد ضایعات، لاستیک بازیافتی جای مهمی در صنعت لاستیک ندارد و بیشتر برای استفاده دوباره در موارد مصرفی خاص بکار می‌رود. از این‌رو، شاید بتوان گفت که مهمترین انگیزه برای انجام این پژوهش، سرمایه‌گذاری و کاربرد لاستیک بازیافتی برای حل مسائل و مشکلات زیست محیطی است. در این کار پژوهشی، جایگزینی لاستیک بازیافتی برای NR، SBR و دوده در فرمولبندی آمیزه‌های آج تایرهای روکش شده سواری و باری بررسی شده است و با تغییرات انجام شده خواص کاربردی متعادل و مطلوبی برای استفاده در ساخت قطعاتی که مصرف عمده آنها در حالت ایستاست، بدست آمده است.

واژه‌های کلیدی

لاستیک بازیافتی، خواص فیزیکی، زمانمندی، طراحی فرمولبندی، بهینه سازی

مقدمه

بازیابی و استفاده مکرر بود. گرچه کشف این پدیده خواص محصولات لاستیکی را به نحو چشمگیری ارتقا بخشدید، ولی چون ضایعات و محصولات مستعمل به سهولت قابل استفاده نبود، مشکلاتی چون کمبود لاستیک خام و افزایش روزمره ضایعات و محصولات

تا سال ۱۸۳۹ میلادی یعنی قبل از کشف پدیده وولکانش توسط گودیر از لاستیک طبیعی به عنوان تنها لاستیک شناخته شده (با منابع محدود) برای ساخت محصولات لاستیکی استفاده می‌شد و از طرفی، ضایعات لاستیکی و محصولات مستعمل به آسانی و به دفعات قابل

Key Words

reclaimed rubber, physical properties, aging, formulation design, optimization

و باری روکش شده انجام می‌پذیرد و خواص متعادل و مطابقی برای کاربرد در ساخت محصولات متنوع بدست می‌آید که خواصی نظیر آنها دارند. بنابراین، با استفاده از لاستیک بازیافتی در ساخت محصولات لاستیکی، از طرفی به صرفه جویی اقتصادی و از سوی دیگر به حفظ سلامت محیط زیست کمک خواهد شد [۵].

لاستیک بازیافتی، انواع و خواص آنها

با توجه به مفهوم وولکانش می‌توان نتیجه گرفت که واولوکانش عمل عکس وولکانش است، ولی باید توجه داشت هنگامی که ضایعات لاستیکی را بازیابی می‌کنند شبکه سه بعدی کشسان لاستیک، که در اثر واولوکانش حاصل شده، تخریب نمی‌شود. به عبارت دیگر، پدیده واولوکانش حادث نمی‌گردد و این بدان معناست که پیوندهای عرضی موجود در شبکه سه بعدی دست نخورده باقی می‌ماند. در بازیابی لاستیک زنجیرهای بلند پلیمری شکسته شده و ساختار زنجیری کوتاهتر با پیوندهای دوگانه اضافی بوجود می‌آید که آمادگی بیشتری برای شبکه‌ای شدن با گوگرد دارند [۶، ۵]. لاستیکهای بازیافتی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

- ۱- لاستیک خنثی NR که بسیار نرم است. این لاستیک به آسانی پاره می‌شود، بوی آجیل می‌دهد و رنگ آن خرمابی است.
- ۲- لاستیک طبیعی سیاه NR که بسیار نرم است و از تیوبهای سیاه لاستیک طبیعی ساخته می‌شود. از نمونه قبلی نرمر است و قبل از پاره شدن کش می‌آید و رنگ آن سیاه است.
- ۳- لاستیک استیرن بوتادی ان (SBR) که از تایر ساخته می‌شود و کمی سخت‌تر از نوع اول است. هنگام کشش به جای کش آمدن بیشتر پاره می‌شود و رنگ آن سیاه است.
- ۴- لاستیک بوتیل (IIR) که از تیوب ساخته می‌شود و خیلی نرم و در عین حال چقرمه تر از انواع دیگر است. هنگام کشش کش می‌آید. بوی آن از انواع یاد شده قبلی کمتر و رنگ آن سیاه است.

تجربی

مواد

در این پژوهش از لاستیک طبیعی SMR ۲۰ مالزی، SBR ۱۵۰۰ و SBR ۱۷۱۲ بذر امام، BR ارک، دوده N ۳۳۹ اموار، استشاریک اسید مالزی، DPG و MBTS بایر و روی اکسید و گوگرد ایرانی و لاستیک بازیافتی محصول یزد با کد ۱-PT-RM (پایه کائوچوی طبیعی و مصنوعی) استفاده شده است.

مستعمل غیرقابل استفاده و آلوده کننده محیط زیست را به دنبال داشت. این مشکلات تحقیقات زیادی را برای کشف روشی برای بازیافت لاستیکهای مستعمل و ضایعاتی به دنبال داشت تا اینکه در سال ۱۸۵۸ هیرمن هال موفق به کشف روش واپلیمر شدن لاستیک وولکانیده به وسیله تابه گرمایی شد. وی لاستیک خرد شده را به مدت ۴۸ ساعت زیر فشار بخار قرار داد که البته، امروزه با استفاده از نرم کننده و فشار بالاتر این تبدیل در زمان کمتری انجام می‌گیرد [۱].

در اوایل کار فقط ضایعات لاستیک توپر برای بازیافت مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما با ظهور تایرهای بادی و لاستیک تقویت شده با الیاف، روشهایی برای حذف الیاف ارائه شد. اسیدها و قلیاهای برای تخریب الیاف و تبدیل آنها به سلولوز مصرف شد. فرایند قلیایی به عنوان موفقترین روش در سال ۱۸۹۹ توسط آرتور مارکر پیشنهاد شد. بجز در موارد محدود، امروزه بیشتر فرایند هضم بکار گرفته می‌شود. استفاده از آسیابهای چکشی روشنی مفید برای جدا کردن الیاف از لاستیک است که در این روش بعد از آسیاب، جریان هوا باعث راندن الیاف به خارج از محیط عمل می‌شود [۲].

تا جنگ جهانی دوم تنها لاستیک موجود لاستیک طبیعی بود که بازیافت آن نیز کار نسبتاً ساده‌ای بود. نرم کننده‌ها با نفوذ به داخل شبکه لاستیک طبیعی بطور یکنواخت باعث شکست پیوندها می‌شوند و محصولات بازیافتی نسبتاً نرم و مقاوم بودند. در هر حال، نرم کننده‌های لاستیک طبیعی بسادگی به داخل شبکه لاستیکهای مصنوعی نفوذ نمی‌کنند و این لاستیکها در اثر گرما و فشار سخت می‌شوند. استعداد اکسایش این لاستیکها نیز از لاستیک طبیعی کمتر است. تایرهای مستعمل امروزی مخلوطی از لاستیکهای طبیعی و مصنوعی اند. بدین ترتیب در مقایسه با لاستیک طبیعی، لاستیکهای مصنوعی برای جذب بهتر روغن باید به ذرات ریزتری تبدیل شده و از طرفی، واکنشگرهای شیمیایی فعالتری باید بکار گرفته شوند. نرم کننده‌های قوی مانند سولفیدهای فنول آلکید، آمینهای آروماتیک، مرکاپتانهای کلردار، بتدریج جذب ذرات لاستیک شده و در نتیجه باعث شکسته شدن بعضی از پیوندها و تشکیل لاستیک بازیافتی نسبتاً نرم و یکنواخت می‌شوند [۳]. مصارف عمومی لاستیک بازیافتی شامل کاربرد آن در ساخت بسیاری از محصولات لاستیکی از جمله محصولات نواری، شیلنگ و لوله‌های آبیاری، ابونیت، محصولات کلندری، فرش لاستیکی، تایر و تیوب، محصولات قالبگیری فشاری، پاپوشها و بسیاری از قطعات لاستیکی دیگر بویژه قطعات غیر متحرک است [۴].

هدف از انجام این کار پژوهشی استفاده از لاستیک بازیافتی در فرمولیندیهای بهینه کاربردی است. این امر با استفاده از لاستیک بازیافتی به جای لاستیک طبیعی، BR، SBR و دوده در فرمولیندیهای آج سواری

دستگاهها

جدول ۱ - مقایسه تجزیه کمی لاستیک بازیافتی با مشخصات سازنده.

درصد گزارش شده	DSC	درصد حاصل از DSC	اجزا
۵۰	۵۰	هیدروکربن	
۲۳	۳۰	دوده	
۲۰	۱۴	روغن	
۵	۴	خاکستر	

لاستیک بازیافتی شامل لاستیکهای SBR و NR است. پس لاستیک بازیافتی در آمیزه هایی جایگزین می شود که لزومی به استفاده از لاستیک ویژه نباشد.

برای رسیدن به خواص بهینه، آن فرمولیندی به عنوان مرجع انتخاب می شود که از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی و میزان مصرف محدوده وسیعی را پوشش دهد تا در صورت تضعیف خواص نیز بتوان کاربردهایی را برای آن پیشنهاد کرد. در اینجا فرمولیندی آج تایرهای روکش شده سواری و سنگین انتخاب شده است.

به علت آنکه اکثر کارخانه ها و کارگاههای تولیدی صنعت لاستیک در ایران برای پخت محصولات خود از بخار استفاده می کنند، اغلب در انتقال گرما به وسیله بخار آب دمای پخت 145°C مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، با توجه به کاربردی بودن این دما، پخت نمونه های آزمون در 145°C انجام شده است.

به علت آنکه مقدار کائوچو در لاستیک بازیافتی 50% درصد وزنی و بقیه آن دوده و روغن است، بنابراین فرمولیندی بر اساس مقدار کائوچوی موجود انجام شده و در نتیجه مقادیر دوده و روغن نیز بر همین مبنای در نظر گرفته شده است. در جدول ۲، خواص لاستیکهای بازیافتی ارائه شده است.

کلیه آمیزه های مورد نیاز با استفاده از غلتک آزمایشگاهی Shwabentan در شرایط یکسان ساخته شده و گرانزوی مونی و رئومتر پخت آنها با دستگاههای گرانزوی سنج مونی و رئومتر پخت Zwick اندازه گیری شده است. سپس، نمونه های لازم برای آزمونهای خواص فیزیکی و مکانیکی به کمک پرس 25 NTi Daventest و استفاده از قالب های مربوط ساخته شد.

آزمون سختی با سختی سنج Zwick، اندازه گیری میزان جهندهی و سایش با دستگاههای ساخت شرکت فرانک از انگلستان، آزمون مانایی Monsantos Fatigue Tester فشاری به روش B، آزمون خستگی با دستگاه Instron طبق استانداردهای مربوط انجام شده است.

تجزیه کمی لاستیک بازیافتی مورد استفاده (شرکت یزد تایر) به کمک دستگاه DSC/TG انجام شد که نتایج آن با مشخصات ارائه شده از سوی شرکت سازنده در جدول ۱ مقایسه شده است.

روشها

بعد از تهیه آمیزه های لاستیکی طبق فرمولیندیهای مندرج در جدول ۲ و 3 زمان پخت بهینه کلیه آمیزه ها در دمای 145°C به وسیله رئومتر پخت اندازه گیری شد. سپس نمونه های پخت شده هر فرمولیندی به وسیله قالب های استاندارد برای هر آزمون در دمای یاد شده و زمان پخت بهینه ساخته شده و استحکام کششی، سختی، جهندهی، مانایی، فشاری، مقاومت سایشی و خستگی به ترتیب طبق استانداردهای ASTM D573، ASTM D945، ASTM D1915، ASTM D412، ASTM D399 و ASTM D2228 ASTM D395 انجام شد.

جایگزینی لاستیک اولیه با لاستیک بازیافتی در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود:

جدول ۲ - خواص لاستیکهای بازیافتی.

پلیمر بازیافتی	چگالی	گرانزوی مونی	استحکام کششی (MPa)	درصد افزایش طول تا پارگی	درصد خاکستر	درصد ماده استخراج شده با استون
طبیعی خنثی (NR)	۱/۱۹	۴۵	۹/۰	۵۰۰	۲۹	۹
طبیعی سیاه (NR)	۱/۱۹	۲۵	۸/۶	۴۰۰	۱۳	۱۱
تایر کامل (SBR)	۱/۱۸	۵۰	۶/۹	۲۸۰	۷	۲۲
تیوب (IIR)	۱/۱۷	۶۵	۹/۰	۵۴۰	۷	۱۱

جدول ۳ - فرمولیندی آمیزه‌های روکش سواری (L).

کد مواد فرمولیندی ۱	L	کد مواد فرمولیندی ۲									
LT۱۰۰	LT۹۰	LT۸۰	LT۷۰	LT۶۰	LT۵۰	LT۴۰	LT۳۰	LT۲۰	LT۱۰	۳ L	کد مواد فرمولیندی ۱
۰	۶/۸	۱۳/۶	۲۰/۴	۷۲/۲	۳۴	۴۰/۸	۴۷/۶	۵۴/۴	۶۱/۲	۶۸	SBR۱۷۱۲
۰	۳/۲	۶/۴	۹/۶	۱۲/۸	۱۶	۱۹/۲	۲۲/۴	۲۵/۶	۲۸/۸	۳۲	BR
۲۰۰	۱۸۰	۱۶۰	۱۴۰	۱۲۰	۱۰۰	۸۰	۶۰	۴۰	۲۰	—	IR*
۲۰	۲۴	۲۸	۳۲	۳۶	۴۰	۴۴	۴۸	۵۲	۵۶	۶۰	N۳۳۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸	۱۲	۱۶	روغن آروماتیک
			LS۷۰	LS۶۰	LS۵۰	LS۴۰	LS۳۰	LS۲۰	LS۱۰	L	کد مواد فرمولیندی ۲
			۰	۸	۱۸	۲۸	۳۸	۴۸	۵۸	۶۸	SBR۱۷۱۲
			۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	BR

(۱) علامت اختصاری لاستیک بازیافتی است، (۲) در فرمولیندی ۲ سایر تغییرات مشابه فرمولیندی ۱ است و (۳) سایر موارد برای فرمولیندیهای کد L به ترتیب روی اکسید ۱/۲ و ۴، استاریک اسید ۱/۶ و ۳، گوگرد ۱/۲۲ و ۱/۶۵، شتاب دهنده DM، ۰/۵۵ و ۰/۳۳، DPG، و شتاب دهنده ۰/۰۵ و صفر است.

جایگزینی لاستیک بازیافتی با کائوچو در فرمولیندیهای یاد شده مشاهده می‌شود که میزان سختی در فرمولیندی LT (جدول ۵) تا میزان ۳۰ phr از جایگزینی لاستیک بازیافتی روند افزایشی و بعد از آن حالت معکوس دارد و تا جایگزینی کامل کاهش سختی ادامه پیدا می‌کند. تغییرات سختی بعد از زمانمندی نیز همین روند را با افزایش اختلاف نسبی طی می‌کند. با جایگزینی ۵۰ تا ۶۰ phr تا لاستیک بازیافتی میزان سختی نزدیکترین اعداد را به نمونه شاهد نشان می‌دهد و این در حالی است که ۳/۳ دوده و روغن موجود در فرمولیندی حذف شده است. میزان سختی در فرمولیندی LS (جدول ۶) تا جایگزینی ۳۰ phr روند افزایشی ضعیف و بعد از آن روند کاهشی ضعیف دارد، بطوری که در جایگزینی ۵۰ phr میزان سختی بانمونه شاهد مساوی و در جایگزینی ۷۰ phr به اندازه دو واحد سختی کاهش نشان می‌دهد. بعد از زمانمندی، میزان سختی روند افزایش نسبی نشان می‌دهد. در فرمولیندی LT با توجه به اینکه جایگزینی لاستیک بازیافتی برای SBR و BR بوده و در فرمولیندی LS جایگزینی تنها در خصوص SBR است، طبیعی است که به دلیل ضعیفتر بودن خواص مکانیکی ذاتی BR نسبت به SBR خواص مطلوبتری در فرمولیندی LT بدست آید. همچنین، با توجه به اینکه خواص مکانیکی ذاتی NR از خواص مکانیکی SBR و BR بهتر است، انتظار می‌رود که در فرمولیندیهای HT (جدول ۷) و HN (جدول ۸) که جایگزینی لاستیک بازیافتی به ترتیب برای NR/SBR و NR انجام شده است سختی روند کاهشی داشته باشد. در جایگزینی لاستیک بازیافتی برای

کد گذاری فرمولیندیها هر فرمولیندی دارای دو مشخصه حرفی و یک مشخصه عددی به شرح زیر است:

حروف H و L به ترتیب مشخصه فرمول آج تایرهای باری و سواری و حروف S، N و T به ترتیب مشخصه جایگزینی لاستیک بازیافتی برای SBR، NR، کل لاستیک و پرکننده در فرمولیندی است. عددی که در انتهای کد فرمولیندی قرار می‌گیرد اگر بعد از حرف F باشد مشخصه درصد پرکننده جایگزین شده و اگر پس از یکی از حروف N، S یا T باشد، به ترتیب مشخصه میزان phr لاستیک SBR یا کل لاستیک جایگزین شده به وسیله لاستیک بازیافتی است. البته، به دلیل محتوای ۵۰ درصد هیدروکربن موجود در لاستیک بازیافتی، میزان جایگزینی آن باید دو برابر میزان phr لاستیک حذف شده از فرمولیندی BR و SBR باشد. مثلاً در فرمول آمیزه آج سواری (با کد L) مقدار ۳۲ phr اولیه در فرمول به ترتیب ۶۸ و ۳۲ است. وقتی که فرمول به ۱۰ LS ۱۰ تغییر می‌کند، مقدار SBR و BR به ترتیب ۵۸ phr و ۳۲ phr و مقدار لاستیک بازیافتی ۲۰ phr خواهد بود. جدولهای ۳ و ۴ فرمولیندی آمیزه‌های ساخته شده را نشان می‌دهد.

نتایج و بحث

کلیه نتایج این پژوهش در جدولهای ۵ تا ۱۰ خلاصه شده است. با

جدول ۴- فرمولیندی آمیزه های روکش باری (H).

HT۱۰۰	HT۹۰	HT۸۰	HT۷۰	HT۶۰	HT۵۰	HT۴۰	HT۳۰	HT۲۰	HT۱۰	^۳ H	مواد فرمولیندی ^۳
											کد
۰	۷/۵	۱۵	۲۲/۵	۳۰	۳۷/۵	۴۵	۵۲/۵	۶۰	۶۷/۵	۷۵	SBR ۲۰
۰	۲/۵	۵	۷/۵	۱۰	۱۲/۵	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	SMR ۱۵۰۰
۲۰۰	۱۸۰	۱۶۰	۱۴۰	۱۲۰	۱۰۰	۸۰	۶۰	۴۰	۲۰	۰	RR*
۸	۱۲	۱۶	۲۰	۲۴	۲۸	۳۲	۳۶	۴۰	۴۴	۴۸	N ۳۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷/۵	روغن آروماتیک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷/۵	رزین
			HN۷۰	HN۶۰	HN۵۰	HN۴۰	HN۳۰	HN۲۰	HN۱۰	H	مواد فرمولیندی ^۴
			۵	۱۵	۲۵	۳۵	۴۵	۵۵	۷۵	۷۵	SMR ۲۰
			۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	SBR ۱۵۰۰
			۲/۵	۲/۵	۲/۵	۲/۵	۲/۵	۲/۵	۲/۵	۲/۵	رزین
HF۱۰۰	HF۹۰	HF۸۰	HF۷۰	HF۶۰	HF۵۰	HF۴۰	HF۳۰	HF۲۰	HF۱۰	H	مواد فرمولیندی ^۵
۰	۴/۸	۹/۶	۱۴/۴	۱۹/۲	۲۴	۲۸/۸	۳۳/۶	۳۸/۴	۴۳/۲	۴۸	N ۳۳۰
۴۸	۴۳/۲	۳۸/۴	۳۲/۶	۲۸/۸	۲۴	۱۹/۲	۱۴/۴	۹/۶	۴/۸	۰	RR*

(۱) علامت اختصاری لاستیک بازیافتی است، (۲) در فرمولیندیهای ۴ و ۵ سایر تغییرات مشابه فرمولیندیهای ۳ است و (۳) سایر موارد برای فرمولیندیهای کد H به ترتیب روی اکسید ۲/۱ و ۴، استاریک اسید ۱/۶ و ۳، گوگرد ۱/۲۲ و ۱/۶۵، شتاب دهنده DM، ۰/۵۵ و ۰/۵۰ و شتاب دهنده DPG، ۰/۳۳ و ۰/۳۰ و صفر است.

لاستیک از لاستیک SBR و BR موجود در فرمولیندیهای LT و LS بالاتر است، بنابراین با وارد شدن لاستیک بازیافتی، ماتریس پلیمری آمیزه تقویت می شود و در نتیجه استحکام کششی شروع به افزایش می کند، ولی جایگزینی بیشتر شبکه پلیمری استحکام پلیمر را تضعیف می کند، تا جایی که با جایگزینی کامل این خواص تقریباً به ۷۲ نمونه شاهد می رسد. تغییرات از دیاد طول تا پارگی نیز (در خصوص فرمولیندیهای یاد شده) دقیقاً با روند فوق مشاهده می شود، با این تفاوت که در محدوده جایگزینی ۲۰-۳۰ phr میزان از دیاد طول تا پارگی به میزان نمونه شاهد نزدیکتر است. روند تغییرات بعد از زمانمندی مشابه قبل از آن است. در فرمولیندیهای HT و HN (جدولهای ۷ و ۸) جایگزینی از لاستیک بازیافتی در رقابت با آلیاژ NR/SBR و NR خالص است و طبیعی است که از شروع جایگزینی لاستیک بازیافتی باید انتظار کاهش استحکام کششی و از دیاد طول تا پارگی را قبل و بعد از زمانمندی داشت و به طوری که در جدولهای ۷ و ۸ مشاهده می شود، استحکام کششی و از دیاد طول تا پارگی از شروع جایگزینی تا انتهای آن روند کاهشی نشان

دوده در فرمولیندی HF (جدول ۹) میزان سختی با افزایش لاستیک بازیافتی روند یکنواختی از کاهش مشاهده می شود. کاهش نیروهای بین مولکولی ناشی از کاهش دوده علت عدمه این پدیده است، اما تغییرات سختی پس از زمانمندی نسبت به نمونه شاهد بسیار ناچیز است که مهمترین دلیل آن افزایش واکنشهای ساختاری ثانویه در هنگام زمانمندی [۱] و جبران نقصان نیروهای بین مولکولی ناشی از کاهش دوده است.

نتایج حاصل از آزمون استحکام کششی چنین نشان می دهد که به تناسب جایگزینی لاستیک بازیافتی در فرمولیندیهای LT و LS (جدولهای ۵ و ۶) ابتدا میزان استحکام روند افزایشی و سپس روند کاهشی را طی می کند، بطوری که در مقدار phr ۵۰ جایگزینی در فرمولیندی LT و محدوده phr ۵۰-۶۰ جایگزینی در فرمولیندی LS مقدار استحکام کششی با مقدار آن در نمونه شاهد مساوی است. با توجه به اینکه در لاستیک بازیافتی مقداری لاستیک طبیعی وجود دارد و همان طور که گفته شد، چون خواص مکانیکی ذاتی و جرم مولکولی این

جدول ۵- تغییرات خواص نسبت به میزان جایگزینی لاستیک بازیافتی در فرمولیندی آمیزه تایر روکش شده سواری (جایگزینی برای کلیه مواد اصلی).

LT ₁₀₀	LT ₉₀	LT ₈₀	LT ₇₀	LT ₆₀	LT ₅₀	LT ₄₀	LT ₃₀	LT ₂₀	LT ₁₀	L	کد	آزمون
۵۳	۵۵	۵۵	۵۹	۶۰	۶۲	۶۳	۶۵	۶۴	۶۰	۶۱		سختی (شور A)
۶۴	۶۳	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۲	۶۹	۶۸	۶۸		سختی * (شور A)
۵۹۰	۷۲۰	۹۴۰	۱۰۷۰	۱۱۰۰	۱۱۹۰	۱۲۴۰	۱۲۵۰	۱۳۵۰	۴۰۰	۱۲۰۰		استحکام کششی $(\text{psi}) 5 \pm$
۳۶۰	۵۳۰	۷۷۰	۸۸۰	۹۲۰	۱۰۲۰	۱۱۰۰	۱۱۵۰	۱۱۶۰	۱۱۹۰	۱۱۱۰		استحکام کششی * $(\text{psi}) 5 \pm$
۳۱۰	۵۴۰	۵۵۰	۵۷۰	۵۸۰	۶۳۰	۶۴۰	۷۲۰	۸۵۰	۹۲۰	۷۵۰		از دیاد طول در نقطه شکست $(\%) 5 \pm$
۲۳۰	۳۷۰	۴۰۰	۴۳۰	۴۶۰	۵۱۰	۵۵۰	۶۱۰	۷۴۰	۸۴۰	۶۸۰		از دیاد طول در نقطه شکست * $(\%) 5 \pm$
۶	۶	۵	۵	۵	۶	۶	۷	۷	۷	۷		مانایی فشاری $(\%) 0/5 \pm$
۲۳	۲۲	۲۵	۲۷	۲۶	۲۸	۲۷	۳۱	۳۳	۳۳	۳۳		مانایی فشاری داغ $(\%) 0/5 \pm$
۳۱	۳۱	۳۳	۳۳	۳۵	۳۵	۳۶	۴۰	۴۲	۴۶	۴۶		جهندگی (%)
۵۳۰	۵۰۰	۴۵۰	۳۸۰	۳۲۰	۲۷۰	۲۳۰	۲۰۵	۱۷۰	۲۱۰	۱۴۰		سایش $(\%) 5 \pm$
۳۵	۳۵	۴۰	۵۰	۹۵	۹۵	۱۲۰	۱۷۰	۲۳۰	۲۷۰	۳۶۰		خستگی $(10^{-3} \times \text{سیکل})$

(*) شرایط زمانمندی 72°C و 72 h است.

استحکام کششی شود. بنابراین، از شروع جایگزینی لاستیک بازیافتی با دوده این خواص قبل و بعد از شرایط زمانمندی تضعیف می‌شوند، اما نکته قابل توجه افزایش تغییرات از دیاد طول تا پارگی با افزایش مقدار

می‌دهد. همچنین، در فرمولیندی HF (جدول ۹) در اثر جایگزینی دوده با لاستیک بازیافتی، با توجه به اینکه دوده یک عامل تقویتی در آمیزه محسوب می‌شود، باید انتظار داشت که کاهش دوده باعث کاهش

جدول ۶- تغییرات خواص نسبت به میزان جایگزینی لاستیک بازیافتی در فرمولیندی آمیزه تایر روکش شده سواری (جایگزینی برای SBR).

LS ₇₀	LS ₆₀	LS ₅₀	LS ₄₀	LS ₃₀	LS ₂₀	LS ₁₀	L	کد	آزمون
۵۹	۶۰	۶۱	۶۱	۶۲	۶۲	۶۱	۶۱		سختی (شور A)
۷۳	۷۱	۶۹	۷۰	۷۰	۶۹	۶۷	۶۸		سختی * (شور A)
۹۴۰	۱۱۶۰	۱۴۴۰	۱۵۰۰	۱۵۳۰	۱۵۵۰	۱۵۶۰	۱۲۰۰		استحکام کششی $(\text{psi}) 5 \pm$
۶۶۰	۷۸۰	۱۲۰۰	۱۲۳۰	۱۲۸۰	۱۳۸۰	۱۳۹۰	۱۱۱۰		استحکام کششی $(\text{psi}) 5 \pm$
—	۴۰۰	۴۳۰	۵۱۰	۶۲۰	۷۰۰	۹۰۰۰	۷۵۰		از دیاد طول در نقطه شکست $(\%) 5 \pm$
—	۳۱۰	۳۵۰	۴۲۰	۵۳۰	۶۲۰	۷۸۰	۶۸۰		از دیاد طول در نقطه شکست * $(\%) 5 \pm$
—	۶	۴	۴	۶	۶	۷	۷		مانایی فشاری $(\%) 0/5 \pm$
—	۲۰	۲۲	۲۴	۲۶	۳۱	۳۳	۳۳		مانایی فشاری داغ $(\%) 0/5 \pm$
۳۹	۳۹	۴۰	۴۲	۴۷	۴۴	۴۶	۴۶		جهندگی (%)
۳۱۰	۲۹۰	۲۸۰	۲۱۰	۲۲۰	۱۷۰	۲۱۵	۱۴۰		سایش $(\%) 5 \pm$
—	۸۵	۹۸	۱۱۰	۱۶۵	۲۲۲	۲۶۵	۳۶۰		خستگی $(10^{-3} \times \text{سیکل})$

(*) شرایط زمانمندی 72°C و 72 h است.

جدول ۷- تغییرات خواص نسبت به میزان جایگزینی لاستیک بازیافته در فرمولیندی آمیزه تایر روکش شده باری (جایگزینی برای کلیه مواد اصلی).

HT۱۰۰	HT۹۰	HT۸۰	HT۷۰	HT۶۰	HT۵۰	HT۴۰	HT۳۰	HT۲۰	HT۱۰	H	کد	آزمون
۵۱	۵۲	۵۲	۵۳	۵۶	۶۰	۶۳	۶۳	۶۰	۵۸	۶۴		سختی (شور A)
۶۳	۶۲	۶۲	۶۳	۶۵	۶۶	۷۰	۶۷	۶۵	۶۴	۶۷		سختی * (شور A)
۵۰۰	۶۳۰	۷۵۰	۹۹۰	۱۱۲۰	۱۲۳۰	۱۶۳۰	۱۹۱۰	۲۳۵۰	۲۵۶۰	۳۰۵۰		استحکام کششی (psi)
۳۹۰	۵۰۰	۶۴۰	۷۰۰	۹۸۰	۱۰۷۰	۱۳۸۰	۱۸۷۰	۲۲۱۰	۲۶۲۰	۳۱۲۰		استحکام کششی * (psi)
۲۸۰	۳۳۰	۴۱۰	۵۲۰	۷۰۰	۸۸۰	۹۰۰	۱۰۷۰	۱۹۸۰	۱۱۷۰	۱۳۳۰		از دید طول در نقطه شکست $(\text{%)}$
۱۹۰	۲۲۰	۳۱۰	۴۲۰	۵۹۰	۷۱۰	۷۲۰	۸۶۰	۹۰۰	۹۹۰	۱۱۲۰		از دید طول در نقطه شکست * $(\text{%)}$
۹	۹	۹	۹	۹	۱۰	۱۰	۱۱	۱۳	۱۳	۱۳		مانایی فشاری (MPa)
۳۹	۳۸	۴۱	۴۳	۴۲	۴۵	۴۶	۵۰	۵۳	۵۴	۵۴		مانایی فشاری داغ (MPa)
۳۰	۲۸	۳۰	۳۱	۳۱	۳۲	۳۴	۳۴	۳۶	۳۶	۳۸		جهنده $(\text{%)}$
۶۴۰	۵۲۰	۴۹۵	۵۲۰	۳۸۵	۳۴۰	۲۵۰	۲۶۰	۳۰۰	۲۵۵	۲۰۵		سایش $(\text{%)}$
۳۵	۴۰	۷۰	۷۰	۷۰	۱۱	۱۲	۲۱	۲۱	۲۱	۶۱		خستگی $(10^{-3} \times \text{سیکل})$

(*) شرایط زمانمندی 72°C و 72 h است.

قابلیت جابه جایی زنجیرهای بلند پلیمری شده و این زنجیرها انرژی اعمالی را با تغییر شکل بیشتری در خود ذخیره می کنند و با بازگشت به حالت اولیه مقدار زیادتر آن را پس می دهند.

در کلیه فرمولیندیها نتایج مقاومت سایشی نشان می دهد که با افزایش میزان لاستیک بازیافته این خاصیت کاهش می یابد که دلیل این پدیده کاهش شدید نیروهای بین مولکولی ناشی از وجود لاستیک بازیافته است.

در فرمولیندیهای LT و LS و HN تغییرات خستگی با افزایش میزان لاستیک بازیافته روند کاهشی دارد. مهمترین دلیل این امر یکی وجود ناخالصی است که از این طریق وارد آمیزه می شود و کمترین مقدار آن مقاومت در برابر خستگی را بشدت کاهش می دهد. از طرفی، عوامل موثر در افزایش میزان خستگی گرمالندوزی است. احتمالاً افزایش گرمالندوزی و فعل شدن عوامل مخرب موجود در لاستیک بازیافته نیز بر شدت کاهش مقاومت افزوده است. در فرمولیندی HT تا میزان جایگزینی ۵۰ phr لاستیک بازیافته میزان خستگی کاهش یافته، ولی در بالاتر از این مقدار و همچنین، در فرمولیندی HF از میزان جایگزینی ۲۰ phr به بالا مقاومت در مقابل خستگی بهبود می یابد که دلیل آن تقویت ماتریس پلیمری و کاهش مقدار گرمالندوزی است. افزودن لاستیک بازیافته به منظور جایگزینی با آلیاژ SBR/BR در محدوده ۳۰-۵۰ phr بهترین خواص فیزیکی و مکانیکی از جمله سختی،

لاستیک بازیافته با دوده است که مهمترین دلیل آن کاهش نیروهای بین مولکولی و در نتیجه افزایش قابلیت جابه جایی و تغییر شکل زنجیرهای پلیمری در هنگام کشش است.

در مورد خاصیت مانایی فشاری در کلیه فرمولیندیها نتایج نشان می دهد که استفاده از لاستیک بازیافته باعث بهبود این خاصیت چه در حالت معمولی و چه بعد از زمانمندی می شود. آمیزه ای که دارای لاستیک بازیافته کمتری است از زنجیرهای مولکولی بزرگتری برخوردار است و به علت تراکم و فشار، این زنجیرها تغییر شکل می دهد و میزان درهم رفتگی آنها در یکدیگر زیاد می شود و در نتیجه بازگشت به حالت اولیه مشکلتر از حالتی است که زنجیرهای مولکولی کوتاهترند و به این دلیل وقتی که آمیزه دارای لاستیک بازیافته بیشتری است، مانایی فشاری کمتری نشان می دهد.

تغییرات میزان جهندگی در کلیه فرمولیندیها بجز فرمولیندی HF با افزایش میزان لاستیک بازیافته در آمیزه روند کاهشی دارد و این امر ناشی از کاهش متوسط جرم مولکولی زنجیرهای پلیمری است. به عبارت دیگر، میزان زنجیرهای کوتاه در آمیزه زیادتر می شود. در نهایت زنجیرهای با سهولت بیشتری با تغییر شکل، انرژی اعمالی را جذب و در نتیجه باعث اتلاف انرژی و کاهش خاصیت جهندگی می شوند. در فرمولیندی HF جایگزینی لاستیک بازیافته با دوده نتیجه عکس دارد، زیرا کاهش نیروهای بین مولکولی ناشی از کاهش دوده باعث افزایش

جدول ۸- تغییرات خواص نسبت به میزان جایگزینی لاستیک بازیافتی در فرمولیندی آمیزه تایر روکش شده باری (جایگزینی برای لاستیک طبیعی).

HN70	HN60	HN50	HN40	HN30	HN20	HN10	H	کد آزمون
۵۲	۵۳	۵۳	۵۴	۵۵	۵۵	۵۷	۶۴	سختی (شور A)
۶۰	۵۹	۶۰	۶۲	۶۳	۶۱	۶۳	۶۸	سختی * (شور A)
۹۷۰	۱۰۰۰	۱۱۴۰	۱۳۱۰	۱۶۴۰	۲۱۸۰	۲۵۰۰	۳۰۵۰	استحکام کششی (σ) (psi)
۷۷۰	۸۱۰	۹۷۰	۱۲۰۰	۱۶۱۰	۲۱۹۰	۲۶۰۰	۳۱۲۰	استحکام کششی * (σ) (σ)
۸۲۰	۹۲۰	۱۰۰۰	۱۱۱۰	۱۱۵۰	۱۲۰۰	۱۲۹۰	۱۳۳۰	از دید طول در نقطه شکست (%)
۶۶۰	۷۴۰	۸۴۰	۹۷۰	۹۲۰	۱۰۰۰	۱۰۹۰	۱۱۲۰	از دید طول در نقطه شکست * (%)
۱۱	۱۱	۱۲	۱۲	۱۲	۱۳	۱۳	۱۳	مانایی فشاری (%)
—	۴۳	۴۴	۴۹	۵۱	۵۰	۵۴	۵۴	مانایی فشاری داغ ($0/5 \pm 0/5$ %)
۳۱	۳۱	۳۲	۳۴	۳۴	۳۶	۳۶	۳۸	جهندگی (%)
۵۲۰	۳۸۵	۳۴۰	۲۵۰	۲۶۰	۳۰۰	۲۵۵	۲۰۵	سایش (%)
۷۰	۷۰	۱۱	۱۲	۲۱	۲۱	۲۱	۶۱	خستگی ($10^{-3} \times$ سیکل)

(*) شرایط زمانمندی ۷۲°C و ۷۲ h است.

لاستیکی قرار دارد.

افزودن لاستیک بازیافتی به آمیزه های بر پایه آلیاژ NR/SBR (۳/۱) تا مقادیر ۲۰ phr باعث افزایش سختی و بالاتر از آن باعث کاهش سختی محصول وولکانش می شود. با توجه به سیستم پخت بکار رفته برای آمیزه های HT حداقل تغییرات سختی -10 ± 5 شور A است. افزودن لاستیک بازیافتی به جای دوده در هر آمیزه ای و به هر مقدار باعث کاهش نسبتاً شدید سختی محصول وولکانش آن آمیزه می شود، بطوری که با بکارگیری ۱۰۰ phr لاستیک بازیافتی به جای دوده در آمیزه HF سختی محصول وولکانش به اندازه ۲۰ شور A کاهش می یابد. افزودن لاستیک بازیافتی به آمیزه های بر پایه آلیاژ SBR/BR (۲/۱) تا مقادیر ۵۰ phr به جای کائوچوی SBR با مقادیر نسبی از SBR و BR باعث افزایش استحکام کششی محصول وولکانش شده و با مقادیر بالاتر از این ترکیب درصد استحکام کششی باشدت قابل توجهی نزول خواهد کرد. مقدار حداقل صعود استحکام کششی برای آمیزه های LT و LS به ترتیب ۲۰۰ و ۳۵۰ psi است.

افزودن لاستیک بازیافتی به آمیزه های بر پایه آلیاژ NR/SBR (۲/۱) به جای کائوچوی بکر یا دوده باعث کاهش شدید استحکام کششی محصول وولکانش می شود، البته مقدار استحکام کششی آلیاژ NR/SBR بکر آن قدر بالاست که بکارگیری ۴۰ phr لاستیک بازیافتی، در آمیزه به جای کائوچوی بکر استحکام کششی لازم را خواهد داد که

استحکام کششی، از دید طول تا پارگی و مانایی فشاری را در مقایسه با نمونه شاهد ارائه می کند. گرچه این عمل در مورد خواص جهندگی، سایش، خستگی تاثیر غیر مطلوبی دارد، ولی باید توجه داشت که اگر این جایگزینی برای محصولات غیر متحرک انجام گیرد کاملاً قابل قبول و بدون هیچ مشکلی میسر خواهد بود. از طرفی، استفاده از لاستیک بازیافتی برای جایگزینی لاستیک بکر علاوه بر صرفه اقتصادی در تولید محصول، اثر مطلوبی در حفظ محیط زیست نیز خواهد داشت. در جدول ۱۰ مثالهایی از کاربرد فرمولیندیهای جایگزینی لاستیک بازیافتی نشان داده شده است. توضیح اینکه این مثالها صرفاً موارد نمونه اند. بدینهی است با تغییرات در فرمولیندی و طراحی فرمولیندیهای جدید کاربرد لاستیک بازیافتی بسیار متنوع خواهد بود.

نتیجه گیری

افزودن لاستیک بازیافتی به آمیزه های بر پایه آلیاژ SBR/BR (۲/۱)، تا مقادیر ۳۰-۵۰ phr باعث افزایش سختی و بالاتر از آن باعث کاهش سختی محصول وولکانش می شود. با توجه به سیستم پخت بکار رفته برای آمیزه های LT حداقل تغییرات سختی 5 ± 5 شور A است که این تغییرات در محدوده تغییرات قابل قبول سختی برای بسیاری از قطعات

جدول ۹ - تغییرات خواص نسبت به میزان جایگزینی لاستیک بازیافتی در فرمولیندی آمیزه تایر روکش شده باری (جایگزینی برای دوده).

HF100	HF90	HF80	HF70	HF60	HF50	HF40	HF30	HF20	HF10	H	کد	آزمون
۴۰	۴۳	۴۵	۴۶	۵۰	۵۰	۵۳	۵۵	۵۶	۵۶	۶۴		سختی (شور A)
۵۹	۵۶	۵۷	۵۷	۵۹	۵۸	۵۹	۶۲	۶۲	۶۱	۶۷		سختی * (شور A)
۱۰۰۰	۱۰۵۰	۱۲۹۰	۱۳۵۰	۱۳۷۰	۱۴۰۰	۱۶۲۰	۱۷۷۰	۲۲۳۰	۲۵۰۰	۳۰۵۰		استحکام کششی \pm (psi) 5 ± 0
۸۳۰	۸۲۰	۹۷۰	۱۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۶۰	۱۵۰۰	۱۷۱۰	۲۲۴۰	۲۵۷۰	۳۱۲۰		استحکام کششی * (psi) 5 ± 0
۱۵۲۰	۱۴۷۰	۱۴۳۰	۱۴۲۰	۱۴۰۰	۱۳۷۰	۱۳۵۰	۱۳۴۰	۱۳۱۰	۱۳۳۰	۱۳۳۰		از دید طول در نقطه شکست (%) 5 ± 0
۹۷۰	۹۶۰	۹۷۰	۱۰۱۰	۱۰۶۰	۱۰۹۰	۱۰۶۰	۱۱۰۰	۱۱۲۰	۱۱۱۰	۱۱۲۰		از دید طول در نقطه شکست * (%) 5 ± 0
۶	۸	۸	۱۰	۱۱	۱۳	۱۲	۱۳	۱۴	۱۴	۱۳		مانایی فشاری (%) $0/5 \pm 0$
۴۰	۴۰	۴۳	۵۰	۴۷	۴۷	۴۹	۵۰	۵۲	۵۴	۵۴		مانایی فشاری داغ (%) $0/5 \pm 0$
۵۵	۵۲	۵۲	۵۰	۴۹	۴۸	۴۳	۴۲	۳۸	۳۸	۳۸		جهندگی (%)
۸۸۰	۷۰۰	۵۹۰	۵۳۰	۴۶۰	۲۶۰	۳۵۰	۳۱۵	۳۰۰	۲۲۰	۲۰۵		سایش ± 5 (%)
۱۱۰	۱۲۰	۱۳۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۳	۹۰	۶۵	۳۰	۶۰	۶۱		خستگی ($10^{-3} \times$ سیکل)

(*) شرایط زمانمندی 72°C و 72 h است.

افزایش لاستیک بازیافتی به جای کائوچوی بکر یا دوده باعث بهبود خاصیت مانایی فشاری محصولات وولکانش می‌شود و به عبارتی از مقدار مانایی فشاری آنها می‌کاهد. شدت تاثیری که افزایش لاستیک بازیافتی روی بهبود مانایی فشاری محصولات وولکانش می‌گذارد برای حالتی که جایگزین دوده می‌شود بیش از حالتی است که جایگزین کائوچوی بکر در آمیزه‌های HT شده و بسیار بیشتر از حالتی است که جایگزین کائوچوی بکر در آمیزه‌های LT می‌شود.

افزودن لاستیک بازیافتی باعث کاهش مقاومت محصولات وولکانش در مقابل خستگی ناشی از تغییرات دینامیکی می‌شود، اما برای مقادیر بالای phr $50-60$ از لاستیک بازیافتی در آمیزه‌های بر پایه آلیاز NR/SBR (۲/۱) به جای کائوچوی بکر یا دوده مجددًا افزایشی در مقاومت خستگی محصولات وولکانش مشاهده می‌شود، ولی حتی در نقطه ماقسیم، نیز مقدار مقاومت کمتر از حالتی است که از 100 phr کائوچوی بکر استفاده می‌شود.

اعمال شرایط زمانمندی 72 ساعت در 72 درجه سانتی گراد برای کلیه محصولات وولکانش باعث کاهش استحکام کششی، کاهش از دید طول تا پارگی و افزایش سختی شده و هرچه مقدار لاستیک بازیافتی در محصولات وولکانش بیشتر باشد، اختلاف بین نتایج بدست آمده قبل و بعد از زمانمندی بیشتر می‌شود.

اعمال شرایط زمانمندی در هنگام آزمون مانایی فشاری نیز تنها از میزان تاثیر مثبت لاستیک بازیافتی روی مانایی فشاری می‌کاهد و در

برای ساخت قطعات می‌توان از آن استفاده کرد.

افزایش لاستیک بازیافتی در آمیزه‌های بر پایه آلیاز SBR/BR (۲/۱) تا مقدادر 20 درصد باعث افزایش مقدار از دید طول تا پارگی شده و این خاصیت با مقدادر بیشتر لاستیک بازیافتی تضعیف خواهد شد. مقدار از دید طول تا پارگی بعد از بکارگیری حتی 50 phr از لاستیک بازیافتی نیز مقداری است که برای ساخت بسیاری از قطعات قابل قبول است.

در آمیزه‌های بر پایه آلیاز NR/SBR (۲/۱) لاستیک بازیافتی باعث کاهش از دید طول تا پارگی می‌شود، بطوری که در محصولات وولکانش HT با جایگزینی 100 phr لاستیک بازیافتی برای کائوچوی بکر از دید طول تا پارگی از 300 درصد به 200 درصد کاهش می‌یابد.

افزودن لاستیک بازیافتی به جای دوده باعث از دید طول تا پارگی شده، بطوری که با این جایگزینی در آمیزه HF از دید طول تا پارگی از 1330 درصد به 1520 درصد افزایش می‌یابد.

در کلیه آمیزه‌ها افزودن لاستیک بازیافتی به جای کائوچوی بکر باعث کاهش جهندگی می‌شود، ولی برای حالتی که جایگزین دوده می‌شود افزایش جهندگی محصولات وولکانش را خواهیم داشت.

با افزایش لاستیک بازیافتی مقاومت سایشی کلیه آمیزه‌ها با کاهش همراه است و در حالتی که لاستیک بازیافتی جایگزین دوده می‌شود، شدت کاهش بیش از حالتی است که لاستیک بازیافتی جایگزین کائوچوی بکر شده است، بطوری که کاهش مقاومت سایشی در درصدهای بالاتر از 40 تا 50 بسیار چشمگیر است.

جدول ۱۰- نمونه های چند فرمولبندی کاربردی در ساخت قطعات لاستیکی خودرو.

نام قطعه	شماره قطعه	کد استاندارد MES	فرمول پیشنهادی
لاستیک دسته دنده	۱۷۴۷۵	R-AA610	LS-۴۰، HT-۵۰
لاستیک دسته دنده	۱۷۴۷۳	R-AA612	HT-۴۰
لاستیک ضربه گیر قامه	۲۸۳۳۰ A	R-AAV14	HT-۲۰
لاستیک ضربه گیر قامه	۲۸۳۲۰	R-AAV18	HT-۱۰
لاستیک میل فرمان	۳۲۴۱۱	R-AA610	HT-۴۰، LS-۵۰
لاستیک میل فرمان	۳۲۱۶۳	R-AA610	HT-۴۰، LS-۵۰
لاستیکهای ضربه گیر جلویندی	۳۴۱۱۰	R-AAV18	HT-۱۰
لاستیکهای ضربه گیر جلویندی	۳۴۱۳۰	R-AAV14	HT-۲۰
لاستیکهای گوشواره اگزوز	۴۰۱۸۰	R-AA610	HT-۴۰، LS-۵۰
لاستیکهای پایه ترمز	۴۱۶۵۵	R-AA610	HT-۴۰، LS-۵۰
لاستیکهای پایه ترمز	۴۱۶۱۰ B	R-AAV14	HT-۲۰
گردگیر سیم ترمز دستی	۴۴۱۵۸	R-AA608	HT-۶۰، LT-۵۰، LS-۶۰
لاستیک واشر قفل درب	۵۶۹۶۲۰ C	R-AA608	HT-۶۰، LT-۵۰، LTS-۶۰
لاستیک واشر آینه	۶۹۱۰۱	R-AA608	HT-۶۰، LT-۵۰، LS-۶۰
لاستیک گل پخش کن روی گلگیر	۲۹۲۸۲ A	R-AA610	HT-۴۰، LS-۵۰
عایق نمدار زیر داشبورد	۶۸۶۲۰ A	R-AA507	HT-۷۰، LS-۷۰

شاهد بهترین خواص فیزیکی و مکانیکی از جمله سختی، استحکام کششی، از دیاد طول تا پارگی و مانایی فشاری را ارائه می کند. گرچه این عمل در مورد خواص جهندگی، سایش و خستگی اثر نامطلوبی دارد، ولی باید توجه داشت که اگر این جایگزینی برای قطعات غیرمتحرک انجام گیرد کاملاً قابل قبول و بدون هیچ مشکلی خواهد بود. از طرفی، استفاده از لاستیک بازیافتی برای جایگزینی لاستیک بکر علاوه بر صرفة اقتصادی در تولید محصول، اثر مطلوبی در حفظ محیط زیست خواهد داشت.

شرایط زمانمندی نیز لاستیک بازیافتی اثری مثبت روی بهبود خاصیت مانایی فشاری محصولات وولکانش دارد. نتایج حاصل از آزمونها نشان می دهد که هرگاه لاستیک بازیافتی جایگزین کائوچوی SBR می شود، اثری مثبت و هرگاه جایگزین NR می شود اثری منفی روی خواص فیزیکی و مکانیکی دارد و بهتر است در قطعاتی بکار گرفته شود که ساختار اصلی آنها را کائوچوی SBR تشکیل می دهد. در نهایت می توان گفت که افزودن لاستیک بازیافتی به منظور جایگزینی با آلیاز SBR/BR در محدوده ۳۰-۵۰ phr در مقایسه با نمونه

مراجع

- Blow C.M., *Rubber Technology and Manufacture*; 3rd ed., Butterworths, London, 203-209, 1978.
- بخشنده غلامرضا، "لاستیک بازیافتی"، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال ششم، شماره ۲، صفحه ۸۸-۹۵. ۱۳۷۲
- Goncharuk G.P., Drozdovski V.F. and Semenova L.P., Tyre Reclaim Modified with Maleimide C: Its Properties, Structure, and Effect on Rubber Quality , *Int. Polym. Sci. Technol.*; **21**, 7, 56-58, 1994.
- Morton M., *Rubber Technology*; 3rd ed., Van Nostrand Reinhold, New York, 496-515, 1987.
- نورانی مهدی، جایگزینی لاستیک بازیافتی در آمیزه و تهیه فرمولا سیون بهینه کاربردی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگاه پلیمر ایران، زمستان ۱۳۷۶.
- Makarov V.M. and Drozdovski V.F., *Reprocessing of Tyres and Rubber Wastes: Recycling from the Rubber Products Industry*; Ellis Horwood, New York, 1991.