

لانه زنبوری

Honeycombs


دکتر مهدی باریکانی

مهندس حسین امیدیان

مرکز تحقیقات و توسعه عنوم و نکولوزی مواد پلیمری


و از های کنیدی:

کامپوزیت، صفحات ساندویچ شده، لانه زنبوری



شکل ۱ - اجزای یک صفحه ساندویچی [2]
برش را از مفرزه و به مفرزه داراست.

در اثر اعمال بار خشندی یک رویه صفحه ساندویچی تحت فشار و رویه دیگر تحت کشش واقع می‌شود. بدین ترتیب رویه‌های یک صفحه ساندویچی همانند لبه‌های یک تیر آهن اشکل در مقابل بارهای خشندی مقاومت می‌کنند. مفرزه ساندویچ هم، مانند جان تیر آهن در مقابل بارهای برشی مقاومت می‌کند و ضمن افزایش مقاومت خشندی سازه، تقویت مدادوم و پیوسته رویه‌ها را باعث می‌شود (شکل ۲) [1,6]. برای انجام این منظور، مفرزه باید ضمن سخت بودن، سبک نیز باشد و در محیط کاربرد خواص یکسان و قابل پیش‌بینی از خود ارائه دهد. مسودای که در سازه‌های ساندویچی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت اند از: چوب بالزا (balsa)، اسفنج و شبکهای لانه زنبوری.



شکل ۲ - مقایسه صفحه ساندویچی و تیر آهن [2]

از چوب بالزا به طور گسترده‌ای در ساخت بدنه قایقهای بزرگ و کف هواپیما استفاده می‌شود. ویژگی این نوع مفرزه سهولت کاربرد و دوام عالی محصول نهایی ساخته شده از آن می‌باشد. محصول تهیه شده از این نوع مفرزه در مقایسه با دیگر مفرزه‌ها از استحکام و مدول فشاری مطلوبی برخوردار است. استفاده از اسفنج نیز از گذشته معمول بوده و اکنون نیز

کامپوزیت، صفحات ساندویچ شده، لانه زنبوری

چکیده

در این مقاله ضمن معرفی صفحات ساندویچ شده، درباره بار امنیت‌های مؤثر در طراحی این سازه بحث می‌شود. سپس با توجه به اهمیت و نقش لانه زنبوری در یک سازه ساندویچی، خواص، انواع، کاربردهای ساختاری و غیرساختاری و خصوصیات مکانیکی لانه زنبوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقدمه

صفحات ساندویچی (sandwich panels) یکی از اولین شکلهای سازه‌های کامپوزیتی هستند که در مقیاس وسیعی مصرف دارند. در واقع تمامی وسایل حمل و نقل هوانی از هواپیماهای مسافربری و هلیکوپترها گرفته تا هواپیماهای فضایی‌های نظامی از این سازه‌ها بهره‌مندند. معمولاً در ساخت کشتیها، قطعات داخلی ناواهای دریایی، کشتیهای کوچک، مدل قالب، قطعات اتومبیل، وسایل ورزشی، مصالح ساختمانی، در، کاینت و بسیاری موارد دیگر نیز این سازه‌ها مصرف دارند.

گرچه استفاده از طرح ساندویچ در تولید قطعات سبک حامل بار از سال ۱۸۲۰ میلادی شروع شده ولی استفاده تجاری از آن، ۱۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۹۳۰ به عمل آمده است. سرآغاز این حرکت، موفقیت در تولید تجاری جسبهای ساختاری (structural adhesive) بود که در این سال همزمان در انگلستان و ایالات متحده وارد بازار شدند [1].

ویژگیهای صفحات ساندویچی

یک صفحه ساندویچی از سه بخش تشکیل یافته است (شکل ۱):

- دو رویه (facing) محکم و نازک.


- یک مفرزه (core) سبک و ضخیم که مابین دو رویه قرار گرفته و بار اعمال شده را از یک رویه به دیگری انتقال می‌دهد.

- فیلم چسب (adhesive) که قابلیت انتقال بارهای محوری و

Key Words:

Composite, Sandwich panels, Honeycombs

تا از وقوع خمشهای بیش از حد جلوگیری شود (شکل ۳ ز).



شکل ۳- نیازهای اساسی صفحات ساندویچی در مقابل بار اعمال شده [۲]

- سهولت تراشکاری، شکل بدهی و ساخت نیز باید در نظر گرفته شود.
- در نظر گرفتن نوع و وزن چسب مصرفی نیز الزامی است. در سازهای بسیار سبک یک عامل بسیار مهم وزن چسب است.
- از آنجا که در دمای های بالا تمایل به خروج در چسب زیادتر می شود، دمای کاربرد نیز یک پارامتر کنترل کننده است و باید به آن توجه داشت.
- رطوبت و ارتعاش هم از پارامترهای محیط کاربردند که باید در نظر گرفته شوند.

علاوه بر عوامل پیش گفته راههای اعمال بار نیز در طراحی از اهمیت خاصی برخوردار است که مسائل مهم در این زمینه عبارت اند از:

- خروج: مقاومت در مقابل خروج اساساً به میزان چسبندگی چسب بستگی دارد. خروج در این مورد میزان جابجاگی، تغییر شکل یا کرنش بیش از حد چسب است که از کیفیت کشسان سازه یا سیستم چسب ناشی می شود. محیط کاربرد بسیاری از سازه ها، مقدار معینی از خروج را مجاز می کند در حالی که در برخی موارد خاص، خروج بک مشکل عدمه محسوب می شود و باید از وقوع آن جلوگیری کرد. به عنوان مثال در بال هواپیما تغییر شکل ناشی از خروج، کارآئی اثربودنیمیکی آن را تغییر می دهد. به طور کلی این تغییر شکل به عواملی نظیر دمای محیط، ضخامت و اندازه صفحه، جنس رویه، نوع چسب و در ضمن جرم مخصوص، اندازه سلول، آرایش (شکل ۳لول) و جنس مغزه وابسته است.

- خستگی: خستگی مکانیکی یا صوتی مشکل عدمه ای در سازه های ساندویچی محسوب نمی شود، چون چسب مصرفی این نوع بارها را جذب می کند. شکست ناشی از بارگذاری دینامیکی و استاتیکی مکرر به طور عمده در رویه یک صفحه ساندویچ شده اتفاق می افتد.

در حال گسترش است. معمولترین نوع اسفنج مورد استفاده اسفنج بی وی سی است که در صفت های پیاماسازی از آن به عنوان کفی استفاده می شود. مشکل دستیابی به خواص یکنواخت در استفاده از یک آمیزه ناامیزه دیگر و همچنین عدم دستیابی به استحکام بالا و یکنواخت مغزه و اتصال محکم رویه های فلزی یا پلاستیکی به مغزه از نقصهای این مورد است [۱]. موادی نظیر الومینیم، فولاد زنگ نزن، الیاف آگوچه به رزنهای گر ماسخت مثل گرافیت - اپوکسی، شیشه - اپوکسی، کولار - اپوکسی، شیشه - فولی و همچنین چوب از پر مصرف ترین مواد در ساخت رویه هستند.

چسبهای مصرفی در ساخت صفحات ساندویچی به دو دسته گر ماسخت و تماسی (contact) تقسیم می شوند. از چسبهای نوع گر ماسخت می توان به چسبهای آلبازی لاستیک - فولی اشاره کرد که به شکل مایع یا فیلم در دسترس اند. چسبهای مایع حاوی مواد فرارند و تحت دمای بالا و فشار پخت می شوند. چسبهای گر ماسخت ابتدا به صورت مایع با گرانزوی کم، سطح مورد نظر را خیس می کنند و بعد در اثر پخت سخت می شوند. مهمترین چسبهای تماسی نیز، چسبهای لاستیکی اصلاح شده اند که سریع و آسان می چسبند و در ضمن ارزانند. چسبهای نوع گر ماسخت زیر عنوان چسبهای ساختاری و چسبهای نوع تماسی تحت عنوان چسبهای غیر ساختاری دسته بندی می شوند. هرگاه جنس مغزه یا کاربرد نهایی سازه ساندویچی از نوع ساختاری نباشد استفاده از چسبهای ساختاری بی مورد خواهد بود [۳, ۴].

پارامترهای مؤثر در طراحی سازه های ساندویچی

در یک سازه ساندویچی، حالت تشی که صفحه متحمل می شود به شکل سازه، اندازه، جهت اعمال بار بستگی دارد. موارد زیر از نیازهای اساسی در طراحی ساندویچها محسوب می شوند [۱, ۲, ۵]:

- انتخاب ضخامت مناسب رویه ها به منظور تحمل تنشهای کشی، فشاری و برخی القا شده از بار محیط الزامی است (شکل ۳ الف).

- مقابله با تنشهای برتری اعمال شده از بار محیط مستلزم استحکام کافی مغزه و چسب مصرفی است (شکل ۳ ب).
- ضخامت و مدول برتری مغزه برای ممانعت از کمashing (buckling) ساندویچ باید کافی باشد (شکل ۳ ج).
- مدول فشاری مغزه و رویه نیز باید برای ممانعت از چین خوردنگی (wrinkling) رویه های تحت بار کافی باشد (شکل ۳ د).
- مناسب بودن اندازه سلول مغزه برای جلوگیری از تاخوردن رویه ها الزامی است (شکل ۳ ه).

- مغزه باید از استحکام فشاری کافی برخوردار باشد تا سازه در مقابل تنشهای فشاری القا شده از خوش مقاومت کند (شکل ۳ و).
- سازه ساندویچی باید دارای سختی برتری و خشی کافی باشد

– ضربه: افزایش ضخامت رویه و توزیع بار در سطح وسیعتر، بهترین راه حل افزایش مقاومت سازه در مقابل بار ضربه می‌باشد. بار ضربه، نیروی وارد شده به سازه در اثر ضربه است. در دماهای پایین این نوع بارگذاری یک مشکل عدمه محاسبه می‌شود و چسب مصرفی باید به گونه‌ای انتخاب گردد تا در دماهای پایین خاصیت انعطاف پذیری خود را حفظ کند.

– فشار: صفحه تحت بار فشاری، معمولاً مستعد کمانش بهست. داخل یا بیرون است. در صورتی که کمانش در جهت بیرون اتفاق افتاد، استحکام کششی چسب مهمترین عامل است حال آنکه در کمانش بهست داخل، استحکام مغزه عامل اصلی محاسبه می‌شود.

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ساخت سازه‌های ساندویچی، میزان چسبندگی رویه به مغزه است. خطوط اتصال چسب بین رویه و مغزه باید مشابه با مغزه متصل بار گردد، به همین جهت باید استحکام برشی و کششی آن مشابه با مغزه باشد. اندازه سلول بیز یک متغیر مهم در انتخاب مغزه است. سلولهای کوچکتر استحکام خطوط اتصال رویه و مغزه را افزایش می‌دهند و از چین خوردگی رویه تحت بار فشاری به میزان قابل ملاحظه‌ای می‌کاهند.

آخرین پارامتر مورد توجه در طراحی سازه‌های ساندویچی وزن صفحه است که در این مورد وزن اجزاء توأم درنظر گرفته می‌شود [1, 3, 5]. با توجه به موارد پیش گفته و قیمت، لانه زنیوری شایسته‌ترین انتخاب برای مغزه در سازه‌های ساندویچی است. شکل ۴ به وضوح اهمیت استفاده از آن را در ساخت این سازه‌ها نشان می‌دهد [1, 2].

همان طور که در شکل نشان داده شده است، با افزایش ضخامت مغزه لانه زنیوری، بین دوره‌های میزان سختی و استحکام به شکل نصاعی افزایش می‌یابد، در صورتی که وزن سازه افزایش چندانی ندارد.

شبکه‌های لانه زنیوری از دیدگاه مهندسی

از دیدگاه یک طراح، لانه زنیوری ماده‌ای است ساختاری که از خواص بی‌نظیر آن در خلق محصولات جدید، اصلاح محصولات موجود و حل مشکلات طراحی می‌توان استفاده کرد. لانه زنیوری مجموعه‌ای از سلولهای شش ضلعی به هم چسبیده است و شکل ظاهری آن به یک برش هنگامی که قیمت، عامل تعیین کننده باشد استفاده می‌گردد. کاربرد وسیع آن در ساخت وسایل تفریحی، در، دیوار، تیغه، کایپت و مشابه آنهاست [1].

– آلومینیم: در ساخت لانه زنیوری آلومینیمی از چهار نوع آلیاز استفاده می‌شود. این آلیازها عبارت اند از [1]:

- ۳۰۰۳ – از کمترین استحکام در مقایسه با دیگر آلیازها برجوردار است و بهطور عمد از آن در کاربردهای غیر هوایی استفاده می‌شود.
- ۵۰۵۲ – متداولترین آلیاز مصرفی در کاربردهای هوایی است که سطح آن با روکش ضد خوردگی پوشانده شده است.
- ۵۰۵۶ – محکمترین آلیاز مصرفی در موارد هوایی است که همانند

وزن	استحکام	سختی
۱۰۰	۷۰۰	۳۷۰۰
۱۰۰	۲۵۰	۹۲۵
۱۰۰	۱۰۲	۱۰۶

شکل ۴ – رابطه تغییر خواص و ضخامت [2].

انجام فرایندهای لازم، کاغذ حاصل می‌شود. کاغذی که بدین ترتیب به دست می‌آید به شکل توره بوده و از خواص میانه الکتریکی و مکانیکی برخوردار است. باعبور از کلندر (calendar) در نمای بالا، کاغذ حاصل از نظر مکانیکی قوی و انعطاف‌پذیر و از خواص بسیار مطلوب الکتریکی برخوردار می‌شود. در طول فرایند ساخت کاغذ، فلوک که از فیرید بلندتر است خود را در جهت خروج کاغذ از ماشین آرایش می‌دهد، به همین علت تفاوت فاحشی در خواص مکانیکی نومکس در دو جهت یعنی جهت خروج کاغذ و جهت عمود بر آن حاصل می‌شود^[8]. مقایسه انواع لانه زنبوری در جدول ۲ ارائه شده است.

خصوصیات مستقل لانه زنبوری

با وجود آنکه مواد مصرفی در ساخت لانه زنبوری متنوع‌اند و خواص فیزیکی و مکانیکی لانه زنبوری به شدت تحت تأثیر مواد مصرفی است، با این حال چند خاصیت مهم لانه زنبوری مربوط به شکل هندسی خاص آن است و اینجا به مواد سازنده ندارد. این مواد عبارت‌اند از:

- جرم مخصوص: خواص مکانیکی لانه زنبوری با افزایش جرم

— شکل سلول: انواع لانه زنبوری ناهمسانگردند و به همین علت خواص به دست آمده در هر جهت باید با بار اعمال شده در آن جهت سازگار باشد. معمولترین شکل‌های لانه زنبوری عبارت‌اند از:

الف - شش ضلعی (*hexagonal*): شبکه لاهه زنیبوری با ساختار شش ضلعی معمولترین شکل لاهه زنیبوری است که در مورد انسواع فلزی و غیرفلزی قابل اجراست. ساختار شش ضلعی این نوع شبکه در شکل ۵

ب - فراگسترده (overexpanded): حالت بیش از حد کشیده شده شکه شش ضلعی در چهت ۷ است (شکل ۵ ب). در خصوص شکل

جدول ٤ - مقاييس انواع لامه زنوي [1, 9, 10, 11, 12, 13]

۵۰۵۲ به روکش ضدخوردگی آگشته شده است.
 T_3 - ۲۰۲۴ - این آلیاژ هم ضمن همراه داشتن روکش ضدخوردگی، از بالاترین مقاومت گرمایی برخوردار است. ترکیب درصد آلیاژهای سیاه، گفته در جدول ۱ داده شده است.

جدول ١ - تركيب درصد البايازات الموجبة (٧)

17/3	18/2	19/10	WA	Al
T/0	-	-	-	Cu
1/0	0/T	1/0	-	Mg
•/S	•/1	-	1/T	Mn
-	•/1	•/10	-	Cr

— پلاستیکهای تقویت شده: از این نوع مغزه در مواردی که مقاومت بالایی گرمایی و رسانایی ناچیز مطرح باشد استفاده می‌شود. شبکهای پلاستیکی تقویت شده با شیشه و شبکهای آلومینیمی، با جرم مخصوص مساوی، از استحکام برشی و مقاومت فشاری قابل مقایسه‌ای برخوردارند. با وجود این، چون مدول برشی محصولات آلومینیمی بیش از محصولات تقویت شده با الیاف شیشه است، از شبکهای آلومینیمی به طور عمده در کاربردهای صرفاً ساختاری استفاده می‌شود. وقتی دمای محیط کاربرد عامل تعیین کننده در انتخاب ماده است، این نوع مغزه جایگزین آلومینیم می‌گردد. دوام و پایداری شبکهای پلاستیکی تقویت شده در دماهای بالاتر از 20°C به مراتب بالاتر از آلومینیم است. رزینهای پلی استر، فنولی و پلی ایمید پر مصرف فترین رزینهای مصرفی در ساخت این نوع شبکهای هستند.

— کاغذ آرامید: این نوع لانه زنبوری بسیار چقرمه و مقاوم در برابر انواع تخریبهاست که بر پایه کاغذ کاملاً سنتزی نومکس (*Nomex*) ساخت کمپانی دوبان تولید می‌شود. خواص مکانیکی این ماده به عنوان یک مغزه ساختاری قدری کمتر از الومینیم است. این محصول بعد از الومینیم بیشترین میزان مصرف در صنایع هواپیماسازی را به خود اختصاص می‌دهد. به علت قیمت بالای این نوع مغزه، کاربرد آن به طور عمده به صنایع هوایی محدود می‌گردد [1]. از نظر شیمیابی، کاغذ نومکس یک پلی آمید آروماتیک است که عموماً به عنوان آرامید شناخته می‌شود. ساختار مولکولی این ماده از پایداری خاصی برخوردار بوده و خواص بی نظیر آن نیز به همین علت است. این کاغذ از دو شکل مختلف پلیمر تولید می‌شود. ذرات کوچک بستر لیفی یعنی فیبر بددها، به طور مستقیم از پلیمر و تحت شرایط برش بدست می‌آیند. این ذرات با الیاف کوتاهی به نام فلوک، که از الیاف یکسره تهیه شده در فرایند ریستندگی بریده می‌شوند، مخلوط می‌گردند. پس از اختلاط دو جزء در یک محلول آبی و

می‌گیرد سازه حاصل از دو مشخصه عده، یعنی نسبت بالای استحکام و سختی به وزن، برخوردار می‌شود. در ساخت بدنه بسیاری از متوجه کهای هوایی، دریایی و زمینی مثل موشک، فضایپما، هوایپما، کشتی، قطار و اتومبیل به میزان قابل ملاحظه‌ای از خواص ساختاری بسی نظر شبکه‌های لانه زنبوری استفاده می‌شود. این شبکه‌ها بیش از آنکه به عنوان یک ماده جدید ساختاری محسوب شوند، از دید طراح محصول به عنوان ابزاری جدید در طراحی مورد توجه قرار دارند.


سازه‌های ساندویچی به علت انعطاف پذیری و تنوع زیاد، توانایی حل بسیاری از مشکلات در طراحی را دارند. نیازهای خاص طراحی را می‌توان با انتخاب ضخامت مناسب، جرم مخصوص و نوع آرایش مغزه برآورده کرد. در چنین کاربردهایی باید لانه زنبوری از خواص مشخصی برخوردار باشد که این خواص عبارت اند از:

— گرمایی: شبکه‌های لانه زنبوری برای دامنه وسیعی از دمای کاربرد طراحی و تولید می‌شوند. انواع آلومینیمی ساخته شده از آلیاز ۲۰۴۴ برای دمای کاربرد 215°C قابل استفاده است. برای دمایهای بالاتر، از آلیازهای نیکل و فولادزنگ نزن می‌توان استفاده کرد. لانه زنبوریهای ساخته شده از رزنهای فتوالی تقویت شده با الیاف شیشه از پایداری گرمایی عالی برخوردارند و در طیف وسیعی از دمایهای زیر صفر تا 20°C قابل استفاده‌اند. رزنهای تقویت شده پلی ایمید نیز دمای 260°C را در کاربردهای بلندمدت و 315°C را در کاربردهای کوتاهمدت به خوبی تحمل می‌کنند. خواص مکانیکی خوب لانه زنبوریهای غیرفلزی، استفاده گسترده از آنها را در قسمتهایی از ساختمان موشک و هوایپما که در این دمای عمل می‌کنند موجب شده است. برای دمایهای بسیار بالاتر می‌توان از لانه زنبوری سرامیکی استفاده کرد.

— الکتریکی: خواص الکتریکی و مکانیکی لانه زنبوریهای ساخته شده از پلاستیکهای تقویت شده با الیاف شیشه، کاربرد این مواد را در ساخت رادوم (radome)، پوشش محافظ رادار هوایپما، ممکن کرده است. در این مورد سازه ساندویچی باید از مغزه‌ای ساخته شود که ضمن داشتن استحکام بالا در مقابل عبور امواج شفاف باشد. ثابت دی الکتریک این مواد بسیار پایین و در حدود $10.4 \text{ pF}/\text{cm}^2$ است. با افزایش جرم مخصوص لانه زنبوری، ثابت دی الکتریک نیز افزایش می‌یابد.

— خستگی: در حال حاضر در هوایپماهای جت که در معرض ارتعاشات پر ارزی هستند، صفحات ساندویچ شده از لانه زنبوری جانتین سازه‌های برج شده گردیده‌اند. با توزیع یکسان بار در سطح این سازه‌ها، تمرکز تنش به حداقل مقدار خود می‌رسد و عمر مفید کاری به چندین برابر افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه مقاومت خستگی یکی از شاخصهای حساس به طراحی یک سازه می‌باشد، مطالعات انجام شده حاکی از مقاومت بالای سازه‌های ساندویچی در مقابل این تنش بوده است.

— سختی: سختی نیز همانند مقاومت خستگی یکی از ویژگیهای



شکل ۵ - ساختارهای معمول لانه زنبوری: (الف) شبکه ضلعی، (ب) فراگسترده، (ج) انعطاف پذیر [8]

فراگسترده لانه زنبوری، ایجاد اینها با شکل دهنده درجهت L تسهیل می‌گردد. در نتیجه این فرایند، خواص برتری در مقایسه با شبکه شبکه ضلعی معمولی درجهت W تقویت و درجهت L تضعیف می‌شود.

ج - انعطاف پذیر (flexible): این نوع شبکه برای ساختن شبکه‌های پیچیده مناسب است (شکل ۵ج). در مقایسه با نوع شبکه ضلعی، ساختار انعطاف پذیر در یک جرم مخصوص مساوی، از استحکام برتری بالاتری برخوردار است. برای ساخت این نوع شبکه از کلیه مواد مصرفی در ساخت شبکه‌های شبکه ضلعی می‌توان استفاده کرد.

با وجود آنکه در باسخ به نیازهای ویژه، شبکه‌های هندسی خاصی از شبکه قابل ساخت و طراحی است ولی شبکه‌ای پیش گفته و نوع لوله‌ای (مختص شبکه‌ای آلومینیمی) تقریباً تمامی نیازهای لازم در طراحی را برآورده می‌سازند.


— اندازه سلول: گرچه اندازه سلول در ارتباط با مواد مصرفی به عنوان مغزه برای عده خواص مکانیکی یک مستغیر فرعی محسوب می‌شود ولی در تثیت درجه چسبندگی مغزه به رویه و در تعیین مقادیری از تنش که طی آن کماش و چین خوردنگی اتفاق می‌افتد، عامل اصلی است.

— ضخامت: اطلاعات درباره خواص برتری و فشاری یک نمونه خاص لانه زنبوری را تنها هنگامی می‌توان بدست آورد که ابتدا روش‌های آزمون به دقت مشخص و کنترل شوند و آن‌گاه ضخامت واقعی مغزه مورد آزمون واقع شود. استحکام برتری لانه زنبوری با ضخامت مغزه تغییر می‌کند. طی آزمونهای برتری، لانه زنبوری تنها در معرض نیروهای برتری بروز و ترکیبی از بارهای برتری و فشاری را تحمل می‌کند. در مقایسه با مغزه‌های با ضخامت کمتر مغزه‌های ضخیمتر از استحکام برتری کمتری برخوردارند [1,6].

لانه زنبوری به جهت مصارف ساختاری یک محصول شناخته شده است. اما آن را می‌توان در کاربردهای غیر ساختاری هم به طور گسترده مورد استفاده قرار داد. بنابراین کاربردهای لانه زنبوری را می‌توان تحت دو عنوان کلی ساختاری و غیر ساختاری دسته‌بندی کرد.

کاربردهای ساختاری
وقتی لانه زنبوری بین دو رویه یک صفحه ساندویچی قرار

استحکام فشاری حالت پایدار، مقدار استحکام فشاری نهایی لانژنیبوری بر حسب psi بوده و این در حالی است که بارگذاری در جهت A اجرا شود. لانژنیبوری در شکل ساندویچ شده و در حالی که لبه سلولهای آن توسط یک ماده پلاستیکی یا اسفنج پایدار می‌شود مورد آزمون قرار می‌گیرد. مقدار مدول برای این حالت از شیب قسمت خطی منحنی تش - کرنش به دست می‌آید. در حالت دوم، استحکام فشاری لانژنیبوری از همین تعریف برخوردار بوده ولی آزمون در حالی اجراء می‌شود که لبه سلولهای لانژنیبوری ثابت نشده‌اند. روش آزمون مطابق شکل ۶ است. ابعاد نمونه استاندارد و برای آزمایش در هر دو حالت پایدار و ناپایدار یکسان است و تهها بر حسب نوع مواد لانژنیبوری متفاوت می‌باشد. ابعاد $W-L-T$ برای نوع الومینیمی به ترتیب $7/62cm$, $7/62cm$, $1/58cm$ و برای نوع غیرفلزی به ترتیب $7/62cm$, $7/62cm$, $1/27cm$ می‌باشد. سرعت بارگذاری معمولاً 0.5 سانتی‌متر بر دقیقه است و ثبت نتایج به شکل منحنی بار بر حسب خمن خواهد بود.



شکل ۶ - چگونگی اعمال بار در آزمون فشاری [6]

ب - خواص برشی در دو جهت L و W : استحکام برشی لانژنیبوری، تشنهایی بر حسب psi و در شرایطی است که بار برشی موازی با صفحه $W-L$ اعمال شود. مدول برشی لانژنیبوری، شیب قسمت خطی اولیه منحنی تش - کرشن می‌باشد. مقادیر به دست آمده بستگی به جهت بارگذاری دارند. برای لانژنیبوری شش ضلعی، این مقادیر در جهت L بیشترین و در جهت W کمترین خواهد بود. روش آزمون برش (شکل ۷) برش صفحه‌ای (plate shear) است که در دو حالت فشاری و کششی قابل اجرا می‌باشد. ابعاد نمونه استاندارد برای لانژنیبوری الومینیمی معمولاً $17/78cm \times 5/0\text{ Acm} \times 1/58cm$ و برای لانژنیبوری غیرفلزی معمولاً $15/24cm \times 5/0\text{ Acm} \times 1/27cm$ به دو صفحه با ضخامت $1/27cm$ می‌باشد. برای اجرای آزمون، نمونه را 0.5 سانتی‌متر بر دقیقه است. از آنجا که برای برخی مواد غیرفلزی،

حساس به طراحی است و صفحات ساندویچ شده از لانژنیبوری، امکان طراحی سبکترین سازه‌ها را با کمترین مقدار خمش در حین کاربرد فراهم می‌سازند. در صورتی که سطوح بازتابش بسیار صاف و یکتاخت باشد کمترین مقدار خمش و بیشترین حساسیت مورد نیاز باشند، استفاده از این سازه‌ها در طراحی بهترین و مطلوبترین روش خواهد بود. از این خاصیت می‌توان در کاربردهای نظری ساخت پوشش محافظ را دارهای زمینی و صفحات خورشیدی بهره جست.

- پایداری محیطی: از آنجا که لانژنیبوری تمامی خواص فیزیکی ماده سازنده خود را نشان می‌دهد، بنابراین در مصارف ساختمانی و غیرساختاری انتخاب ماده مناسب براساس نوع کاربرد صورت می‌گیرد. مثلاً برای ایجاد مقاومت عالی در برای خوردگی، در سازه‌های لانژنیبوری آلومینیمی از آلومینیم آغشته شده به روکش ضدخوردگی استفاده می‌شود. در حال حاضر انواع کاغذ و فیلم که در برای طیف وسیعی از مواد نظری اسیدها و بازها مقاومت می‌کنند در دسترس قرار دارند [6].

کاربردهای غیرساختاری

- جذب انرژی مکانیکی: برای این منظور معمولاً از اسفنج جامد استفاده می‌شود ولی این دسته از مواد به علت انعطاف‌بздیری، داشتن خواص فنری و تولید رزونانس مانع از جذب انرژی مکانیکی می‌شوند. این مشکل در لانژنیبوریهای ساخته شده از آلومینیم، آرامید و فولاد زنگ‌زن وجود ندارد. عمل جذب انرژی مکانیکی توسط لانژنیبوری، خردشدن تحت‌نشست ثابت است. به همین سبب لانژنیبوری به عنوان یک جاذب فوق العاده مؤثر انرژی مکانیکی مصرف می‌شود [6, 14].

- یکسورانی: آرایش موازی سلولهای لانژنیبوری را ندن جریان سیال به یک جهت خاص را ممکن می‌سازد. به همین جهت با درنظر گیری یک آرایش هندسی خاص لانژنیبوری، ضمن دستیابی به حداقل افت فشار و کاهش اغتشاش جریان می‌توان به سرعتهای بالاتری از جریان سیال نیز دست یافت [6].

- سپر امواج رادیویی: از لانژنیبوری فلزی به شکل گسترده در ساخت دستگاههایی استفاده می‌شود که با امواج رادیویی ارتباط دارند. اندازه سلول و ضخامت لانژنیبوری بستگی به نوع کاربرد دارد.

- مبدل گرمایی: نسبت بسیار بالای سطح به حجم در لانژنیبوریها که امکان تبادل گرمای را بخوبی فراهم می‌آورد، کاربرد آنها را در ساخت مبدل‌های گرمایی نیز گسترش داده است. مواد مصرفی برای این منظور عموماً آلیاژهای فولاد زنگ‌زن و آلومینیم می‌باشند که به طور عمد، در ساخت مبدل‌های بزرگ صنعتی به کار برده می‌شوند.

خواص مکانیکی انواع لانژنیبوری

الف - فشاری: اطلاعات مربوط به خواص فشاری لانژنیبوری معمولاً در دو حالت پایدار (stabilized) و ناپایدار (bare) گزارش می‌شود.

نتیجه‌گیری


صفحات ساندویچی از سه بخش مختلف رویه، مسغزه و چسب تشکیل شده‌اند که هر یک از ویژگیهای خاصی برخوردار بوده و خواص پیش‌بینی شده‌ای را به محصول نهایی می‌دهند. طراحی یک سازه ساندویچی به پارامترهای چندی بستگی دارد که در نظر گرفتن آنها از نیازهای اساسی است. اهم این پارامترها عبارت انداز: ضخامت رویه، استحکام مغزه و چسب، ضخامت و مدول پرشی مغزه، مدول فشاری مغزه و رویه، اندازه سلول مغزه، نوع و وزن چسب مصرفی و نهایتاً مقاومت در مقابل خزش، خستگی، ضربه و فشار.

مواد مصرفی عمدۀ در ساخت شبکه‌های لانزببوری جهت مصارف صنایع هوا – فضا، کاغذ آرامید و الومینیم می‌باشد. همچنین در مصارف دیگر می‌توان از کاغذ کرافت، الاف شیشه و پلاستیکهای تقویت شده نیز بهره جست.

از نکات قابل توجه در ساخت لانزببوری، جرم مخصوص، شکل سلول، اندازه سلول و ضخامت آن می‌باشد که این موارد بر حسب نوع نیاز و کاربرد متغیرند. کساربردهای لانزببوری به دو دسته ساختاری و غیرساختاری تقسیم‌بندی می‌شوند که در هر مورد، بر حسب نوع خواص موردنظر از محصول نهایی، مواد اولیه مناسب انتخاب و به کار گرفته می‌شوند.




- [1] Lubin G., "Handbook of Composites", Van Nostrand Reinhold, 1981
- [2] "TSB 124", Hexcel Brochure, 1988.
- [3] Encyclopedia of Polymer Science and Engineering," Wiley Interscience, Vol. 71, 1986.
- [4] "Encyclopedia of Polymer Science and Technology", Vol. 7, 1969.
- [5] Cagle C., "Adhesive Bonding", Mc Graw-Hill, 1968.
- [6] "Honeycombs". Hexcel Brochure, 1988.
- [7] Durney, L. J "Handbook of Electroplating", Van Nostrand Reinhold, 1984.
- [8] "Nomex", Dupont Brochure.
- [9] "TSB 120", Hexcel Brochure, 1987.
- [10] "D. S. (3000)", Hexcel Brochure, 1988.
- [11] "D. S. (4000)", Hexcel Brochure, 1988.
- [12] "D. S. (1040)", Hexcel Brochure, 1988.
- [13] "D. S. (3100)", Hexcel Brochure, 1988.
- [14] "TSB 122", Hexcel Brochure, 1986.
- [15] Levy S., Dubois J. H., "Plastics Product Design Engineering Handbook", Chapman and Hall, 1984.
- [16] Cagle C., "Handbook of Adhesive Bonding", Mc Graw-Hill 1973.
- [17] "TSB 113", Hexcel Brochure, 1980.
- [18] "D. S. (2100)", Hexcel Brochure, 1988.



شکل ۷ – نحوه اعمال بار در آزمون برش صفحه‌ای [9]

منحنی تنش – کرنش کاملاً خطی نیست (به ویژه در دماهای بالا)، بنابراین مدول برشی از طریق اندازه گیری شبیه قسمت خطی اولیه منحنی تنش – کرنش به دست می‌آید.

گرچه برای دستیابی به نتایج داقعی مدول و استحکام برشی لانزببوری، آزمون برش صفحه‌ای ترجیح داده می‌شود ولی در ارزیابی کارآئی کلی صفحات ساندویچی و در مواردی که مغزه ضخیم و سنگین باشد، آزمون خمش (شکل ۸) مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقادیر به دست آمده از این آزمون به ضخامت و جنس رویه و شرایط بارگذاری به شدت وابسته است. ابعاد استاندارد نمونه $7/62\text{cm} \times 7/62\text{cm} \times 20/32\text{cm}$ بوده و فاصله بین دو تکیه گاه در هر دو نوع بارگذاری تک نقطه‌ای و دونقطه‌ای کارآئی کلی صفحات ساندویچی و در مواردی که مغزه ضخیم و سنگین باشد، آزمون خمش (شکل ۸) مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقادیر به دست آمده از این آزمون به ضخامت و جنس رویه و شرایط بارگذاری به شدت وابسته است. ابعاد استاندارد نمونه $7/62\text{cm} \times 7/62\text{cm} \times 20/32\text{cm}$ بوده و فاصله بین دو تکیه گاه در هر دو نوع بارگذاری تک نقطه‌ای و دونقطه‌ای $15/24\text{cm}$ است. فاصله بین نقاط اعمال بار در حالت دونقطه‌ای $1/24\text{cm}$ است. فاصله دو تکیه گاه می‌باشد. مقادیر به دست آمده از این روش در مقایسه با مقادیر برش صفحه‌ای بیشتر است [9].



شکل ۸ – نحوه اعمال بار در آزمون خمش [9]