

تهیه پلیپیرول و کامپوزیتهاي آن در محلولهاي گوناگون با استفاده از مواد افزودنی مختلف و مطالعه شکل شناسی و رسانندگی فیلم تهیه شده

Preparation of Polypyrrole and Its Composites in Various Solutions Using Different Additives and Studying the Morphology and Conductivity of the Prepared Film

حسین عیسیزاده^{*}، محسن خادمیان

مازندران، بابل، دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی ۴۸۴

دریافت: ۸۴/۴/۲۸، پذیرش: ۸۴/۹/۲۹

چکیده

پلیپیرول و کامپوزیتهاي آن به روش شیمیابي با استفاده از پلیاتیلن گلیکول و پلیوینیل استات و آهن (III) کاربرد به عنوان اکسیده در محلولهاي آبی و غير آبی تهیه شده است. اثر نوع حلال مانند آب، اتیل استات، متانول، اتیل متیل کتون، استونیتیريل و همچنین اثر ماده افزودنی مانند پلیاتیلن گلیکول و پلیوینیل استات روی خواص فیلم تهیه شده از قبیل رسانندگی و شکل شناسی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که نوع محلول و ماده افزودنی اثر اساسی روی رسانندگی و شکل شناسی فیلم تهیه شده دارد. بهترین رسانندگی الکتریکی زمانی بدست می آید که محلولهاي آبی و آبی/غير آبی اتیل استات به طور جداگانه، بکار رود.

واژه های کلیدی

پلیپیرول، کامپوزیت،
 محلولهاي غير آبی، شکل شناسی،
 رسانندگی

مقدمه

از قبیل نوع حلال، اکسیده، دما، زمان واکنش و همچنین غلظت اکسیده اثر اساسی روی رسانندگی الکتریکی پلیپیرول تهیه شده به روش شیمیابي دارند [۳,۵,۷,۸]. پلیمرهاي رسانا در مواردي از قبیل رنگهاي رسانا [۹]، حسگرها [۱۰] و تهیه غشا برای

پلیپیرول که در حالت اکسیدي پلیمری با رسانندگی عالي است، برای اولین بار به روش الکتروشیمیابي تهیه و خواص آن بررسی شده است [۱]. پلیمرهاي رسانا مانند پلیپیرول و کامپوزیتهاي آن را می توان به دو روش شیمیابي و الکتروشیمیابي تهیه کرد [۲-۶]. عوامل مختلفي

Key Words

polypyrrole, composite,
non-aqueous solutions, morphology,
conductivity

انگلیس، میکروسکوپ الکترون پویشی Joel Model 50 A و دستگاه رسانایی سنج چهار نقطه‌ای بکار گرفته شد.

روشها

تهیه پلیپرول به روش شیمیابی

ابتدا ۵۰ mL آب بدون یون با ۲/۴ g آهن (III) کلرید به عنوان اکسنده مخلوط و با استفاده از همزن مغناطیسی حل و سپس با صافی صاف شد تا ناخالصی آن گرفته و محلول یکنواختی حاصل شود. سپس، ۰/۵ mL پرول تازه تقطیر شده به آن اضافه و محلول حاصل به مدت ۵ h با همزن مغناطیسی در دمای محیط همزده شد.

چند دقیقه پس از اضافه کردن مونومر، محلول تغییر رنگ داد (نارنجی رنگ) سپس، به رنگ سیاه در آمد که این تغییر رنگ نشانگر تبدیل مونومر به پلیمر است. محلول با همزن مغناطیسی به مدت ۵ h همزده سپس صاف شد. برای از بین بردن الیگومرها و ناخالصیهای موجود، پلیمر حاصل چند مرتبه با آب بدون یون شستشو داده شد. برای تشکیل فیلم بار دیگر پلیمر را در آب ریخته، به کمک همزن مغناطیسی با آب مخلوط شد. مشاهده می‌شود که پلیمر حاصل در آب محلول نیست. سپس، پلیپرول بدست آمده برای تهیه پودر در دمای محیط خشک شد.

تهیه کامپوزیت پلیپرول با پلیوینیل استات و پلیاتیلن گلیکول به روش شیمیابی

برای تهیه کامپوزیت پلیپرول، آهن (III) کلرید (FeCl_3) به عنوان اکسنده، پلیوینیل استات و پلیاتیلن گلیکول به عنوان مواد افزودنی و آب، متیل استات، اتیل استات، استونیتریل، اتیل متیل کتون و متانول به عنوان حلال استفاده شده‌اند. شرایط تهیه پلیپرول و کامپوزیت آن در جدول ۱ خلاصه شده است.

در نمونه‌ای از کامپوزیت ابتدا ۵۰ mL آب مقطر با ۲/۴ g آهن (III) کلرید به عنوان اکسنده مخلوط و با استفاده از همزن مغناطیسی حل سپس با صافی صاف شد تا ناخالصی آن گرفته و محلول یکنواختی حاصل شود. ۰/۲ g پلیوینیل استات (PVAc) به محلول اضافه کرده، تا حل شدن کامل همزده شد. سپس، ۰/۳ g پلیاتیلن گلیکول (PEG) به محلول اضافه و به مدت ۳۰ min همزده شد تا محلول یکنواخت شود. سپس، ۰/۵ mL مونومر پرول تازه تقطیر شده به محلول اضافه و بعد از ۵ h همزده با همزن مغناطیسی، محلول صاف شد. برای از بین بردن الیگومرها و ناخالصیهای موجود، پلیمر چند مرتبه با آب بدون یون شستشو شد. پلیمر حاصل را مجدد در مقدار کمی آب قرار داده، همزن تا دستیابی به محلو طی یکنواخت با همزن ادامه یافت.

جداسازی گازها بکار برده می‌شوند [۱۱، ۱۲]. پلیپرول نیز مانند بسیاری از پلیمرهای رسانا در حلالهای معمولی انحلال پذیر نیست [۱۳]. همچنین، این ماده دیر گذاز است زیرا قبل از ذوب، تغییر ماهیت می‌دهد. خواص مکانیکی ضعیف، تردی، شکنندگی و فراورش ناپذیری این پلیمر اصلی ترین موانع در کاربرد آن محسوب می‌شوند. برای بهبود خواص فیزیکی و ساختاری چند روش وجود دارد که تهیه کامپوزیت یا ترکیب با مواد مختلف یکی از روش‌های رایج است [۱۴-۱۷].

در تهیه پلیمرهای رسانا و کامپوزیت آنها به روش شیمیابی و الکتروشیمیابی نوع حلال اثر اساسی روی رسانندگی الکتریکی و شکل‌شناسی، صاف یا ناصاف بودن سطح ذره پلیمری دارد [۱۸، ۱۹]. زیرا، رسانندگی الکتریکی به شکل‌شناسی سطح بستگی دارد [۲۰، ۲۱]. از آنجا که محلوده کاربرد پلیمرهای رسانا از قبیل پلیپرول گستردۀ است، اصلاح و بهبود خواص این ماده ضروری بنظر می‌رسد. در این مقاله شکل‌شناسی و رسانندگی الکتریکی فیلم تهیه شده پلیپرول و کامپوزیت آن با استفاده از محلولهای مختلف از قبیل آب، اتیل استات، متانول، اتیل متیل کتون، استونیتریل و مواد افزودنی متفاوت از قبیل پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) و پلی‌وینیل استات (PVAc) به روش شیمیابی بررسی شده است.

تجربی

مواد

در این پژوهش، همه مواد شیمیابی بکار برده شده با درجه خلوص زیاد و بدون خالص‌سازی بیشتر مصرف شده‌اند، به جز مونومر پرول که قبل از استفاده تقطیر و دریچه‌النگهداری شده است. پلیوینیل استات (PVAc), $M_w = 35000$, $M_n = 25000$, پلیاتیلن گلیکول (PEG), آهن (III) کلرید، متیل استات، اتیل متیل کتون، متانول، اتیل استات، استونیتریل همگی از نوع آزمایشگاهی و از شرکت Merck تهیه شده‌اند. همچنین، از آب مقطر یون زدوده برای شستشو و تهیه محلولها استفاده شده است.

دستگاه‌ها

برای انجام آزمایشها همزن مغناطیسی مدل ۲۰ MK ساخت صنایع آموزشی ایران، ترازوی تجزیه‌ای مدل FR۲۰۰ ساخت ژاپن، pH متر مدل Hanna ۲۰۰۲ ساخت ایتالیا، دستگاه تقطیر، سانتریفیوژ ساخت

جدول ۲ رسانندگی پلی پیروول در حللهای مختلف.*

رسانندگی الکتریکی (S/cm)	نوع و مقدار حلال	غلظت مونومر پیروول (mol/L)
$4/4 \times 10^{-1}$	آب (۵۰ mL)	$14/9 \times 10^{-2}$
$2/2 \times 10^{-3}$	متیل استات (۵۰ mL)	$14/9 \times 10^{-2}$
$3/6 \times 10^{-1}$	اتیل استات (۲۵ mL) و آب (۲۵ mL)	$14/9 \times 10^{-2}$
6×10^{-2}	استونیتریل (۲۵ mL)	$14/9 \times 10^{-2}$
$4/2 \times 10^{-2}$	اتیل متیل کتون (۲۵ mL) و آب (۲۵ mL)	$14/9 \times 10^{-2}$

* در همه موارد از اکستنده FeCl_3 با غلظت ۴۸ g/L استفاده شد.

PVAc در محلولهای مختلف تهیه شد. کامپوزیت تهیه شده بعد از صاف کردن و شستشو بطور مستقیم داخل آب حل و همزده شد تا محلول همگن بدست آید، برای تهیه فیلم، کامپوزیت حاصل را روی شیشه‌ای صاف و تمیز قرار داده تا در دمای محیط خشک شود. پس از تشکیل فیلم، شیشه در آب به مدت ۵ min غوطه‌ور و فیلم به آسانی از روی شیشه جدا شد. فیلم بدست آمده را با آب مقطر شستشو داده تا باقیمانده ناخالصیها از بین برود. سپس، رسانندگی الکتریکی فیلم حاصل بعد از خشک شدن با استفاده از رسانایی سنج چهار نقطه‌ای معین شد که نتایج در جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول ۳ رسانایی پلی پیروول در حللهای مختلف با استفاده از مواد افزودنی پلی اتیلن گلیکول و پلی وینیل استات.*

رسانندگی الکتریکی (S/cm)	نوع حلال	غلظت مونومر پیروول (mol/L)
$7/8 \times 10^{-2}$	آب (۵۰ mL)	$14/9 \times 10^{-2}$
$1/65 \times 10^{-4}$	متیل استات (۵۰ mL)	$14/9 \times 10^{-2}$
$3/13 \times 10^{-2}$	اتیل استات (۲۵ mL) و آب (۲۵ mL)	$14/9 \times 10^{-2}$
$7/25 \times 10^{-2}$	استونیتریل (۵۰ mL)	$14/9 \times 10^{-2}$
$4/1 \times 10^{-3}$	اتیل متیل کتون (۲۵ mL) و آب (۲۵ mL)	$14/9 \times 10^{-2}$

* در همه موارد از اکستنده FeCl_3 با غلظت ۴۸ g/L و مواد افزودنی با نسبت PVAc به PEG برابر ۴۰ و ۶ استفاده شد.

جدول ۱ تهیه پلی پیروول و کامپوزیتهاي آن در محلولهای مختلف.*

نمونه	نوع ماده افزودنی	نوع حلال
پیروول	-	آب
پیروول	-	متیل استات
پیروول	-	آب و اتیل استات
پیروول	-	استونیتریل
پیروول	-	متانول
کامپوزیت پلی پیروول با PEG+PVAc	PEG+PVAc	آب
کامپوزیت پلی پیروول با PEG+PVAc	PEG+PVAc	متیل استات
کامپوزیت پلی پیروول با PEG+PVAc	PEG+PVAc	اتیل استات و آب
کامپوزیت پلی پیروول با PEG+PVAc	PEG+PVAc	استونیتریل
کامپوزیت پلی پیروول با PEG+PVAc	PEG+PVAc	اتیل متیل کتون و آب


* شرایط واکنش: (آهن (III) کلرید ۴۸ g/L)، مونومر پیروول ($14/9 \times 10^{-2}$ mol/L)، واکنش در دمای محیط به مدت ۵ h، حجم محلول ۵۰ mL، اختلاط محلولها به نسبت حجمی مساوی و غلظت PVAc و PEG برابر ۴۰ و ۶ g/L در نظر گرفته شد.

تهیه فیلم پلی پیروول

پلی پیروول تهیه شده به روش شیمیایی در حللهای مختلف بعد از صاف کردن و شستشو داخل مقدار معینی آب همزده شد تا مستقیماً فیلم تهیه شود. ولی، به دلیل حل نشدن پلیمر آن را خشک و در دمای محیط و فشار 2 ton/cm^2 به شکل قرص در آورده، سپس رسانندگی الکتریکی قرص حاصل با استفاده از رسانایی سنج چهار نقطه‌ای معین شد که نتایج در جدول ۲ نشان داده شده است.

تهیه فیلم کامپوزیت پلی پیروول


برای آن که بتوان بطور مستقیم از حل شدن کامپوزیت در محلول آبی فیلم تهیه کرد از PEG به عنوان ماده افزودنی برای تهیه کامپوزیت در حللهای مختلف استفاده شده است. کامپوزیت حاصل بعد از صاف شدن و شستشو داخل مقدار معینی آب همزده شد تا محلول همگن بدست آید، ولی به دلیل حل نشدن کامپوزیت مستقیماً نمی‌توان از آنها فیلم تهیه کرد. سپس، کامپوزیت پلی پیروول با استفاده از اختلاط PEG و




شکل ۳ تصویر SEM کامپوزیت پلی پیروول و PEG در حلال متیل استات.

همان طور که مشاهده می شود مقدار رسانندگی الکتریکی فیلم به نوع حلال، غلظت و نوع ماده افزودنی وابسته است که احتمالاً به دلیل شکل و اندازه ذرات و همچنین مقدار و نوع ماده افزودنی جذب شده در پلیمر است. رسانندگی نمونه های تهیه شده در محلول آبی در شرایط یکسان بیشتر از همان نمونه هایی است که در محلول آبی - غیرآبی تهیه شده اند. بهترین رسانندگی الکتریکی زمانی حاصل می شود که از محلولهای آبی و آبی - غیرآبی اتیل استات بطور جداگانه استفاده شود. شکل شناسی پلی پیروول با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترون پویشی (SEM) مطالعه و نتایج حاصل در شکل های ۱ تا ۶ نشان داده شده است.

همان طور که در تصاویر دیده می شود اندازه و یکنواختی ذرات تشکیل دهنده پلیمر به نوع مواد افزودنی و محلول بستگی دارد که احتمالاً به دلیل جذب سطحی مواد افزودنی یا کوپلیمر پیوندی است که بین پلیمر و مواد افزودنی برقرار می شود [۲۴-۲۵].



شکل ۴ تصویر SEM کامپوزیت پلی پیروول و PEG در حلال استونیتریل.




شکل ۱ تصویر SEM پلی پیروول در محیط آبی بدون استفاده از مواد افزودنی.


نتایج و بحث

به نظر می رسد به دلیل آسانی و سادگی کار، پلیمرشدن به روش شیمیایی می تواند روشی عمومی و مفید برای تهیه پلیمرهای رسانا و کامپوزیت آنها در دمای محیط باشد. پلی پیروول و کامپوزیت پلی پیروول به طور جداگانه به کمک روش شیمیایی با استفاده از مواد افزودنی از قبیل پلی اتیلن گلیکول و پلی وینیل استات در حالهای مختلف از قبیل آب، استونیتریل، متانول، اتیل استات، متیل استات و اتیل متیل کتون تهیه شده است. شرایط تهیه پلی پیروول و کامپوزیتهای آن در جدول ۱ خلاصه شده است.


مقدار رسانندگی نمونه ها در جدولهای ۲ و ۳ نشان داده شده است.



شکل ۲ تصویر SEM کامپوزیت پلی پیروول با PEG و PVAc در محیط آبی.



شکل ۶ تصویر SEM کامپوزیت پلی‌پیروول با اختلاط PEG و PVAc در حلال متیل استات.



شکل ۵ تصویر SEM کامپوزیت پلی‌پیروول با اختلاط PEG و PVAc در حلال اتیل استات.

خواص شکل‌شناسی و رسانندگی الکتریکی مطالعه شد. با توجه به جداول و تصاویر، نوع حلال و ماده افزودنی اثر بسزایی روی رسانندگی فیلم تهیه شده و شکل‌شناسی پلیمر حاصل دارند که احتمالاً به دلیل جذب سطحی مواد افزودنی یا سرعت رشد تشکیل پلیمر است. تصویر میکروسکوپی نشان می‌دهد که مواد افزودنی و حلال روی یکنواختی و اندازه ذرات مؤثرند زیرا این مواد بر خواص فیزیکی و شیمیایی محلول و احتمالاً روی سرعت تشکیل کامپوزیت اثر می‌گذارند. رسانندگی الکتریکی با استفاده از مواد افزودنی کاهش یافته، بهترین رسانندگی الکتریکی زمانی حاصل می‌شود که از محلولهای آبی و آبی/غیرآبی اتیل استات به طور جداگانه استفاده شود.

مواد افزودنی بر خواص فیزیکی و شیمیایی محلول و احتمالاً سرعت رشد و تشکیل کامپوزیت اثر می‌گذارند همچنین، ممکن است روی شکل، یکنواختی و اندازه ذرات پلیمر مؤثر باشند.

نتیجه‌گیری

پلی‌پیروول و کامپوزیت آن را می‌توان در دمای محیط و در شرایط معین و مشخص به روش شیمیایی تهیه کرد. در این پژوهش، پلی‌پیروول و کامپوزیت آن به روش شیمیایی در حالهای مختلف با استفاده از مواد افزودنی PEG و آهن (III) کلرید به عنوان اکسیده برای بررسی

مراجع

- Diaz A.F., Gardini G.P., Gill W.D., Grant P.M., Kanazawa K.K., Kwak J.F. and Street G.B., Polypyrrole: An Electrochemically Synthesized Conducting Organic Polymer, *Synth. Met.*, **1**, 329-336, 1980.
- Roncali J., Conjugate Poly (thiophenes): Synthesis, Functionalization Ion and Application, *Chem. Rev.*, **92**, 711-736, 1992.
- Machida S., Miyata S. and Techagumpuch A., Chemical Synthesis of Highly Electrically Conductive Polymer, *Synth. Met.*, **31**, 311-371, 1989.
- Armes S.P., Optimum Reaction Conditions for Polymerization of Pyrrole by Iron (III) Chloride in Aqueous Solution, *Synth. Met.*, **20**, 365-371, 1987.
- Rapi S., Bocchi V. and Gardini G.P., Conducting Polypyrrole by Chemical Synthesis in Water, *Synth. Met.*, **24**, 217-221, 1988.
- Eisazadeh H., Spinks G. and Wallace G.G., Electrochemical Production of Polypyrrole Colloids, *Polymer*, **35**, 3801-3803, 1994.
- Pron A., Kucharski Z., Budrowski C., Zagorska M., Krichene S., Suwalski J., Dehe G. and Lefrant S., Mossbauer Spectroscopy Studies of Selected Conducting Polypyrrroles, *J. Chem. Phys.*, **83**, 5923-5927, 1985.
- Castillo-Ortega M.M., Inoue M.B. and Inoue M., Chemical Synthesis of Highly Conducting Polypyrrole by the Use of Copper (II) Perchlorate as an Oxidant, *Synth. Met.*, **28**, 65-70, 1986.
- Eisazadeh H., Spinks G. and Wallace G.G., Conductive Elec-

- troactive Paint Containing Polypyrrole Colloids, *Mater. Forum.*, **17**, 241-245, 1993.
10. Imisides M.D., John R., Riley P.J. and Wallace G.G., The Use of Electropolymerization to Produce New Sensing Surfaces: A Review Emphasizing Electrode Position of Heteraromatic Compounds, *Electroanalysis*, **3**, 879-889, 1991.
11. Anderson M.R., Mattes B.R., Reiss H. and Kaner R.B., Conjugated Polymer Films for Gas Separations, *Science*, **252**, 1412-1414, 1991.
12. Burgmayer P. and Murray R.W., Ion Gate Electrodes Polypyrrole as a Switchable Ion Conductor Membrane, *J. Phys. Chem.*, **88**, 2515-2521, 1984.
13. Chao T.H. and March J., A Study of Polypyrrole Synthesized with Oxidative Transition Metal Ions, *J. Poly. Sci. Polym. Chem. Ed.*, **26**, 743-753, 1988.
14. Eisazadeh H. and Noori A., The Effect of Additives on the Properties of Conductive Polymers, *Iran. J. Polym. Sci. Technol.*, **11**, 105-112, 1998.
15. Eisazadeh H. and Zahiri A., Investigation the Characteristics of Polyaniline and Its Composite Films Prepared by Chemical Method, *Iran. J. Polym. Sci. Technol.*, **18**, 203-209, 2005.
16. Cassignol C., Cavarero M., Boudet A. and Ricard A., Microstructure Conductivity Relationship in Conducting Polypyrrole/Epoxy Composites, *Polymer*, **40**, 1139-1151, 1999.
17. Bhat N.V., Gadre A.P. and Bambole V.A., Structural and Electrical Properties of Electro-Polymerized Polypyrrole Composite Films, *J. Appl. Polym. Sci.*, **80**, 2511-2517, 2001.
18. Woong K., Jae Y.L. and Hoosung L., Solution-cast Polypyrrole Film: the Electrical and Thermal Properties, *Synth. Met.*, **78**, 177-180, 1996.
19. Jianyong O. and Yongfang L., Effect of Electrolyte Solvent on the Conductivity and Structure of As-prepared Polypyrrole Films, *Polymer*, **38**, 1971-1976, 1997.
20. Suk-Hye S., Hae-Joon L., Young-Jun P. and Jung-Hyun K., Preparation of Conducting Polymer Composites: Effects of Porosity on Electrical Conductivity, *Polym. Int.*, **46**, 308-312, 1998.
21. Meng O. and Chi Ming C., Conductive Polymer Composites Prepared by Polypyrrole Coated Poly(vinyl chloride) Powder: Relationship between Conductivity and Surface Morphology, *Polymer*, **39**, 1857-1862, 1998.
22. Aldissi M. and Armes S.P., Colloidal Dispersion of Conducting Polymers, *Prog. Org. Coat.*, **19**, 21-58, 1991.
23. Eisazadeh H., Spinks G. and Wallace G.G., Electrodeposition of Polyaniline and Polyaniline Composites from Colloidal Dispersions, *Polym. Int.*, **37**, 87-91, 1995.
24. Eisazadeh H., Spinks G. and Wallace G.G., Electrochemical Properties of Conductive Electroactive Conductive Polymeric Colloids, *Mater. Forum.*, **16**, 341-344, 1992.
25. Chattopadhyay D., Charkraborty M. and Mandal B.M., Dispersion Polymerization of Aniline using Hydroxypropylcellulose as Stabilizer: Role of Rate of Polymerization, *Polym. Int.*, **50**, 538-544, 2001.