

روشی جدید برای تعیین ضریب حفاظتی منسوجات در برابر نور خورشید

A New Technique for Determination of Sun Protection Factor in Textiles

سیدحسین امیرشاهی

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی

دریافت: ۷۵/۵/۶، پذیرش: ۷۵/۶/۰

چکیده

با توجه به کاهش قطر لایه اوزون در جو و افزایش شدت پرتوهای فرابنفش رسیده به زمین، اندازه گیری میزان انتقال این پرتوها از منسوجات اهمیت ویژه ای یافته است. منسوجات قابلیت انتقال بسیار متفاوتی در برابر پرتوهای فرابنفش دارند و از این رو اندازه گیری مقدار پرتوهای منتقل شده میزان کدوری منسوج را نشان می دهد. روش معمول برای اندازه گیری ضریب حفاظتی منسوجات استفاده از پرتوهای پراکنده شده فرابنفش و اندازه گیری شدت پرتو منتقل شده با استفاده از طیف نورسنجهای ویژه است. در این پژوهش با استفاده از منبع نوری که نور خورشید را شبیه سازی می کند مقدار امواج منتقل شده از منسوجات، بر اساس تغییر رنگ یک نمونه نورحساس که در زیر منسوج مورد آزمایش قرار می گیرد، ارزیابی شده است. از آنجا که تغییر رنگ نمونه نورحساس تابعی از شدت پرتو منتقل شده از منسوج مورد آزمایش است، بنابراین با اندازه گیری مختصات رنگی این نمونه رابطه ای بین تغییر رنگ و ضریب حفاظتی منسوج بدست می آید. قابلیت روش پیشنهادی برای بررسی نمونه هایی از پارچه با تراکم بافت و رنگهای مختلف ارزیابی شده است.

واژه های کلیدی: ضریب حفاظتی در برابر خورشید، انتقال پرتوهای فرابنفش، کاهش اوزون، منسوجات، شبیه سازی خورشید

Key Words: sun protection factor, uv transmission, ozone depletion, textiles, sun simulation

مقدمه

امروزه، بررسی امکان محافظت پوست انسان بوسیله منسوجات در برابر پرتوهای موجود در نور خورشید بویژه در محدوده پرتوهای فرابنفش (UVR) به دلیل کاهش قطر لایه اوزون در اتمسفر زمین مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه منبع این پرتوها که خورشید است تغییر چندانی نداشته است، ولی به دلیل کاهش مستمر ضخامت لایه اوزون در جو بر مقدار پرتوهای رسیده به زمین، بویژه پرتوهای زیان آور، بسیار افزوده شده است [۱]. پرتوهای فرابنفش موجود در طیف خورشید را به سه نوار می توان تقسیم بندی کرد. پرتوهای در محدوده ۲۲۰ تا ۴۰۰ nm (UVA)،

پرتوهای در محدوده ۲۸۰ تا ۳۱۵ nm (UVB) و پرتوهای در محدوده ۲۹۰ تا ۳۲۰ nm (UVC).

پرتوهای پرتوهای UVC را بطور کامل اتمسفر جذب می کند و به زمین نمی رسند. پرتوهای UVB موجب سوختگی پوست می شوند و در شکل حادثه تر علت سرطان پوست است. اگرچه تابشهای UVA باعث واکنشهای محسوس روی پوست نمی شوند، ولی ادعا شده است که قابلیت تدافعی بدن را به دلیل تغییر دادن سلولهای پوستی کاهش می دهند [۲]. برای جلوگیری از سوختگی و ابتلا به بیماری سرطان پوست، پزشکان پژوهشگر پیشنهاد کرده اند که تماس مستقیم با امواج فرابنفش

مجله علمی پژوهشی نورپوی سال نهم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۷۵

نور خورشید تا حد امکان کم شود و برای این منظور روشهای زیر توصیه شده است:

- استفاده از محافظ در برابر نور خورشید (sun blocking) مانند کرمهای ضد آفتاب،
- استفاده از لباسهایی که تا حد ممکن پوشش کاملتری را برای بدن فراهم کنند،

- اجتناب از تماس با نور خورشید بویژه در هنگامی که خورشید حداکثر شدت تابش خود را دارد [۳].

تعداد مقالات پژوهشی منتشر شده درباره عوامل موثر بر قابلیت حفاظتی منسوجات در برابر پرتوهای فرابنفش بسیار محدود بوده است [۴، ۲]. در جامعترین مقاله‌ای که در این زمینه به چاپ رسیده فرض شده است که نخهای بکار رفته در یک پارچه موسوم به ایده آل در برابر پرتوهای فرابنفش کدرند و به عبارتی این پرتوها را اصلاً از خود عبور نمی‌دهند [۳]. در چنین پارچه ایده آلی عبور این پرتوها صرفاً می‌تواند از میان روزنه‌های بافت که سطح آنها به تراکم پارچه بستگی دارد صورت پذیرد، بنابراین درصد پرتوهای فرابنفش عبوری (TUV) در چنین پارچه‌ای به ضریب پوششی (cover factor، CF) آن مربوط می‌شود که طبق معادله زیر قابل محاسبه است:

$$CF = 100 - \% TUV \quad (1)$$

ضریب حفاظتی در برابر خورشید (sun protection factor، SPF) به مقدار نور منتقل شده بستگی دارد و از معادله زیر بدست می‌آید:

$$SPF = \frac{100}{\% TUV} \quad (2)$$

با تلفیق معادله‌های ۱ و ۲، معادله ۳ بدست می‌آید که ارتباط بین SPF و CF را نشان می‌دهد:

$$SPF = \frac{100}{100 - CF} \quad (3)$$


همان‌گونه که از این معادله پیداست هرچه ضریب پوششی افزایش یابد ضریب حفاظتی آن نیز زیادتر می‌شود. مثلاً، در صورتی که پارچه ایده آلی با ضریب پوششی ۷۵ درصد در نظر گرفته شود، مقدار SPF آن برابر ۴ می‌شود.

بدیهی است که پارچه‌های واقعی ایده آل نبوده و در واقع در برابر پرتوهای فرابنفش کدر نیستند. پارچه‌های واقعی قابلیت انتقال پرتوهای فرابنفش متفاوتی دارند. افزایش تراکم و ضخامت پارچه و هر عمل شیمیایی یا فیزیکی که باعث جمع‌شدگی نخها در پارچه و به

عبارتی کاهش روزنه‌ها شود، موجب افزایش ضریب حفاظتی می‌شود. از طرفی، ایاف مختلف قابلیت انتقال متفاوتی دارند و هر عمل تکمیلی و رنگرزی می‌تواند، بدون اینکه تغییری در ضریب پوششی منسوج ایجاد کند، باعث تغییر مقدار پرتوهای فرابنفش منتقل شده گردد. مثلاً، موادی مانند مات‌کننده‌ها، سفیدکننده‌ها، رنگها و مواد تکمیلی بدون تاثیر در ضریب پوششی منسوج بر مقدار ضریب حفاظتی آن اثر می‌گذارند. در سالهای اخیر مواد شیمیایی متعددی، که قابلیت جذب پرتوهای فرابنفش را داشته‌اند و از راه پیوندهای کووالانسی به لیف متصل می‌گردند، عرضه شده‌اند [۵-۳]. این مواد می‌توانند با جذب پرتوهای فرابنفش، مقدار پرتوهای منتقل شده را بشدت کاهش دهند. روشهای کمی و کیفی مختلفی برای اندازه‌گیری ضریب حفاظتی اجسام پیشنهاد شده است [۶، ۷، ۴، ۳]. در متداولترین روش با استفاده از طیف نورسنجهایی که می‌توانند پرتوهای فرابنفش را به صورت پراکنده در محدوده ۲۵۰ تا ۴۰۰ nm ایجاد کنند، این بخش از نور خورشید شبیه‌سازی می‌شود. پرتوهای پراکنده شده به پارچه مورد آزمایش تابیده و مقدار پرتوهای انتقال یافته در هر طول موج اندازه‌گیری می‌شود. برای اندازه‌گیری ضریب حفاظتی منسوجات از روی مقدار نور منتقل شده، دو ضریب طیفی دیگر در نظر گرفته می‌شوند که به قدرت نسبی تابشهای خورشید در طول موجهای مختلف و حساسیت پوست در هر طول موج مربوطند. از آنجا که دسترسی به چنین وسیله‌ای برای اندازه‌گیری میزان انتقال پرتوهای پراکنده در طول موجهای فرابنفش سادگی میسر نیست، در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از امکانات معمولتر، ضریب حفاظتی مجموعه‌ای از پارچه‌های ایده آل محاسبه و آن‌گاه ضریب حفاظت منسوجات مورد آزمایش در مقایسه با پارچه‌های ایده آل معین شود.


اگرچه در انجام این پژوهش سعی شده است تا اطلاعاتی نیز درباره شدت پرتوهای فرابنفش در ایام و نقاط مختلف کشور از طریق سازمان هواشناسی کسب شود، ولی بر اساس جوابیه سازمان مذکور شدت این پرتوها در کشور اندازه‌گیری نمی‌شود. اطلاعات مندرج در یک مرجع قابل دسترس [۸] حاکی از آن است که مقدار انرژی خورشیدی رسیده به مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی کشورمان به ترتیب ۱۴۰، ۱۶۰ و ۱۸۰ کیلوکالری بر سانتی‌متر مربع در سال است که از این حیث ایران پس از مناطقی از کشور استرالیا، که مقدار این انرژی برابر ۲۰۰ کیلوکالری بر سانتی‌متر مربع در سال است، در مرتبه دوم جهانی قرار دارد.

به منظور کسب اطلاع از تعداد مبتلایان به بیماری سرطان پوست در کشور و آگاهی از تغییرات آمار آن در سالهای اخیر نیز مکاتباتی با مراکز بهداشتی و درمانی کشور انجام شده که متأسفانه تاکنون بدون جواب باقی مانده است.




شکل ۲- توزیع طیفی منبع نور استاندارد D_{۶۵} و نور خورشید در ملبورن استرالیا در عرض جغرافیایی ۳۸ درجه [۳].

طیف واکنشی اریتمای نور خورشید که نشان دهنده شدت اریتمای زیان آور در یک طول موج خاص است از حاصل ضرب $\epsilon(\lambda)$ و $E(\lambda)$ در هر طول موج بدست می آید. این مقدار به نحوی که سطح زیر منحنی برابر واحد شود بهنجار شده است. در شکل ۳ شدت اریتمای زیان آور به صورت تابعی از طول موج نشان داده شده است. در واقع این منحنی، قبل از بهنجار کردن، از حاصل ضرب مقدار طیف واکنشی (شکل ۱) در مقدار توزیع طیفی نور منبع موردنظر (منبع نور D_{۶۵} یا نور خورشید در ملبورن که در شکل ۲ نشان داده شده اند) در هر طول موج بدست آمده است. از آنجا که شدت اریتمای زیان آور برای یک توری خورشیدی از راه ضرب کردن مقادیر بدست آمده از منحنی شکل ۳ در مقدار انتقال از توری خورشیدی در هر طول موج بدست می آید، همان گونه که از شکل ۳ پیداست، یک توری هنگامی می تواند بطور موثر مفید واقع شود که مقدار انتقال آن برای تابشهای زیر ۲۱۰ nm کم باشد. در حال، همان گونه که از معادله ۴ مشخص است، محاسبه SPF نیاز به دانستن مقدار انتقال طیفی جسم در هر طول موج دارد. پیلترپ [۳] معادله ۴ را برای پارچه ایده آل ساده کرد و به شکل معادله ۲ ارائه داد. بر اساس این معادله مقدار SPF برای یک



شکل ۳- طیف واکنشی اریتما برای منبع نور استاندارد D_{۶۵} و خورشید در ملبورن استرالیا با استفاده از طیف واکنشی تعریف شده توسط CIE [۳].



شکل ۱- طیفهای واکنشی اریتما در طول موجهای ۲۶۰ تا ۴۰۰ nm بر اساس تعریف CIE و IRPA [۳].


اساس نظری

چنانچه توزیع طیف خورشید با $E(\lambda)$ و طیف واکنشی اریتما (erythema action spectrum) با $\epsilon(\lambda)$ نشان داده شود، در صورت مشخص بودن میزان انتقال طیفی توریهای خورشیدی (sun screens) که با $T(\lambda)$ نمایش داده می شود، می توان SPF توری را با استفاده از معادله زیر حساب کرد:

$$SPF = \frac{\int_{280}^{\infty} E(\lambda) \epsilon(\lambda) d(\lambda)}{\int_{280}^{\infty} E(\lambda) \epsilon(\lambda) T(\lambda) d(\lambda)} \quad (4)$$

طیف واکنشی اریتما از راه تاباندن پرتوهای تک فام فرابنفش در طول موجهای مختلف بر جسم موردنظر بدست می آید. مقدار $\epsilon(\lambda)$ در هر طول موج را کمیسون بین المللی پرتودهی (CIE) و سازمان جهانی حفاظت در برابر پرتو (IRPA) معین کرده اند. اگرچه ضریب تعریف شده CIE به عنوان واکنش طیفی مرجع پذیرفته شده است، ولی در بعضی از مراکز تحقیقاتی مانند آزمایشگاه تابش استرالیا ترجیح داده می شود که از توزیع تعریف شده IRPA استفاده کنند. طیفهای واکنشی تعریف شده توسط این دو سازمان در شکل ۱ نشان داده شده است [۳]. همان گونه که از شکل پیداست پرتو تک فام با طول موج ۳۰۰ nm برای ایجاد سوختگی ۱۰۰ برابر موثرتر از پرتو تک فام با طول موج ۳۴۰ nm است.

توزیع طیفی نور خورشید در اواسط تابستان در مکانهای مختلف اندازه گیری شده و بدیهی است که شکل این توزیعها از محلی به محل دیگر متفاوت است [۳]. منبع نور استاندارد D_{۶۵} که عموماً برای اندازه گیری رنگ بکار می رود، با وجود شباهت زیادی که به نور خورشید دارد، ولی در مقایسه با توزیع طیفی نور خورشید در بعضی از نقاط زمین، بویژه مناطقی که در آن لایه اوزون آسیب دیده است، دارای توزیعات طیفی کمتری مخصوصاً در طول موجهای ۲۸۰ تا ۳۱۵ nm است. شکل ۲ توزیع طیفی منبع نور استاندارد D_{۶۵} و نور خورشید را در ملبورن استرالیا با عرض جغرافیایی ۳۸ نشان می دهد [۳].



شکل ۵ - نحوه قرار گرفتن نمونه‌ها روی نمونه آبی زیرین.

بر اساس معادله ۳ مقدار SPF این توریهای فرضی حساب شده است. مقدار نور منتقل شده نیز با استفاده از معادله ۲ قابل محاسبه است. در جدول ۱ مقدار نور منتقل شده و SPF محاسبه شده برای تعدادی از این توریها ارائه شده است.

برای اینکه بتوان با استفاده از این توریها نتایج کمی بدست آورد، آنها را روی یک نمونه که نسبت به تابش نور خورشید حساس است مستقر و در معرض منبع نور D_{۶۵} قرار می‌دهند. مقدار تغییر رنگ لایه زیرین این توریها، مطابق با روشی که شرح آن خواهد آمد، نسبت به لایه نور ندیده اندازه گیری و ارزیابی می‌شود. روشن است که هر چه مقدار ضریب پوششی توری کاهش یابد مقدار رنگ پدیدگی نمونه زیرین افزایش می‌یابد.


اساس تجربی

مواد

سه نوع پارچه صد در صد پنبه‌ای با تراکمهای متفاوت که مشخصات آنان در جدول ۲ آمده است، بکار برده شدند. سایر مواد عبارتند از: پارچه صد در صد پشمی، آب اکسیژنه با خلوص ۳۵ درصد، سدیم سیلیکات با خلوص ۴۰ درجه بومه، سدیم هیدروکسید با خلوص ۶۰ درصد، سدیم کلرید از نوع تجاری، رنگهای بازی و مستقیم نوع تجاری که مشخصات و مقدار مصرف هر یک از آنها در جدول ۳ ارائه شده است.

جدول ۲ - تراکم پارچه‌های مورد استفاده در آزمایشها.

| شماره نمونه | تراکم تاری | تراکم پودی |
|-------------|------------|------------|
| ۱ | ۲۸ | ۱۶ |
| ۲ | ۲۲ | ۱۹ |
| ۳ | ۹ | ۷ |



شکل ۴ - پارچه ایده آل با ضریب پوششی ۷۵ درصد [۱].

پارچه ایده آل که همه نخهای تشکیل دهنده آن در برابر پرتوهای فرابنفش گذرند با مقدار انتقال نور آن که به ضریب پوششی پارچه برمی‌گردد ارتباط دارد. در این پژوهش از مجموعه‌ای پارچه یا به عبارتی توری فرضی ایده آل استفاده شده است. ضریب پوششی این توریهای ایده آل از صفر تا صد در صد متفاوت بوده است. در شکل ۴ یک نوع از این توریها با ضریب پوششی ۷۵ درصد نشان داده شده است.

جدول ۱ - مقدار SPF و نور منتقل شده برای پارچه‌های فرضی با ضریب پوششی مختلف.

| میزان نور منتقل شده (T%) | مقدار SPF | درصد ضریب پوششی (CF) |
|--------------------------|-----------|----------------------|
| ۱۰۰ | ۱ | ۰ |
| ۹۰ | ۱/۱ | ۱۰ |
| ۸۰ | ۱/۲۵ | ۲۰ |
| ۷۰ | ۱/۴۳ | ۳۰ |
| ۶۰ | ۱/۶۷ | ۴۰ |
| ۵۰ | ۲ | ۵۰ |
| ۴۰ | ۲/۵ | ۶۰ |
| ۳۰ | ۳/۳۳ | ۷۰ |
| ۲۰ | ۵ | ۸۰ |
| ۱۰ | ۱۰ | ۹۰ |
| ۶/۶ | ۱۵ | ۹۳/۳ |
| ۵ | ۲۰ | ۹۵ |
| ۲/۵ | ۴۰ | ۹۷/۵ |
| ۲ | ۵۰ | ۹۸ |
| ۱ | ۱۰۰ | ۹۹ |
| ۰/۵ | ۲۰۰ | ۱۰۰ |

جدول ۳- نام عمومی و مقدار مصرف رنگها.

| مقدار مصرف (%) | مشخصات رنگها |
|----------------|------------------|
| ۰/۵ | آبی بازی ۹ |
| ۱/۵ | زرد مستقیم ۱۲ |
| ۱/۵ | نارنجی مستقیم ۲۶ |
| ۰/۱ | قرمز مستقیم ۲۳ |
| ۰/۱ | آبی مستقیم ۱۵ |
| ۱/۵، ۰/۱ | سبز مستقیم ۶ |
| ۳، ۱ | سیاه مستقیم ۱۹ |

دستگاهها

دستگاههای مورد استفاده عبارتند از: دستگاه زوتست S ۱۵۰ ساخت شرکت هروس برای ایجاد منبع نور D_{۶۵}، طیف نورسنج انعکاسی نکس فلش ساخت شرکت دیتا کالر.

روش

برای بررسی اثر رنگ بر مقدار SPF، ابتدا هر یک از نمونه‌های پنبه‌ای با استفاده از آب اکسیژنه و سدیم سیلیکات در محیط قلابی به روش معمول سفیدگری شده [۹] و سپس با رنگهای مستقیم با قامها و غلظتهای مختلف، همان گونه که در جدول ۳ نشان داده شده است، رنگرزی شدند. مقدار و نحوه افزایش نمک و تنظیم دمای رنگرزی مطابق روش پیشنهادی در مرجع ۱۰ صورت گرفت. به عنوان نمونه زیرین از یک پارچه صد در صد پشمی که با ۰/۵ درصد از رنگ آبی متیلن رنگرزی شده است، استفاده شد. ثبات نوری این رنگ در مقدار بکار رفته روی پشم بین ۱ و ۲ معین شد. به منظور شبیه‌سازی نور خورشید از منبع نور D_{۶۵} که با دستگاه زوتست ایجاد می‌شد به مدت ۴۰ ساعت استفاده شد. نحوه قرار دادن پارچه‌های پنبه‌ای بر روی نمونه نورحساس آبی و نور دیدن این مجموعه در شکل ۵ نشان داده شده است [۱۰].

این نمونه‌ها به همراه دو نمونه دیگر، که یکی پارچه پشمی رنگ شده با رنگ آبی بدون پوشش و دیگری پارچه آبی کاملاً پوشانیده شده با یک جسم کدر نوری بود، به مدت ۴۰ ساعت در دستگاه زوتست در معرض تابش منبع نور D_{۶۵} قرار داده شدند.

مقادیر انعکاس نور از پارچه‌های پشمی زیرین پس از خروج از دستگاه با طیف نورسنج اندازه‌گیری شد. طبیعی است که هرچه پارچه قابلیت انتقال نور بیشتری داشته باشد نمونه آبی زیرین بیشتر دچار رنگ پریدگی می‌شود.

نتایج و بحث

برای اندازه‌گیری مقدار SPF نمونه‌ها، دو نمونه آبی زیرین که دارای

پوشش صددرصد و صفر درصد بودند در نظر گرفته شد. بدیهی است که تغییر رنگ نمونه با پوشش صددرصد برابر صفر و تغییر رنگ نمونه بدون پوشش بسیار زیاد بود. چنانچه یک توری ایده‌آل خورشیدی، مثلاً با پوشش ۵۰ درصد، در نظر گرفته شود و بطور فرضی روی نمونه پشمی رنگ شده با رنگ بازی آبی قرار گیرد، مقدار انعکاس نمونه آبی زیرین برای این توری چنین خواهد بود که در مکانهای دارای روزنه، مقدار انعکاس برابر انعکاس نمونه بدون پوشش و در نقاط دارای پوشش، به دلیل ایده‌آل و کدر بودن آن، مقدار انعکاس برابر انعکاس نمونه با پوشش کامل خواهد بود. از این رو، مقدار انعکاس لایه آبی زیرین برای توریهای فرضی ایده‌آل، که SPF آنها در جدول ۱ نشان داده شده است، با استفاده از اختلاط بخشی رنگ (partitive color mixing) در هر طول موج، از روی اطلاعات انعکاسی نمونه‌های آبی بدون پوشش و با صددرصد پوشش قابل محاسبه است [۱۱]. به موجب قانون اختلاط بخشی، مقدار انعکاس در هر طول موج برابر است با:

$$R(\lambda) = P R_1(\lambda) + (1-P) R_2(\lambda) \quad (5)$$

که P احتمال وجود هر رنگ، R(λ) تابع انعکاسی و ۱ و ۲ نشان‌دهنده شماره رنگهای بکار رفته در مخلوط است. معادله ۵ را برای

جدول ۴- مقادیر انعکاس لایه‌های زیرین توریهای ایده‌آل و SPF آنها.

| میزان انعکاس (R%) | مقدار SPF | درصد ضریب پوششی (CF) |
|-------------------|-----------|----------------------|
| ۸/۶۸ | ۱ | ۰ |
| ۸/۰۶ | ۱/۱ | ۱۰ |
| ۷/۴۵ | ۱/۲۵ | ۲۰ |
| ۶/۸۳ | ۱/۴۳ | ۳۰ |
| ۶/۲۱ | ۱/۶۷ | ۴۰ |
| ۵/۶۰ | ۲ | ۵۰ |
| ۴/۹۸ | ۲/۵ | ۶۰ |
| ۴/۳۶ | ۳/۲۳ | ۷۰ |
| ۳/۷۴ | ۵ | ۸۰ |
| ۳/۱۲ | ۱۰ | ۹۰ |
| ۲/۹۲ | ۱۵ | ۹۳/۳ |
| ۲/۸۲ | ۲۰ | ۹۵ |
| ۲/۶۶ | ۴۰ | ۹۷/۵ |
| ۲/۶۳ | ۵۰ | ۹۸ |
| ۲/۵۷ | ۱۰۰ | ۹۹ |
| ۲/۵۱ | ۲۰۰ | ۱۰۰ |

توریهای ایده آل می توان به صورت زیر اصلاح کرد:

$$R(\lambda)_B = \frac{CF}{100} R(\lambda)_C + \left(\frac{100 - CF}{100} \right) R(\lambda)_{UC} \quad (6)$$

که در آن $R(\lambda)_B$ مشخص کننده انعکاس لایه زیرین توری ایده آل و CF نشان دهنده ضریب پوششی این توری و $R(\lambda)_C$ و $R(\lambda)_{UC}$ به ترتیب مقادیر انعکاس لایه آبی زیرین با پوشش صد درصد و بدون پوشش است. در این آزمایش مقدار انعکاس در طول موج 620 nm، که طول موج حداکثر جذب (حداقل انعکاس) برای نمونه آبی است، به منظور تعیین مقدار نور عبور کرده از توریهای فرضی اندازه گیری شد. در جدول 4 مقادیر انعکاس لایه زیرین برای هر توری همراه با مقادیر SPF آنها داده شده است. همان گونه که از این جدول پیداست، هرچه درصد ضریب پوششی توری کاهش می یابد، پارچه زیرین دچار رنگ پریدگی بیشتری شده و به بیان دیگر بر مقدار انعکاس این پارچه افزوده می شود. برای تعیین SPF پارچه های مورد آزمایش لازم است که رابطه ای بین مقدار انعکاس لایه آبی زیرین آنها و SPF پیدا شود. برای این منظور از معادله 6 مقدار ضریب پوششی (CF) محاسبه و در معادله 3 قرار می گیرد. معادله حاصل پس از ساده شدن به صورت زیر درمی آید:

$$SPF = \frac{R(\lambda)_C - R(\lambda)_{UC}}{R(\lambda)_C - R(\lambda)_B} \quad (7)$$

با استفاده از این معادله مقدار SPF پارچه های با تراکم و رنگهای مختلف حساب شد. مقادیر انعکاس لایه آبی زیرین پارچه های مورد آزمایش، پس از اینکه به مدت 40 ساعت در معرض نور قرار گرفتند با طیف نورسنج اندازه گیری شده و نتایج آن در جدول 5 ارائه شده است. نکته قابل بحث زمان لازم برای نوردهی به نمونه هاست. از آنجا که اساس روش یاد شده بر مبنای اختلاف لایه زیرین نور دیده و نور ندیده و مقایسه لایه زیرین پارچه با SPF مجهول با این اختلاف است، بنابراین نتایج حاصل از زمان نوردهی مستقل است و تنها برای کسب جوابهای دقیقتر مناسب است تا زمان در معرض نور قراردادن نمونه ها در حدی باشد که اختلاف محسوسی بین نمونه های آبی پوشیده شده و پوشیده نشده ایجاد گردد.

همان گونه که از نتایج مندرج در جدول 5 پیداست، SPF پارچه های پنبه ای با بافت مختلف با یکدیگر متفاوت است که این امر ناشی از انتقال کمتر پرتوها از پارچه های تراکمتر است. از سوی دیگر، مقادیر SPF پارچه های با بافت یکسان، ولی با رنگهای متفاوت، با یکدیگر اختلاف دارند که علت آن به قابلیت جذب پرتوهای فرابنفش بوسیله رنگ برمی گردد و در واقع، خاصیت ویژه هر رنگ برای جذب

جدول 5 - مقادیر انعکاس لایه زیرین و SPF پارچه های مورد آزمایش.

| شماره نمونه | میزان رنگ (%) | شاخص رنگ | درصد انعکاس لایه زیرین | مقدار SPF |
|-------------|---------------|-----------|------------------------|-----------|
| 1 | - | - | 4/22 | 3/61 |
| 2 | - | - | 4/84 | 2/65 |
| 3 | - | - | 7/82 | 1/16 |
| 1 | 1/5 | زرد 12 | 3/89 | 4/47 |
| 2 | 1/5 | زرد 12 | 4/04 | 4/03 |
| 3 | 1/5 | زرد 12 | 7/57 | 1/22 |
| 1 | 1/5 | نارنجی 26 | 4/17 | 3/72 |
| 2 | 1/5 | نارنجی 26 | 4/27 | 3/22 |
| 3 | 1/5 | نارنجی 26 | 6/52 | 1/52 |
| 1 | 0/1 | قرمز 23 | 3/49 | 6/30 |
| 2 | 0/1 | قرمز 23 | 4/72 | 2/79 |
| 3 | 0/1 | قرمز 23 | 7/15 | 1/22 |
| 1 | 0/1 | آبی 15 | 3/59 | 5/71 |
| 2 | 0/1 | آبی 15 | 5/65 | 1/97 |
| 3 | 0/1 | آبی 15 | 7/22 | 1/21 |
| 1 | 0/1 | سبز 6 | 2/93 | 14/69 |
| 1 | 1/5 | سبز 6 | 2/88 | 16/68 |
| 2 | 0/1 | سبز 6 | 5/47 | 2/08 |
| 2 | 1/5 | سبز 6 | 3/26 | 8/23 |
| 3 | 0/1 | سبز 6 | 7/25 | 1/27 |
| 3 | 1/5 | سبز 6 | 7/22 | 1/21 |
| 1 | 1 | مشکی 19 | 2/71 | 30/85 |
| 1 | 3 | مشکی 19 | 2/65 | 44/07 |
| 2 | 1 | مشکی 19 | 2/81 | 20/57 |
| 2 | 3 | مشکی 19 | 2/66 | 41/13 |
| 3 | 1 | مشکی 19 | 7 | 1/27 |
| 3 | 3 | مشکی 19 | 6/68 | 1/48 |

این پرتوهاست. همان گونه که انتظار می رود با افزایش غلظت رنگ، به دلیل احتمال جذب بیشتر، مقدار انتقال پرتوها کاهش می یابد و در نتیجه SPF نمونه ها افزایش پیدا می کند. از آنجا که به علت تراکم بافت بسیار کم پارچه شماره 3 اندازه روزه ها بسیار بزرگتر از دو پارچه دیگر است (همان گونه که از نتایج مندرج در جدول پیداست) تغییر نوع رنگ و مقدار آن اثر چندانی بر SPF این پارچه ها نداشته است و محدوده تغییرات آن برای این نوع پارچه تنها بین 1/16 برای نمونه بدون رنگ و 1/48 برای نمونه رنگ شده با 3 درصد رنگ مشکی است.

طرح پژوهشی و خانمها مهندس هاله خلیلی و مهندس فرشته معمارزاده به خاطر همکاری در انجام آزمایشها قدردانی می شود.

مراجع

- 1 Gies P. and Roy C.; *Proceeding of the Textiles and Sun Protection Mini - Conference*; 6, 1993.
- 2 Capjck L., Davis S., Kerr N. and Fedosejevs R.; *Canad. Text. J.*; 5, 14, 1994.
- 3 As The Same of Ref 1, 32, 1993.
- 4 Hilfiker R., Kaufmann W., Reinert G. and Schmidt E.; *Text. Res. J.*; 66, 61, 1996.
- 5 Reinert G., Schimidt E. and Hilfiker R.; *Melliand Textilbericte*; 75, E151, 1994.
- 6 CIE Technical Report, Sunscreen Testing, Pub. No. CIE90, 1991.
- 7 Diffey B. L. and Robson J.; *J. Cosmetic Chem.*; 40, 127, 1989.
- ۸ - علیچانی بهلول، کاویانی محمدرضا، مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۱.
- 9 Hickman W. S.; *Cellulosic Dyeing*; Shore J. (Ed.), Society of Dyers and Colourists, Bradford, 1995.
- 10 Colour Index, The Society of Dyers and Colourists, 1980.
- 11 Simon F. T.; *Optical Radiation Measurement*; 2, Grum F. and Bartleson C. J. (Eds.), Academic, New York, 1980.

همان طور که از نتایج جدول ۵ پیداست، محدوده این تغییرات برای پارچه های نوع ۱ و ۲، که از بافت متراکمتری نسبت به نمونه ۳ برخوردارند، بسیار وسیعتر بوده است.

نکته دیگری که از مزایای روش مورد استفاده است، ضرورت اندازه گیری SPF نمونه ها در یک محدوده زمانی طولانی است. در روشهای معمول، شدت پرتوهای منتقل شده از پارچه صرفا در چند لحظه صورت می پذیرد، در حالی که مقدار SPF منسوجات به دلایل متعدد (از جمله تخریب و تجزیه رنگ بکار رفته بوسیله پرتوهای پرتانرژی فرابنفش، تغییر تراکم بافت به دلیل احتمال نور تجزیه ایاف) تابعی از زمان نوردهی است [۳].

نتیجه گیری

تعیین ضریب حفاظتی منسوجات در برابر پرتوهای خورشیدی به دلیل افزایش مقدار پرتوهای مضر حائز اهمیت است. در روش متداول برای اندازه گیری این ضریب، طیف نورسنجهای ویژه ای لازم است که به آسانی در دسترس نیست. در روش پیشنهادی، نمونه ها بطور واقعی در معرض یک منبع نور قرار می گیرند که پرتوهای خورشید را شبیه سازی می کند. مقدار نور منتقل شده از هر نمونه پارچه با اندازه گیری تغییر رنگ نمونه نورحساسی که در زیر آن قرار گرفته است و در مقایسه با یک مجموعه توری ایده آل معین می شود. از آنجا که روشهای معمول بر اساس انتقال لحظه ای پرتوهای فرابنفش از نمونه است، در نتیجه روش پیشنهادی که مقدار پرتوهای منتقل شده را در زمان بسیار طولانی تری ارزیابی می کند به شرایط واقعی نزدیکتر است.

قدردانی

از مسئولان دانشگاه صنعتی اصفهان به دلیل حمایت مالی در اجرای این