


# پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان

Thermal Stability of Polyurethane Elastomers (2)

تألیف: دکتر مهدی باریکانی



واژه‌های کلیدی:

پلی یورتانها، پایداری حرارتی، پایداری حرارتی پلی یورتانها، اثر مسود تشکیل دهنده، اثر پیوندهای عرضی، اثر نسبتهای مولی

## اثر ساختاری دی ایزوسیاناتها

دی ایزوسیاناتهایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: ۱ و ۴-سیکلو هگزان دی ایزوسیانات (CHDI)، پارافنیل دی ایزوسیانات (PPDI)، ۴ و ۴-دی فنیل متان دی ایزوسیانات (MDI)، ۴ و ۴-دی سیکلو هگزیل متان دی ایزوسیانات ( $H_{12}$ MDI) و مخلوط ایزومرهای ۲ و ۴- و ۲ و ۶- تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) با نسبت مولی ۸۰ به ۲۰.

مطالعات انجام شده در مورد پایداری حرارتی الاستومرهای یورتان نشان داده است که ماهیت مواد تشکیل دهنده آنها در تقویت این پایداری بسیار مؤثرند. بنابراین در این محبت ابتدا اثر ساختاری مسود تشکیل دهنده پلی یورتان الاستومرها اعم از دی ایزوسیاناتها، زنجیر افزاینده‌ها و همچنین اثر نسبت مولی هر یک از آنها را بر پایداری حرارتی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. سپس به تشریح دیگر عوامل مؤثر بر پایداری حرارتی مثل تعداد و انواع پیوندهای عرضی و تأثیر حلقه‌های ایزوسیانات می‌پردازیم.

Key Words: Polyurethanes, Thermal Stability, Thermal Stability of Polyurethanes, Effect of Raw Materials, Effect of Crosslinking, Effect of Molar Ratios

پلی کاپرولاکتون با وزن مولکولی ۲۰۰۰ به عنوان پلی ال ۱ و ۲ بوتان دی ال نیز به عنوان زنجیر افزاینده مورد استفاده قرار گرفتند. در ضمن هر دو ترکیب حداقل به مدت یک ساعت قبل از سنتز در دمای ۸۰°C و تحت خلاء گاز گیری و رطوبت گیری شدند. جدول شماره ۱ مواد مورد استفاده در این بررسی را نشان می دهد.



بررسی پایداری حرارتی الاستومرها

پایداری حرارتی الاستومرهای تهیه شده را توسط دستک.


DSC و (Dynamic Mechanical Thermal Analyzer) DMTA

(Differential Scanning Calorimetry) مورد مطالعه قرار دادیم

جدول ۱- مواد مورد استفاده در سنتز و فرمولهای الاستومرهای پلی بوتان

فروشنده	وزن مولکولی	فرمول شیمیایی	علامت اختصاری	نام مواد
Interox Chemical	۲۰۰۰	$HO-(CH_2)_6-\overset{O}{\parallel}C-O-$	Capa 225	پلی کاپرولاکتون
Akzo Chemie	۱۶۶		CHDI	ترانس-۱ و ۴-سیکلو هگزان دی ایزوسیانات
Akzo Chemie	۱۶۰	$OCN-C_6H_4-NCO$	PPDI	پارافنیلن دی ایزوسیانات
Bayer	۲۵۰	$OCN-C_6H_4-CH_2-C_6H_4-NCO$		۴ و ۴-دی فنیل متان دی ایزوسیانات
Bayer	۲۶۲	$OCN-C_6H_4-CH_2-C_6H_4-NCO$		۴ و ۴-دی سیکلو هگزیل متان دی ایزوسیانات
Bayer	۱۷۲			تولونن دی ایزوسیانات (ایزومرهای ۲ و ۴ و ۲ و ۶)
GAF	۹۰	$HO-CH_2CH_2CH_2CH_2-OH$		۱ و ۴-بوتان دی ال


سنتز




شکل ۱- روش پلی مری مورد استفاده در سنتز الاستومرهای پلی بوتان

سنتز تمام پلی مرها به روش پیش پلی مری انجام شد. بدین ترتیب که دی ایزوسیاناتها را به پلی ال ذوب شده در یک ظرف پلی مر شدن، اضافه می کنیم و ظرف را در حمام روغن ۱۲۰°C قرار می دهیم. در ضمن یک جریان خفیف گاز نیتروژن خشک نیز در ظرف پلی مر شدن جریان دارد و مخلوط به طور مداوم توسط یک همزن هم زده می شود. هم زدن این مخلوط بر حسب نوع ایزوسیانات و میزان فعالیت آن به مدت ۳۰ تا ۹۰ دقیقه ادامه می یابد. سپس با افزودن زنجیر افزاینده ۱ و ۴- بوتان دی ال خشک به پیش پلی مر به دست آمده واکنش را خاتمه می دهیم (شکل ۱). پس از توزیع یکنواخت رنگ در مخلوط که نشانه مخلوط شدن کامل مواد با یکدیگر است عمل ریخته گری مخلوط حاصل را در یک ظرف آلومینیومی صاف و صیقلی که به ماده جدا کننده نیز آغشته شده است انجام می دهیم تا صفحه ای به ضخامت ۲ میلی متر به دست آید. پس از عمل ریخته گری ظرف را در یک کوره با دمای ۱۲۰°C و به مدت ۲۰ تا ۲۴ ساعت قرار می دهیم تا واکنش پلی مر شدن کامل شود. صفحات به دست آمده را به مدت حداقل یک هفته در دمای اطاق و رطوبت نسبی حدود ۶۰ درصد نگهداری می کنیم و سپس آنها را مورد مطالعه و آزمایش قرار می دهیم.

تعریف می‌کنیم. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که پلی‌یورتانهای بر پایه CHDI نسبت به بقیه پلی‌یورتانها از پایداری حرارتی بالاتری برخوردارند به این ترتیب که کاهش مدول در پلی‌یورتانهای بر پایه CHDI بر اساس فرمول فوق از دمای ۱۸۱°C شروع می‌شود و شروع این کاهش در یورتانهای بر پایه H<sub>12</sub>MDI در حدود دمای ۱۰۰°C اتفاق می‌افتد. کاهش مدول پلی‌یورتانهای تهیه شده از بقیه دی‌ایزوسیاناتها، در حد فاصل بین این دو دما قرار می‌گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده ترتیب زیر در مورد پایداری حرارتی یورتانها بر حسب نوع دی‌ایزوسیانات برقرار است:




برای این منظور نمونه مورد آزمایش را به صورت یک نوار چهارگوش و با ابعاد ۴۰×۱۰×۲ میلی‌متر تهیه می‌کنیم و آن را تحت تغییر شکل رفت و برگشتی توسط دستگاه قرار می‌دهیم (شکل ۲). سپس با تغییر دما تغییرات E (Storage modulus) و تانژانت δ (Tanδ) را ثبت می‌کنیم. با استفاده از این اطلاعات بدست آمده پایداری حرارتی پلی‌مرها را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. اندازه‌گیری DMTA در فرکانس ۱ هرتز و گستره دمایی ۱۴۰- تا ۲۵۰°C انجام گردید و سرعت گرم کردن نمونه ۲ درجه در دقیقه بود.



شکل ۲ الف - تغییر شکل رفت و برگشتی نمونه‌ها - ب - نمونه پورتان بسته شده در دستگاه DMTA جهت آزمایش

ذکر این نکته نیز مهم است که در مورد پلی‌یورتانهای بر پایه H<sub>12</sub>MDI، مدول در ناحیه لاستیکی ثابت نمی‌ماند و مرتباً به سیر نزولی خود ادامه می‌دهد در صورتی که در پلی‌یورتانهای بر پایه CHDI در گستره دمایی ۲۰+ تا ۱۸۰°C+ و یا بالاتر (بسته به نوع فرمولبندی) مدول هیچ گونه تغییری نمی‌کند و همواره ثابت می‌ماند.

یک نمونه از ترموگرام DMTA مربوط به الاستومرهای پلی‌یورتان در شکل ۳ نشان داده شده است. مدول در حوالی دمای گذر شیشه‌ای (T<sub>g</sub>) سریعاً کاهش می‌یابد و پس از وارد شدن به ناحیه لاستیکی تا حدود دمای ۱۴۰°C ثابت می‌ماند. در دمای بالاتر از ۱۴۰°C پلی‌مر نرم شده و مجدداً کاهش مدول شروع می‌شود تا اینکه پلی‌مر کاملاً ذوب گردد. تمام پلی‌یورتانهای تهیه شده رفتار حرارتی کلی فوق را از خود نشان می‌دهند.




شکل ۳ - نمونه‌ای از ترموگرام DMTA برای الاستومرهای پلی‌یورتان در فرکانس ۱ هرتز و سرعت گرم کردن ۴°C در دقیقه.

### اثر ساختاری دی‌ایزوسیاناتها بر پایداری حرارتی

اثر ساختار شیمیایی دی‌ایزوسیاناتهای مختلف را بر پایداری حرارتی الاستومرهای یورتان، با مقایسه پایداری الاستومرهای تهیه شده از پنج نوع مختلف دی‌ایزوسیانات بررسی کردیم. نکته قابل توجه اینک تنها عامل متغیر در این نوع الاستومرها صرفاً نوع دی‌ایزوسیانات است. فرمول پایه‌ای که جهت تهیه الاستومرهای مربوطه به کار برده شد شامل Capa225/Diisocyanate/1,4-BD با نسبت مولی 1:2.6:1 بود. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۲ و شکل ۴ ارائه شده است. دمایی را که در آن LogE به طور مشخص تغییر می‌کند به عنوان حد پایداری الاستومرها

جدول ۲ - بالاترین دمایی که مقدار  $\log E$  برای یورتان الاستومرهای تهیه شده ثابت می ماند.


شماره نمونه	نوع دی ایزوسیانات	$\log E$ (N/m <sup>2</sup> )	دما °C
B63	CHDI	۷/۴	۱۸۱
B125	PPDI	۷/۱	۱۵۵
B138	MDI	۶/۴	۱۵۰
B135	TDI	۶/۱	۱۳۵
B134	H <sub>12</sub> MDI	۶/۲	۱۰۰




شکل ۵ - رابطه دمایی  $\tan \delta$  در مورد پلی یورتانهای تهیه شده از دی ایزوسیاناتهای مختلف.

#### مطالعات DSC

اسکن DSC (Scan) مربوط به پلی یورتانهای تهیه شده از دی ایزوسیاناتهای مختلف در شکل ۶ نشان داده شده است. پیکانهای نشان داده شده در شکل مشخص کننده دماهای انتقال هستند. جدول ۳ نیز موقعیت این نقاط را مشخص می سازد. نقاط جذب گرمایی (Endotherm) مشاهده شده در دماهای بالاتر از دمای اطلاق مربوط به قسمتهای سخت تشکیل دهنده پلی یورتان است. دمایی را که اولین جذب گرمایی، پس از دمای اطلاق در آن اتفاق می افتد به عنوان حد پایداری حرارتی انتخاب کرده ایم.



شکل ۶ - اسکن DSC پلی یورتانهای تهیه شده از دی ایزوسیاناتهای مختلف



شکل ۷ -  $\log E$  چند نمونه پلی یورتان به منظور نشان دادن ارتباط پایداری حرارتی با ساختار دی ایزوسیانات در آنها.

شکل ۵، تانزانته مربوط به پلی یورتانهای مختلف را نشان می دهد. این پلی مرها که تنها نوع دی ایزوسیانات آنها متفاوت است هر کدام دارای سه پیک آسایش (Relaxation Peak) هستند که با علامتهای  $\gamma$ ،  $\beta$ ،  $\alpha$  نشان داده شده اند. اثر کلی ساختار دی ایزوسیاناتها در تغییر فاز اصلی مشاهده می شود که در گستره دمایی ۱۵ - تا ۳۵°C - صورت می گیرد (جدول ۳). به هر حال پلی یورتانهای تهیه شده از CHDI در مقایسه با پلی یورتانهای تهیه شده از بقیه دی ایزوسیاناتها در دماهای پایین خواص بهتری از خود نشان می دهند. قابل ذکر است که اندازه پیکهای  $\gamma$ ،  $\beta$  کوچکتر از  $\alpha$  است.

جدول ۳ - دمای گذر  $\beta$ ،  $\alpha$  در مورد پلی یورتانهایی که از دی ایزوسیاناتهای مختلف تهیه شده اند.

شماره نمونه	نوع دی ایزوسیانات	دمای گذر $\beta$		دمای گذر $\alpha$	
		دما °C	$\tan \delta$	دما °C	$\tan \delta$
B63	CHDI	- ۷۸	۰/۰۳۲	- ۳۳	۰/۲۸۵
B125	PPDI	- ۷۸	۰/۰۳۱	- ۳۰	۰/۳۷۵
B138	MDI	- ۷۸	۰/۰۳۷	- ۱۵	۱/۱
B135	TDI	- ۷۸	۰/۰۳۲	- ۲۱	۱
B134	H <sub>12</sub> MDI	- ۷۸	۰/۰۳	- ۲۲	۰/۱۵۷۵

خلاصه نتایج به دست آمده از اثر ساختار شیمیایی دی ایزوسیاناتها بر پایداری حرارتی پلی یورتانها را می توان چنین بیان کرد:

۱ - بررسی اثر ساختار شیمیایی پنج دی ایزوسیانات مختلف بر پایداری حرارتی پلی یورتان تهیه شده از آنها با فرمول عمومی Capa 225 / Diisocyanate / 1,4-BD و نسبت مولی 1/2.6/1 نشان داد که پلی مرهای تهیه شده از CHDI از پایداری حرارتی بالاتری نسبت به بقیه برخوردارند و ترتیب قرار گرفتن آنها برحسب پایداری حرارتی چنین است:



۲ - مقدار  $\text{Log} E$  در پلی یورتانهای تهیه شده از ترانس سیکلوهگزان دی ایزوسیانات ثابت مانده و هیچ گونه کاهشی در اثر دما و افزایش آن از ۲۳ تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد در آن مشاهده نمی شود. نتایج به دست آمده از DSC هم مشخصاً در مورد CHDI بالاترین دمای انتقال را نشان می دهد که این امر احتمالاً به خاطر تشکیل پیوندهای هیدروژنی و در پی آن تشکیل دُمین در ساختار این پلی مرهاست. چون در یورتانهای تهیه شده از ترانس سیکلوهگزان دی ایزوسیانات در عمل هیچ گونه دمای انتقال که معرف قسمتهای منظم کوتاه در زنجیر پلی مری آنها باشد، دیده نمی شود نتیجه می گیریم که میزان اختلاط قسمتهای سخت و نرم در یورتانهای تهیه شده از CHDI بسیار کم است و تفکیک فازها نسبتاً خوب و قسمتهای سخت در ساختارهای دُمین متمرکز شده اند.

در جدول ۴ دمای انتقال برای سیستمهای مختلف پلی مر آمده است. این اطلاعات نشان می دهند که یورتانهای تهیه شده از CHDI دارای بالاترین پایداری حرارتی هستند. اولین عمل گرماگیر مشاهده شده در دمای بالاتر از دمای اطاق که با شماره (I) مشخص شده است مربوط به شکسته شدن قسمتهای منظم کوتاه و دومین نقطه جذب گرمایی (II) مربوط به شکسته شدن قسمتهای منظم بلند موجود در میکروفازهای سخت می باشد. دمای انتقال بعدی (III) مربوط به ذوب شدن قسمتهای سخت میکروکریستالی است.




جدول ۴ - دمای انتقال (بالاتر از دمای اطاق) پلی یورتان الاستومرهای تهیه شده از دی ایزوسیاناتهای مختلف

شماره نمونه	نوع دی ایزوسیانات	دمای انتقال		
		I	II	III
B135	TDI	-	۱۴۲	۲۱۵
B134	H <sub>12</sub> MDI	۸۰	۱۸۵	۲۵۰
B138	MDI	-	۱۳۰	۲۵۰
B135	PPDI	۱۹۰	۲۲۱	۲۶۱
B63	CHDI	-	-	۲۳۹

#### نتیجه گیری

با ذکر این نکته که روش DMTA به عنوان یک روش سریع شناسایی تغییرات مدول در یک گستره وسیع دمایی شناخته شده است.

#### جدول ۵

فروشنده	وزن مولکولی	فرمول شیمیایی	علامت اختصاری	نام مواد
Interox Chemical	۲۰۰۰	$HO[(CH_2)_6-C(=O)-O-]_n-R[-O-C(=O)(CH_2)_6-]_m-OH$	Capa 225	پلی کاپرو لاکتون
Akzo Chemie	۱۶۶		CHDI	ترانس او ۴ - سیکلوهگزان دی ایزوسیانات
Bayer	۲۶۲	$OCN-C_6H_{10}-CH_2-C_6H_{10}-NCO$	H <sub>12</sub> MDI	۲ و ۳ - دی سیکلوهگزیل متان دی ایزوسیانات
Bayer	۱۷۲		TDI	تولون دی ایزوسیانات
GAF	۹۰	$HO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	1,4-BD	۱ و ۲ - بوتان دی ال
Akzo Chemie	-		T220	دی کاپرو بوتوکسی اتیل کلرید قلع

## اثر نسبت‌های مولی بر پایداری حرارتی

برای نشان دادن اثرات نسبت‌های مولی مختلف پلی‌ال-دی ایزوسیانات بر پایداری حرارتی الاستومرهای پلی‌یورتان، الاستومرهای به همان روش سنتز قبلی و براباس فرمولبندی Polyol/CHDI/1,4-BD با نسبت‌های مولی ۱:۲:۱ و ۱:۳:۲ سنتز و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مواد مورد استفاده در جدول ۵ نشان داده شده‌اند.

مطالعات DMTA

در این مطالعات با بررسی رفتار دینامیکی، مکانیکی پلی‌مرهای تهیه شده در یک گستره دمایی معین و مقایسه آنها و انتخاب نقطه شروع تغییرات مشخص LogE به عنوان حد پایداری حرارتی اثرات نسبت‌های مولی بر پایداری حرارتی پلی‌یورتانها مطالعه شد (شکل ۷).


کننده پایداری حرارتی است در جدول ۷ و ترموگرام مربوط به دو نسبت مولی مختلف در شکل ۸ نشان داده شده‌اند.

جدول ۷- دمای انتقال الاستومرهای پلی‌یورتان جهت نشان دادن اثر نسبت‌های مولی بر پایداری حرارتی

شماره نمونه	پلی‌ال	دی‌ایزو زنجیر سیانات افزایشنده	نسبت مولی دمای انتقال °C
B89	Cape225	CHDI	1,4-BD
B84	Cape 225	CHDI	1,4-BD



شکل ۸- اسکن DSC پلی‌یورتان الاستومر تهیه شده از CHDI/Cape 225/1,4-BD با نسبت‌های مولی مختلف



نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش نسبت مولی، پایداری حرارتی افزایش می‌یابد (جدول ۶). و این افزایش در پلی‌یورتان با نسبت مولی ۱:۳:۲ حدود ۲۰ °C بالاتر از پلی‌یورتان با نسبت مولی ۱:۲:۱ است. دلیل افزایش پایداری حرارتی به علت افزایش قسمت‌های سخت CHDI در زنجیر پلی‌یورتان مربوطه است. نسبت‌های مولی بیشتر از ۱:۳:۲ به دلیل سخت شدن پلی‌مر و خارج شدن آن از حالت الاستومری مورد بررسی قرار نگرفت. در این بررسی همچنین ملاحظه شد که ارتفاع Tanδ با افزایش نسبت مولی کاهش می‌یابد.

جدول ۶- بالاترین دمایی که در آن مقدار LogE با تغییرات نسبت مولی ثابت می‌ماند

نسبت مولی	LogE (N/m <sup>2</sup> )	TC
۱/۲/۱	۷/۲	۱۶۰
۱/۳/۲	۷/۶	۱۸۰


مطالعات DSC

مطالعات DSC نیز نشان دهنده افزایش پایداری حرارتی با افزایش نسبت مولی است. دمای انتقال مربوط به قسمت‌های سخت که مشخص


اثر ساختاری مخلوط دی‌ایزوسیاناتها بر پایداری حرارتی در این بررسی دی‌ایزوسیانات CHDI به عنوان یک دی‌ایزوسیانات همراه با TDI و H<sub>12</sub>MDI به کار برده شد و اثر آن بر پایداری حرارتی پلی‌یورتان تولید شده مورد بررسی قرار گرفت.

مطالعات DMTA

نتایج مطالعات انجام شده توسط DMTA در شکل ۹ و جدول ۸ نشان داده شده‌اند. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهند که به کارگیری CHDI به عنوان یک دی‌ایزوسیانات کمکی در یورتانهای تهیه شده از TDI و H<sub>12</sub>MDI باعث افزایش پایداری حرارتی آنها می‌گردد و یورتانهای تهیه شده از CHDI + TDI در مقایسه با CHDI + H<sub>12</sub>MDI از پایداری حرارتی بیشتری برخوردارند.



افزایش پایداری حرارتی




شکل ۱۰ - اسکن مربوط به DSC جهت نشان دادن اثر CHDI بر دمای انتقال الاستومرهای پورتان تهیه شده از مخلوط دی ایزوسیاناتها

جدول ۹ - دمای انتقال پورتان الاستومرهای تهیه شده از مخلوط دی ایزوسیاناتها جهت نشان دادن اثر CHDI بر دمای انتقال

شماره نمونه	دی ایزوسیانات	دمای انتقال		
		I	II	III
B27	H <sub>12</sub> MDI	۶۲	۱۰۴	۱۵۲
B12	H <sub>12</sub> MDI + CHDI	۷۰	۱۸۳	۲۲۳
B38	TDI + CHDI	۶۷	۱۹۶	۲۲۳

ادامه دارد...



شکل ۹ - Log E جهت نشان دادن رابطه پایداری حرارتی با ساختار مخلوط دی ایزوسیاناتها


شماره نمونه	نوع دی ایزوسیانات	Log E (N/m <sup>2</sup> )	T °C
B38	CHDI + TDI	۷/۴	۱۵۵
B12	CHDI + H <sub>12</sub> MDI	۷	۱۳۰

جدول ۸ - بالاترین دمایی که در آن مقدار Log E در مورد پلی پورتان الاستومرها ثابت می ماند. وقتی که مخلوط دی ایزوسیاناتها به کار برده شده اند.


#### مطالعات DSC

شکل ۱۰ نشان دهنده نمودارهای به دست آمده از مطالعات DSC

در مورد سه سری از پلی پورتانها با فرمولبندی




و با نسبت مولی ۱/۳/۲ است و پیکانها موقعیت دمای انتقال را در آنها نشان می دهند. این دماهای انتقال در جدول ۹ نیز آورده شده اند. با توجه به اطلاعات به دست آمده ملاحظه می شود که پایداری حرارتی پلی مرتبیه شده از مخلوط H<sub>12</sub>MDI + CHDI بیشتر از پایداری حرارتی پلی مرتبیه شده از H<sub>12</sub>MDI است که این امر نیز مؤید اثر مثبت CHDI بر پایداری حرارتی است و ترتیب پایداری حرارتی الاستومرهای تهیه شده بر حسب نوع دی ایزوسیانات چنین است:



افزایش پایداری حرارتی





# پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (۱)

Carbohydrate Polymers:

Nature's High-performance Materials.

By: R. H. Marchessault, Chem Tech September 1984.

Trans: O. Rabbani.

ترجمه: دکتر علیرضا ربانی

واژه‌های کلیدی:

کربوهیدرات، گلیکانها، سلولز، اگزوپلی ساکاریدها، صمغ گزانتین، صورت‌بندی گلیکانها

Key Words:

Carbohydrates, Glycans, Cellulose, Exopoly Saccharides, Xanthan Gum, Glycans Conformation