

Bending of High Strength Polymer Gel in an Electric Field.
ACS Polymer Preprints (1989). By: Tohru Shiga, Yoshiharu Hirose, Akane Okada, and Toshio Kurauchi

ترجمه: مهندس سیاوش نفیسی

مقدمه

رفتار دگر شکلی (*deformation*) ژل پلیمر در میدان الکتریکی قابلیت سیستمهای ماشینی را در تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی نشان می‌دهد. در ارتباط با تأثیر میدان الکتریکی جریان مستقیم بر ژل پلیمر ت. تاناکا (*T. Tanaka*) وقوع درهم رفتگی (*shrinkage*) ژلهای پلی آکریل آمید تا حدی هیدرولیز شده را در مخلوط استون و آب گزارش کرد [1]. نویسندگان مقاله حاضر دگر شکلی جدیدی، یعنی خمیدگی ژلهای انواع پلی الکترولیت متعددی را در محلولهای الکترولیت یافتند [2,3] ولی این هیدرو ژلها به دلیل محتوای زیاد آب استحکام کششی و ضربه‌ای کم دارند. بنابراین در تنش‌های کم


واژه‌های کلیدی:

ژل، پلیوینیل الکل، پلی آکریلیک اسید، میدان الکتریکی، خمیدگی.

در این مقاله طرز تهیه ژل بسیار مقاوم پلیوینیل الکل و پلی آکریلیک اسید شرح داده شده است. رفتار دگر شکلی این ژل در محلولهای الکترولیت با استفاده از میدان الکتریکی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. این ژل در محلول الکترولیت سدیم به عنوان بخشی از انگشتان یک روبات برای جابه‌جایی اجسام به کار برده شده است.


Key Words:

Gel, Polyvinyl alcohol, Polyacrylic acid, Electrical field, Bending.



شکل ۱ - خمیدگی ژل PVA-PAA در یک میدان الکتریکی

می‌کند. این عمل نشانگر آن است که خمیدگی یک رفتار توری می‌باشد. مقدار دگرشکلی به تدریج با گذشت زمان افزایش می‌یابد ولی سرانجام کم می‌شود. همان‌طور که در شکل ۲ نشان داده شده است، ماکسیمم دگرشکلی در بالای ۱۰ ولت ثابت باقی می‌ماند. وقتی ولتاژ اعمال شده کمتر از ۲ ولت است خمیدگی القا نمی‌شود (شکل ۳). معلوم شد که سرعت خمیدگی قبل از ماکسیمم دگرشکلی متناسب با قدرت میدان است. سرعت خمش نیز به غلظت الکترولیت در محلول نیز بستگی دارد. ژل خمیده بعد از قطع میدان الکتریکی یا اعمال میدان الکتریکی معکوس به شکل اولیه در می‌آید (شکل ۴). این نتیجه بیانگر این است که دگرشکلی ژل پلیمر می‌تواند به وسیله میدان الکتریکی جریان متناوب القا شود. مقدار دگرشکلی نسبت به تکرار عمل خمیدگی وقتی الکترولیت NaOH یا Na_2CO_3 است، تغییر نمی‌کند. اما مواقعی که از الکترولیت NaCl یا Na_2SO_4 استفاده شود مقدار دگرشکلی به سرعت کاهش می‌یابد.



شکل ۲ - ماکسیمم دگرشکلی در مقابل ولتاژ اعمال شده

به قطعات کوچک شکسته می‌شوند. اخیراً زلهای پلی‌وینیل الکل حاوی پلی‌آکریلیک اسید (زلهای PVA-PAA) بوسیله فرایند انجماد و ذوب (thawing) تهیه شدند [4]. این زلهای خواص مکانیکی غیرعادی دارند. یافتن زلهای بسیار مقاوم PVA-PAA راهی برای استفاده عملی از ژل پلیمر باز می‌کند. در این مقاله نتایج تجریری دربارهٔ خمیدگی زلهای PVA-PAA در میدان الکتریکی جریان مستقیم و یک نمونه از سیستمهای محرک برای فعال کنندهٔ مواد پلیمری ارائه می‌گردد.

تجربی - تجربه آزمایشگاهی
مواد

PVA از شرکت کورارای (Kuraray) تهیه شد. این ماده ویسکوزیته‌ای مربوط به درجه متوسط پلیمر شدن ۲۵۰۰ و درجه صابونی شدن ۹۹/۵ مول درصد دارد. محلول ۲۵٪ آبی PAA از صنایع شیمیایی واکو (Wako) تهیه شد. سایر مواد معدنی و آلی به طور تجارته در دسترس بودند.

تهیه ژل PVA-PAA

در یک ظرف، ۷/۵ گرم PVA در ۵۰ ml از مخلوط ۳۰٪ دی‌متیل سولفوکسید و ۷۰٪ آب حل شد. محلول PVA به ۳۰ g محلول ۲۵٪ PAA اضافه شد. مخلوط به یک لوله آزمایش منتقل شد و در دمای $50^{\circ}C$ منجمد گردید. مخلوط منجمد با سرعت $5^{\circ}C$ بر ساعت تا دمای اتاق گرم شد. این فرایند انجماد و ذوب دو بار تکرار شد. ژل بدست آمده به درون محلول سود، $0.2 M$ فرو برده شد تا با محلول به تعادل تورمی (swelling equilibrium) برسد. طول ژل PVA، PAA، ۸۰ میلی‌متر و قطر آن $1.5 mm$ است. استحکام کششی و افزایش طول تا پارگی ژل PVA-PAA به ترتیب $0.22 MPa$ و ۱۴۵٪ می‌باشد. مقدار آب ژل ۹۳٪ است.


اندازه‌گیری میزان خمیدگی

زلهای PVA-PAA در انواع محلولهای الکترولیت فرو برده شدند. الکترولیت‌های مورد استفاده سدیم هیدروکسید، سدیم کلرید، سدیم کربنات و سدیم سولفات بودند. غلظت الکترولیت در محدوده صفر تا $0.2 M$ بود. بعد از برقراری تعادل، محلول به درون یک جعبه پلاستیکی مجهز به دو الکترود پلاتینی منتقل شد. فاصله بین الکترودها ۶۰ mm بود. ژل موازی با الکترودها در مرکز جعبه مستقر شد و تا ۹۰ ولت جریان مستقیم بین الکترودهای موجود در محلول اعمال شد.

نتایج و بحث
خمیدگی

شکل ۱ خمش ژل PVA-PAA را در یک قوس در اثر میدان الکتریکی اعمال شده نشان می‌دهد. وزن ژل ضمن خمیدگی افزایش پیدا

ما نخستین نمونه انگشتان روبات (Robot) را که توسط میدان الکتریکی به حرکت در می‌آیند ساختیم. این انگشتان شامل ژلهای PVA-PAA و الکترودهای پلاتین هستند. کاند با هیدروژلهای PVA پوشیده شده است. الکترودها به ژلهای PVA-PAA وصل شده‌اند. چهار انگشت به بازوی میکروروبات (Microrobot) مدل 88-4L (ساخت کمپانی ناکانیپون الکترونیک (Nakanippon Electronics) ثابت شده‌اند. انگشتان در یک محلول الکترولیت تحت تأثیر یک میدان الکتریکی خم و کشیده می‌شوند. همان طور که در شکل ۵ نشان داده شده است، ما توانستیم با استفاده از این روبات تخم ۹ گرمی نوعی بلدرچین را از یک محلول آبی خارج کنیم.




شکل ۵ - انگشتان ژل پلیمری.

نتیجه‌گیری


دگرشکلی ژلهای PVA-PAA بسیار مقاوم در میدان الکتریکی جریان مستقیم مورد مطالعه قرار گرفت. ژل طولی و نازک در محلول الکترولیت با اعمال میدان الکتریکی خمیده می‌شود. این خمیدگی ناشی از تورم است. سرعت خمیدگی به قدرت میدان و غلظت الکترولیت بستگی دارد.

انگشتان ژل پلیمری که به وسیله میدان الکتریکی به حرکت در می‌آیند، ساخته شدند.

ما توانستیم با استفاده از این انگشتان جسم موجود در درون یک محلول آبی را گرفته و یا رها سازیم.



شکل ۳ - قدرت میدان در مقابل ولتاژ فاصله بین الکترودها: L



شکل ۴ - منحنی دگرشکلی - زمان ژل PVA-PAA تحت گرادیان ولتاژ متغیر از ۸۳ V/cm تا ۸۳۷ V/cm - در محلول آبی Na_2CO_3

REFERENCES

[1] Tanak T, Science, 218, 467 (1982)
 [2] Shiga. T, and Kurauchi. T: Polymer Preprint, Japan, 34 (3), 508 (1985)
 [3] Shiga. T, Hirose. Y, Okada. A and Kurauchi. T: IUPAC 32nd International Symposium on Macromolecules Preprint, 772 (1988)
 [4] Suzuki. M, IUPAC Chemrawn vi. World Conference on Advanced Materials for Innovations in Energy. 17 - 22, 1B- 11 (1987)